## பல்வேறு பருத்தி வகைகளின் பண்புகள்

| வகைகள் | இழைகளின் சராசரி நீளம் | இழைகளின் சராசரி விட்டம் | பயன்கள் |
|---|---|---|---|
| ஸீ ஐலன்ட் பருத்தி | 50 மி.மீ.க்கு மேல் | 17மைக்ரான் | மிக உயர்ந்தரக நூல் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது |
| எகிப்திய பருத்தி | 38–44 மி.மீ. | 17மைக்ரான் | உயர்ந்தரக நூல் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. |
| அமெரிக்கப் பருத்தி | 23–32 மி.மீ | 21மைக்ரான் | நடுத்தரரக நூல் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. |
| இந்தியப் பருத்தி | 15–20 மி.மீ | 21மைக்ரான் | பருமனான நூல் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. |
| சீனப் பருத்தி | 13–18 மி.மீ | 21 –25 மைக்ரான் | இவை பொதுவாக தனியாக பயன்படுத்தாமல் மற்ற இழைகளுடன் கலந்து நூல் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. |

### ஆ. தாவரவியல் அடிப்படையில் பருத்தியின் வகைகள்

*பருத்தி, 'மால்வேசி' என்ற தாவர குடும்பத்தைச் சார்ந்தது. இக்குடும்பத்தை சார்ந்த காசிபியம் எனப்படும் பேரினமே பருத்திச் செடிக்கான தாவரவியல் பெயராகும். அவற்றுள் வெவ்வேறு சிற்றினங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு கீழ்க்காணும் நான்கு வகை பருத்தித் தாவரங்கள் உள்ளன.*

1. *காசிபியம் ஹெர்பேசியம்*
2. *காசிபியம் ஹிர்சுடம்*
3. *காசிபியம் (பெருவனம்) ஆர்போரியம்*
4. *காசிபியம் பார்படன்ஸ்*

### ▸ 1.2.4 – பருத்தியின் இயற்பண்புகள் மற்றும் வேதிப்பண்புகள்

| பருத்தியின் இயற்பண்புகள் | | |
|---|---|---|
| 1 | நுண்ணோக்கித் தோற்றம் | முறுக்கப்பட்ட தட்டையான குழாய் போன்று தோற்றமளிக்கிறது. |
| 2 | நீளம் | 0.5" முதல் 2.5" |
| 3 | குறிப்பிட்ட புவியீர்ப்பு | 1.52 |
| 4 | வலிமை | 3 முதல் 5 கி / டீனியர் |
| 5 | நீர் உறிஞ்சும் தன்மை | 8 முதல் 8.5% வரை |
| 6 | முறுக்கங்களின் எண்ணிக்கை (ஒரு அங்குலத்தில்) | 150 முதல் 250 வரை |
| 7 | நீள் மீட்சித் தன்மை | 1% |
| 8 | நிறம் | வெளிர் மஞ்சள் காரிகம் (பாதி வெண்மை) |
| 9 | வாசனை | காகிதம் எரியும் வாசனை உடையது. |
| 10 | தீப்பற்றும் தன்மை | எளிதில் தீப்பற்றும்; பழுப்பு சாம்பலைத் தரும். |
| 11 | சூரிய ஒளியால் பாதிப்பு | அதிகம் பாதிக்கப்படுவதில்லை. |



Unit 1 001-056.indd 9 12/19/2019 2:41:16 PM