நனைந்து நூல் (oil-water emulsion) பதமாகிறது.

அடுத்து, நைலான் 6 நூல், அதன் உண்மையான நீளத்தைப் போல் 5 மடங்கு இழுக்கப்படுகிறது. இதனால், இதன் தொடர்ச்சியான மூலக்கூறுகள் சீராக்கப்பட்டு இழைகள் (Stretched Filament) வலிமை அடைகின்றன.

ஸ்டேபில் நைலான் இழை தேவையெனில், இழைகளை சுருக்கம் அடையச் செய்து, கத்தரித்து ஸ்டேபில் இழைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

1.7.3 – நைலான் தயாரிப்பு முறை அட்டவணை

நைலான் சிப்ஸ் தயாரித்தல்

கேப்ரோலேக்டம்

↓

VK டியுப் (கலர் சேர்த்தல், வெப்ப நிலைப்பான்களை தகடுகளின் மூலம், மூலப் பொருட்கள் செல்லும் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.)

↓

வெட்டும் பகுதி

↓

நைலான் சிப்ஸ் (அ) நைலான் பட்டைகள்

நைலான் உருக்கி நூற்பு

நைலான் சிறுசிறு துண்டுகள்

↓

கம்பி சட்ட வளையம் (மின்சாரத்தால் சூடுபடுத்தப்படும்)

↓

உருகுதல்

↓

உருகிய நைலான் கலன் (ஹைட்ரஜன் சூழ்நிலை காக்கப்படுகிறது)

↓

வடிகட்டி (பல அடுக்குகள் உலோக சல்லடையும் மணல் அடுக்குகளும்)

↓

நூற்புக் குழாய் (நைலான் நூலின் விட்டம் 0.01")

↓

குளிர்விக்கும் அறை (குளிர் காற்றோட்டம்)

↓

திட நைலான் (1200மீ/நிமிடம்)

↓

நூல் வழி நடத்தி

↓

பாபின்

Unit 1 001-056.indd 43 12/19/2019 2:41:24 PM