- அடைப்பற்ற நூல்களை மூடுவதற்கு
- காற்று ஊடுருவலை குறைக்க
- துணியின் தெளிவை அதிகரிக்க
- துணியின் முடிச்சுகளை தட்டையாக்க
- எம்பாசிங் மூலம் துணியின் மேற்பரப்பை மாற்ற

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மோய்ரே பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் ?

மோய்ரே துணி ஒரு அலை போன்ற தோற்றம் கொண்ட துணி. இது பெரும்பாலும் பட்டு மற்றும் சில நேரங்களில் கம்பளி, பருத்தி மற்றும் ரேயான் துணிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் சிறப்பு அம்சமான நீரின் தோற்றம் காலண்டரிங் மூலம் அறியப்படுகிறது.



பொதுவாக ஒரு காலண்டரிங் இயந்திரத்தில் 2 முதல் 7 உருளைகள் மற்றும் 3 கிண்ணங்கள் இருக்கும். குறைந்த எண்ணிக்கையிலான கிண்ணங்கள் லேசான துணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் அதிக எண்ணிக்கையிலான கிண்ணங்கள் எடை அதிகமாக உள்ள துணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கிண்ணங்கள் கடினமான எஃகு மற்றும் எலாஸ்டிக்கினால் மாற்றியமைக்கப் படுகின்றன. எலாஸ்டிக் கிண்ணம் வழக்கமாக அழுத்தப்பட்ட காகிதம் அல்லது சுருக்கப்பட்ட பருத்தியிலிருந்து தயாரிக்கபப்டுகிறது. இருப்பினும் நவீன காலண்டரிங் இயந்திரங்கள் நைலான் 6 மூலம் துணி தயாரிக்கப்படுகின்றன. இந்த ஏற்பாடு இரண்டு தொடர்ச்சியான உருளைகள் மற்றும் மறு பயன்பாட்டிற்கு இடையே ஒரே சீரான நிலையில் இருப்பதற்கு இடமளிக்கிறது. நீராவி சுழற்சி அறை வழியாக வெப்ப ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன.



படம் 1.2 மூன்று உருளை காலண்டரிங் இயந்திரம்

காலண்டரிங் செய்யும் பொழுது துணியின் வேகம் உருளையின் வேகம் மற்றும் உருளையின் மேற்பரப்பு போன்ற செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்த முடியும். வெவ்வேறு வகையான காலண்டர்களின் விளைவுகள்; மேற்பரப்பு மெருகூட்டுதல், சியர் விளைவு, மோய்ரே விளைவு, ஸ்க்ரீனர் விளைவு மற்றும் எம்பாசிங் விளைவு. போன்றவையாகும்

வெவ்வேறு சிகிச்சைகள் காலண்டரிங்கு முன்பாக துணிக்கு வழங்கப்படுகின்றன. (எ.டு.) சின்ட்ஜ் (பளபளப்பான பருத்தி) போன்ற மெல்லிய முடிவைப் பெறுவதற்கு, துணி முதன் முதலில் ஸ்டார்ச், மெழுகு அல்லது ரெசின் திரவங்களால் மேற்பூச்சு செய்யப்படுகிறது. மற்றும் காலண்டரிங் முன் உலர்த்தப்பட்டது. ஸ்டார்ச் அல்லது மெழுகு துணிக்கு ஒரு தற்காலிக முடிவை தருகிறது. ஆனால் துணி துவைக்கப்பட்டு இருந்தால் நீடித்த நீர்த்தேவை அளிக்கிறது.

XII TDD_Tamil version CHAPTER 01.indd 6 1/14/2020 11:16:49 AM