செய்ய பயன்படுகின்றன. இது பெரும்பாலும் மேற்பரப்பு நார்களிலும் நார் கலவைகளிலும் கட்டுப்படுத்தப்பயன்படுகிறது.துளையிடப்பட்ட மேற்பரப்புக்கு மட்டுமல்லாமல் துணியின் உள்ளே சென்று துணியை சீர்செய்வதால் இது துணி வெட்டுவதை விட மேலான சீர் செய்யும் முறையாக கருதப்படுகிறது.

குறிக்கோள்

- ஒரு தெளிவான மற்றும் மென்மையான மேற்பரப்புகளை பெறுவது
- அழுக்குப் படியாமல் சுத்தமாக துணிகளைப் பெறுவது
- அதிக தெளிவுடன் வடிவங்களை அச்சுடுவது போன்றவையாகும்

முதலாவதாக, விரும்பத்தகாத இழைகளை அகற்றுவதற்கு துணிகளை பிரஸ்ஸினால் சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது. பின்னர் வெப்பப்படுத்திய செம்பு தகடுகளின் மீதுசெலுத்தப்படுகிறது.சிறியவேண்டப்படாத இழைகள் நெருப்பினால் எரிக்கப்பட்டு இந்த துணி நீருக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. இந்த தண்ணீர் சீர் செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் துணியில் இருக்கும் நெருப்பை அணைத்து துணியை சீர் செய்கிறது.



படம் 1.9 எரிவாயு சின்ஜிங் இயந்திரம்

1.3.10 நாஃபிங் (Napping)

இது ஒரு இயந்திர சீர் செய்யும் முறை ஆகும். அதில் நெய்யப்பட்ட அல்லது பின்னப்பட்ட துணிகளுக்கு ஒரு எம்பிய தோற்றத்தை அளிக்கிறது. இதற்கு அந்த துணிகளை தூக்கியவாறு சிறிய கம்பிகளை கொண்ட உருளையின் மீது துணிகள் செலுத்தப்படுகின்றன. இந்த சீர் செய்யும் முறை துணியின் அனைத்து மேற்பரப்பிலும் ஒரு தூக்கிய அமைப்பை அளிக்கிறது. உதாரணம் பருத்தி பிளானல், ரேயான் பிளானல், கம்பளி, ஜெர்சி மற்றும் மெல்டன் போன்ற நாஃபிங் துணி உள்ளன. நாஃபிங் துணிகள் மிகவும் மென்மையாக இருக்கும். இந்த துணிகள் அதிக காற்றழுத்த மின்திறன் காரணமாக சிறந்த மின்காப்பு பண்புகளை கொண்டுள்ளன. இந்த துணிகள் முக்கியமாக போர்வைகள் மற்றும் குளிர்கால ஆடைகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



படம் 1.10 நாஃபிங் இயந்திரம்

1.3.11 மெர்சரைசேசன் (Mercerization)

இது பருத்தி மற்றும் செல்லுலோசிக் கொண்ட இயற்கை இழைகளை சீர் செய்ய உதவுகிறது. இது (300 கிராம் / எல்) வலுவான காஸ்டிக் ஆல்கலைன் தீர்வுடன் துணிகளின் தோற்றத்தை பளப்பளப்பாக மாற்றப் பயன்படுகிறது. இதனை கண்டுபிடித்த ஜான் மெர்சர் (1791 – 1866) பெயரைக் கொண்டு இந்த சீர் செய்யும் முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த சீர் செய்யும் முறை பருத்திக்கு பட்டு போன்ற பளப்பளப்பு தன்மையை தருகிறது. இந்த சீர் செய்யும் முறை மெர்சரைசேசன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. வலுவான காஸ்டிக் சோடா செல்லுலோசிக் துணிகளின்

XII TDD_Tamil version CHAPTER 01.indd 12 1/14/2020 11:16:50 AM