பயன்படுத்தும் இரசாயன பொருட்களை நூல் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் திரவங்களுடன் சேர்த்தே நூல்களை தயாரிக்கலாம்.

நுண்ணுயிர் கிருமியை தடை செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் பொதுவான இரசாயனமானது ஜிகொனியம் பெராக்சைடு மற்றும் எத்திலீன் ஆக்சைடு வாயு ஆகும். இது மருத்துவமனைகளில் தையலுக்காக பயன்படுத்தப்படும் நூல்கள், காயங்களுக்காக கட்டப்படும் துணிகள் மற்றும் மருத்துவர்கள் பயன்படுத்தப்படும் கையுறைகளுக்கு சீர் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதற்கு முக்கிய காரணமானது இது எளிதில் கிடைக்கிறது மற்றும் குறைந்த விலை, மேலும் பாதுகாப்பானது. எனவே இதனை மருத்துவத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருள்களுக்கு சீர் செய்ய பயன்படுத்துகிறார்கள். இந்த பொருள்களை தயாரிக்க நுண்ணுயிர் அகற்றப்பட்ட சுழல் தேவைப்படுகிறது. இது அந்த பொருட்களை திறந்து பயன்படுத்தும் வரை இந்த சுழல் நீடிக்க வேண்டும். ஆண்டிமைக்ரோபியல் பூச்சு செயல் முறை வாயு சிகிச்சை இரசாயன சிகிச்சை மற்றும் கதிரியக்க சிகிச்சை ஆகியவைகள் இதில் அடங்கும்.



படம் 1.15 ஆண்டிமைக்ரோபியல் சீர் செய்யப்பட துணிகளின் பயன்கள்

1.3.17 ஆண்டிஸ்ட்டிக் சீர் செய்தல்

நீர் உறியும் தன்மை இல்லாத செயற்கை இழைகளால் தயாரிக்கப்படும் துணிகள் உறையும் போது மின்சாரம் உற்பத்தியாகிறது. வறட்சியான நிலையில் அதிக வேகத்தில் துணி உற்பத்தி செய்யும் போது இந்த பிரச்சனை மிகவும் தொந்தரவாக இருக்கிறது. பொதுவாக இரண்டு இயற்கை இழைகளால் தயாரிக்கப்பட்ட துணிகள் உராய்வதால் நிலையான (Static) மின்சாரம் உருவாகிறது, இந்த இரு மேற்பரப்பும் உராய்வதால் எதிர் மின்னோட்டம் உற்பத்தியாகிறது. இந்த உராய்வு தொடர்ச்சியாக இருந்தால் மின் உற்பத்தி அதிகமாகிறது. இந்த துணியை அணிபவரால் இந்த மின் அதிர்வை உணர முடியும். மேலும் இந்த துணியை அணிபவரின் உடம்போடு ஒன்ற செய்கிறது. எனவே ஆண்டிஸ்ட்டிக் சீர் செய்தல் துணிகளுக்கு தரப்படுகிறது. இந்த சீர் செய்யும் முறை ரசாயன பொருட்களை கொண்டு நிலையான மின்னோட்டத்தை அகற்றுகிறது. இந்த சீர் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் இரசாயன பொருட்கள் காற்றிலுள்ள ஈரத்தன்மையை உறிஞ்சி துணியில் உள்ள உலர் நிலையை குறைத்து நிலையான மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. பொதுவாக இந்த சீர் செய்யும் முறைக்கு பயன்படுத்தப்படும் ரசாயன பொருட்கள் ஒரு மந்த நிலையில் இருப்பதால் தர்மசோல் அல்லது வெப்ப சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. பொதுவாக தர்மசோலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருள்களுக்கு நல்ல அழுக்கை நீக்கும் தன்மையை உடையது. மேலும் இது ஒரு நிரந்தர முடிவு ஆகும். மிதமான வெப்ப நிலையில் பாலியமைடு பயன்படுத்தி இந்த சீர் செய்யும் முறை செய்யப்படலாம்.

XII TDD_Tamil version CHAPTER 01.indd 17 1/14/2020 11:16:50 AM