1.3.18 மாத் ப்ரூப் சீர் செய்தல் (அந்துப்பூச்சியால் பாதிக்கப்படாதவாறு துணிகளை சீர் செய்தல்)

மாத் ப்ரூப் சீர் செய்தல் பூச்சு துணிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு சீர் செய்யும் முறைகளாகும். இது அந்துபூச்சிகளின் வளர்ச்சியை தடுக்கிறது. பருத்தி மற்றும் கம்பளி போன்ற துணிகளை வெள்ளி மீன் தாக்குகின்றன. இழைமங்கள் ஃப்ளூரின் கலவைகள், நாப்தலின், டி.டி.டீ. மற்றும் பாரடைக்ளோரோ பென்சீன் ஆகியவை இந்த சீர் செய்யும் முறைக்கு பயன்படுத்தப்படும் சில இரசாயன பொருள்கள் ஆகும். இது படிகாரம் மற்றும் கெட்டியாக மற்றும் தூவக்கூடிய பொடி வகைகளில் கிடைக்கின்றன. செல்கள் மற்றும் பூஞ்சைகளின் விரைவான வளர்ச்சியை தடுக்க செல்லுலோஸ் இழைகளுக்கு போரிக் அமிலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 1.16 அந்துப் பூச்சியால் தாக்கப்பட்ட கம்பளி துணி

1.3.19 கட்டுப்படுத்திய சுருக்கம் அல்லது சான்போரைசிங்

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட எஞ்சிய சுருக்கம் பல துணிகளுக்கு ஒரு முக்கியமான தரமான அளவுகோலாகும். உதாரணமாக, துணிகள் மீது தயாரிக்கப்படுவதற்கு அதிகப்படியான சுருக்கம் தேவையில்லை. இங்கே, எஞ்சிய சுருக்கம் 2% க்கும் குறைவானதாக இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அது சலவை செய்யப்பட்ட பிறகு ஆடை பொருந்தாது. எஞ்சிய சுருக்கத்தை குறைக்க இயந்திர காம்பாட்டிங் ஒரு முறையாகும். இந்த முடிவினால் துணிகள் நெருக்கமாக ஒன்றிணைந்து, துணி தடிமனாகவும் கனமாகவும் மாறும். சான்போரைசிங் முறையை குளூக் பீ பாடி என்பவர் அறிமுகப்படுத்தினார். அந்த நிறுவனத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட வியாபார குறியே சான்போரைசிங் என்ற வார்த்தையாகும். இது சந்தையில் சுருக்கப்பட்ட துணிகளை கூறும் வார்த்தையாகும். இப்பொழுது இதனை பொதுவாக சுருக்கப்பட்ட துணிகளுக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள். மேலும் இந்த வார்த்தை சுருக்கத்தை தடுக்கும் துணிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இம் முறை பல படிகளை கொண்டுள்ளது. முதல் படியானது துணியை நீராவியின் மூலமாக ஈரம் படுத்துதல். இதனால் துணி வளைந்து கொடுக்கும் தன்மையை பெறுகிறது. பின்னர் இந்த துணி சிறிய சட்டங்களுள் செலுத்தப்பட்டு நேர் செய்யப்படுகிறது. இந்த முறையினால் துணிகளிலுள்ள சுருக்கங்கள் நீக்கப்பட்டு ஒரு மென்மையான தன்மையை பெறுகிறது. இதற்கு பின் இந்த துணியை உலர் பிரிவில் செலுத்தப்படுகிறது. இங்கே சுருக்கத்திற்கு ஒரு சிறிய உருளை (தலை) உள்ளது. இந்த உருளையில் கொடுக்கப்படும் அழுத்தமே இழைகளை நேர்படுத்துவதற்கும், நெருக்கப்படுத்துவதற்கும் காரணமாக இருக்கிறது. இதற்கு ஒரு தடிமனான இரப்பரினால் செய்யப்பட்ட கம்பளியின் மீது நீராவியினால் சூடுப்படுத்தப்பட்ட உருளைகள் ஓட்டப்படுகிறது. இந்த ரப்பர் கம்பளி முதலில் ஒரு சிறிய உருளையின் மீது இழுத்து செலுத்தப்படுகிறது. இதன் மீது துணி இழுத்து வைக்கப்படுகிறது. பின்னர் துணியும், கம்பளியும் சேர்த்தே நீராவியினால் சூடுப்படுத்தப்பட்ட உருளையின் மீது செலுத்தப்படுகிறது.

XII TDD_Tamil version CHAPTER 01.indd 18 1/14/2020 11:16:50 AM