இந்த நிறமிகளை பயன்படுத்தி குறைந்த செலவில் விரைவாக சாயமேற்றலாம். வாட் சாயம் கரையக்கூடிய நிலையில் துணியில் பயன்படுத்தினால் அது சாயம் என்று அழைக்கப்படும். அதுவே கரையாத நிலையில் சேர்ப்பானுடன் துணியில் பயன்படுத்தினால் அது நிறமி சாயங்கள் என்றழைக்கப்படும். நிறமி சாயங்கள் ஒளியால் பாதிப்படையாத சிறந்த பண்பை கொண்டது.

2.2.5.11 நிறமற்ற சாயங்கள் ஒளிச்செறிவால் பளீராகுவன (Optical Brighteners)

இந்தச் சாயங்கள் நிறமில்லாத சாயங்கள் அல்லது ஃப்ளோரசன்ட் வெளுப்பான்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இந்த சாயம் புற ஊதா கதிர்களை உறிஞ்சி பின் புலப்படும் பகுதியில் நீல ஒளியை உமிழும். இதை வெளுக்கும் போதும் சீர் செய்யும் போதும் பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த சாயத்தை பருத்தி, கம்பளி, நைலான் மற்றும் அசிடேட் போன்றவற்றிற்கும் உபயோகப்படுத்தலாம்.

2.3 சாயமிடும் முறைகள்

சாயமிடும் கலை வரலாற்றிற்கு முந்தைய காலத்திலிருந்தே வந்தது. இதை பண்டைய காலத்தில் இருந்து செய்து கொண்டு வருகின்றனர் மற்றும் இது மனித நாகரிகம் போல் பழமையானது. சாயமிடுதல் என்பது சாயம்அல்லதுநிறமிகளைகொண்டுநார்/நூல் அல்லது துணிக்கு வண்ணம் கொடுக்கும் ஒரு செயல்முறையாகும். வண்ணம் சாயத்திற்கும் இழை அல்லது துணிக்கும் இடையே உருவாகும். சாயத்திற்கும் இழைக்கும் இடையிலான இணைப்பு வலுவாக அல்லது வலுவற்று இருப்பது சாயத்தை பொறுத்தது. சாயமிடல் துணியின் அழகை கூட்டும். இது ஒரு வகையான மேற்பரப்பு அலங்கார முறை ஆகும்.

2.3.1 ஜவுளி சாயமிடும் படி நிலைகள்

ஜவுளி உற்பத்தியின் எந்த நிலையிலும் சாயமிடலாம். இழை, நூல், துணி மற்றும் தயாரிக்கப்பட்ட ஆடைகளில் சாயமிடலாம்.

அட்டவணை: 2.3
ஜவுளி சாயமிடும் படி நிலைகள்

நிலைகள்	சாயமிடும் முறைகள்
இழைகள் (பைபர்)	ஸ்டாக் சாயமிடுதல் / சாயமேற்றல்
கம்பளி இழை	டாப் சாயமிடுதல்
செயற்கை இழை	டோப் சாயமிடுதல்
நூல்	ஸ்கீன் சாயமிடுதல், பேக்கேஜ் சாயமிடுதல், வார்ப் பீம் சாயமிடுதல், ஸ்பேஸ் சாயமிடுதல்
துணி	பீம் சாயமேற்றல், பெக் / வின்ச் சாயமேற்றல், ஜிக் சாயமேற்றல், ஜெட் சாயமேற்றல், பேடு சாயமேற்றல்
தயாரிக்கப்பட்ட ஆடை	ஆடை சாயமிடுதல்
கலப்பு துணிகள்	யூனியன் சாயமிடுதல், க்ராஸ் சாயமிடுதல்

2.3.1.1 இழைகளை சாயமிடுதல்

இழைகளை சாயமிடுவது இழை சாயமிடுதல் ஆகும். இதில் ஸ்டாக் சாயமிடுதல், டாப் சாயமிடுதல், டோப் சாயமிடுதல் ஆகியவை அடங்கும்.

ஸ்டாக் சாயமிடுதல்

ஸ்டாக் சாயமிடுதல் செயல்முறையில் இழைகள் சாயமிடப்படுகிறது. இந்த செயல்முறையில் பெரிய மூடப்பட்ட பாத்திரத்தில் (KIER) சாயமிடல் மேற்கொள்ளப்படும். கியரின் உள்ளே துளையிடப்பட்ட கொள்கலனில் இழைகள் தளர்வாக வைக்கப்பட்டிருக்கும். போதிய நிறத்தை பெற அதிக வெப்பநிலையில் சாயத்திரவம் இழைகளுக்கு இடையே

XII TDD_Tamil version CHAPTER 02.indd 33 1/14/2020 11:41:26 AM