சுற்றிக்கொண்டிருக்கும். மீதமுள்ள சாயத் திரவத்தை வெளியேற்றி விட்டு, சாயமேறிய இழைகளை அலசி, பின் உலர்த்த வேண்டும்.



படம் 2.1 ஸ்டாக் சாயமிடுதல்

நன்மைகள்

- வெவ்வேறு வண்ணங்களை கலப்பதன் மூலம் விதவிதமான வண்ண இழைகளை உருவாக்க முடியும்.
- அதிக அளவிலான இழைகளை ஒரே சமயத்தில் சாயமிடலாம்.
- இழைகளை ஒரே நிறத்தில் சீராக சாயமேற்றலாம்.
- சாயம் எளிதில் இழைகளுக்குள் ஊடுருவி விடும் இதனால் சாயத்தின் உறுதியைக் காக்கலாம்.
- இவ்வகையில் சாயமிட்ட இழைகள், ஒளியாலும், சலவையாலும், வெளுக்காமல் நன்றாக இருக்கும்.

குறைகள்

- இம்முறை நீண்ட நேரமும், அதிக செலவும் எடுத்துக் கொள்ளும்.
- உடனடியாக உபயோகப்படுத்தாவிடில் இழைகள் வீணாகிவிடும்.
- சாயமிட்ட இழைகள் மென்மை தன்மையை இழந்து விடும். அதனால் சாயமிடாத இழைகள் போல் நெய்ய முடியாது.
- நாகரீகத்தில் உள்ள அதிவிரைவு மாற்றத்தை தாக்கு பிடிக்க முடியாது.

டாப் சாயமேற்றல்

சிறு இழைகளை நீக்குவதற்காக கம்பளி இழைக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு இழைக்கப்பட்ட கம்பளியே டாப் ஆகும். இந்த டாப் பிறகு துளையிட்ட உருளைகளில் சுற்றப்படும். பின் சாயக்கரைசல் உருளையின் வழியாக சீராக அனுப்பப்படும். இம்முறையில் ஒரே சீரான சாயமேற்றலாம்.



படம் 2.2 டாப் சாயமேற்றுதல்

நன்மைகள்

- சாயத்தை சீராக ஏற்றும்.
- இழைகளுக்கு உள்ளே சாயம் ஊடுருவி செல்வதால் நீண்ட நாட்கள் நிலைத்து இருக்கும்.

குறைகள்

- மென்மை தன்மை குறையும்.
- அதிக நேரம் எடுத்துக் கொள்ளும்.

டோப் சாயமிடல்

செயற்கையாகதயாரிக்கப்பட்டபாலியஸ்டர் மற்றும் பாலிபுரோப்பிலின் இழைகளுக்கு இம்முறையில் சாயமிடப்படுகிறது. பாலியஸ்டர் / பாலிபுரோப்பிலினை இழையாக பிழிவதற்கு முன்பே சாயம் ஏற்றப்படும். பின் சாயமேற்றிய பாலியஸ்டர் குழம்பு (ஸ்பின்னரெட்) சிறு துளைகள் மூலம் இழையாக பிழியப்படும்.

XII TDD_Tamil version CHAPTER 02.indd 34 1/14/2020 11:41:27 AM