3.6.2 சலவை செய்தல்

ஸ்டீமிங் செய்யப்பட்ட அச்சிடப்பட்ட துணியானது, வடியபெற்ற அடர்த்தியாக்கிகள் மற்றும் சில அச்சிடும் துணைப் பொருள்களை கொண்டிருக்கிறது. தற்காலிகமாக அடர்த்தியாக்கிகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால், அவைகள் சலவை மூலம் நீக்கப்படுகிறது. குளிர்ந்த நீரை பயன்படுத்தி சலவை செய்யப்படுகிறது. துணிகளில் இருந்து சாயம் கசிவதை தடுக்க நடுநிலை (neutral) சோப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அச்சுப் பசை இரசாயனங்கள் மற்றும் ஒட்டாத சாய மூலக்கூறுகள் அலசுதலினால் நீக்கப்படுகிறது. வாட் சாயங்கள் அச்சிடப்பட்ட துணிக்கு, அலசுதலை (Soaping) தொடர்ந்து ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யப்படுகிறது.

நன்மைகள்

- சிறந்த அச்சு அல்லது வடிவமைப்பு துணிகளில் பெறலாம்.
- வண்ண இழப்பை தடுக்கிறது.
- வடிவமைப்பு எல்லைக்கு அப்பால் வண்ணம் பரவுவதை தடுக்கிறது.

குறைகள்

- விலையுயர்ந்த செயல்முறை, ஏனெனில் ஸ்டீமிங் செயலிற்கு அதிக இடம் தேவைப்படுகிறது.
- மின்சார தடை காரணங்களால், அச்சிடப்பட்ட துணிக்கு பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

3.7 பாடச் சுருக்கம்

அச்சிடுதல் துணியின் மீது செய்யப்படும் ஒரு அழகியல் மேம்பாடு ஆகும். நேரடி, வெளியேற்றம், (டிஸ்சார்ஜ்), மற்றும் ரெசிஸ்ட் போன்ற பல்வேறு வகையான அச்சிடும் முறைகள் உள்ளன. நேரடி அச்சிடும் முறையில், துணியின் மீது நேரடியாக அச்சிடப்படுகிறது. டிஸ்சார்ஜ் அச்சிடும் முறையில், சாயமிடப்பட்ட துணி மீது அச்சிடப்படுகிறது. ரெசிஸ்ட் அச்சிடும் முறையில், வெளுக்கப்பட்ட துணி மீது, மெழுகு, அரிசி விழுது, ஒரு வகை களிமண் (China Clay) மற்றும் அமிலம், காரம் மற்றும் உப்புகள் போன்ற இரசாயனங்களின் மூலம் அச்சிடப்படுகிறது. பிளாக், ஸ்கிரீன் (திரை), ஸ்டென்சில், பரிமாற்றப்பட்ட (டிரான்ஸ்பர்), பட்டிக் (புகைப்படம்) போட்டோ பிரிண்டிங் போன்ற வெவ்வேறு வகையான அச்சிடும் முறைகள் உள்ளது. பிளாக் பிரிண்டிங் பழங்கால அச்சிடுதல் முறை ஆகும். இந்த முறையில் மர பிளாக்குகள் மூலம் பழங்காலத்தில் அச்சிடப்பட்டது. ரோலர் பிரிண்டிங் இயந்திரத்தினால் அச்சிடும் முறை ஆகும். இதில் 4000 கெஜம் (Yard) நீளமுள்ள துணியை ஒரு மணி நேரத்தில் அச்சிட முடியும். ஸ்டென்சில் அச்சிடும் முறையில், உருவ வடிவமைப்பானது முதலில் அட்டை, மரம், உலோகம் (அ) பிளாஸ்டிக் தாள்களில் மார்க்கர் (குறியீடு கருவி) பேனாக்கள் அல்லது பென்சிலின் மூலம் வரையப்படுகிறது. டிரான்ஸ்வர் (பரிமாற்ற) அச்சிடும் முறையில், வடிவமைப்பானது, ஒரு மேற்பரப்பில் இருந்து மற்றொன்றிற்கு மாற்றப்படுகிறது. பட்டிக் பிரிண்டிங் முறை கைகளால் அச்சிடப்படும் முறையாகும். இம்முறையில், மெழுகின் மூலம் வடிவமைப்பானது உருவாக்கப்படுகிறது. போட்டோ பிரிண்டிங் முறையில், துணியில் ஒளியால் பாதிப்படையக்கூடிய இரசாயனம் பூசப்படுகிறது. பிறகு புகைப்படங்கள் மூலம் துணி மீது அச்சிடப்பட்டு வடிவமைப்பு உருவாக்கப்படுகிறது. அச்சிடப்பட்ட துணிகள் உலர்த்துதல், ஸ்டீமிங் (நீராவியில் வேகவைத்தல்) மற்றும் சலவை செய்தல் போன்ற முறைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. இந்த முறைகள், சாயம் ஓட்டுவதை மேம்படுத்தவும் ஒட்டாத சாயம் மற்றும் இரசாயனங்களை நீக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

XII TDD_Tamil version CHAPTER 03.indd 55 1/30/2020 5:11:18 PM