பயன்படுத்தப்படும் பொருள்களையும், செய்முறையும் இழைகளின் தன்மை, தடிப்பு தன்மை நெசவுக்கு பயன்படுத்தும் இயந்திரங்களை பொறுத்து மாறுபடும். கஞ்சியிடுதல் கையால் அல்லது இயந்திரத்தில் செய்ய முடியும். நெசவு சீர் செய்தலுக்கு பின் துணியில் உள்ள கஞ்சி தன்மை நீக்கப்படுகிறது. இதை டிசைசிங் (Desizing) என கூறப்படுகிறது.



படம் 1.5 கஞ்சியிட பயன்படுத்தும் இயந்திரம்

1.3.6 விரைப்பு (Stiffening)

ஒரு துணியின் எடை அதிகரிப்பதற்கும் துணியின் தடிம தன்மை மற்றும் பளப்பளப்பு தன்மை மேம்படுத்துவதற்கும், விரைப்பு ஏஜென்ட் பயன்படுத்தப்படுகிறது. துணியின் இறுதி செயல்பாட்டை பொறுத்தே துணியின் விரைப்பு தன்மை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. விரைப்பு தன்மை பெரும்பாலும் தற்காலிகமான முடிவு. இது சலவைக்கு பின் நீக்கப்படுகிறது. பருத்தி துணியின் விரைப்பு தன்மையை உருவாக்குவதற்கு தேவைப்படும் விரைப்பு ஏஜென்ட் உருளை கிழங்கு, கோதுமை மற்றும் சோளத்திலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது. சாயம் மற்றும் அச்சிடப்பட்ட துணிகளை விரைப்பாக்குவதற்கு விரைப்பு ஏஜென்ட் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில் இது சாயம் மற்றும் அச்சிட்ட துணிகளுக்கு எந்தவொரு விளைவும் ஏற்படுவதில்லை. இயற்கை பிசின்கள் துணிகளை முடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் மாற்றப்பட்ட பிசின் செல்லுலோஸ் வகைகள் துணிகளை விரைப்பாக்குவதற்கு பயன்படுகிறது.



படம் 1.6 இரட்டை விரைப்பு பக்ராம் துணி

பெரும்பாலும் பருத்தி நுண் நூல்களை விரைப்பு செய்வதற்கு அமில விரைப்பு திரவங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது துணிக்கு வெளிப்படை (Transparent) தன்மையை தருகிறது. இந்த முடிவு செய்வதற்கு துணியை சல்ஃபியூரிக் அமிலத்தில் துணியை மூழ்கச் செய்து விரைவாக வெளியே எடுத்து உடனே சமம் செய்வதற்கு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு திரவத்தில் மூழ்க செய்ய வேண்டும். இந்த முடிவு தன்மை நிரந்தரமானது. இதனை ஆர்க்கானிக் முடிவு அல்லது (Parchmentisation) பார்சுமென்டிசேஷன் முடிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

1.3.7 மென்மையாக்கல் (Softening)

மென்மையாக்குதல் ஒரு அடிப்படை சீர் செய்யும் முறையாகும். இது கைகளுக்கு மென்மையான மற்றும் இதமான உணர்வை தருகிறது. மேலும் துணியின் மடிப்புத்தன்மை இந்த செயல்பாட்டின் மூலம் மேம்படுகிறது. விரைப்பு தன்மை மற்றும் துணியை உருவாக்கும் போது அதனை சீர் செய்யும் போது துணிக்கு ஏற்படும் கடினத்

XII TDD_Tamil version CHAPTER 01.indd 9 1/14/2020 11:16:50 AM