1.3.13 துணி நீரை உறிஞ்சாமல் இருக்க சீர் செய்தல்

துணி நீரை உறிஞ்சாமல் இருக்க சீர் செய்தலை பாராஃபின் அமிலம், பிசின், டானின், டானின் அமிலம், உலர்த்திய எண்ணெய்கள், அலுமினோ அல்லது அலுமினா உப்பு கார்பனேட், மெக்னீசியம் போன்றவை துணிக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. நிறைவு செய்யப்படும் முறைகளின் எண்ணிக்கை பொருளைப் பொறுத்து மாறுபடும். ஒரு துணி நீரை உறிஞ்சாமல் இருந்து சீர் செய்யும் முறை முற்றிலும் ஈரப்பதம் ஆனது. இந்த துணி பூசப்பட்ட அல்லது இயற்கை எஃகு அல்லது பிளாஸ்டிக் அல்லது ரப்பருடன் இணைக்கப்படுகிறது. இது தண்ணீர் உறிஞ்சும் தன்மையை குறைக்க வினைல் அல்லது பாலியூரேன் போன்ற திரவங்களை பயன்படுத்தலாம். மேலும் துணியின் வசதித் தன்மையை இந்த சீர் செய்யும் முறை குறைத்து துணிகளின் மத்தியில் காற்று புகும் தன்மையை குறைக்கிறது.



படம் 1.13 நீர் ஆதாரம் ஃபேப்ரிக்

1.3.14 துணியில் நீர் ஒட்டாமல் இருக்க சீர் செய்தல்

துணியில் நீர் ஒட்டாமல் இருக்க சீர் செய்யும் முறை ஒரு இரசாயன முடிவு ஆகும். இந்த முடிவினால் நீர் புகாது. எனினும் ஈரத் தன்மையும், காற்றும் புகும். ஒரு துணி மிகவும் ஈரம் அடைந்த பின் நீர் அந்த துணியில் சமமாக செல்லும். இழைகளை மெழுகு போன்ற பொருட்களை கொண்டு மேல் பூச்சு செய்வதால் அது காற்று மற்றும் நீராவிகளை துணியின் மத்தியில் சேகரிக்கும். இந்த பூச்சுகளினால் நீர் மற்றும் பிற திரவங்கள் துணியின் மேற்பரப்பில் முத்துக்கள் போன்று பரந்து தெரியும் துணி இந்த நீரை அல்லது திரவத்தை உறியாது. இதற்கு பயன்படுத்தும் சில இரசாயனங்கள் சிலிக்கான், பிளோகார்பன் மற்றும் பாராஃபின் ஆகும். இந்த முடிவுக்கு பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனங்கள் கறைகளையும் ஒட்ட வைக்காத முடிவு ஆகும். துணியின் பரப்பு, துணியின் இழுவிசை மற்றும் துணிக்கும் காற்று புகும் தன்மையை பொறுத்தே இந்த சீர் செய்யும் முடிவை அடையலாம். மேல் கூறிய துணியின் தன்மைகளை சரியாக சேர்த்து இந்த சீர் செய்யும் முறையை செய்தால் இந்த துணி ஒரு மெல்லிய உணர்வையும், ஒரு நல்ல மதிப்பையும் தரும். மேலும் கறைகளை ஒட்ட செய்யாது.

இந்த முடிவு இரு வகைகளை கொண்டது. அவை பல நாட்களுக்கு நீடித்த அல்லது குறுகிய காலத்திற்கு நீடித்த முடிவு ஆகும். குறுகிய காலத்திற்கு நீடித்த முடிவானது சில சலவைகளில் அல்லது உலர் சலவை மூலம் எளிதாக நீக்கப்படுகிறது. இவை எண்ணெய் பொருட்களுக்கு திருப்திகரமான எதிர்ப்பை தருவதில்லை. நீடித்த முடிவு நீர் மற்றும் எண்ணெய் திரவங்களுக்கு நல்ல எதிர்ப்பை தருகிறது. ப்ளூரோகார்பன் கலவைகளை கொண்டு இந்த முடிவை செய்தால் அந்த துணி, பல சலவைகளிலும், உலர் சலவைகளிலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை.

XII TDD_Tamil version CHAPTER 01.indd 15 1/14/2020 11:16:50 AM