ஊடுருவுவதற்கும் சேர்க்கப்படுகின்றன. அச்சு பசை தயாரிப்பதற்கு அடர்த்தியாக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவைகள் இயற்கையானதாக இருக்கலாம். உதாரணமாக (ஸ்டார்ச் மற்றும் பசை (gum arabic) அல்லது செயற்கை பலப்படி சேர்மங்களாகவும் இருக்கலாம். (பாலிமர்) உதாரணமாக பாலிவினைல் ஆல்கஹால் மற்றும் பாலி அக்ரில் அமைடு, யூரியா, கிளிசரின் நீர் உறிஞ்சும் பொருளாக பயன்படுகிறது. இவை நூலிழை அமைப்பிற்குள் நுழைந்து சாயம் பொருந்துவதற்கு உதவுகின்றன. துணை இரசாயனங்களாக கரைப்பான்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது சாயத்தின் கரைதிறன் மற்றும் வண்ண விளைவை மேம்படுத்துகிறது. நூலிழைகள் மற்றும் சாயங்களைப் பொறுத்து கூடுதல் இரசாயனங்கள் சேர்க்கப்படலாம். உதாரணமாக, சிட்ரிக் அமிலம், அமில சாயம் அல்லது வினைபுரியும் சாயங்களுக்கு காரப்பொருள்களை சேர்க்கலாம். அச்சிடுதலின் தரம் மற்றும் நிலைப்புத் தன்மை அச்சிடும் பசையின் அடர்த்தியையும் பொலிவுறும் தன்மையையும் பொறுத்தது.

3.3 சாயமிடுதல் மற்றும் அச்சிடுதலிற்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு

சாயமிடுதல்	அச்சிடுதல்
துணிகளுக்கு வண்ணம் தரும் செயல்முறை சாயமிடுதல் ஆகும்.	நிறமிகள் அல்லது சாயங்களை பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ட பகுதியில் துணிகளின் மேல் பல்வேறு வடிவமைப்புகளை உருவாக்குவதே அச்சிடுதல் ஆகும்.
இது ஈரமான நிலைகளில், துணி, நூல் அல்லது நூலிழைகளின் மேல் செய்யப்படுகிறது.	இது உலர்ந்த நிலையில் துணி மீது செய்யப்படுகிறது.
பாதியளவு வெளுத்தலே போதுமானது.	ஆப்டிக்கல் வைட்னர் (Optical Whitener) கொண்டு முழு வெளுத்தல் அவசியமாகும்.
சாயமிடுதல் நூலிழை, நூல் மற்றும் துணி போன்ற நிலைகளில் செய்யலாம்.	அச்சிடுதல் துணிகளில் மட்டுமே செய்யப்படுகிறது.
கரைசல் வடிவில் நிறம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.	அடர்த்தியான பசை வடிவத்தில் நிறம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
சாயமிடுவதற்கு வடிவமைப்பு இல்லை.	அச்சிடுவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவமைப்பு தேவைப்படுகிறது.
துணிகளின் இரண்டு பக்கங்களிலும் சாயமேற்றப்படுகின்றது .	அச்சுகள் துணிகளின் ஒரு பக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
சாயமிடுவதற்கு ஒரு நிறம் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது.	அச்சிடுவதற்கு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
சாயமிடுதலில் நிறமானது நூலிழை அல்லது துணியில் ஊடுருவுகிறது.	நிறமானது, மேற்பரப்பில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது.
சாயமிடுதல் செயல்முறையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்ப நிலை பராமரிக்கபடுகிறது.	அறை வெப்பநிலையில் அச்சிடுதல் நடத்தப்படுகிறது.
அடர்த்தியாக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.	அடர்த்தியாக்கிகள் கண்டிப்பாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
சாயக்கரைசலின் அடர்த்தி குறைவாக உள்ளது.	சாயக்கரைசலின் அடர்த்தி அதிகமாக உள்ளது.

XII TDD_Tamil version CHAPTER 03.indd 43 1/30/2020 5:11:17 PM