- சாயமானது, மெழுகு உருகத் தேவைப்படும் வெப்பநிலையை விட குறைவான வெப்பநிலையில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.



படம் 3.18 பட்டிக் பிரிண்டிங் செய்யப்பட்ட துணி

3.5.7 புகைப்பட அச்சிடுதல் (போட்டோ பிரிண்டிங்) :

இவ்வகையில், துணியில் ஒளியால் பாதிப்படையக்கூடிய ஒரு இரசாயனம் பூசப்படுகிறதுபின்புகைப்படங்கள்துணியின் மீது அச்சிடப்படுகிறது. இதன் முடிவுகள் காகிதத்தில் புகைப்படத்தை அச்சிடுவதைப் போலவே உள்ளது. இது நேரடி அச்சிடும் முறையின் ஒரு வகையாகும்.



படம் 3.19 புகைப்பட அச்சிடுதல் (போட்டோ பிரிண்டிங்)

3.6 துணிகளில் அச்சிடப்பட்ட பிறகு செய்ய வேண்டிய செயல்முறைகள்

அச்சிடப்பட்ட பிறகு, அச்சிடப்பட்ட வடிவமைப்பை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக துணிகள் உலர்த்தப் படுகின்றன. அச்சிடப்படாத பகுதிகளில் சாயம் ஒட்டுவதை தவிர்ப்பதற்கு இது முக்கியமான செயல் ஆகும். இது வடிவமைப்பு பகுதிகளிலிருந்து மற்ற பகுதிகளுக்கு சாயம் ஒட்டுவதை தடுக்கிறது. உலர்த்துதலை தொடர்ந்து நீராவியில் வேக வைப்பதன் மூலம் அச்சு பசையிலிருக்கும் நிறமிகள் துணிகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது.

3.6.1 ஸ்டீமிங் (நீராவியில் வேக வைத்தல்) :

ஏஜிங் (Ageing) அல்லது ஸ்டீமிங் (Steaming) செயல்பாட்டில், துணிகளின் மேற்பரப்பில் உள்ள சாயங்கள் மற்றும் இரசாயனங்கள் துணிக்குள் செல்கிறது. உலர்ந்த அச்சிடப்பட்ட துணியில் நிறமிகள் அல்லது சாயங்கள், ஸ்டார்ச், பிசின் போன்ற அடர்த்தியாக்கிகள், அச்சிடல் துணைப்பொருள்கள் போன்றவை அதன் மேற்பரப்பில் இருக்கும். ஸ்டீமிங் சாயங்கள் அல்லது நிறமிகள் துணிகளில் உறிஞ்சுவதை அதிகப்படுத்துகிறது. ஸ்டீமிங் அல்லது ஏஜிங் செயல்முறையில், வெவ்வேறு கால இடைவெளிகளில் வளிமண்டல அல்லது உயர் அழுத்தத்தில் உலர்ந்த அச்சிடப்பட்ட துணியானது நீராவியில் உட்படுத்தப்படுகிறது. ஸ்டீமிங் தொடர்ச்சியாக அல்லது தொகுதி வாரியாக செய்யப்படுகிறது. அச்சிடப்பட்ட துணியானது, நீராவி அறைக்குள் நுழையும் போது, அச்சிடப்பட்ட துணியில் உள்ள அடர்த்தியாக்கிகள் நீராவியினால் உருவாகும் நீர் மூலக்கூறுகளை உறிஞ்சுகிறது. அடர்த்தியாக்கிகளால் உறிஞ்சப்படும் நீரானது, சாயங்கள் அல்லது நிறமிகளைக் கரைத்து விடுகிறது. மேலும் இது துணிகளிலுள்ள அடர்த்தியாக்கிகளில் நிறமி உறிஞ்சுதல் விகிதத்தை அதிகரிக்கிறது. ஸ்டீமிங் முடிந்தவுடன் துணியானது விரைவில் உலர வைக்க வேண்டும்.

XII TDD_Tamil version CHAPTER 03.indd 54 1/30/2020 5:11:18 PM