அமிலத்திற்கிடையே ஏற்படக்கூடிய கிரியையின் விளைவாக தயாராகிறது.

- அமிலத்திற்கும் ஆல்கஹாலிற்கும் மீச்சேர்ம இணைவு செய்யப்பட்டு ரிப்பன் போன்று தயாரிக்கப்படுகிறது.
- ரிப்பன், சிறிய துண்டுகளாக வெட்டி எடுத்து இளக்கும் தொட்டியில் இடப்படுகிறது.
- வெப்பக் கரைசல் ஸ்பினரெட் வழியாக செலுத்தப்பட்டு பாலியெஸ்டர் இழைகள் பெறப்படுகிறது. இதனை குளிர் காற்றில் உலர்த்துவதன் மூலம் உறுதியான இழைகள் கிடைக்கின்றன.
- இவ்விழைகள் வெப்பத்துடன் இருக்கையில் இழுக்கப்படுகிறது. இழையின் உறுதியானது நீட்சிக்கு தக்கவாறு மாறுகிறது.
- இந்த வலுவடையும் படியில் மூலக்கூறு ஒருங்கிணைப்பு அளவு அதிகமாகும் போது, இழை வலுப்பெற்று, நீள்விலக்கம் குறைகிறது.

ii) பாலியெஸ்டர் பண்புகள்

வடிவம்	:	தயாரிப்பாளரின் தேவைக்கேற்ப அமையும்.
பளபளப்பு	:	குறைவான பிரகாசம் முதல் மங்கலானது வரை.
மீள் தன்மை	:	மாறுபட்டிருக்கும்
நீள் தன்மை	:	மாறுபட்டிருக்கும்
சுருங்கி விரிதல்	:	மிக நன்றாக இருக்கும்
அடர்த்தி	:	1.38 கிராம்/ செ.மீ^{3}
ஈரம் உறிஞ்சும் தன்மை	:	மிக குறைவாக இருக்கும்
உருமாறும் தன்மை	:	மிக நன்றாக இருக்கும்
அமிலம்	:	அடர்த்திக்கு தக்க பாதிப்பு ஏற்படுத்தும்
காரம்	:	மிதமான பாதிப்பு
சூரிய ஒளி	:	பாதிக்கப்படாது இருத்தல்
பூச்சிகள்	:	பாதிக்கப்படாது இருத்தல்
நெருப்பு	:	பட்டவுடன் மெதுவாக எரிந்து இளகி மேலும் எரிவதைத் தவிர்க்கும்.

iii) பயன்கள்

- பராமரிப்பதற்கு இலகுவாக, கசங்கும் பண்பு, சுருங்கும் பண்பும் இல்லாததால் பாலியெஸ்டர் அதிகமாக நுகர்வோர்களால் ஏற்கப்படுகிறது.
- இஸ்திரி அவசியமில்லை. சலவை செய்வது எளிது. உலர வைப்பது எளிது.
- பாலியெஸ்டர் ஆடைகளுக்காக மட்டுமின்றி, தொழிற்சாலைகளில் உபயோகிக்கப்படும் சலவைப் பைகளாக, ஆண்டு விவரக் குறிப்பு பக்கங்கள், உறைகள், கன்வேயர் பெல்ட்கள், தீயை அணைப்பதற்கு உபயோகப்படும் ஹோஸ் பைப்கள், மீன்பிடி வலைகள், கயிறுகள், மற்றும் பாதுகாப்பு உடைகள் போன்ற பொருட்களை தயாரிக்கவும் உபயோகிக்கப்படுகின்றன.
- ஒரு முக்கிய பயன் என்னவெனில் மாற்று அறுவை சிகிச்சைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



செயல்பாடு – 3

பாலியெஸ்டர் பயன்படுத்தப்படும் பத்து பொருள்களின் விளம்பரங்களை கண்டறிந்து, அதில் தரப்பட்டுள்ள இழைகளின் குணங்களைபட்டியலிடுக. (உதராணமாக ஆடைகள், வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் திரைச்சீலைகள், ஆட்டோ மொபைல்கள் மற்றும் தொழிற்சாலையில் பயன்படுத்தப்படும் துணிகள், போன்றவை)

XII Std - Home Science TM_Unit 4.indd 114 20-04-2020 12.41.52 PM