செயல்முறை ஆகும். பட்டு துணி மிகவும் மென்மையாக இருக்கும். 10% ஸ்டேன்னஸ் குளோரைடு எனும் உலோக உப்பினால் பட்டுத் துணியின் எடையை அதிகமாகவும், விரைப்பாகவும் ஆக்கலாம் என பெடரல் ட்ரேடு கமிஷன் (Federal Trade Commission) கூறியுள்ளது. இந்த உப்பின் அளவு 10% அதிகமானால் பட்டுத் துணி இழைப்பிரிந்து, கிழிந்து விடும். எடை அதிகரிக்கப்பட்ட பட்டு கெட்டியாகவும், அடர்த்தியாகவும் இருக்கும். ஆனால் நீடித்த தன்மை இருக்காது. சூரிய ஒளி, காற்று மற்றும் வியர்வையால் பட்டுத் துணி பாதிப்படைந்து விடுகிறது.

வேலைபாட்டுடன் கூடிய நிறைவுகள்: என்பது துணியில் செயல்பாட்டினை அதிகரித்தல் சரிசெய்தல் அல்லது மாற்றி அமைப்பதும் ஆகும். துணியின் பண்பை மாற்றி அமைத்து, ஒரு சில தனிப்பண்புகளை உருவாக்குதல். உதாரணம் கலையாத மடிப்பு கொண்ட துணி, நீர்புகாத தன்மை வாய்ந்த துணி.



நீர்ப் புக வழியளிக்காமை: நீர்ப் புக வழியளிக்காத நிறைவு செய்தல் என்பது துணிகளுக்குள் நீர் புகுவது தடுக்கப்படுவதாகும் இம்மாதிரியான துணிகள், காற்றையும் உட்புகாமல் தடுக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தது. அதனால் ஆடையாக அணிவதற்கு உகந்தது அன்று. முதன் முதலில் ரப்பர், ஆக்ஸிகரணம் செய்யப்பட்ட எண்ணெய் மற்றும் வார்னிஷ் முதலியவை நீர்புக வழியளிக்காத பொருட்களாக துணிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன. நவீன காலத்தில் சின்தெட்டிக் பாலிமெரில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

4.7 சாயமிடுதல்

துணிகளில் கூடுமான வரை நிரந்தரமாக உரிய நிறத்தினை பெற சாயம் ஏற்றப்படும் செயல்முறையினை சாயமிடுதல் என்கிறோம்.

4.7.1 சாயத்தின் வகைகள்

உருவாகும் நிறக்கலவை, வேதியியல் வகை, பயன்படுத்தும் முறை மற்றும் பயன்படுத்தபடும் இழைகளின் வகையைப் பொறுத்து சாயங்கள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. சிலவகை சாயங்களாவன:



சாயத்தின் வகைகள்

i) நேரடி சாயம்

துணிகளுக்கு, ஒரே முறையில், எந்த பொருளின் உதவியுமின்றி சாயமிடுதல் நேரடி சாயமிடும் முறை ஆகும். நேரடி சாயம் நீரில் கரையக்கூடியது. இவை அதிகமாக செல்லுலோஸ் இழைகளுக்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது. இழைகள் சாயத்தினை உறிஞ்சும் சதவிகிதத்தை கட்டுப்படுத்த உப்பு சேர்த்த நீரில் சாயம் கரைக்கப்படுகிறது. பின்னர் எந்த துணியில் சாயம் ஏற்றப்பட வேண்டுமோ, அத்துணியானது சாய நீரில்