முழ்கி வைக்கப்படுகிறது. சூரிய ஒளியில் மங்காத மிகச் சிறப்பாக நிறம் மற்றும் ஒளியைத் தாங்கும் தன்மையைப் நேரடி சாயங்கள் பெற்றுள்ளன.

உதாரணம் பருத்தி.

ii) அமில சாயம்

காரத்தன்மை கொண்ட சாயத்தை அமிலமாதலுக்கு உட்படுத்தும் போது, அமில சாயம் உருவாகிறது. புரதம், அக்ரிலிக் மற்றும் நைலான் இழைகளில் உபயோகிக்கப்படுவன அமிலச் சாயங்கள் ஆகும். செல்லுலோஸ் இழைகளுக்கு அமில சாயம் உகந்தது அல்ல. மேலும் மிகவும் வலிமையற்ற அமிலத்தால் பாதிப்படையக்கூடிய இழைகளுக்கும் அமில சாயம் ஏற்றதல்ல. மங்காத நிறம் கொண்ட அமில சாயம் ஒளி, வியர்வை மற்றும் உலர் சலவைகளால் பாதிப்படைவதில்லை.

உதாரணம் நைலான், பட்டு, கம்பளி.

iii) அடிப்படை சாயம்

அடிப்படை அல்லது கேட் அயனிக் சாயங்கள் அக்ரிலிக் இழைகளுக்கு நிறம் கொடுப்பதற்கு மிகவும் உகந்தது. துணிகளில் மேல்மட்ட நிறமியாக உபயோகிக்கப்பட்டு, சிறப்பு வாய்ந்த பல்வேறு நிறத்தின் சேர்க்கையினை அளிக்க வல்லது. இப்பண்பின் காரணமாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட நைலான் மற்றும் பாலியஸ்டர்களுக்கு மிக சிறப்பாக உபயோகிக்கப்படுகிறது.

உதாரணம் கம்பளி, பட்டு

iv) வாட் சாயம்

வாட் சாயங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு நிறத்தைத் தாங்கும் பண்புடையது. இது செல்லுலோஸ் இழைகள் மற்றும் செயற்கை இழைகளுக்கும் ஏற்ற மிகச் சிறந்த சாயமாகும். இச்சாயம் புரத இழைகளுக்கு ஏற்றது அல்ல. ஏனெனில் வாட் சாயத்தின் காரத் தன்மையால் புரத இழைகள் பாதிப்பு அடையும். வாட் சாயம் பல வண்ண நிறங்களில் உள்ளது. நிறம் மங்காமல் நீண்ட காலம் நீடித்து நிலைக்கக் கூடியது.

உதாரணம் பருத்தி

v) பண்பை வெளிப்படுத்தும் சாயம்

செல்லுலோஸ், கம்பளி, நைலான், பட்டு, அக்ரிலிக் கலவை இழைகள் ஆகிய அனைத்து இழைகளுக்கும் இச்சாயம் உகந்தது. பிரகசாமான நிறங்கள் துவைத்தலின் போது, கரையாமல் ஒளியில் வெளிறாமல் நிறங்கள் நீடித்து இருக்கும்.

உதாரணம் பருத்தி

> **கிராக்கிங்(crocking)**: இது சாயங்கள் அல்லது துணியின் ஒரு தன்மையாகும். தேய்க்கும்போது நிறம் முழுவதுமாக நீங்கிவிடுதல்.

4.7.2 சாயமிடுதல்

துணிகளுக்கு சாயமிடும் போது நான்கு நிலைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

i) **கரைசல்:** இழைகள் தயாரிக்கும் போது சாயம் அல்லது நிறமிகள் நூல் நூற்பு கரைசலில் கலக்கப்படுகிறது. கரைசல் முறைகள் சாயம் இடப்பட்ட இழைகள் சூரிய ஒளி மற்றும் நிற மாற்றங்களை தாங்கக்கூடியது. இவ்விழைகளின் நிறம் முழுமையாக ஒரே மாதிரியானவை. பொதுவாக அவை பெரிதும் வேறுபடுவதில்லை. பலமுறை துவைத்தாலும் மென்மையான சலவையினாலும் நிறம் மங்குவதில்லை.

ii) **இழைகளுக்கு சாயமேற்றுதல்**: இழைகள் அதன் தளர்வான நிலையில் குறைவான சிக்கல் இருக்கும் போது சாயம் முழுவதுமாக ஏற்றப்படுகிறது. இழையில் சாயம் ஏற்றி தயாரிப்பது விலை அதிகமானது ஆகும். இழைகளுக்குள் அதிக சாயம் ஊடுருவும். ஆதனால் துணிகளில் நிறம் நீடித்து நிற்கும். நேரடி, கந்தகம், வாட் மற்றும் மேம்பட்ட சாயங்களை செல்லுலோஸ் இழைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

XII Std - Home Science TM_Unit 4.indd 124 20-04-2020 12.42.00 PM