1K Primer

Vehicolor 1K Primer es una imprimación de secado rápido a base de nitrocelulosa, formulada con una mezcla especial de resinas, ideal para la reparación de superficies automotrices. Está específicamente diseñada para reparaciones rápidas, ofreciendo un excelente rendimiento en el relleno de pequeñas imperfecciones, arañazos finos y defectos superficiales.

PROCESO

 Sustratos	Vehicolor 1K Primer puede aplicarse sobre acabados existentes y masilla de poliéster. La superficie debe desengrasarse completamente antes de la aplicación.
 Relación de mezcla (Peso)	1K Primer : Thinner 1 : 1
 Boquillas de la pistola	Pistola de pulverización: 1.7–1.8 mm Convencional: 3.0–3.5 bar / 45–50 psi (presión de entrada) HVLP: 2 bar / 30 psi (presión de entrada)
 Método de aplicación	Viscosidad de aplicación: 16–18 segundos–Copa DIN 4 a 23°C Capas y espesor: 2–3 capas, espesor total 35–40 µm Tiempo de evaporación: A 23 °C: 5–10 minutos entre capas
 Tiempo de secado	45 minutos a 15°C 30 minutos a 23°C
 Lijado	Lijado al agua: P600–P800 Lijado mecánico en seco: P400–P500

NOTA

1. Para obtener información completa sobre Salud y Seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).
2. Observe las indicaciones de precaución que aparecen en el envase.
3. Debe proporcionarse una buena ventilación en el entorno de trabajo.
4. 2 años en envases sin abrir cuando se almacenan en condiciones frescas y secas.