2K Primer

Vehicolor 2K Primer es una imprimación de poliuretano bicomponente de alto rendimiento, diseñada para el repintado automotriz profesional. Ofrece una excelente nivelación y facilidad de lijado, al tiempo que garantiza una fuerte adherencia para obtener resultados de acabado superior impecables.

PROCESO

Sustratos	Vehicolor 2K Primer puede aplicarse sobre masillas 2K, imprimaciones epoxi 2K, wash primers 2K, imprimaciones 1K, imprimaciones originales de fábrica y acabados antiguos bien lijados y en buen estado. Para lograr un rendimiento óptimo, la superficie debe lijarse, limpiarse y desengrasarse adecuadamente.
Relación de mezcla	(Volumen) 2K Primer 3 : Hardener 1 : Thinner 1-1.5 (Peso) 2K Primer 4 : Hardener 1 : Thinner 1-1.5
Vida útil de la mezcla	Con endurecedor: 30 minutos a 23°C
Boquillas de la pistola	Pistola de pulverización: 1.7–1.8 mm Convencional: 3.0–3.5 bar / 45–50 psi (presión de entrada) HVLP: 2 bar / 30 psi (presión de entrada)
Método de aplicación	Viscosidad de aplicación: 16–18 segundos–Copa DIN 4 a 23°C Capas y espesor: 2–3 capas, espesor total 40–60 µm Tiempo de evaporación: A 23 °C: 5–10 minutos entre capas
Tiempo de secado	3 horas a 15°C 1 hora a 30°C 30 minutos a 60°C
Lijado	Lijado mecánico en seco: P320–P400 / P500 Lijado manual al agua: P800 o P1000

NOTA

1. Para obtener información completa sobre Salud y Seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).
2. Observe las indicaciones de precaución que aparecen en el envase.
3. Debe proporcionarse una buena ventilación en el entorno de trabajo.
4. 2 años en envases sin abrir cuando se almacenan en condiciones frescas y secas.