2K Solid Topcoat

Vehicolor 2K Solid Topcoat es un sistema de pintura bicomponente de alto rendimiento, especialmente formulado para el repintado profesional de vehículos. Ofrece soluciones de color personalizables y proporciona un acabado brillante de alto brillo con una durabilidad excepcional. Esta fórmula avanzada garantiza una excelente resistencia a la intemperie, resistencia química y una prolongada retención del color.

PROCESO

 Sustratos	Vehicolor 2K Solid Topcoat puede aplicarse sobre acabados antiguos correctamente preparados, masillas de relleno 1K, primer 1K y primer 2K. La superficie debe estar limpia y libre de restos de polvo de lijado y grasa.
 Relación de mezcla	2K Solid Topcoat : Hardener : Thinner 2 : 1 : 10-20%
 Vida útil de la mezcla	Con endurecedor: 3 horas a 23°C
 Boquillas de la pistola	Pistola de pulverización: 1.2–1.3 mm Convencional: 3.0–3.5 bar / 45–50 psi (presión de entrada) HVLP: 2 bar / 26–30 psi (presión de entrada)
 Método de aplicación	Viscosidad de aplicación: 16–18 segundos – Copa DIN 4 a 23°C Capas y espesor: 2–3 capas, espesor total 40–60 µm Tiempo de evaporación: A 23 °C: 5–10 minutos entre capas
 Tiempo de secado	Temperatura / Libre de polvo / Seco para pulir 15℃ / 50 minutos / 12 horas 23℃ / 30-40 minutos / 6-8 horas 60℃ / 10 minutos / 30 minutos

NOTA

1. Para obtener información completa sobre Salud y Seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).
2. Observe las indicaciones de precaución que aparecen en el envase.
3. Debe proporcionarse una buena ventilación en el entorno de trabajo.
4. 2 años en envases sin abrir cuando se almacenan en condiciones frescas y secas.