1K Basecoat

Vehicolor 1K Basecoat es un sistema de recubrimiento de alto rendimiento a base de disolvente, con una amplia gama de colores sólidos, metálicos y efecto perlado, formulado con resinas premium resistentes a la intemperie para ofrecer una cobertura excepcional, una reproducción de color brillante y una adhesión superior para aplicaciones profesionales de repintado automotriz.

PROCESO

	Sustratos	Vehicolor 1K Basecoat puede aplicarse sobre acabados antiguos correctamente preparados, masillas de relleno 1K, primer 1K y primer 2K. La superficie debe estar limpia y libre de restos de polvo de lijado y grasa.
	Relación de mezcla	1K Basecoat : Thinner 1 : 1
	Boquillas de la pistola	Pistola de pulverización: 1.2–1.3 mm Convencional: 3.0–3.5 bar / 45–50 psi (presión de entrada) HVLP: 2 bar / 26–30 psi (presión de entrada)
	Método de pulverización	Viscosidad de aplicación: 16–18 segundos–Copa DIN 4 a 23°C Capas y espesor: 2–3 capas, total 15–25 µm Tiempo de evaporación: a 23°C, 5–10 minutos entre capas Antes de aplicar el barniz transparente: 10–15 min

NOTA

1. Para obtener información completa sobre Salud y Seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).
2. Observe las indicaciones de precaución que aparecen en el envase.
3. Debe proporcionarse una buena ventilación en el entorno de trabajo.
4. 2 años en envases sin abrir cuando se almacenan en condiciones frescas y secas.