MS Clearcoat

Vehicolor MS Clearcoat es un barniz acrílico bicomponente de sólidos medios, especialmente formulado para aplicarse sobre basecoats 1K. Proporciona alto brillo, alta durabilidad y un acabado final de muy buena calidad.

PROCESO

 Sustratos	Vehicolor MS Clearcoat puede aplicarse sobre basecoats a base de disolvente y sobre trabajos de pintura correctamente preparados y en buenas condiciones.
 Relación de mezcla	MS Clearcoat : Hardener 2 : 1
 Vida útil de la mezcla	Con endurecedor: 3 horas a 23°C
 Boquillas de la pistola	Pistola de pulverización: 1.3 mm Convencional: 3.0–3.5 bar / 45–50 psi (presión de entrada) HVLP: 2 bar / 26–30 psi (presión de entrada)
 Método de aplicación	Viscosidad de aplicación: 16–18 segundos–Copa DIN 4 a 23°C Capas y espesor: 2–3 capas, espesor total 40–60 µm Tiempo de evaporación: A 23 °C: 5–10 minutos entre capas
 Tiempo de secado	Temperatura / Libre de polvo / Seco para pulir 15℃ / 50 minutos / 12 horas 23℃ / 30-40 minutos / 6-8 horas 60℃ / 10 minutos / 30 minutos

NOTA

1. Para obtener información completa sobre Salud y Seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).
2. Observe las indicaciones de precaución que aparecen en el envase.
3. Debe proporcionarse una buena ventilación en el entorno de trabajo.
4. 2 años en envases sin abrir cuando se almacenan en condiciones frescas y secas.