HS Clearcoat

Vehicolor HS Clearcoat es un barniz transparente bicomponente de alto contenido en sólidos, de calidad premium, que proporciona un acabado de alto brillo excepcional con excelentes características de espesor. Ofrece una sobresaliente resistencia química y una protección duradera tanto para el repintado completo del vehículo como para reparaciones puntuales.

PROCESO

Sustratos	Vehicolor HS Clearcoat puede aplicarse sobre basecoats a base de disolvente y sobre trabajos de pintura correctamente preparados y en buenas condiciones.
Relación de mezcla	HS Clearcoat : Hardener : Thinner 2 : 1 : 10-20%
Vida útil de la mezcla	Con endurecedor: 3 horas a 23°C
Boquillas de la pistola	Pistola de pulverización: 1.3 mm Convencional: 3.0–3.5 bar / 45–50 psi (presión de entrada) HVLP: 2 bar / 26–30 psi (presión de entrada)
Método de aplicación	Viscosidad de aplicación: 16–18 segundos–Copa DIN 4 a 23°C Capas y espesor: 2–3 capas, espesor total 40–60 µm Tiempo de evaporación: A 23 °C: 5–10 minutos entre capas
Tiempo de secado	

Temperatura	Libre de polvo	Seco para pulir
15℃	50 minutos	12 horas
23℃	30-40 minutos	6-8 horas
60℃	10 minutos	30 minutos

NOTA

1. Para obtener información completa sobre Salud y Seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).
2. Observe las indicaciones de precaución que aparecen en el envase.
3. Debe proporcionarse una buena ventilación en el entorno de trabajo.
4. 2 años en envases sin abrir cuando se almacenan en condiciones frescas y secas.