Ultra-Fast Dry Clearcoat

Vehicolor Ultra-Fast Dry Clearcoat es un barniz acrílico de alto rendimiento, diseñado para un secado ultrarrápido y un brillo superficial excepcional. Su formulación avanzada reduce el tiempo de ocupación de la cabina, aumenta la productividad y minimiza el desperdicio de material, lo que lo hace ideal para talleres de carrocería de alta eficiencia que buscan resultados premium con menores costes operativos.

PROCESO

 Sustratos	Vehicolor Ultra-Fast Dry Clearcoat puede aplicarse sobre basecoats a base de disolvente y sobre trabajos de pintura correctamente preparados y en buenas condiciones.
 Relación de mezcla	<table><tr><td>Ultra-Fast Dry Clearcoat</td><td rowspan="2">:</td><td>Hardener</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td></tr></table>
 Vida útil de la mezcla	Con endurecedor: 1 hora a 23°C
 Boquillas de la pistola	Pistola de pulverización: 1.3 mm Convencional: 3.0–3.5 bar / 45–50 psi (presión de entrada) HVLP: 2 bar / 26–30 psi (presión de entrada)
 Método de aplicación	Viscosidad de aplicación: 16–18 segundos–Copa DIN 4 a 23°C Capas y espesor: 2–3 capas, espesor total 40–60 µm Tiempo de evaporación: A 23 °C: 3–4 minutos entre capas
 Tiempo de secado	<table><tr><th>Temperatura</th><th>Libre de polvo</th><th>Seco para pulir</th></tr><tr><td>15°C</td><td>12 minutos</td><td>60 minutos</td></tr><tr><td>23°C</td><td>8 minutos</td><td>45 minutos</td></tr><tr><td>30°C</td><td>5 minutos</td><td>30 minutos</td></tr></table>

NOTA

1. Para obtener información completa sobre Salud y Seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).
2. Observe las indicaciones de precaución que aparecen en el envase.
3. Debe proporcionarse una buena ventilación en el entorno de trabajo.
4. 2 años en envases sin abrir cuando se almacenan en condiciones frescas y secas.