# 1K Basecoat Binder

Vehicolor 1K Basecoat Binder es adecuado tanto para aplicaciones de secado al aire como de horneado en horno. Ofrece una excelente cobertura, fácil aplicación, secado rápido y una fuerte resistencia química. Ideal tanto para reparaciones puntuales como para el repintado completo de superficies.

**PROCESO**

| | | |
|---|---|---|
|  | Mezclar con | 1K Basecoat, 1K Silver, 1K Pearl, 1K Crystal Pearl. |
|  | Aplicación | Añadir entre un 10–20 % de 1K Basecoat Binder al basecoat metálico 1K según el volumen total.<br>Para colores perlados de 3 etapas, añadir entre un 50–70 % de 1K Basecoat Binder a la capa perlada antes de la aplicación.<br>Para colores basecoat con baja opacidad, la adición de 1K Basecoat Binder debe mantenerse por debajo del 15 % para evitar reducir la capacidad de cubrición de la pintura. |

**NOTA**

1. Para obtener información completa sobre Salud y Seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).
2. Observe las indicaciones de precaución que aparecen en el envase.
3. Debe proporcionarse una buena ventilación en el entorno de trabajo.
4. 2 años en envases sin abrir cuando se almacenan en condiciones frescas y secas.