Dry Accelerator

Vehicolor Dry Accelerator es un aditivo convencional diseñado para reducir significativamente el tiempo de curado, el tiempo de manipulación y el tiempo de enmascarado. Debido a su alta reactividad, debe utilizarse con precaución; solo deben añadirse cantidades pequeñas y precisas para evitar efectos adversos en el rendimiento del recubrimiento.

PROCESO

	Relación de mezcla(Peso)	10–15 °C: 5–7 g de acelerador por 1 L de pintura. 0–10 °C: 7–10 g de acelerador por 1 L de pintura. Por debajo de 0 °C: 10–15 g de acelerador por 1 L de pintura.
	Mezclar con	2K Topcoat, Clearcoat
	Recomendación	No añadir más de 25 g de acelerador de secado por 1 L de barniz transparente o pintura 2K; de lo contrario, puede provocar pérdida de brillo.

NOTA

1. Para obtener información completa sobre Salud y Seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).
2. Observe las indicaciones de precaución que aparecen en el envase.
3. Debe proporcionarse una buena ventilación en el entorno de trabajo.
4. 2 años en envases sin abrir cuando se almacenan en condiciones frescas y secas.