BPO System Body Filler

Vehicolor BPO System Body Filler es una masilla bicomponente versátil, diseñada para la reparación de paneles de carrocería automotriz. Ofrece excelente mezclado, fácil aplicación y una fuerte adherencia sobre diversos sustratos metálicos. Gracias a su secado rápido, extendido uniforme y un equilibrio óptimo entre dureza y flexibilidad, garantiza una contracción mínima, un lijado sencillo y un acabado denso y resistente a las grietas tanto a altas como a bajas temperaturas.

PROCESO

Sustratos	Panel de acero, panel galvanizado, panel de hierro, panel de aluminio, fibra de vidrio.
Relación de mezcla (Peso)	Body Filler : Hardener 100 : 2
Espesor de capa	La masilla puede aplicarse en varias capas finas. Después de cada capa, el producto debe curar. No exceder un espesor total de 5 mm.
Vida útil de la mezcla	2-4 minutos a 25°C.
Aplicación	1.Limpiar la superficie eliminando aceite, óxido, pintura antigua y humedad.Asegurarse de que esté completamente seca y limpia antes de aplicar la masilla. 2.Mezclar la masilla con el endurecedor en una proporción de 100 : 2 hasta obtener un color uniforme. Utilizar dentro del tiempo de trabajo; de lo contrario, el producto se endurecerá y quedará inutilizable. 3.Aplicar la masilla mezclada en la zona de reparación. Se recomienda aplicar primero una capa base gruesa y después una capa de acabado fina para reducir la formación de poros. 4.Después del curado completo, lijar la superficie de la masilla hasta obtener el acabado deseado.

	Tiempo de curado	20-30 minutos a 25°C.
	Lijado	Lijado grueso (en seco): P80–P120. Lijado de acabado (en seco): P120–P320.

NOTA

1. Para obtener información completa sobre Salud y Seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).
2. Observe las indicaciones de precaución que aparecen en el envase.
3. Debe proporcionarse una buena ventilación en el entorno de trabajo.
4. 1 año en envases sin abrir cuando se almacenan en condiciones frescas y secas.