High Performance Clearcoat

Vehicolor High Performance Clearcoat es un barniz transparente bicomponente de alto contenido en sólidos y calidad superior, diseñado para proporcionar un acabado profundo de alto brillo con excelente poder cubriente y gran durabilidad. Ofrece una resistencia química sobresaliente y una protección a largo plazo, lo que lo hace ideal tanto para repintados completos como para reparaciones puntuales.

PROCESO

Sustratos	Vehicolor High Performance Clearcoat puede aplicarse sobre basecoats a base de disolvente y sobre trabajos de pintura correctamente preparados y en buenas condiciones.
Relación de mezcla	Clearcoat : Hardener : Thinner 2 : 1 : 10-20%
Vida útil de la mezcla	Con endurecedor: 3 horas a 23°C
Boquillas de la pistola	Pistola de pulverización: 1.3 mm Convencional: 3.0–3.5 bar / 45–50 psi (presión de entrada) HVLP: 2 bar / 26–30 psi (presión de entrada)
Método de aplicación	Viscosidad de aplicación: 16–18 segundos–Copa DIN 4 a 23°C Capas y espesor: 2–3 capas, espesor total 40–60 µm Tiempo de evaporación: a 23 °C, 5–10 minutos entre capas
Tiempo de secado	Temperatura / Libre de polvo / Seco para pulir 15℃ / 50 minutos / 12 horas 23℃ / 30-40 minutos / 6-8 horas 30℃ / 10 minutos / 30 minutos

NOTA

1. Para obtener información completa sobre Salud y Seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).
2. Observe las indicaciones de precaución que aparecen en el envase.
3. Debe proporcionarse una buena ventilación en el entorno de trabajo.
4. 2 años en envases sin abrir cuando se almacenan en condiciones frescas y secas.