

金属板⑭－⑳（上級者向け）

板	元素名	元素 記号	原子 番号	色	比重 [g /cm ³]	導電率 [% IACS]	熱伝導 度[W /mK]	ヤング率 [GPa]	融点 [°C]	磁性	価格[円 /100g]
⑭	ジルコニウム	Zr	40	銀白色	6.51	2	23	98	1852	常磁性	60
⑮	ニオブ	Nb	41	銀白色	8.57	11	89	105	2467	常磁性	800
⑯	モリブデン	Mo	42	銀白色	10.2	34	137	325	2620	常磁性	1400
⑰	タンタル	Ta	73	銀灰色	16.6	13	57.6	186	3015	常磁性	13000
⑱	インジウム	In	49	銀白色	7.28	20	80.0	10.6	156	反磁性	11500
⑲	パラジウム	Pd	46	銀白色	12.2	16	75.2	121	1552	常磁性	120300
㉔	バナジウム	V	23	銀白色	6.1	8	31.6	128	1902	常磁性	204900