МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СН 5.09.01-2020

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ПОЛЫ

ПАДЛОГІ

Издание официальное

Минск 2020

Передается в рамках Протокола поручений Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Сивака А.А.

УДК 692.53(083.74)

Ключевые слова: пол, бетон, железобетон, покрытие, гидроизоляция, прослойка, стяжка, покрытие пола

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»)

ВНЕСЕНЫ главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства

2 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства архитектуры и строительства от 14 сентября 2020 г. № 53

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства настоящие строительные нормы входят в блок 5.09 «Полы, отделочные и защитные покрытия»

3 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ (с отменой ТКП 45-5.09-310-2017 (33020))

© Минстройархитектуры, 2020

Изданы на русском языке

Передается в рамках Протокола поручений Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Сивака А.А.

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 1
4 Основные требования 2
Приложение А Оценочные группы покрытия, характеризующие степень противоскольжения, и типы сбросового углубления для помещений, рабочих зон и проходов 7

Передается в рамках Протокола поручений Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Сивака А.А.

Передается в рамках Протокола поручений Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Сивака А.А.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ПОЛЫ

ПАДЛОГІ

Floors

Дата введения через 60 календарных дней после официального опубликования

1 Область применения

Настоящие строительные нормы устанавливают требования к проектированию полов и распространяются на здания и сооружения различного назначения.

При проектировании полов необходимо соблюдать дополнительные требования, установленные противопожарными нормами, а также нормами технологического проектирования.

Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование съемных (фальшполов) и обогреваемых полов.

2 Нормативные ссылки

В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие документы:

ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-2.01-111-2008 (02250) Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-2.04-127-2009 (02250) Конструкции зданий и сооружений. Правила проектирования звукоизоляции и звукопоглощения

ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования

СТБ 1187-2020 Бетоны легкие. Технические условия

СТБ 1751-2007 Покрытия полов и тротуаров. Метод определения скользкости

СТБ EN 206-2016 Бетон. Требования, показатели, изготовление и соответствие.

3 Термины и определения

В настоящих строительных нормах применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 беспыльность пола: Свойство пола, обеспечивающее полное отсутствие отделения продуктов износа, образующихся при воздействиях от движения пешеходов и транспорта.

3.2 гидроизоляционный слой: Слой, препятствующий проникновению через пол сточных вод и других жидкостей, а также проникаию в пол грунтовых вод.

3.3 звукоизолирующая способность пола: Свойство конструкции пола, обеспечивающее соответствие звукоизоляции пола нормативным требованиям.

3.4 звукоизоляционный слой: Слой пола, повышающий звукоизолирующую способность пола.

3.5 искробезопасность пола: Свойство пола, обеспечивающее отсутствие искрообразования на покрытии пола при ударах металлических или каменных предметов.

3.6 плинтус: Профилированное погонажное изделие, используемое для перекрытия щелей в местах примыкания покрытия пола к вертикальным конструкциям.

3.7 подстилающий слой: Слой пола, распределяющий нагрузки на грунт.

3.8 покрытие: Верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям.

Передается в рамках Протокола поручений Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Сивака А.А.

3.9 пол: Элемент конструкции здания (сооружения), воспринимающий различные эксплуатационные нагрузки.

3.10 прослойка: Промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим слоем пола.

3.11 стяжка: Слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола на перекрытии заданного уклона, укрытия различных трубопроводов, распределения нагрузок по нежестким нижележащим слоям пола на перекрытии.

3.12 теплоизоляционный слой: Элемент пола, уменьшающий общую теплопроводность пола.

3.13 теплоусвоение поверхности пола: Способность материала покрытия пола в большей или меньшей степени воспринимать тепло при периодических колебаниях теплового потока или температуры воздуха.

4 Основные требования

4.1 Проектирование полов следует осуществлять по техническим, экологическим параметрам с учетом эксплуатационных воздействий на них и специальных требований (искробезопасность, антистатичность, беспыльность, теплоусвоение поверхности, звукоизолирующая способность). Полы необходимо проектировать таким образом, чтобы при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений в течение проектного срока службы с требуемой надежностью выдерживались все виды механических и технологических воздействий на них, предусмотренных проектом, без повреждений и разрушений.

При проектировании полов необходимо соблюдать требования, установленные нормами проектирования для конкретных зданий и сооружений, противопожарными и санитарными нормами, а также нормами технологического проектирования.

4.2 Пожарно-технические характеристики материалов, применяемых для устройства полов на путях эвакуации, принимают в соответствии с ТКП 45-2.02-315.

4.3 Интенсивность воздействия жидкостей на пол следует считать:

— малой — при незначительном воздействии жидкостей на пол (поверхность пола сухая или слегка влажная, покрытие пола жидкостями не пропитывается, уборку помещений с разливанием воды из шлангов не производят);

— средней — при периодическом увлажнении пола, вызывающем пропитывание покрытия жидкостями (поверхность пола влажная или мокрая, жидкости по поверхности пола стекают периодически);

— большой — при постоянном или часто повторяющемся стекании жидкостей по поверхности пола.

Зона воздействия жидкостей вследствие их переноса на подошвах обуви и шинах транспорта распространяется во все стороны (включая смежные помещения) от места смачивания пола: водой и водными растворами — на 20 м, минеральными маслами и эмульсиями — на 100 м.

4.4 В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей следует предусматривать уклоны полов. Уклон делают в сторону мест отвода жидкости. Величину уклона пола следует принимать не менее 0,5 %.

4.5 Уклоны лотков и каналов должны быть не менее 0,5 %. Направление уклонов должно быть таким, чтобы сточные воды стекали в лотки, каналы и трапы, не пересекая проездов и проходов.

4.6 Интенсивность механических воздействий на полы следует принимать по таблице 1.

Таблица 1

Механическое воздействие	Интенсивность механического воздействия			
	весьма значительная	значительная	умеренная	слабая
Движение пешеходов на 1 м ширины прохода, чел/сут	—	—	500 и более	До 500
Движение транспорта на гусеничном ходу на одну полосу движения, ед/сут	10 и более	До 10	Не допускается	Не допускается
Движение транспорта на резиновом ходу на одну полосу движения, ед/сут	Св. 200	От 100 до 200 включ.	До 100	Только движение ручных тележек

Передается в рамках Протокола поручений Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Сивака А.А.

Окончание таблицы 1

Механическое воздействие	Интенсивность механического воздействия			
	весьма значительная	значительная	умеренная	слабая
Движение тележек на металлических шинах, перекатывание круглых металлических предметов на одну полосу движения, ед/сут	Св. 50	От 30 до 50 включ.	До 30	Не допускается
Удары при падении с высоты 1 м твердых предметов массой, кг, не более	20	10	5	2
Волочение твердых предметов с острыми углами и ребрами	Допускается	Допускается	Не допускается	Не допускается
Работа острым инструментом (лопатой и др.) на полу	Допускается	Допускается	Не допускается	Не допускается

4.7 Материалы для химически стойких покрытий полов и покрытий полов в помещениях с агрессивными средами следует принимать в соответствии с требованиями ТКП 45-2.01-111.

4.8 Тип покрытия пола производственных помещений назначают в зависимости от вида и интенсивности механических, жидкостных и тепловых воздействий с учетом требований, предъявляемых к полам.

Тип покрытия пола в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях назначается проектной документацией на основании задания на проектирование в зависимости от функционального назначения помещения, воздействующих на него во время эксплуатации нагрузок, установленных техническими нормативными правовыми актами требований на конкретный вид напольного покрытия, с учетом рекомендаций производителя по его применению.

4.9 Толщину покрытия пола и вид материала принимают в зависимости от механических воздействий на пол.

Толщину пола, мм, следует назначать по расчету в зависимости от нагрузок на пол, применяемых материалов, свойств грунта основания и принимать не менее:

80 — для гравийного, щебеночного полов;

120 — для бетонного, асфальтобетонного полов и пола из жаростойкого бетона.

Для покрытий полов жилых, общественных, административных и бытовых зданий следует применять бетон класса не ниже $С^{12}/_{15}$.

4.10 Воздушное пространство под покрытием полов из досок, реек, паркетных досок и щитов не должно сообщаться с вентиляционными и дымовыми каналами, а в помещениях площадью более 25 $м^2$ дополнительно должно быть разделено перегородками из досок на замкнутые отсеки длиной от 5 до 6 м и шириной от 4 до 5 м.

4.11 Показатели теплоусвоения поверхности покрытия полов в жилых зданиях, зданиях учреждений образования, воспитания и подготовки кадров, зданиях и сооружениях учреждений здравоохранения, домах-интернатах для престарелых и физически ослабленных лиц, общественных, в том числе административных и бытовых, зданиях, вспомогательных зданиях и помещениях промышленных предприятий, а также на участках с постоянными рабочими местами в отапливаемых производственных зданиях, где выполняются легкие физические работы (категория I), и в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются физические работы средней тяжести (категория II), не должны превышать нормативных значений, установленных в ТКП 45-2.04-43 (таблица 7.1).

В животноводческих зданиях показатели теплоусвоения поверхности покрытия пола, Вт/($м^2$·°С), не должны превышать:

12,3 — в местах содержания без подстилки крупного рогатого скота молочного направления и молодняка до четырехмесячного возраста (крупного рогатого скота и свиней);

17,2 — в местах содержания откормочных животных с четырехмесячного возраста.

Передается в рамках Протокола поручений Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Сивака А.А.

4.12 Выбор покрытий полов помещений, рабочих зон и проходов необходимо осуществлять в соответствии с приложением А, с учетом оценочных групп покрытий, характеризующих степень противоскольжения, и типа сбросового углубления пола.

Оценочные группы покрытий устанавливают в соответствии с таблицей 2 в зависимости от средних значений критических углов наклона пола, определяемых в соответствии с СТБ 1751.

Тип сбросового углубления пола обозначают буквой У с индексом, соответствующим минимальному объему сбросового углубления в кубических сантиметрах на 1 дм^2 площади пола (У4, У6, У8, У10).

Таблица 2

Средние значения критических углов наклона пола[1)]	Оценочная группа покрытия
От 6° до 10° включ.	С9
Св. 10° “ 19° “	С10
“ 19° “ 27° “	С11
“ 27° “ 35° “	С12
“ 35°	С13
[1)] При использовании метода определения значений критических углов наклона согласно СТБ 1751.	

4.13 В зонах входа с интенсивной нагрузкой от проходящих людей, когда влага (снег) может попадать или заноситься снаружи, должны быть предусмотрены влаго- и грязеуловители.

4.14 Выбор материала и определение толщины прослойки следует производить с учетом вида воздействия на полы.

4.15 Марка цементного раствора прослойки, в зависимости от интенсивности механических воздействий, должна быть не ниже:

М150 — при слабой интенсивности;

М250 — при умеренной, значительной и весьма значительной интенсивности.

Класс бетона прослойки по прочности на сжатие должен быть не ниже $С^{25}/_{30}$.

4.16 Гидроизоляционный слой следует предусматривать при средней и большой интенсивности воздействия на пол:

— воды и нейтральных растворов — в полах на перекрытии, на просадочных и набухающих грунтах, а также в полах на пучинистых грунтах основания в неотапливаемых помещениях;

— органических растворителей, минеральных масел и эмульсий из них — в полах на перекрытии;

— кислот, щелочей и их растворов, а также веществ животного происхождения — в полах на грунте и на перекрытии.

4.17 Гидроизоляционный слой должен быть непрерывным в конструкции пола, стенках и днищах лотков и каналов, а также в местах перехода пола к этим конструкциям. В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляционный слой следует предусматривать непрерывным на высоту не менее 300 мм от уровня покрытия пола, а при возможности попадания струи воды на стены — на всю высоту замачивания.

4.18 Тип и вид используемого гидроизоляционного материала определяется в зависимости от интенсивности и агрессивности воздействия влаги на полы.

4.19 Гидроизоляционный слой под (или над) бетонным подстилающим слоем должен быть предусмотрен при расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод средней и большой интенсивности. В этом случае при проектировании гидроизоляции высоту зоны опасного поднятия грунтовых вод от их горизонта следует принимать равной для основания из песка: крупного — 0,3 м; средней крупности и мелкого — 0,5 м; пылеватого — 1,5 м; для основания из суглинка, пылеватых суглинка и супеси, глины — 2,0 м.

Передается в рамках Протокола поручений Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Сивака А.А.

При расположении подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод средней и большой интенсивности, гидроизоляцию применяют:

— при устройстве в подвалах, цокольных этажах, технических подпольях помещений, в которых располагается техническое и технологическое оборудование (насосы для подкачки воды, компрессорные и холодильные установки, системы кондиционирования воздуха и др.);

— при вероятном в период эксплуатации здания постепенном поднятии общего уровня подземных вод на застраиваемой территории.

Гидроизоляционный слой под бетонным подстилающим слоем необходимо предусматривать при устройстве покрытий из паронепроницаемых полимерных материалов.

4.20 Толщину теплоизоляционного слоя следует назначать по расчету, выполненному в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-43.

4.21 Толщину звукоизоляционного слоя следует назначать по расчету, выполненному в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-127.

4.22 При сосредоточенных нагрузках на пол более 2 кН для устройства тепло- и звукоизоляции следует применять материалы плотностью не менее 140 кг/м^3 и прочностью на сжатие при 10 %-ной деформации не менее 0,06 МПа.

4.23 В отапливаемых помещениях с температурой воздуха до 23 °С при расположении покрытия пола, устраиваемого по грунту, выше или ниже отмостки здания до 0,5 м необходимо предусматривать утепление пола в зонах его примыкания к наружным стенам и стенам, отделяющим отапливаемые помещения от неотапливаемых, в следующих случаях:

а) в производственных помещениях при работах, выполняемых сидя или стоя и не требующих систематического физического напряжения или поднятия и переноски тяжестей (легкие работы);

б) в помещениях жилых, общественных, административных и бытовых зданий с постоянным пребыванием людей.

4.24 Стяжку следует предусматривать в случаях, когда необходимо:

— выравнивание поверхности нижележащего слоя;

— укрытие трубопровода;

— распределение нагрузок по тепло- и звукоизоляционным слоям;

— обеспечение требуемого теплоусвоения полов;

— создание уклонов на полах по перекрытиям.

4.25 Для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов, а также для создания уклона на перекрытии монолитные стяжки необходимо предусматривать из мелкозернистого бетона класса не ниже $С^{8}/_{10}$ или из цементно-песчаного раствора марки не ниже М150 (15 МПа).

Стяжка под полы из полимерминеральных композиций должна быть из цементно-песчаного раствора прочностью на сжатие марки не ниже М200 (20 МПа), из мелкозернистого бетона класса не ниже $С^{12}/_{15}$.

4.26 Наименьшая толщина стяжки для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия — 20 мм, по тепло- или звукоизоляционному слою — 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопровода должна быть на 15 мм больше диаметра трубопровода в однослойной конструкции и на 35 мм больше — в многослойной конструкции.

4.27 Легкий бетон для стяжек, выполняемых для обеспечения требуемого теплоусвоения пола, по прочности на сжатие должен быть класса не ниже LC8/9 согласно СТБ 1187 или СТБ EN 206.

4.28 Легкий бетон для стяжек, укладываемых по слою из сжимаемых теплозвукоизоляционных материалов, по прочности на сжатие должен быть класса не ниже LC20/22 согласно СТБ 1187 или СТБ EN 206.

4.29 При сосредоточенных нагрузках на пол более 2 кН толщину стяжки по тепло- или звукоизоляционному слою устанавливают расчетным путем.

4.30 В местах сопряжения стяжек, выполненных по звукоизоляционным слоям, с другими конструкциями (стенами, перегородками, трубопроводами, проходящими через перекрытия, и т. п.) должны быть предусмотрены зазоры шириной не менее толщины звукоизоляционного слоя, но не более 20 мм на всю толщину стяжки, заполняемые звукоизоляционным материалом.

4.31 Сборные стяжки из гипсоволокнистых, древесно-стружечных листов и фанеры применяют при умеренной и слабой интенсивности механических воздействий. Не допускается применение данных стяжек в помещениях с мокрым режимом.

Передается в рамках Протокола поручений Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Сивака А.А.

4.32 В производственных зданиях применяют нежесткие подстилающие слои при условии их уплотнения. Методы уплотнения должны быть указаны в проектной документации, в проекте производства работ и технологических картах.

4.33 Класс бетона подстилающего слоя устанавливается расчетом. Подстилающий слой следует выполнять из бетона класса не ниже $С^{16}/_{20}$. Если по расчету напряжение растяжения в подстилающем слое из бетона класса $С^{16}/_{20}$ получается ниже расчетного, допускается применять бетон класса не ниже $С^{8}/_{10}$.

4.34 Толщина подстилающего слоя из бетона устанавливается расчетом на прочность от действующих нагрузок и должна быть не менее 80 мм в жилых и общественных зданиях и не менее 100 мм — в производственных помещениях.

4.35 При устройстве подстилающего бетонного слоя на грунте или по существующему бетонному основанию, расположенному на грунте, в помещениях, при эксплуатации которых возможны значительные перепады температуры воздуха, необходимо устройство армирования с обеспечением не менее 0,5 % армирования арматурой периодического профиля, размещенной от верха бетонного слоя на расстоянии 1/3 толщины слоя бетона, но не менее 50 мм.

Необходимость армирования подстилающего слоя устанавливают расчетом.

4.36 Не допускается применять в качестве основания под полы торф, чернозем и другие растительные грунты, а также слабые грунты с модулем деформации менее 5 МПа.

Грунты основания под полы должны быть уплотнены. Коэффициент уплотнения грунтов основания под полы K_{com} должен быть не менее 0,92. Грунтовое основание под бетонный подстилающий слой должно быть предварительно укреплено щебнем или гравием, вдавленным на глубину не менее 40 мм.

4.37 Деформационные швы в полах по перекрытиям должны совпадать с деформационными швами зданий и выполняться на всю толщину пола, а в полах с уклонами для стока жидкостей деформационные швы должны совпадать с водоразделом полов.

В помещениях, при эксплуатации которых возможны значительные перепады температуры воздуха (от положительной до отрицательной), в подстилающем слое, цементно-песчаной или бетонной стяжке и отделочном слое необходимо предусматривать деформационные швы, которые должны совпадать с осями колонн и обрамлять колонны по контуру. Деформационные швы должны быть заполнены эластичным материалом. Глубина деформационного шва в подстилающем слое и стяжке должна быть на всю толщину слоя. При наличии армирования в конструкции пола деформационные швы должны доходить до границы, где расположено армирование, не разрезая его.

4.38 В покрытиях полов из керамической плитки следует устраивать дополнительные деформационные швы с шагом не более 4 м путем заполнения швов между плитками эластичным материалом.

4.39 Для предотвращения деформации пола при возможной осадке здания следует предусматривать зазор между бетонным основанием и колоннами, стенами.

Передается в рамках Протокола поручений Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Сивака А.А.

Приложение А

Оценочные группы покрытия, характеризующие степень противоскольжения, и типы сбросового углубления для помещений, рабочих зон и проходов

Таблица А.1

Номер	Наименование помещений, рабочих зон и проходов	Оценочная группа покрытия	Тип сбросового углубления*
Рабочие помещения и зоны общего назначения			
1	Зоны входа внутри здания Внутренние лестницы Рекреационные помещения (например, комнаты отдыха, заводские столовые)	С9	—
2	Зоны входа снаружи здания Наружные лестницы	С11 или С10	У4
3	Санитарные помещения (например, туалеты, помещения для переодевания и умывания)	С10	—
Изготовление маргарина, пищевого жира, пищевого масла			
4	Изготовление и упаковка маргарина Изготовление и упаковка пищевого жира, растительного масла	С12	—
5	Рафинированное растительное масло	С13	У4
6	Жир	С13	У6
Переработка молока, изготовление сыра			
7	Изготовление, хранение и упаковка сыра	С11	—
8	Переработка свежего молока, включая маслобойню Изготовление замороженных продуктов	С12	—
Изготовление шоколада и сладостей			
9	Изготовление полуфабрикатов Изготовление плиточного шоколада, пористого шоколада и шоколада с начинкой	С11	—
10	Изготовление сахара Изготовление какао	С12	—
Изготовление хлебобулочных изделий (пекарни, кондитерские фабрики, фабрики хлебобулочных и кондитерских изделий длительного хранения)			
11	Приготовление теста	С11	—
12	Помещения, в которых перерабатывают преимущественно жиры или жидкие массы Помещения для мойки посуды	С12	—
Убой скота, обработка и переработка мяса			
13	Отделение сушки колбасы Хранение кишок Помещение для соления и копчения	С12	—

Передается в рамках Протокола поручений Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Сивака А.А.

Продолжение таблицы А.1

Номер	Наименование помещений, рабочих зон и проходов	Оценочная группа покрытия	Тип сбросового углубления*
14	Переработка птицы	С12	У6
15	Мелкое производство с продажей	С12	У8
16	Отделение нарезки и упаковки	С13	—
17	Отделение сырой колбасы	С13	У6
18	Разделка мяса Изготовление колбасы Отделение вареной колбасы	С13	У8
19	Бойня Помещение переработки требухи и кишок	С13	У10
Переработка рыбы, изготовление деликатесов			
20	Помещения стерилизации	С11	—
21	Изготовление майонеза	С13	У4
22	Изготовление деликатесов	С13	У6
23	Переработка рыбы	С13	У10
Переработка овощей			
24	Помещения подготовки овощей	С12	У4
25	Изготовление квашеной капусты Консервирование овощей	С13	У6
Влажные зоны при изготовлении продуктов питания и напитков			
26	Подвалы хранения и сбраживания	С10	—
27	Разлив напитков, изготовление соков	С11	—
Кухни, столовые			
28	Столовые, гостевые комнаты, буфеты, включая обслуживание и сервировку	С9	—
29	Производственные помещения объектов общественного питания, пищеблоков общеобразовательных и дошкольных учреждений, служб приготовления пищи лечебно-профилактических организаций	С12	У4
30	Помещения для мойки посуды: для кухонь общественного питания в интернатах и санаториях для кухонь общественного питания в больницах и клиниках	 С11 С12	У4
Холодильные помещения, помещения глубокой заморозки, холодильные здания, холодильные здания глубокой заморозки			
31	Помещения для упакованных продуктов	С11	—
32	Помещения для неупакованных продуктов	С12	—

Передается в рамках Протокола поручений Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Сивака А.А.

Продолжение таблицы А.1

Номер	Наименование помещений, рабочих зон и проходов	Оценочная группа покрытия	Тип сбросового углубления*
	Магазины, торговые залы		
33	Торговые залы, залы покупателей Зоны расположения касс, зоны упаковки	С9	—
34	Подходы к зонам с неупакованным товаром: хлебом и хлебобулочными изделиями сыром и сырными изделиями	С10	—
35	Отдел обслуживания мясом и колбасой (упакованный товар)	С10	—
36	Отдел обслуживания мясом и колбасой (неупакованный товар)	С11	—
37	Приемка мяса Приемка рыбы Торговые зоны со стационарными хлебопекарными печами	С11	—
38	Торговые зоны на открытом пространстве	С11 или С10	У4
39	Отдел обслуживания рыбой	С12	—
40	Торговые зоны со стационарными фритюрницами или грилем	С12	У4
41	Отдел подготовки рыбы	С12	У8
	Помещения здравоохранения		
42	Помещения медицинской диагностики и терапии, массажные помещения, кабинеты врачей, процедурные, перевязочные Операционные Станции скорой медицинской помощи с больничными комнатами и холлы Дневные клиники Аптеки Лаборатории Парикмахерские салоны	С9	—
43	Зоны предварительной очистки и стерилизации Фекальные, сточные помещения, нечистые смотровые помещения Помещения для вскрытия трупов Моечные помещения в операционных, гипсовые помещения Санитарные помещения	С10	—
44	Помещения для медицинских ванн, гидротерапии, грязелечения Помещения влажной дезинфекции	С11	—

Передается в рамках Протокола поручений Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Сивака А.А.

Продолжение таблицы А.1

Номер	Наименование помещений, рабочих зон и проходов	Оценочная группа покрытия	Тип сбросового углубления*
	Прачечные		
45	Помещения с проточными стиральными машинами или машинами с центрифугой Помещения для глажения и катания белья	С9	—
46	Помещения со стиральными машинами, белье из которых забирают мокрым	С11	—
	Изготовление комбикорма		
47	Изготовление сухого комбикорма Изготовление комбикорма с применением жира и воды	С11	—
	Изготовление кожи и текстиля		
48	Красильни для текстиля	С11	—
49	Жировые помещения для создания набивок	С12	—
50	Дубильня с увлажняющей установкой	С13	—
51	Помещения с мездрильными машинами Помещения для работы с клееной кожей	С13	У10
	Лакировочные цеха		
52	Зоны влажной шлифовки	С12	—
	Керамическая промышленность		
53	Мокрый помол (подготовка керамического сырья)	С11	—
54	Перемешивание таких веществ, как деготь, пек, графит, синтетические смолы Прессовка (придание формы) таких веществ, как деготь, пек, графит, синтетические смолы	С11	У6
55	Зоны литья Зоны глазирования	С12	—
	Обработка стекла и камня		
56	Резка, шлифовка камней Зоны шлифовки пустотелого и листового стекла Установки травления и кислотной полировки стекла	С11	—
57	Формование стекла Пустотелое стекло, стеклянные емкости, строительное стекло	С11	У4
58	Изготовление изолирующего стекла (обращение с сушильными агентами) Упаковка, отгрузка листового стекла (обращение с антиадгезионными веществами)	С11	У6
	Бетонные заводы		
59	Моечные площадки	С11	—

Передается в рамках Протокола поручений Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Сивака А.А.

Продолжение таблицы А.1

Номер	Наименование помещений, рабочих зон и проходов	Оценочная группа покрытия	Тип сбросового углубления*
	Склады		
60	Складские помещения открытого типа	С11 или С12	У4
61	Помещения для складирования масел и жира	С12	У6
	Химическая и термическая обработка железа и металла		
62	Лаборатории	С11	—
63	Помещения травления Помещения закаливания	С12	—
	Обработка и переработка металла		
64	Помещения гальванизации	С12	—
65	Обработка чугуна Зоны механической обработки (например, обработки на токарном станке, фрезерования), штамповки, прессования, вытягивания (труб, проволоки)	С11	У4
66	Зоны очистки и выпаривания	С12	—
	Цеха по ремонту транспортных средств		
67	Помещения по ремонту и техническому обслуживанию	С11	—
68	Моечные залы и площадки	С11	У4
69	Рабочие и смотровые ямы	С12	У4
	Цеха по ремонту летательных аппаратов		
70	Ангары для самолетов	С11	—
71	Цеха верфи	С12	—
72	Моечные площадки	С12	У4
	Станции очистки сточных вод		
73	Насосные станции Помещения для обезвоживания шлама Помещения для вычислительных машин Места расположения рабочих площадок, рабочих платформ и подиумов технического обслуживания	С12	—
	Пожарные депо		
74	Места стоянки транспортных средств Помещения для устройств по уходу за шлангами	С12	—
	Кредитные учреждения		
75	Помещения с коммутационной аппаратурой	С9	—

Передается в рамках Протокола поручений Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Сивака А.А.

Окончание таблицы А.1

Номер	Наименование помещений, рабочих зон и проходов	Оценочная группа покрытия	Тип сбросового углубления*
	Гаражи-стоянки автомобилей		
76	Наземные и подземные гаражи, не испытывающие атмосферных влияний	С10	—
77	Наземные и подземные гаражи, испытывающие атмосферные влияния Открытые стоянки	С11 или С10	У4
	Школы и детские сады		
78	Входы, холлы, рекреационные залы Классные помещения, помещения для групп Лестницы	С9	—
79	Туалеты, умывальные помещения Кухни в школах, детских садах Помещения с деревообрабатывающими станками Специализированные помещения для труда	С10	—
* Типы сбросовых углублений, не указанные для отдельных помещений и рабочих зон, допускается назначать при соответствующем обосновании в процессе проектирования конкретных помещений.			
Примечание — Оценочные группы покрытия и типы сбросовых углублений зон входов и лестниц по поз. 1 и 2 относятся ко всем не установленным в данной таблице типам помещений, в том числе жилым.			

Передается в рамках Протокола поручений Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Сивака А.А.

Передается в рамках Протокола поручений Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Сивака А.А.

Официальное издание
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

СН 5.09.01-2020
ПОЛЫ

Ответственный за выпуск	Е. П. Желунович
Редактор	И. М. Дорошко
Корректор	Н. В. Леончик
Технический редактор	А. В. Хмеленко

Сдано в набор 24.06.2020. Подписано в печать 21.10.2020. Формат 60×84 1/8.
Бумага офсетная. Гарнитура Ариал. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,56. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/536 от 08.11.2018.
Ул. Кропоткина, 89, 220002, г. Минск.