

Московский физико-технический институт
(государственный университет)

Лабораторная работа по электричеству

Закон [3.4.2]

Талашкевич Даниил Александрович
Группа Б01-009

Долгопрудный
2021

Содержание

1	Теоретическое введение	1
2	Экспериментальная установка	1
3	Ход работы	2
4	Обработка результатов	3
5	Вывод	4
6	Литература	4

Цель работы : изучение температурной зависимости магнитной восприимчивости ферромагнетика выше точки Кюри.

В работе используются : катушка самоиндукции с образцом из гадолиния, термостат, частотомер, цифровой вольтметр, LC -автогенератор, термопара медь-константан.

1 Теоретическое введение

Коэффициент самоиндукции катушки L пропорционален магнитной проницаемости μ заполняющей его среды (почему?): $L \propto \mu$. Тогда разность самоиндукций катушки с образцом L и без него L_0 будет пропорциональна восприимчивости образца χ :

$$L - L_0 \propto \mu - 1 = \chi$$

При изменении индуктивности образца меняется период колебаний автогенератора:

$$\tau = 2\pi\sqrt{LC}$$

где C - ёмкость контура автогенератора. Период колебаний в отсутствие образца определяется самоиндукцией пустой катушки:

$$\tau_0 = 2\pi\sqrt{L_0C}$$

Отсюда находим

$$L - L_0 \propto \tau^2 - \tau_0^2$$

и, следовательно,

$$\chi \propto \tau^2 - \tau_0^2$$

Из формул 2 и 3 следует, что закон Кюри-Вейсса справедлив, если выполнено соотношение

$$\frac{1}{\tau^2 - \tau_0^2} \propto T - \Theta_p$$

Измерения проводятся в интервале температур от 14°C до 40°C. С целью экономии времени следует начинать измерения с низких температур.

2 Экспериментальная установка

В работе изучается температурная зависимость $\chi(T)$ гадолиния при температурах выше точки Кюри. Выбор материала определяется тем, что его точка Кюри лежит в диапазоне комнатных температур.




Рис. 2. Схема экспериментальной установки

Рис. 1: Схемы экспериментальных установок

Схема установки для проверки закона Кюри-Вейсса показана на рис. 2. Исследуемый ферромагнитный образец (гадолиний) расположен внутри пустотелой катушки самоиндукции, которая служит индуктивностью колебательного контура, входящего в состав LC -автогенератора (генератора колебаний с самовозбуждением).

Гадолиний является хорошим проводником электрического тока, а рабочая частота генератора достаточно велика (~ 50 кГц), поэтому для уменьшения вихревых токов образец изготовлен из мелких кусочков размером около 0,5 мм. Катушка 1 с образцом помещена в стеклянный сосуд 2, залитый трансформаторным маслом. Масло предохраняет образец от окисления и способствует ухудшению электрического контакта между отдельными частичками образца. Кроме того, оно улучшает тепловой контакт между образцом и термостатируемой (рабочей) жидкостью 3 в термостате. Ртутный термометр 4 используется для приближенной оценки температуры. Температура образца регулируется с помощью термостата 5.

3 Ход работы

Зная температурный коэффициент термопары (указан на установке), оценим допустимую ЭДС термопары, если допустимая разность температур образца и рабочей жидкости $\Delta T = 0,5^\circ\text{C}$. Получили допустимую

ЭДС термопары 0,02 мВ.

Исследуем зависимость периода колебаний LC - генератора от температуры образца, отмечая период колебаний τ по частотомеру, а температуру T – по показаниям дисплея и цифровому вольтметру (ΔU с учётом знака). Термопара подключена так, что при знаке "+" на табло вольтметра температура образца выше температуры рабочей жидкости. Измерения будем проводить в диапазоне от 14°C до 40°C.

Запишем период колебаний τ_0 без образца, указанный на установке. $\tau_0 = 8,252$ мксек.

4 Обработка результатов


Рассчитаем температуру T образца с учётом показаний термопары. Таблица полученных результатов

$T, ^\circ C$	$T, \text{ мксек}$	$\Delta V, \text{ мВ}$	ΔT	T'	$T^2 - T_0^2$	$\frac{1}{T^2 - T_0^2}$
16	9,961605	0,01	0,24	16,24	31,138070	0,032115
18	9,741592	-0,01	-0,24	17,76	26,803110	0,037309
20	9,456648	-0,02	-0,48	19,52	21,332687	0,046876
22	9,082511	-0,02	-0,48	21,52	14,396502	0,069461
24	8,744112	-0,01	-0,24	23,76	8,363990	0,119560
26	8,605521	-0,01	-0,24	25,76	5,959487	0,167799
28	8,533765	-0,02	-0,36	27,64	4,729641	0,211432
30	8,486562	-0,02	-0,36	29,64	3,926230	0,254697
32	8,461724	-0,01	-0,24	31,76	3,505269	0,285284
34	8,447512	-0,01	-0,24	33,76	3,264954	0,306282
36	8,418071	-0,04	-0,96	35,04	2,768415	0,361217
38	8,407322	-0,01	-0,24	37,76	2,587559	0,386464
40	8,403764	-0,11	-2,64	37,36	2,527745	0,395609

Построим график зависимости $1/(\tau^2 - \tau_0^2) = f(T)$. Экстраполируя полученную прямую к оси абсцисс, определим парамагнитную точку Кюри Θ_p для гадолиния.

По участку, отклоняющемуся от линейной зависимости, оценим положение ферромагнитной точки Кюри Θ_K .

Оценим погрешности эксперимента и сравним результат с табличным.

Рис. 2: зависимость $1/(\tau^2 - \tau_0^2)$ от температуры

5 Вывод

6 Литература

1. **Лабораторный практикум по общей физике:** Учебное пособие. В трех томах. Т. 2. Электричество и магнетизм /Гладун А.Д., Александров Д.А., Берулёва Н.С. и др.; Под ред. А.Д. Гладуна - М.: МФТИ, 2007. - 280 с.