



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №27105/431

Заказчик

ООО "Королевский трубный завод"

Заказ

07.01.2022 г.

Наименование продукции

Сталь горячекатаная в листах ГОСТ 19903-2015/ГОСТ 14637-89



№ п/п	Группа отдели	Группа прочност	Точность изготовления	Плоскостность	Характер кромки	Марка стали	Номер партии	Номер плавки	Размер, мм	Масса, кг		штук в пачке
										нетто	брутто	
1	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 990	5 000	14
2	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 955	4 965	14
3	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 965	4 975	14
4	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 925	4 935	14
5	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 905	4 915	14
6	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 910	4 920	14
7	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 945	4 955	14
8	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 940	4 950	14
9	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 895	4 905	14
10	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 950	4 960	14
11	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 925	4 935	14
12	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 890	4 900	14
13	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 870	4 880	14
14	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	1 375	1 385	4
15	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 975	4 985	14
16	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 925	4 935	14
17	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 915	4 925	14
18	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 915	4 925	14
19	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 965	4 975	14
20	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 955	4 965	14
21	IV	-	Б	ПН	НО	Ст3пс-5	23386	314287	5x1 500,0-6000	4 900	4 910	14

Химический состав металла соответствует данным предприятия - изготовителя

№ п/п	Массовая доля элементов										
	C% *100	Si% *100	Mn% *100	S% *1000	P% *1000	Cr% *100	Ni% *100	Cu% *100	N2% *1000	Al% *100	As% *100
1	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
2	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
3	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
4	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
5	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
6	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
7	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
8	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
9	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
10	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
11	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
12	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
13	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
14	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
15	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
16	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
17	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
18	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
19	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
20	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90
21	18,00	12,00	45,00	26,00	17,00	2,10	2,40	5,70	6,00	5,70	1,90

Механические свойства металла и технологические испытания

№	Механические испытания			Ударная вязкость, Дж/см ²		Холодный
	Времен-	Относи-	Предел	- - -	- - -	
					KCU+20	

Примечание:

1. Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
2. Отгрузка по физическому весу.



Дата выдачи сертификата
Ответственный
исполни

07.01.2022 г.

/Хомиченок Д.И./