## ФИЛИАЛ № 2 «ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖНЫЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

	QUALITY CERTIFICATE Receiver: № 30025 DATE 26.01.22 Грузополучатель: Начальник станции																		
ФИЛИАЛ № 2 «ЕМЗ» ООО «ЮГМК»						Production order N: <u>97600750925-1</u> Заводской заказ №:													
Fax Phone		53				Mfg. Contract №(контракт)					пецификация № <u>2</u>								
E-mail	ail						оговор №)	2021-ПП ЕМЗ	. 0	т 13.10.21									
RW-Car № № вагона			640	78330	Account to the second	Description of Goods(Наим.товара)  ГОСТ 8240-97, ГОСТ 5 ГОСТ 380-2005  Швеллер 10П ГОСТ 8240-97  Ст3пс 5 ГОСТ 535-2005													
№ Плавки		Steel K		Шифр		D	imentions, n	тт(Размер	ры) Г	No of bundles Weight(Bec), mt			, mt						
№ Heat	Мар	2000000000	a	1,777			Профиле размер	Length (Длина)		ол-во пачек, мот	Gros	s	Net						
1 111102 *	СтЗп	c	5	П73106Р10000		100	0	12000		1	4,702	2	4,678						
2 220205 *	Ст3по	Ст3пс -		5 П73106Р1000			0	12000		13	62.898		62,586						
								N.	гого	14	67,60	0	67,264						
Chemical Con	nposition(	Химичес	кий состав	3).%				Bcero		14	67,600		67,264						
Плавка	С	Min	Si	S	Р	Cr	Ni	Cu	N	Al	As	Ti	Сэкв						
111102	0,170	0,480	0,090	0,010	0,019	0,010	0.010	0,010	0,01	0,003	0,005	0,000	0,250						
220205	0,180	0,430	0.110	0,006	0.013	0.010	0.010	0.010	0.010	0.004	0,005	0.000	0,250						

Quality characteristics of goods

Показатели качества товара

		Impact strength					Technological tests											
	Tensile Yield strength point		Elogation	Beducing Относит. сужение	Hardness	Ударная вя				язкость KCU				Bend Холодный			Micro Structure Микро	
№ Время сопротивлен ия разрыву Н/мм2		Предел текучести	Относит. удлин.		Твердость НВ	T - 20			После механического старения									
		Н/мм2	%									изгиб			структура			
1	455	350	31			131	127	125	134	103	109	113	110	УД				T
2	455 Lance	335	33 0 0	TBETC		127	130	122	125	105	98	102	107	УЛ		1		T

Remarks(Примечание)

Хомуты разового пользования

Контролер

AHNTOROS

Signanee(Подпись)

Жд тариф в.т.ч.