СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/Р3Н270622038/ от 27.06.22 г.

Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО «Металлопт»

Этгружено в:

Накладная № ГКД06/Р3Н270622038

Наименование продукции:

Трубы стальные электросварные квадратные ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86.



Номер	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер	Кол-во	Теорети- ческая	Факти- ческая
партии		ширина	ширина	стенка	пакета	штук	масса (тн.)	масса (тн.,
	Труба проф 80*80	*2,0 (6M) T FOCT	8639-82 (PT3)					
RZN0962177	СтЗсп	80	80	2	RZK1979213	36	1.046	
RZN0962177	Ст3сп	80	80	2	RZK1979212	36	1.046	
RZN0962177	Ст3сп	80	80	2	RZK1976645 36 1.046 RZK1976646 36 . 1.046		1.046	
RZN0962177	Ст3сп	80	80	2	RZK1976646 36 .		1.046	
RZN0962177	Ст3сп	80	80	. 2	RZK1979210	36	1.046	
					Итого:	180	5.230	
	Труба проф 50*50	*3,0 (6м) Т ГОСТ	8639-82 (PT3)	ŧ				
RZN0953802	Cm3cn5	50	50	3	RZK1951885	100	2.586	
RZN0953802	Cm3cn5	50	50	3	RZK1951888	100	2.586	Out Omnition 1
			77.77		Итого:	200	5.172	
	Труба проф 40*40	*1,5 (6M) T x/k TY	1373-001-77808126	-10 (PT3)				
RZN0941870	Cm08nc5	40	40	1.5	RZK1919043	144	1.538	
RZN0941870	Cm08nc5	40	40	1.5	RZK1919042	144	1.538	
				-	Итого:	288	3.076	
**************************************	Труба проф 40*40	*3,0 (6M) T FOCT	8639-82 (PT3)					
RZN0960560	Ст3сп5	40	40	3	RZK1972491	144	2.903	
RZN0960560	Ст3сп5	40	40	3	RZK1972490	144	2.903	
				-	Итого:	288	5.806	
	Труба проф 40*40	°2,0 (6м) Т ГОСТ	8639-82 (PT3)					
RZN0968185	Ст3сп	40	40	2	RZK1992519	144	2.013	
					Итого:	144	2.013	
		Carlo Company						

Номер партии	Химический состав, %									
	С	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN0962177	0.17	0.19	0.33	0.018	0.011	0.03	0.01	0.01	0.005	verse sales
RZN0962177	0.17	0.19	0.33	0.018	0.011	0.03	0.01	0.01	0.005	
RZN0962177	0.17	0.19	0.33	0.018	0.011	0.03	0.01	0.01	0.005	
RZN0962177	0.17	0.19	0.33	0.018	0.011	0.03	0.01	0.01	0.005	
RZN0962177	0.17	0.19	0.33	0.018	0.011	0.03	0.01	0.01	0.005	
RZN0953802	0.17	0.19	0.36	0.018	0.008	0.03	0.01	0.01	0.006	
RZN0953802	0.17	0.2	0.32	0.011	0.011	0.03	0.02	0.02	0.005	
RZN0941870	0.008	0.013	0.35	0.029	0.024	0.04	0.01	0.02		
RZN0941870	0.008	0.013	0.35	0.029	0.024	0.04	0.01	0.02		
RZN0960560	0.19	0.22	0.33	0.01	0.004	0.03	0.004	0.01	0.005	
RZN0960560	0.19	0.22	0.33	0.01	0.004	0.03	0.004	0.01	0.005	
RZN0968185	0.17	0.21	0.33	0.019	0.008	0.04	0.01	0.01	0.005	

Номер партии		Результаты испытаний						
	временнов сопротивление бв, Н/мм2 (ка/мм2.)	предел текучести бт, Н/мм2 (кас/мм2)	отностельное удлинение бв %	Ударная вязкость КСU-20 С Дж/см2	Ударная вязкость КСU+20 С Дж/см2	Ударная вязкость после старения КСU+20 С Дж/см2	сплющи- вание	прочие (при необход.)
RZN0962177	471		29					
ZN0962177	471		29					
RZN0962177	471		29					
RZN0962177	471		29					
RZN0962177	471		29					
RZN0953802	467		28					
RZN0953802	455		27					
RZN0941870	37.5		33	ê				
RZN0941870	37.5		33	1				
RZN0960560	482	77-1-12	30	li .				
RZN0960560	482		30			ОГРАНИС	ННОЙ	
RZN0968185	480		30			lo al	PYD CO	

Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.
2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 863 182, ГОСТ 13663-861 и тех
3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах да 5 тн.
4. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

000 Чязанский