

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/РЗН020622019/ от 02.06.22 г.

Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО «Металлопт»

Отгружено в: Накладная № ГКД06/РЗН020622019

Наименование продукции: Трубы стальные электросварные квадратные ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86.



Наименование продукции								
Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		ширина	ширина	стенка				
Труба проф 25*25 *1,5 (6м) Т ГОСТ 8639-82 (PT3)								
RZN0950323		25	25	1.5	RZK1942484	400	2.568	
RZN0950427		25	25	1.5	RZK1942497	400	2.568	
RZN0950323		25	25	1.5	RZK1942485	400	2.568	
Итого:						1200	7.704	
Труба проф 15*15 *1,5 (6м) Т ГОСТ 8639-82 (PT3)								
RZN0956311		15	15	1.5	RZK1958606	676	2.454	
RZN0935507	Cm2nc	15	15	1.5	RZK1900677	676	2.454	
RZN0956311		15	15	1.5	RZK1958608	676	2.454	
RZN0935507	Cm2nc	15	15	1.5	RZK1900676	676	2.454	
Итого:						2704	9.816	

Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN0950323	0.001	0	0.002	0	0	0	0	0		
RZN0950427	0.001	0	0.002	0	0	0	0	0		
RZN0950323	0.001	0	0.002	0	0	0	0	0		
RZN0956311	0.001	0	0.002	0	0	0	0	0		
RZN0935507	0.06	0.03	0.21	0.014	0.009	0.03	0.02	0.03	0.004	
RZN0956311	0.001	0	0.002	0	0	0	0	0		
RZN0935507	0.06	0.03	0.21	0.014	0.009	0.03	0.02	0.03	0.004	

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление σ _в , Н/мм ² (ка/мм ²)	предел текучести σ _т , Н/мм ² (кас/мм ²)	относительное удлинение δ ₅ %	ударная вязкость KCU+20 С Дж/см ²	ударная вязкость KCU+20 С Дж/см ²	ударная вязкость после старения KCU+20 С Дж/см ²	сплюсчивание	прочие (при необход.)
RZN0950323		378	31					
RZN0950427		378	31					
RZN0950323		378	31					
RZN0956311		378	31					
RZN0935507	377		31					
RZN0956311		378	31					
RZN0935507	377		31					

Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.
2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.
3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.
4. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

ООО "Рязанский
трубный завод"
ОТК №2

ОТК

