

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/РЗН250322016/ от 25.03.22 г.

Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО «Металлопт»

Отгружено в: Накладная № ГКД06/РЗН250322016

Наименование продукции: Трубы стальные электросварные квадратные ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86.



Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		ширина	ширина	стенка				
Труба проф 30*30 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8639-82-СТ (PT3)								
RZN0788185	Ст3пс	30	30	2	RZK1490699	289	2.948	
RZN0788185	Ст3пс	30	30	2	RZK1490698	289	2.948	
Итого:						578	5.896	
Труба проф 30*30 *1,5 (6м) Т ГОСТ 8639-82 (PT3)								
RZN0930400	Ст2пс	30	30	1.5	RZK1876747	289	2.272	
RZN0930400	Ст2пс	30	30	1.5	RZK1876749	289	2.272	
RZN0930400	Ст2пс	30	30	1.5	RZK1876748	289	2.272	
Итого:						867	6.816	
Труба проф 20*20 *2,0 (6м) Т ТУ 1373-001-77808126-10 (PT3)								
RZN0932612	Ст3пс	20	20	2	RZK1891088	400	2.592	
RZN0902607	Ст3сп5	20	20	2	RZK1792648	400	2.592	
Итого:						800	5.184	

Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN0788185	0.16	0.03	0.43	0.014	0.007	0.05	0.03	0.04		
RZN0788185	0.16	0.03	0.43	0.014	0.007	0.05	0.03	0.04		
RZN0930400	0.06	0.02	0.18	0.012	0.006	0.02	0.01	0.01	0.004	
RZN0930400	0.06	0.02	0.18	0.012	0.006	0.02	0.01	0.01	0.004	
RZN0930400	0.06	0.02	0.18	0.012	0.006	0.02	0.01	0.01	0.004	
RZN0932612	0.16	0.11	0.39	0.016	0.009	0.08	0.02	0.03		
RZN0902607	0.16	0.19	0.34	0.011	0.009	0.04	0.01	0.02	0.004	

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление Re, Н/мм2 (кгс/мм2)	предел текучести Rp, Н/мм2 (кгс/мм2)	относительное удлинение A5, %	Ударная вязкость KCU-20 С Дж/см2	Ударная вязкость KCU+20 С Дж/см2	Ударная вязкость после старения KCU+20 С Дж/см2	сплюсчивание	прочие (при необходимости)
RZN0788185	452		30					
RZN0788185	452		30					
RZN0930400	375		31					
RZN0930400	375		31					
RZN0930400	375		31					
RZN0932612	462		30					
RZN0902607	465		31					

- Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.  
2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.  
3. Транспортные хомоты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.  
4. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

