Le désordre chimique se produit sur un réseau fixe

Maille conventionnelle ordonnée



Cu_3Au · structure $L1_2$

1 Au + 3 Cu par maille

8 sommets × 1/8 = 1 Au

6 faces × 1/2 = 3 Cu

Boîte : 12^3 mailles = 6912 sites

Positions figées · occupations variables

Les sphères de bord sont partagées avec les mailles voisines.