



Production

Construction exterior material tape	Construction interior material tape	Drawing tape
Tape for process	General surface protection tape	Professional solutions



Construction exterior material tape

Adhesive tape for exterior building material

건축 외장재용 표면 보호 테이프는 옥외에서 사용하기에 적합한 필름과 점착제를 사용하여 자외선에 강한 내후성을 가지고 있으며, 내구성 및 물리적 강도가 우수합니다. 햇빛, 온도, 습기의 변화에 강한 특성을 가지고 있으며, 점착력의 경시 변화가 적어 사용 후 제거가 용이합니다. 또한 절곡 등의 우수한 가공성과 보호성을 가지고 있어 건축 외장재의 샷시 및 판넬 가공용으로 사용하며, 운송 및 시공에 이르기까지 소재의 표면을 보호하는 제품입니다.

SGV-227

가공성1 - 절곡 가능

야외용 - 야외 12개월 이내 사용 가능

부착성2 - No.4, HL 표면에 부착

SUS - 스테인레스스틸 소재의 강판용

인쇄 - 로고 인쇄 가능

용도 건축 내·외장재 - 샷시, 건축 판넬, 엘리베이터, 시설 구조물 (전기, 전자, 신호기), 철도 차량, 주방기기 등

피착재 스테인리스 스틸 (HL, No.4, BA, No.8, Super Mirror 등)

· 테이프구조



SGV-247/257

가공성1 - 절곡 가능

야외용 - 야외 12개월 이내 사용 가능

부착성2 - No.4, HL 표면에 부착

SUS - 스테인레스스틸 소재의 강판용

인쇄 - 로고 인쇄 가능

용도 건축 내·외장재 - 샷시, 건축 판넬, 엘리베이터, 시설 구조물 (전기, 전자, 신호기), 철도 차량, 주방기기 등

피착재 스테인리스 스틸 (HL, No.4, BA, Super Mirror, 예칭, 칼라 스테인레스 제품 등)

· 테이프구조



PDF download

점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm ²)	신율(%)
75	White PVC	1000/1219/ 1524	1300	0.10	MD/TD 250 / 220	MD/TD 400 / 450

SGV-327

PDF download

점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm ²)	신율(%)
200/75	White PVC	1000/1219/ 1524	1300	0.10	MD/TD 250 / 220	MD/TC 400 / 4

SGV-239





가공성1 - 절곡 가능



야외용 - 야외 12개월 이내 사용 가능



부착성2 - No.4, HL 표면에 부착



SUS - 스테인레스스틸 소재의 강판용



인쇄 - 로고 인쇄 가능

용도 건축 내·외장재 - 샷시, 건축 패널, 엘리베이터, 시설 구조물 (전기, 전자, 신호기), 철도 차량, 주방기기 등

피착재 스테인리스 스틸 (BA, No.8, Super Mirror 등)

· 테이프구조



[PDF download](#)

점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm ²)	신율(%)
50	white PVC	1000/1219/ 1524	1300	0.10	MD/TD 250 / 220	MD/TD 400 / 450





가공성1 - 절곡 가능



야외용 - 야외 12개월 이내 사용 가능



부착성2 - No.4, HL 표면에 부착



SUS - 스테인레스스틸 소재의 강판용



인쇄 - 로고 인쇄 가능

용도 건축 내·외장재 - 샷시, 건축 패널, 엘리베이터, 시설 구조물 (전기, 전자, 신호기), 철도 차량, 주방기기 등

피착재 스테인리스 스틸 (HL, No.4, BA, No.8, Super Mirror 등)

· 테이프구조



[PDF download](#)

점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm ²)	신율(%)
80	White PVC	1000/1219/ 1524	1000	0.12	MD/TD 250 / 220	MD/TC 400 / 4

SGV-238M

SGO-167





가공성1 - 절곡 가능



야외용 - 야외 12개월 이내 사용 가능



부착성2 - No.4, HL 표면에 부착



SUS - 스테인레스스틸 소재의 강판용

용도 건축 내·외장재 - 샷시, 건축 패널, 엘리베이터, 시설 구조물 (전기, 전자, 신호기), 철도 차량, 주방기기 등

피착재 스테인리스 스틸 (HL, No.4, BA, No.8, Super Mirror 등)

· 테이프구조



[PDF download](#)

점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm ²)	신율(%)
120	Milky white PVC	1000/1219/ 1524	1000	0.12	MD/TD 250 / 220	MD/TD 400 / 450





가공성1 - 절곡 가능



부착성3 - Dul표면에 부착



SUS - 스테인레스스틸 소재의 강판용

용도 건축 내·외장재 (샷시, 건축 패널), 엘리베이터, 냉동차량 내부 패널용

피착재 스테인리스 스틸 (HL, 2B, BA, No.8, Super Mirror 등)

· 테이프구조






[PDF download](#)

점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm ²)	신율(%)
240	White PO	1000/1219/ 1524	1000	0.10	MD/TD 200 / 180	MD/TC 300 / 5

SGO-127W/137W

SGE-166BW





가공성1 - 절곡 가능

야외용 - 야외 12개월이내 사용 가능

부착성2 - No.4, HL 표면에 부착

ST SUS - 스테인레스스틸 소재의 강판용

용도 건축 내·외장재 - 샷시, 건축 판넬, 엘리베이터, 시설 구조물 (전기, 전자, 신호기), 철도 차량, 주방기기 등

피착재 스테인리스 스틸 (HL, No.4, BA, No.8, Super Mirror 등)

· 테이프구조

Adhesive (Acrylic Rubber)


Inner layer

Middle layer

Out layer

PO Film

PDF download



가공성1 - 절곡 가능

야외용 - 야외 12개월이내 사용 가능

부착성2 - No.4, HL 표면에 부착

ST SUS - 스테인레스스틸 소재의 강판용

용도 건축 내·외장재 - 샷시, 건축 판넬, 엘리베이터, 시설 구조물 (전기, 전자, 신호기), 철도 차량, 주방기기 등

피착재 스테인리스 스틸 (HL, 2B, BA, No.8, Super Mirror 등)

· 테이프구조

Adhesive (Acrylic Rubber)

Black layer

White layer

PE Film

PDF download

점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm ²)	신율(%)
70/130	White PO	1000/1219/ 1524	1000	0.10	MD/TD 200 / 180	MD/TD 300 / 500

점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm ²)	신율(%)
300	B&W	1000/1219/ 1524	1000	0.08	MD/TD 200 / 180	MD/TE 200 / 5

SGE-135BW/145BW



가공성1 - 절곡 가능

야외용 - 야외 12개월이내 사용 가능

부착성2 - No.4, HL 표면에 부착

ST SUS - 스테인레스스틸 소재의 강판용

용도 건축 내·외장재 - 샷시, 건축 판넬, 엘리베이터, 시설 구조물 (전기, 전자, 신호기), 철도 차량, 주방기기 등

피착재 스테인리스 스틸 (HL, 2B, BA, No.8, Super Mirror 등)

· 테이프구조

Adhesive (Acrylic)

Black layer

White layer

PE Film

PDF download

점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm ²)	신율(%)
150/200	B&W	1000/1219/ 1524	1000	0.07	MD/TD 200 / 180	MD/TD 200 / 500

피착재						용도						
ITEM	No.8	BA	No.4	HL	Dull	Surface protective	Bending	Drawing	Deep drawing	Sink	Roll forming	Construct Exterio
SGV227	◎	◎	◎	○		◎	◎				◎	◎
SGV247	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎				◎	◎
SGV257	◎	◎	◎	◎		◎	◎				◎	◎
SGV327	◎	◎	◎	○		◎	◎					◎
SGV239	◎	◎	◎	◎		◎	◎					◎
SGV238M	◎	◎	◎	◎		◎	◎					◎
SGO167	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎					◎
SGO127W	◎	◎	◎	○		◎	◎					◎
SGO137W	◎	◎	◎	◎		◎	◎					◎
SGE166BW	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎

SGE135BW	◎	◎	◎	◎		◎	◎					◎
SGE145BW	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎					◎



Segye chemical industry Co.,Ltd. 331-11, Sanmak-Dong, Yangsan-City, Kyungnam, 62-120, Korea
Tel. 82-55-385-4211~2 Fax.82-55-384-4128
Copyright (c) 2017 SegyeChem. Co.,Ltd All rights reserved / E-mail : sales@sgchem.co.kr