

1 Pré-forma

A foto da pré-forma é mostrada em Fig. 1.



Figura 1: Pré-forma.

Segue abaixo os principais parâmetros geométricos da pré-forma/do tubo.

- Participante(s) na confecção: Ivan Prearo
- Altura/comprimento: 125 mm
- Diâmetro externo: 15 mm
- Objetivo: Caracterização da rampa de temperatura do material.

2 Segundo puxamento

A rampa de temperatura do segundo puxamento é mostrada na Tab. 1.

Temperature [°C]	Time [min]
90	60
120	10
190	2

Tabela 1: Rampa de temperatura no forno da torre para o segundo puxamento.

A foto das fibras produzidas é mostrada na Fig. 2.





Figura 2: Fibras produzidas.


Segue abaixo alguns comentários gerais sobre o segundo puxamento.

- Data de puxamento: 29/11/2025
- Participante(s): Ivan Prearo
- A temperatura de puxamento de 200°C se mostrou alta demais, pois a preforma deformou antes de ser puxada.


As fotos das micrografias são mostradas na Fig. 3. Nota-se que a fibra apresenta diversas bolhas, mas com geometria assimétrica na direção longitudinal.



(a) Primeira clivagem.



(b) Segunda clivagem, maior eixo.



(c) Segunda clivagem, menor eixo.

Figura 3: Micrografias da fibra produzida em dois pontos próximos ($\approx 5cm$).