

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- обладает заполняющими свойствами, затвердевает без усадки
- устойчив против весовых нагрузок грузоподъемников и мебели на роликах
- применяется внутри и снаружи (ограниченно – по запросу) помещений
- устойчив к воздействию различных масел и химикатов
- пригоден для применения на полах с подогревом
- не содержит воды и растворителей

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания:

- резиновых покрытий с отшлифованной и гранулированной подложкой;
- виниловых покрытий, а также покрытий из переработанного ПВХ (*в плитках и полосах);
- дерева и паркета;
- металла;
- бетона;
- керамики;
- ламината

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	140 Euromix PU Extra	Отвердитель PU
Основа	полиуретан	изоцианат
Цвет	серый	коричневый
Плотность готового клея	ок. 1,85 г/см ³	
Консистенция	пастообразная	жидкая
Соотношение для смешивания	100 вес. частей Клея	15 вес. частей Отвердителя
Растворитель:	растворитель, чистящие салфетки 815 Euro Handclean	
Жизнеспособность смеси:	ок. 70 минут	
Время для укладки:	ок. 100 минут	
Время высыхания	24 часа	
Инструмент	зубчатый шпатель А1/А2 (ТКВ)	
Расход	450 - 650 г/м ² , в зависимости от покрытия и основания	
Условия хранения	В заводской упаковке, при температуре от +5 до + 25 °С	
Срок хранения	12 месяцев	
Морозостойкость	Да, 5 циклов замораживания-оттаивания при -40°С	
Температура применения	15 – 25°С (t° клея, материала, основания)	
Относительная влажность воздуха	35-75%	

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ

- Готовое к укладке основание должно соответствовать строительным требованиям и нормам страны применения, а именно: должно быть ровным, чистым, продолжительное время сухим, без трещин, прочным на сжатие и растяжение, свободным от слоев, снижающих адгезию. Полы с недостатками необходимо доработать: нанести грунтовку и выравнивающую смесь. В противном случае все недостатки необходимо письменно зафиксировать.
- Пористые, шероховатые, пыльные, изношенные участки в стяжке рекомендуется загрунтовать упрочняющей грунтовкой - н-р, 021 Euroblock Repo в комбинации с **кварцевым песком Forbo 846**. При наличии внутренних и наружных конструкций, соприкасающихся с основанием, необходимо прогрунтовать поверхность *Эпоксидной*

грунтовкой 021 Euroblock Reno в целях защиты от капиллярной влаги. Металлические элементы следует удалить.

- Поскольку данный клей обладает заполняющими свойствами, предварительное шпатлевание поверхности в большинстве случаев не требуется. При необходимости для целей шпатлевания может применяться 2-К Полиуретановый клей 140 или **2-К Эпоксидная шпатлёвочная масса 910 Europlan PU**. Прошпатлёванная поверхность обязательно посыпается сухим, мелкозернистым кварцевым песком (н-р, Forbo 846), чтобы создать достаточные условия для сцепления с последующим слоем клея.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Тщательно перемешайте клей, и отвердитель с помощью электромешалки до получения однородного цвета смеси. Затем перелейте готовый клей в другую емкость и ещё размешайте, у стенок и на дне банки могут быть не перемешанные компоненты клея. Следует замешивать только то количество клея, которое может быть использовано за время применения готового продукта.
- Нанесение клея зависит от вида приклеиваемого покрытия. В большинстве случаев достаточно нанести клей зубчатым шпателем, напр. ТКВ/А1/А2 для покрытий с гладкой или отшлифованной подложкой.
- Укладка покрытия может быть произведена сразу же после нанесения клея. При этом необходимо следить за тем, чтобы подложка покрытия была полностью покрыта клеевыми рифами. В противном случае следует заменить зубчатый шпатель. После укладки покрытие притереть пробковой притирочной доской или прикаточными валиками.
- Поскольку при использовании реактивных (2-компонентных клеев) невозможно избежать «плавления» покрытия, **не рекомендуется ходить по свежешелюженному покрытию в течение 2 часов**. В случае необходимости следует использовать распределяющие нагрузку плиты (доски) для предотвращения продавливания покрытия.
- Рекомендуется **укладка в направлении от покрытия**, т.е. укладчик должен всегда находиться на основании при нанесении клея. Это нужно учитывать при нанесении клея.
- После затвердевания в течение прибл. 2 часов необходимо ещё раз притереть или привальцевать напольное покрытие.

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Клей может использоваться на конструкциях с подогревом.

Выключите отопление за 24 часа до начала нивелирующих работ. Температура пола должна быть макс. 18 °С. Постепенное включение напольного отопления возможно через мин. 24 часа (при толщине слоя 3 мм) с повышением температуры пола не более чем на 5°С в сутки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Клей затвердевает также под воздействием более низких температур. Но ввиду повышенной вязкости при низких температурах усложняется процесс нанесения клея. Время затвердевания значительно увеличивается. Кроме того, снижается адгезия к гладким поверхностям, особенно к металлам (образование точки росы). Клей не пригоден для приклеивания напольных покрытий на основе: полипропилена, полиэтилена и тефлонов.

Клеевые загрязнения на покрытии или инструментах до затвердевания клея следует очистить Растворителем или чистящими салфетками 815 Euro Handclean. Затвердевший клей можно очистить только механическим способом.

Отвердитель PU реагирует на влагу из воздуха, поэтому необходимо хранить его в хорошо закрытой упаковке в сухом месте. При необходимости укладки покрытий в помещениях с постоянной высокой влажностью, а так же воздействию влаги с высокой щелочной средой, пожалуйста, обратитесь в наш технический отдел. Во время нанесения клея рекомендуется использовать защитные перчатки, так как реакционные компоненты глубоко проникают в поры кожи и удаляются с трудом. Отвердитель PU содержит опасные вещества. Соблюдайте правила безопасности!

Не смешивать с другими продуктами, за исключением специально для этого предназначенных.

Учитывайте рекомендации производителей напольных покрытий, а также инструкции по применению для других вспомогательных материалов.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

13,4 кг нетто (44 шт. на паллете)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Название	140 Euromix PU Extra
Упаковка	13,4 кг.
Штрих-код	4026956133230

08.12.2015