

Klebebewehrung: Zusammenfassung

Anwendungsbereich (vergl. auch Tragelemente, Allgemeines)

Bei Sicherheit $s = > 1.2 < \text{SIA Norm}$

Beisp.: Durch Querschnittsverminderung der Hauptarmierung infolge Korrosion um 20 % ist der Sicherheitsfaktor des Tragwerks von 1.7 auf 1.36 gesunken. Mittels Klebebewehrung kann die nach SIA Norm vorgesehene Sicherheit wieder hergestellt werden.

Wichtig: Die Wirksamkeit der Klebebewehrung erfordert eine zusätzliche Deformation des Tragwerks. Bei den hochbelastbaren CFK - Lamellen ist diesem Effekt besondere Beachtung beizumessen.

Materialeigenschaften

STAHL LAMELLEN

CFK-LAMELLEN

Fe 360 = Fe E 235

$E=210000 \text{ N/mm}$

$E=150000-200000 \text{ N/mm}$

Kosten: ca. 1000.- bis 1200.-/m²

ca. 70.-/m¹ → 800.- bis 1000.-/m² (Preisbasis 1999)

Fließgrenze: Fg Stahl

$2200 \text{ N/mm}^2 = \text{ca. } 9 \times \text{Fg Stahl}$

Ausführungskontrollen / Qualitätssicherung

- Verankerungslängen
- Richtige Seite oben
- Kreuzungspunkte
- Hohlstellen
 - CFK mittels Thermographie (Infrarotmessungen)
 - STAHL mittels abklopfen
- Haftzugproben

Erstellen eines Prüfprotokolls

Messfirmen : EMPA Dübendorf
 KORAK Wollerau, Chur, Bern

Kontroll- und Sicherheitsplan

Festlegen und terminieren der notwendigen Kontrollen (Prüflamellen anordnen)
Dokumentation der Statik