

TIPO

Adhesivo acuoso formulado a partir de resina sintética de PVA para desarrollos de unión de alta resistencia para la industria de la carpintería.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Cremoso.

Estado físico: Líquido.

Ph: 4.0 - 6.0.

Color: Rosado.


Viscosidad Broofield (20°C, Spindle 6, 20 rpm): 15000 - 25000 cp.

Peso específico: 4±0.1 Kg/Gal.

USOS

1. Ensamble de madera.
2. Unión de listones, espigas, enchapes y aplicaciones de carpintería en general.
3. Adecuado para materias duras y blandas.

PRESENTACIONES



Alta fuerza de unión

Ideal para carpintería

Secado flexible

Excelente adhesión

ADHESIVO PARA ENSAMBLES DE MADERA

MANEJO

- 1. Asegurar que las superficies estén limpias, libres de polvo, aceite y material extraño.
- 2. Aplicar una capa uniforme sobre una de las superficies a unir mediante brocha, rodillo o espátula.
- 3. Para maderas muy porosas, aplicar en ambas caras.
- 4. Unir y aplicar presión durante mínimo 45 minutos.
- 5. La fuerza máxima se obtiene después de 18 a 24 horas.

PRECAUCIONES

Vida útil: 6 meses.

El producto puede contener trazas de monómero de acetato de vinilo. Se recomienda ventilación adecuada y uso de elementos de protección personal (guantes, gafas, respirador para vapores orgánicos).

Limpieza con agua mientras el adhesivo esté fresco.

No exponer a temperaturas inferiores a 5°C.

Mantener bien cerrado en su envase original.

Evitar congelamiento.

Almacenar en un lugar fresco y ventilado.

No ingerir ni inhalar vapores concentrados.

Mantener fuera del alcance de niños.

Fórmula Segura