

Mohs'sche Härteskala

Karteikarte Grundlagen

Zur Erleichterung der Mineralbestimmung führte Friedrich Mohs, damals Professor für Mineralogie in Graz, die Ritzhärte ein. Die Skala reicht von 1-10, wobei jedem Wert ein häufig vorkommendes Mineral zugeordnet ist. Jedes Mineral kann das vorhergehende Mineral in der Skala ritzen und mit dem folgenden geritzt werden. Mit einer Sammlung von zehn Probestücken kann also die Härte eines Fundes relativ genau bestimmt werden.

Mohs-Härte	Mineral	Bemerkungen
1	Talk (Speckstein)	mit Fingernagel schabbar
2	Gips, Halit (Steinsalz)	mit Fingernagel ritzbar
3	Calcit	mit Kupfermünze ritzbar
4	Fluorit	mit Taschenmesser leicht ritzbar
5	Apatit	mit Taschenmesser noch ritzbar
6	Orthoklas (Feldspat)	mit Stahlfeile ritzbar
7	Quarz	ritzt Fensterglas
8	Topas	
9	Korund	
10	Diamant	