

Gurtbandzertifikat

Auftraggeber:
Lieferscheinnr.:
Prüfgegenstand:
Hersteller:
Artikel Nr.:

Beschreibung des Prüfstückes

Abmessung: 24,50mm x 3,92mm

Material:

1. Kette: PES

2. Schuß: PES

Soll-
rei ßfestigkeit 4000 daN

Färbung:

Ausrüstung:

Versuchsbedingungen

Rel. Luftfeuchtigkeit:

Raumtemperatur:

Versuchsgerät:

Me ßbereich: 0- 25000 da N

freie Einspannlänge: 300 mm

Vorspannung: 20 da N

Versuchs- Ergebnisse	Probe Nr.	Bruchlast da N	Dehnung in % bei		Lage der Bruchstelle
			Belastung von 1333 da N	Bruchlast	
	1	4356	3,46	/	in der freien Einspannung
	2	4362	3,66	/	in der freien Einspannung
	3	4378	3,56	/	in der freien Einspannung

Bemerkung:

Datum:

**Dieses Zertifikat wurde maschinell erstellt
und ist auch ohne Unterschrift gültig.**

Gurtbandzertifikat

Parametertabelle: geprüft auf Zwick

Prüfgegenstand	:	Dehnung	:	max. 5,0%
Artikelnummer	:	min.Bruchlast	:	40000 N
Breite	:	Material	:	PES
Farbe	:	Charge	:	
Farbtext	:	WE-Nr.	:	
Prüfer	:	Vorkraft	:	200 N
Gurtdicke	:	Dehnungswert bei	:	13333 N
Gurtbreite	:	Prüfgeschwindigkeit	:	100 mm/min
	:		:	

Ergebnisse:

Nr	Fmax N	ϵ -F max %	Dehn.b. 13333 N %	Dicke a mm	Breite b mm	Metergewicht g	Schuß/10cm
max	50000		5,00				
min	40000		0,00				
1	43567	12,64	3,46	3,92	24,50	75,80	
2	43629	12,76	3,66	3,92	24,50	75,80	
3	43786	12,67	3,56	3,92	24,50	75,80	

Statistik:

Serie n = 3	Fmax N	ϵ -F max %	Dehn.b. 13333 N %	Dicke a mm	Breite b mm	Metergewicht g	Schuß/10cm
$\bar{x}$	43661	12,69	3,56	3,92	24,50	75,80	
s	113	0,07	0,10	0,000	0,00	0,00	
v	0,26	0,51	2,82	0,00	0,00	0,00	

Gurtbandzertifikat

Parametertabelle:

Prüfgegenstand	:		Dehnung	:	max. 5,0%
Artikelnummer	:		min.Bruchlast	:	40000 N
Breite	:	025	Material	:	PES
Farbe	:		Charge	:	
Farbtext	:	weiss	WE-Nr.	:	
Prüfer	:		Vorkraft	:	200 N
Gurtdicke	:		Dehnungswert bei	:	13333 N
Gurtbreite	:	24,0 - 25,0 mm	Prüfgeschwindigkeit:	:	

Seriengrafik:

