

Parametertabelle: geprüft auf Zwick 1485 - Dossier Nr. 162793

Prüfgegenstand	:	Dehnung	:	max. 7%
Artikelnummer	:	min.Bruchlast	:	30000 N
Breite	:	Material	:	PES
Farbe	:	Charge	:	
Farbtext	:	WE-Nr.	:	
Prüfer	:	Vorkraft	:	500 N
Gurtdicke	:	Dehnungswert bei	:	10000 N
Gurtbreite	:	Prüfgeschwindigkeit	:	100 mm/min
	:		:	
	:		:	

Ergebnisse:

Nr	Fmax N	ϵ -F max %	Dehn.b. 10000 N %	Dicke a mm	Breite b mm	Metergewicht g	Schuß/10cm
max	40000		7,00				
min	30000		0,00				
1	32949	14,88	4,73	2,4	24,60	58,20	56
2	33243	15,13	4,73	2,4	24,60	58,20	56
3	33464	15,60	4,71	2,4	24,60	58,20	56

Statistik:

Serie n = 3	Fmax N	ϵ -F max %	Dehn.b. 10000 N %	Dicke a mm	Breite b mm	Metergewicht g	Schuß/10cm
x	33219	15,20	4,72	2,4	24,60	58,20	56
s	259	0,37	0,01	0,000	0,00	0,00	0
v	0,78	2,42	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Parametertabelle:

Prüfgegenstand	:		Dehnung	:	max. 7%
Artikelnummer	:		min.Bruchlast	:	30000 N
Breite	:	025	Material	:	PES
Farbe	:		Charge	:	
Farbtext	:	weiss	WE-Nr.	:	
Prüfer	:		Vorkraft	:	500 N
Gurtdicke	:		Dehnungswert bei	:	10000 N
Gurtbreite	:	23,7 - 26,3 mm	Prüfgeschwindigkeit:	:	100 mm/min

Seriengrafik: