

Fundamentos de Mecanizado — Torneado

1 • INTRODUCCIÓN

El **torneado** es un proceso de fabricación por **arranque de viruta con herramienta definida**, típico para piezas de revolución. Combina dos movimientos:

- **Movimiento de corte (principal):** rotación de la pieza
- **Movimiento de avance:** traslación de la herramienta

CLASIFICACIÓN DE PROCESOS DE FABRICACIÓN DE PIEZAS METÁLICAS

- **Fundición:** en arena, en molde permanente
- **Sinterizado**
- **Deformación plástica:** forja, laminación, extrusión, conformado de chapa
- **Arranque de viruta:** herramienta definida, abrasivos, no convencionales
- **Soldadura:** arco eléctrico (MIG/TIG/SMAW), resistencia, fricción
- **Aditivo (impresión 3D):** SLM, DED, FDM, fotopolimerización

2 • ELEMENTOS DEL TORNO

La **cadena cinemática** de la herramienta en un torno paralelo usa los ejes **X** (transversal) y **Z** (longitudinal). En tornos CNC se añade el eje **Y** y el eje rotacional **C** (para fresar).

ELEMENTO	FUNCIÓN	NOTAS
Bancada	Estructura base fija	Mecanosoldada o monolítica (fundición gris)
Cabezal principal / husillo	Sujeta y gira la pieza	Motor integrado (built-in); curvas T cte y P cte
Plato de garras (chuck)	Agarre de la pieza	Típico: 3 garras (Schunk®)
Contrapunto / cabezal móvil	Soporte del extremo libre	Tailstock; necesario para L > 1,5D
Carro principal (Z)	Avance longitudinal	Accionado por husillo de bolas + servomotor
Carro transversal (X)	Avance radial	Controla el diámetro mecanizado
Chariot	Orientación angular	Solo en torno paralelo; no existe en CNC
Torreta portaherramientas	Cambio automático de herramienta	Multiherramientas; en CNC puede ser motorizada
Husillo de bolas (ball-screw)	Convierte rotación en traslación	Alta precisión y rendimiento; baja fricción

3 • HERRAMIENTAS DE CORTE

Los **materiales de herramienta** se seleccionan según el compromiso **dureza (resistencia al desgaste) vs. tenacidad**. A mayor dureza, menor tenacidad.

MATERIAL	DENSIDAD [G/CM³]	DUREZA [HV]	COND. TÉRMICA [W/MK]
Acero rápido (HSS)	7,8	700–750	40
Metal duro (CW)	11–15	1 500–3 000	120
Cermet	—	~2 000	—
Cerámicas	3–4	4 000–4 500	30–100
CBN (Nitruro Boro Cúbico)	2,5–3,4	6 000	800–1 300
Diamante (PCD)	3,5	7 000	2 100

FABRICACIÓN PLACAS DE METAL DURO (CW)

- 1

Polvo de carburos (WC + Co + Ti, Ta, Nb...) preparado para prensar
- 2

Prensado en forma de placa
- 3

Sinterizado: 8 h a 1 200–2 200 °C (reducción de volumen ~50%)
- 4

Acabado + aplicación de recubrimientos (CVD/PVD) + control de calidad

Ángulos de la placa: ángulo de posición κ_r (influye en distribución de fuerzas radial/axial), radio de placa r_r (influye en rugosidad), ángulo de desprendimiento γ (positivo facilita corte, negativo da tenacidad).

Recubrimientos: multicapa CVD/PVD — **TiN** (mejora dureza y reduce fricción) + **Al₂O₃** (barrera térmica) + **TiCN** (retrasa desgaste de incidencia). El verdadero posicionamiento de la placa lo da el portaherramientas (*cadena de rigidez*).

DESGASTE DE HERRAMIENTA (TOOL WEAR) — CRITERIOS ISO 3685:1993

- VB = 0,3 mm** → desgaste de flanco uniforme (criterio principal)
- VB_{max} = 0,6 mm** → desgaste no uniforme
- KT = 0,06 + 0,3·f** → desgaste de cráter (f = avance en mm/rev)

LEY DE TAYLOR – VIDA DE HERRAMIENTA

$$v_r \cdot T^n = C = \text{cte}$$

- T — vida de herramienta (min); v_r — velocidad de corte (m/min)
- Exponente n : HSS 0,1–0,2 · Metal duro 0,2–0,5 · Cerámica 0,5–0,7
- Mayor v_r → mayor temperatura → mayor desgaste → menor vida T

Criterios de selección de placa (Sandvik Coromant): 1) Elegir tipo de herramienta y denominación ISO (forma: R, S, C, W, T, D, V) según operación (desbaste/acabado). 2) Tabla $f-a_p$ para valores recomendados. 3) Tabla materiales vs. v_c para interpolar velocidad. Verificar condición de potencia.

4 · MATERIALES DE PIEZA

GRUPO ISO	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS DE MECANIZADO
P	Aceros (no inoxidables)	Viruta larga; más común; ps media
M	Aceros inoxidables	Endurecimiento por deformación; ps media-alta
K	Fundición de acero	Viruta corta; ps baja
N	Aleaciones no férricas (Al, Cu...)	Muy blanda; ps muy baja; riesgo BUE
S	Aleaciones termorresistentes (Inconel, Ti...)	Muy difícil; ps muy alta; baja conductividad
H	Aceros templados (>45 HRC)	Durísimo; requiere CBN/cerámica

MAQUINABILIDAD

La **maquinabilidad** cuantifica la facilidad de mecanizado. Depende del material y del proceso. Se mide por la **fuerza específica de corte p_c [N/mm^2]**: alta en H/S, media en P/M, baja en K/N.

5 · OPERACIONES

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTO
Cilindrado exterior/interior	Reduce/amplía diámetro. Operación más común	Avance en Z (paralelo al eje)
Refrentado (face turning)	Genera superficie plana perpendicular al eje	Avance en X (radial)
Torneado cónico	Genera forma cónica con chariot girado ángulo α	Avance diagonal
Ranurado (grooving)	Ranura en la pieza. Herramienta lama	Plunge en X; prof. máx < $8 \cdot l_a$
Tronzado (parting)	Separar pieza del tocho	Plunge en X hasta centro
Roscado (threading)	Genera rosca sincronizando N y v_f	Avance en Z sincronizado
Perfilado (profile turning)	Superficies libres en plano XZ	Movimiento combinado X+Z; placas D, V

7 · MÁQUINAS

TIPO	CN	POTENCIA	N MÁX.	PIEZA	TIRADA	PRECISIÓN
Torno paralelo	No	5 kW	2 000 rpm	Pequeña	Pieza única	Escasa
Multitasking (CNC)	Sí	15 kW	5 000 rpm	Pequeña-media	Media-grande	Excelente
Automático	Sí	5 kW	10 000 rpm	Pequeña	Muy grande	Excelente
Gran torno vertical (V)	Sí	>75 kW	500 rpm	Gran D (>5 m)	Pocas	Muy buena
Gran torno horizontal (H)	Sí	>75 kW	500 rpm	Gran L	Pocas	Muy buena

Tornos verticales: piezas aeronáuticas (discos, carcasas, anillos), eólico, >100 kW, Ø>5 m, 50–100 Tn. Empresas: BOST, Pietro Carnaghi, Starrag.

Tornos horizontales: Oil & Gas (tubos), ejes marinos, cigüeñales, >100 kW, Ø 3 m, 100–200 Tn. Empresas: GURUTZPE, GEMINIS.

8 · CÁLCULOS

PARÁMETROS DE CORTE

$$v_c = \frac{\pi \cdot D \cdot N}{60} \quad [\text{m/min}]$$

$$v_f = f \cdot N \quad [\text{mm/min}]$$

$$t_c = \frac{L_m}{v_f} \quad [\text{min}]$$

v_c velocidad de corte · D diámetro pieza [mm] · N revoluciones [rpm] · f avance [mm/rev] · v_f velocidad de avance [mm/min] · L_m longitud a mecanizar [mm]

PARÁMETROS DE VIRUTA (CHIP PARAMETERS)

$$h = f \cdot \sin \kappa_r \quad (\text{espesor viruta, mm})$$

$$b = \frac{a_p}{\sin \kappa_r} \quad (\text{longitud de corte, mm})$$

$$S_c = h \cdot b = f \cdot a_p \quad (\text{sección viruta, mm}^2)$$

a_p profundidad de corte [mm] · κ_r ángulo de posición de la placa

FUERZA Y POTENCIA DE CORTE

$$F_c = S_c \cdot p_c \quad [\text{N}]$$

$$P_c = \frac{F_c \cdot v_c}{1000} \quad [\text{kW}]$$

p_c fuerza específica de corte [N/mm²] (depende del material) · En torneado hay 3 componentes: F_t (tangencial), F_c (axial/avance), F_r (radial/pasiva)

PROCEDIMIENTO SANDVIK PARA SELECCIÓN DE PARÁMETROS

- 1 **Tipo de herramienta:** elegir geometría adecuada a la operación (desbaste/semi/acabado). Anotar denominación ISO y calidad (4 dígitos).
- 2 **Tabla $f-a_p$** (tabla en gris): apuntar valores recomendados. Puede corregirse a_p según operación.
- 3 **Tabla materiales vs. v_c :** interpolar para obtener v_c adaptada al avance f . Comprobar condición de potencia.

9 • AMARRES DE PIEZA

TIPO DE AMARRE	CONDICIÓN L/D	CARACTERÍSTICAS
Al aire (plato solo)	$L < 1,5D$	Más simple; deflexión: $\delta = PL^3/3EI$
Plato + punto (contrapunto)	$1,5D < L < 10D$	Reduce deflexión; cuidado con dilatación térmica
Entre puntos	Piezas largas	Máxima rigidez axial; requiere taladro de centrado
Lunetas (steady rests)	$L < 12D$	Soporte intermedio; fija o seguidor (con pieza)

Fresado

1 • INTRODUCCIÓN

El **fresado** es un proceso de arranque de viruta en el que **la herramienta gira** (multifilosa) mientras la pieza avanza. Es el proceso inverso al torneado, donde era la pieza quien giraba.

- **Movimiento de corte:** rotación de la herramienta (fresa)
- **Movimiento de avance:** traslación de la pieza (o de la herramienta en CNC)

Permite obtener superficies planas, perfiles, cavidades, cajas, engranajes, etc. Es uno de los procesos más versátiles en fabricación mecánica.

FRESADO VS TORNEADO — DIFERENCIA CLAVE	
Torneado • La pieza gira (movimiento de corte) • Herramienta monofilosa fija • Piezas de revolución • Sección viruta constante	Fresado • La herramienta gira (movimiento de corte) • Herramienta multifilosa rotante • Superficies planas y complejas • Sección viruta variable (corte intermitente)

2 • HERRAMIENTAS DE CORTE

Los parámetros geométricos principales de una fresa son:

- **D** — Diámetro de la fresa [mm]
- **Z** — Número de dientes (filos)
- **β** — Ángulo helicoidal (helix angle) [°]: mejora el corte y la evacuación de viruta; típico 30–45°
- **κ_r** — Ángulo de posición del filo [°]

MATERIAL	DUREZA [HV]	APLICACIÓN TÍPICA	NOTAS
Acero rápido (HSS)	700–750	Aceros blandos, Al	Bajo coste; bajas velocidades
Metal duro (CW)	1500–3000	Universal (P, M, K, N)	Fresas de plaquitas intercambiables
Cermet	~2000	Acabado aceros	Alta resistencia al desgaste de cráter
Cerámicas	4000–4500	Fundición, S (superalesaciones)	Muy frágiles; altas v _c
CBN / PCD	6000–7000	H (aceros duros), N (Al, composites)	Máxima dureza y conductividad térmica

DESGASTE EN FRESADO — CRITERIOS ISO

- **VB = 0,3 mm** → desgaste de flanco (criterio principal; mismo que torneado)
- **KT** → desgaste de cráter (cara de desprendimiento)
- En fresado el corte es **intermitente** → choques térmicos y mecánicos cíclicos → mayor riesgo de astillado (chipping)

Recubrimientos habituales (CVD/PVD):

- **TiN** — dorado; mejora dureza superficial y reduce fricción
- **TiCN** — gris-violeta; mayor resistencia al desgaste de flanco
- **Al₂O₃** — barrera térmica; para altas velocidades
- **TiAlN** — mecanizado en seco y alta temperatura; muy habitual hoy
- **DLC** (Diamond-Like Carbon) — para Al y materiales abrasivos (N)

NÚMERO DE DIENTES EFECTIVOS (Z_{ef})

$$Z_{ef} = \frac{\theta_s - \theta_r}{\theta_s}$$

θ_s — ángulo de entrada del filo [°] · θ_r — ángulo de salida [°] · Z — nº total de dientes

En ranurado ($a_p = D$): $\theta_r - \theta_s = 180^\circ$, por lo que **la mitad de los dientes están cortando** a la vez.

3 · MATERIALES DE PIEZA — GRUPOS ISO

GRUPO ISO	MATERIAL	MAQUINABILIDAD	OBSERVACIONES FRESADO
P	Aceros (no inox)	Media	Viruta larga; principal aplicación
M	Aceros inoxidables	Media-alta	Endurece por deformación; requiere fresas afiladas
K	Fundición	Baja	Viruta corta abrasiva; buen caudal de viruta
N	No férreos (Al, Cu...)	Muy baja	Altas velocidades; riesgo BUE; recub. DLC/TiB ₂
S	Superalaciones (Inconel, Ti...)	Muy alta	Alta temperatura; vida corta; trocoidal recomendado
H	Aceros duros (>45 HRC)	Extrema	CBN/cerámica; acabado en duro (hard milling)

4 · OPERACIONES DE FRESADO

FRESADO TANGENCIAL VS FRONTAL

Fresado tangencial (periférico)

- Los filos están en la **periferia** de la herramienta
- Eje herramienta paralelo a la superficie mecanizada
- Genera superficies verticales

Fresado frontal (face milling)

- Los filos están en el **frente** de la herramienta
- Eje herramienta perpendicular a la superficie
- Genera superficies horizontales (planeado)

CONCORDANCIA (DOWN-MILLING) VS OPOSICIÓN (UP-MILLING)

Oposición (Up-milling / conventional)

- Herramienta gira **contra** el avance de la pieza
- Viruta empieza delgada y termina gruesa
- Mayor tendencia al levantamiento de la pieza
- Para máquinas con holgura en el husillo
- Mayor desgaste por rozamiento inicial

Concordancia (Down-milling / climb)

- Herramienta gira en el **mismo sentido** que el avance
- Viruta empieza gruesa y termina delgada
- Fuerzas empujan la pieza hacia la mesa → mejor amarre
- Requiere husillo sin holgura (máquinas modernas CNC)
- **Preferido en CNC:** mejor acabado y menor desgaste

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	A_E VS D	NOTAS
Planeado (face milling)	Genera superficies planas horizontales	$a_e < D$ (típico 70–80% D)	Fresa de plaquitas; D grande; alta productividad
Escuadrado (shoulder milling)	Hombros a 90°; superficie lateral + fondo	a_e variable	Fresa de mango; flanco periférico y frontal
Ranurado (slot milling)	Ranuras; herramienta completamente sumergida	$a_e = D$ ($\theta_s - \theta_e = 180^\circ$)	Mayor carga térmica; reducir v_f
Cajera (pocket milling)	Cavidades cerradas por todos lados	a_e variable	Requiere rampa o helicoidal de entrada
Trocoidal (trochoidal)	Trayectoria circular+avance; a_e pequeña	$a_e \ll D$ (5–10%)	Ideal para S/H; alta v_c y v_f ; herramienta completa
Helicoidal (helical)	Entrada a cajeras girando en hélice	$a_e = D_{\text{aguj}} - D_{\text{herr}}/2$	$D_{\text{aguj}} = D_{\text{orbital}} + D_{\text{herr}}$
En rampa (ramping)	Entrada inclinada en X+Z simultáneos	—	Ángulo máx. de rampa según fabricante
Torno-fresado (turn-milling)	Pieza gira + herramienta gira; en centros multi-tarea	—	Para piezas de revolución con features laterales
Superficies complejas	Con fresas de punta esférica o tórica (ball nose / torique)	—	Máquinas 5 ejes; industria aeronáutica y moldes

5 • RUGOSIDAD

RUGOSIDAD TEÓRICA EN FRESADO

$$R_{max} \cong \frac{f_z^2}{D} \quad [\text{mm}]$$

$$R_a \cong \frac{R_{max}}{2} \quad [\text{mm}]$$

f_z — avance por diente [mm/diente] · D — diámetro de la fresa [mm]

Para mejorar el acabado: **reducir** f_z (efecto cuadrático) o **aumentar** D .

INFLUENCIA DEL RADIO DE ESQUINA R_E

En fresas con radio de punta r_f (torique o ball nose), la rugosidad real se reduce notablemente respecto a la fórmula teórica. Un mayor r_f produce mejor acabado. Para fresas de punta esférica en superficies inclinadas, la rugosidad también depende del **step-over** lateral.

6 · MÁQUINAS DE FRESADO

TIPO	EJES	POTENCIA	APLICACIÓN	NOTAS
Fresadora universal	3 (XYZ)	3–7 kW	Taller, prototipado	Cabezal horizontal + vertical; husillo manual; no CNC
Centro de mecanizado columna (VMC)	3–5	15–30 kW	Piezas medianas	Vertical machining center; ATC; muy extendido
Centro de mecanizado pórtico (Gantry/HMC)	3–5	30–150 kW	Piezas grandes (eólico, aeronáutica)	Mesa fija; estructura pórtico sobre la pieza; $D > 1$ m
Centro 5 ejes (cabezal birotativo)	5 (XYZ+A+B)	15–60 kW	Aeronáutica, moldes	Cabezal birotativo (A+B) o mesa inclinable (A+C); acceso a geometrías complejas
Centro horizontal (HMC)	3–5	15–50 kW	Serie, automoción	Husillo horizontal; pallets de cambio rápido; alta productividad

MÁQUINAS 5 EJES — CABEZAL BIROTATIVO

En un centro de 5 ejes con cabezal birotativo (**A + B**), la herramienta puede orientarse en cualquier dirección del espacio. La pieza queda fija. Ventajas: acceso a geometrías imposibles en 3 ejes (palas de turbina, impellers, moldes complejos), reducción de amarres, mejor acabado en superficies inclinadas al mantener ángulo de ataque óptimo. Empresas: DMG MORI, Hermle, Starrag, Makino.

7 · CÁLCULOS

LOS 4 PARÁMETROS DE PROCESO EN FRESADO

- v_c — velocidad de corte [m/min]
- v_f — velocidad de avance [mm/min]
- a_p — profundidad axial de corte [mm] (axial depth)
- a_e — profundidad radial de corte [mm] (radial depth / step-over)

PARÁMETROS CINEMÁTICOS

$$v_c = \frac{\pi \cdot D \cdot N}{60} \quad [\text{m/min}]$$

$$v_f = f_z \cdot Z \cdot N \quad [\text{mm/min}]$$

D — diámetro fresa [mm] · N — velocidad de giro [rpm] · f_z — avance por diente [mm/diente] · Z — nº de dientes

GEOMETRÍA DE LA VIRUTA (CHIP GEOMETRY)

$$h(\theta) = f_z \cdot \sin \theta \quad (\text{espesor instantáneo, mm})$$

$$S_c = a_n \cdot h(\theta) = a_n \cdot f_z \cdot \sin \theta \quad (\text{sección viruta, mm}^2)$$

θ — ángulo de giro instantáneo del filo · La sección viruta es **variable** (no constante como en torneado).

Espesor medio: $\bar{h} \approx f_z \cdot \sin \bar{\theta}$ donde $\bar{\theta}$ es el ángulo medio de contacto.

TIEMPO DE MECANIZADO

$$t_m = \frac{L_m}{v_f} \quad [\text{min}]$$

L_m — longitud total de la trayectoria de la herramienta [mm] (incluye aproximación y salida: $L_m = L_{\text{aprox}} + L_{\text{entrada}} + L_{\text{salida}}$)

FUERZA Y POTENCIA

$$F_c = S_c \cdot p_s = a_n \cdot f_z \cdot \sin \theta \cdot p_s \quad [\text{N}]$$

$$P_c = \frac{F_c \cdot v_c}{1000} \quad [\text{kW}]$$

p_s — fuerza específica de corte [N/mm²] (depende del material ISO). En fresado hay que considerar el número de dientes simultáneos (Z_{corte}) para calcular la fuerza total.

Taladrado

1 • INTRODUCCIÓN

El **taladrado** genera agujeros cilíndricos combinando dos movimientos en la herramienta:

- **Rotación:** movimiento de corte (la broca gira)
- **Avance axial:** la broca penetra en la pieza a lo largo del eje Z

A diferencia del torneado y fresado, **ambos movimientos los realiza la herramienta** (en taladradoras convencionales la pieza está fija). La operación principal es el taladrado, pero existen otras muchas operaciones de agujeros relacionadas.

2 • HERRAMIENTAS DE CORTE

La herramienta más común es la **broca helicoidal** (twist drill). Sus parámetros geométricos principales:

- **D** — Diámetro de la broca [mm]
- **2κ_r** — Ángulo de punta (incluido) [°]:
 - 118° para HSS (aceros blandos, uso general)
 - 140° para metal duro CW (materiales duros)
- **β** — Ángulo helicoidal (helix angle) [°]: evacúa la viruta hacia arriba; típico 30°
- **2 filos de corte** en la punta; el labio transversal (web) no corta: genera fuerzas axiales elevadas

MATERIAL BROCA	ÁNGULO PUNTA 2κ _r	APLICACIÓN	NOTAS
HSS (acero rápido)	118°	Aceros, Al, plásticos	Económica; refileable; bajas velocidades
HSS-Co (cobalto)	118-135°	Aceros inoxidables M	Mayor resistencia térmica
Metal duro integral (CW)	140°	Fundición, aleaciones duras	Alta precisión; más frágil; centros CNC
Plaquetas CW intercambiables	Variable	Grandes diámetros (D > 12 mm)	Coste plaqueta bajo; alta productividad

3 • OPERACIONES DE TALADRADO

OPERACIÓN	HERRAMIENTA	OBJETIVO	NOTAS
Taladrado (drilling)	Broca helicoidal	Crear agujero desde sólido	Operación base; 2 filos; viruta helicoidal
Escariado (reaming)	Escariador (6–8 filos)	Mejorar precisión y acabado de agujero existente	Tolerancias IT6–IT7; Ra < 1,6 µm; stock mínimo (0,1–0,3 mm)
Mandrinado (boring)	Barra de mandrilar	Ampliar y rectificar agujero existente	Alta precisión; IT5–IT6; corregir desviación de posición; herramienta "Silent Tools" para L/D > 4
Roscado con macho (tapping)	Macho de roscar	Generar rosca interior	Dos tipos: corte (viruta) y deformación plástica (sin viruta); Macho de deformación: mayor resistencia, sin viruta
Fresa de roscar (thread milling)	Fresa de roscar CNC	Rosca interior en CNC interpolando	Un solo pase en hélice; versátil; requiere CNC 3 ejes
Avellanado (countersinking)	Avellanador cónico	Cono de entrada para tornillos Allen/cabeza plana	Ángulo típico: 90° o 120°
Taladrado profundo (deep hole)	Brocas especiales (BTA, gundrilling)	Agujeros L > 3D con lubricación interna	L/D > 3: lubricación interna obligatoria; L/D > 10: proceso especializado
Taladrado aeronáutico	Brocas especiales escalonadas	Materiales compuestos (CFRP) + titanio	Sin rebaba (burr-free); tolerancias estrechas; manual o automático (ONCE drilling)
Taladrado por fricción	Herramienta sin filo (rotabroach)	Agujero en chapa fina creando pestaña extruida	Deformación plástica; sin viruta; genera casquillo integral

RECOMENDACIONES DE TALADRADO PROFUNDO (L > 3D)

- **L > 3D:** usar lubricación interna (a través del husillo)
- **L > 5D:** reducir avance en un 30–50%; considerar ruptura de viruta (G83 peck drilling)
- **L > 10D:** proceso de taladrado profundo especializado (BTA / gundrilling)
- **Entrada en superficies inclinadas:** pretaladrar o fresar plano de entrada; evitar deflexión lateral de broca

4 • MÁQUINAS DE TALADRADO

TIPO	POTENCIA	D MÁX.	APLICACIÓN	NOTAS
Taladradora de columna	1–5 kW	D < 50 mm	Taller, pequeñas piezas	Bancada + mesa + guías verticales; CNC o manual
Taladradora radial	5–15 kW	D < 80 mm	Piezas grandes y pesadas	Brazo radial giratorio; la pieza no se mueve; múltiples posiciones
Mandrinadora (boring mill)	15–75 kW	D = 30–200 mm	Grandes piezas de fundición	Juaristi®; eje horizontal; mandrinado y fresado; alta precisión
DHDM (Deep Hole Drilling Machine)	50–75 kW	D = 30–200 mm, L = 2–6 m	Cilindros hidráulicos, moldes de inyección	BTA/gundrilling; lubricación a alta presión; piezas giratorias
Centro de mecanizado CNC	15–50 kW	D < 50 mm (broca integral)	Producción en serie; múltiples operaciones	ATC; ciclos fijos G81/G83/G84; muy versátil

5 • CÁLCULOS

PARÁMETROS CINEMÁTICOS

$$v_c = \frac{\pi \cdot D \cdot N}{60} \quad [\text{m/min}]$$

$$v_f = f \cdot N \quad [\text{mm/min}]$$

D — diámetro de la broca [mm] · N — velocidad de giro [rpm] · f — avance por revolución [mm/rev]

SECCIÓN DE VIRUTA Y FUERZA

$$S_c = \frac{f}{2} \cdot \frac{D}{2} = \frac{f \cdot D}{4} \quad (\text{por filo, mm}^2)$$

$$F_c = S_c \cdot p_s \cdot 2 = \frac{f \cdot D \cdot p_s}{2} \quad [\text{N}]$$

$$P_c = \frac{F_c \cdot v_c}{60} \quad [\text{kW}]$$

La broca tiene **2 filos** → se multiplica por 2. p_s — fuerza específica de corte [N/mm²].

TIEMPO DE MECANIZADO

$$L_{\text{horm}} = \frac{D/2}{\tan \frac{2\kappa}{2}} = \frac{D}{2 \tan \frac{2\kappa}{2}} \quad (\text{punta broca, mm})$$

$$t_{\text{pasante}} = \frac{L_{\text{an}} + L_{\text{horm}}}{v_f} \quad t_{\text{ciego}} = \frac{L_{\text{ciego}}}{v_f} \quad [\text{min}]$$

L_{an} — espesor de la pieza [mm] · L_{horm} — longitud de la punta cónica de la broca (corrección geométrica) · $\kappa_{\text{an}} = \frac{2\kappa}{2}$ — semángulo de punta

6 • TABLAS — ROSCADO MÉTRICO ISO

DIÁMETRO DEL TALADRO PREVIO AL ROSCADO

$$D_n = M - \text{Paso} \quad [\text{mm}]$$

Donde M es el diámetro nominal de la rosca y **Paso** es el paso de la rosca en mm.

Ejemplo: $M10 \times 1,5 \rightarrow D_n = 10 - 1,5 = 8,5 \text{ mm}$

ROSCA	PASO [MM]	D ₀ TALADRO PREVIO [MM]	NOTAS
M3	0,5	2,5	Paso fino disponible: 0,35
M4	0,7	3,3	
M5	0,8	4,2	
M6	1,0	5,0	Muy común en estructuras
M8	1,25	6,75	
M10	1,5	8,5	Referencia estándar
M12	1,75	10,25	
M16	2,0	14,0	
M20	2,5	17,5	
M24	3,0	21,0	

MACHO DE CORTE VS MACHO DE DEFORMACIÓN PLÁSTICA

- **Macho de corte:** genera viruta → necesita ranurado para evacuarla → usar en fundición, acero
- **Macho de deformación plástica (cold forming tap):** no genera viruta; deforma el material → rosca más resistente; solo para materiales dúctiles (Al, aceros blandos); D₀ ligeramente mayor que para macho de corte

Control Numérico — CNC

1 • INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS

El **Control Numérico por Computadora (CNC)** permite controlar los movimientos de la herramienta mediante programas de computadora, realizando operaciones de alta precisión y complejidad con gran repetibilidad.

Evolución histórica: **1952** primer CN en MIT (fresadora) → **1960s** CN con cinta perforada → **1970s** microprocesadores → **CNC moderno**: PC-based, red Ethernet, simulación en tiempo real.

SISTEMAS DE REFERENCIA — ORÍGENES DE COORDENADAS

ORIGEN	SÍMBOLO	DEFINICIÓN
Origen máquina (Machine Zero)	M	Punto fijo de la máquina; definido por el fabricante; referencia absoluta
Origen pieza (Work Zero / WCS)	W	Definido por el programador; offset respecto a M; se introduce con G54–G59
Origen programa (Program Zero)	P	Punto de inicio del programa; normalmente coincide con W
Origen herramienta (Tool nose / TCS)	T	Punta de la herramienta; controlado por compensación de longitud G43

ESTRUCTURA DE UN BLOQUE CNC

N_ G_ X_ Y_ Z_ F_ S_ T_ D_ M_

- **N** — Número de bloque (opcional; para referencia)
- **G** — Función preparatoria (movimiento, modo, ciclo)
- **X, Y, Z** — Coordenadas de destino [mm]
- **F** — Velocidad de avance (mm/min en G94 o mm/rev en G95)
- **S** — Velocidad de giro del husillo [rpm] o v_c [m/min] según G96/G97
- **T** — Número de herramienta
- **D** — Número de corrector de herramienta (radio o longitud)
- **M** — Función auxiliar (refrigerante, cambio herramienta, parada...)

2 • FUNCIONES PREPARATORIAS — CÓDIGO G

CÓDIGO G	FUNCIÓN	NOTAS
G0	Posicionamiento rápido (rapid)	No mecaniza; máxima velocidad; F ignorado
G1	Interpolación lineal	Mecanizado en línea recta a velocidad F
G2	Interpolación circular en sentido horario (CW)	Parámetros: X,Y,Z destino + I,J,K (centro) o R (radio)
G3	Interpolación circular en sentido antihorario (CCW)	Ídem G2
G4	Temporización (dwell)	Parada programada: G4 P1500 → 1,5 s
G10 / G11	Espejo en X / espejo en X anulado	Simetría respecto al eje Y
G12 / G13	Espejo en Y / espejo en Y anulado	Simetría respecto al eje X
G17 / G18 / G19	Plano de trabajo XY / XZ / YZ	Selección del plano para G2/G3 y compensación radio
G20 / G21	Llamada a subrutina / subrutina con repetición	G20 L_P_ → llama subrutina nº P, L veces
G22 / G24	Inicio / fin de subrutina	El bloque G22 marca inicio; G24 es el retorno
G36	Redondeamiento de aristas (corner rounding)	G36 R_ → radio de redondeo entre dos bloques lineales
G37 / G38	Entrada / salida tangencial al perfil	Evita marcas de entrada/salida en el contorno; solo con G41/G42
G40	Anulación compensación radio herramienta	Modo por defecto al inicio del programa
G41	Compensación radio herramienta a izquierda	Herramienta a la izquierda de la trayectoria de avance
G42	Compensación radio herramienta a derecha	Solo para operaciones de contorneado; NO usar en ciclos fijos
G43 / G44	Compensación longitud herramienta (+) / (-)	Siempre activar antes de mecanizar; D_ selecciona el corrector
G73	Giro del sistema de referencia (SR)	G73 A_ → gira el SR α grados en el plano activo
G90 / G91	Programación absoluta / incremental	G90: coordenadas respecto al origen · G91: respecto a posición actual
G93	Avance en tiempo inverso (1/min)	Para 5 ejes: F = velocidad_punta / longitud_bloque
G94 / G95	Avance en mm/min / avance en mm/rev	G94: fresado · G95: torneado / roscado
G96 / G97	Velocidad de corte constante (m/min) / N constante (rpm)	G96 S200 → mantiene $v_c=200$ m/min variando N · G97: N fijo

REGLAS DE USO OBLIGATORIO

- **G43/G44 SIEMPRE:** compensación de longitud debe activarse antes de cualquier mecanizado. Sin ella, la punta de la herramienta no coincide con la programada → colisión o error de cota.
- **G41/G42 solo en contorneado:** la compensación de radio no puede usarse en ciclos fijos (G81–G89).

- **G37/G38 requieren G41/G42 activos** para la entrada/salida tangencial.
- **G40 al salir del contorno:** siempre anular la compensación de radio antes de cambiar de operación.

3 · CICLOS FIJOS (G79–G89)

Los **ciclos fijos** son secuencias predefinidas de movimientos para operaciones repetitivas de agujeros (taladrado, roscado, mandrinado, cajas). Se activan con un código G y se repiten en todos los bloques siguientes hasta que se anulan.

CÓDIGO	OPERACIÓN	PARÁMETROS CLAVE
G79	Anulación de ciclo fijo	Cancela cualquier ciclo activo
G81	Taladrado simple (drilling)	Z: fondo · R: plano de retroceso · F: avance
G82	Taladrado con temporización (spot facing)	Igual que G81 + P: tiempo de espera en fondo [ms]
G83	Taladrado profundo con picoteo (peck drilling)	Z: fondo · Q: incremento por picoteo · R: retorno
G84	Roscado con macho (tapping)	Z: fondo · F: avance = Paso×N (sincronizado)
G85	Escariado (reaming)	Avanza y retrocede a la misma F (sin parada en fondo)
G86	Mandrinado con parada (boring)	Para el husillo en el fondo antes de retirar
G87	Ciclo de caja rectangular	X,Y,Z: posición · I: long. X · J: long. Y · K: prof. total · B: profundidad por pasada · C: paso lateral · D: corrector · H: dirección · L: sobremetal final · V: velocidad avance final
G88	Ciclo de caja circular	X,Y,Z: posición · I: radio caja · J: radio inicial · B: prof. por pasada · C: paso lateral · D: corrector · H: dirección · L: sobremetal final
G89	Mandrinado con temporización y retroceso lento	Igual que G86 pero retrocede con F (no rápido)

DETALLE G81 — TALADRADO SIMPLE

- 1 Posicionamiento rápido (G0) a X,Y de la posición del agujero
- 2 Posicionamiento rápido al plano R (aproximación)
- 3 Avance lineal (G1) a velocidad F hasta profundidad Z (fondo)
- 4 Retorno rápido (G0) al plano R (o plano inicial)

Ejemplo: G81 X50 Y30 Z-20 R2 F120 → taladra en (50,30) hasta Z=-20, plano R en Z=2

DETALLE G87 — CAJERA RECTANGULAR

- **X, Y, Z** — Centro y profundidad de la cajera
- **I** — Longitud en X [mm]; **J** — Longitud en Y [mm]
- **K** — Profundidad total [mm]; **B** — Profundidad por pasada [mm]
- **C** — Paso lateral (step-over) [mm]; **D** — Corrector radio herramienta
- **H** — Sentido de fresado (0=concordancia, 1=oposición); **L** — Sobremetal final [mm]
- **V** — Velocidad de avance para el acabado final [mm/min]

4 • FUNCIONES AUXILIARES — CÓDIGO M

CÓDIGO M	FUNCIÓN	NOTAS
M00	Parada de programa (program stop)	Parada con husillo y refrigerante activos; continúa con CYCLE START
M01	Parada opcional (optional stop)	Solo actúa si el operario ha pulsado el botón de parada opcional en el panel
M02	Fin de programa	Para el husillo y refrigerante; rebobina a inicio
M03	Rotación husillo en sentido horario (CW)	Fresado convencional; acompañado de S_ (rpm)
M04	Rotación husillo en sentido antihorario (CCW)	Herramientas especiales; roscado reverso
M05	Parada del husillo	Frena el husillo; el refrigerante puede seguir
M06	Cambio de herramienta (ATC)	T_ selecciona la herramienta; M06 ejecuta el cambio
M07	Refrigerante de niebla (mist coolant)	Aire + aceite nebulizado; menos cantidad que M08
M08	Refrigerante de caudal (flood coolant)	Taladrinas convencionales; máximo caudal
M09	Parada del refrigerante	Cierra todas las válvulas de refrigerante
M19	Orientación del husillo (spindle orient)	Para cambio de herramienta manual o mandrinado en G86/G89
M30	Fin de programa y rebobinado	Como M02 pero regresa al inicio del programa; más común que M02
M41–M44	Selección de gama de velocidades	En máquinas con caja de cambios; M41=baja, M44=alta

SECUENCIA TÍPICA DE INICIO DE PROGRAMA CNC

- 1 T01 M06 — Selección y cambio de herramienta nº 1
- 2 G90 G94 G40 — Modo absoluto, avance mm/min, sin compensación radio
- 3 G43 D01 Z100 — Activar compensación longitud herramienta; subir a Z seguro
- 4 G97 S3000 M03 — Fijar rpm; arrancar husillo horario
- 5 M08 — Activar refrigerante
- 6 Bloques de mecanizado (G0, G1, G2/G3, ciclos fijos...)
- 7 M09 M05 — Para refrigerante y husillo
- 8 G40 G91 G28 Z0 — Anular compensación, retornar al origen máquina en Z
- 9 M30 — Fin de programa

5 · EMPRESAS DEL SECTOR CNC

EMPRESA	PAÍS	ESPECIALIDAD	NOTAS
Fanuc	Japón	Controles CNC y robots	Mayor cuota de mercado mundial en controles CNC; alta fiabilidad; Series Oi, 30i, 31i
Siemens (SINUMERIK)	Alemania	Controles CNC y accionamientos	SINUMERIK 840D sl; muy extendido en Europa; integración con TIA Portal
Heidenhain (iTNC)	Alemania	Controles CNC y encoders	iTNC 530 / TNC 640; interface gráfica intuitiva; muy usado en fresadoras de precisión; encoders lineales propios
Fagor Automation	País Vasco (MCC)	Controles CNC	Cooperativa del grupo Mondragón; CNC 8060/8065; fuerte presencia en tornos y fresadoras del sector máquina-herramienta español
Vericut (CGTech)	EE.UU.	Software simulación CNC	Simulación de colisiones y errores antes de mecanizar; verificación de código G; estándar en aeronáutica
hyperMill (OPEN MIND)	Alemania	Software CAM	Generación de trayectorias para 3, 4 y 5 ejes; postprocesadores para Fanuc/Siemens/Heidenhain; integración con CAD (CATIA, SolidWorks...)

Rectificado (Grinding)

1 • INTRODUCCIÓN

El **rectificado** (*grinding*) es un proceso de **mecanizado por arranque de viruta con herramienta no definida**: la herramienta es una muela abrasiva formada por miles de granos aleatoriamente orientados que actúan como mini-cuchillas. Se utiliza tanto en piezas prismáticas como de revolución, y normalmente es la operación final que da el acabado superficial y la precisión dimensional finales.

Combina **dos movimientos**:

- **Movimiento principal de corte**: rotación de la HERRAMIENTA (la muela). La pieza puede llevar rotación pero no es el movimiento principal.
- **Movimiento de avance**: traslación relativa PIEZA–HERRAMIENTA.

¿CUÁNDO SE UTILIZA?

- Cuando se requiere **alta precisión dimensional** (tolerancias IT5–IT7) y **muy buen acabado superficial** ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$)
- Para **materiales muy duros** difíciles de mecanizar por herramienta definida (aceros templados, cerámicas, carburo, HSS)
- Aplicaciones típicas: herramientas de corte, elementos de transmisión (engranajes), elementos motor (cigüeñales), guías, rodamientos, moldes

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO VS TORNEADO/FRESADO

VARIABLE	RECTIFICADO	HERRAMIENTA DEFINIDA
Geometría de corte	No definida (aleatoria, por grano)	Definida (ángulos conocidos)
Velocidad de corte v_c	20–80 m/s (muy alta)	2–10 m/s
Espesor de viruta h	Muy pequeño (μm)	mm
Fuerza específica p_s	$> 15\,000 \text{ N/mm}^2$	$< 10\,000 \text{ N/mm}^2$
Fuerza de corte	Baja (en valor absoluto, por grano)	Alta
Áng. desprendimiento	Muy negativo (grano redondeado)	Positivo o ligeramente negativo

TRES MECANISMOS DURANTE EL ARRANQUE DE VIRUTA

1. **Fricción** grano contra superficie sin arrancar material — deformación elástica
2. **Deformación plástica** (*ploughing*) — el material se desplaza lateralmente pero sin desprenderse como viruta
3. **Corte efectivo** — el grano arranca viruta (*chip formation*)

Los tres mecanismos coexisten. Sólo una fracción del trabajo de la muela es corte efectivo; el resto se disipa como calor → **refrigeración obligatoria** en rectificado.

2 · HERRAMIENTAS — MUELAS (WHEELS)

Las muelas son herramientas de corte **singulares** (cada muela es un sistema único). Se componen de **tres elementos**: granos abrasivos, aglutinante y poros.

GRANOS ABRASIVOS — MATERIAL DE CORTE

MATERIAL	DUREZA	APLICACIÓN
Óxido de aluminio (Al_2O_3 , alúmina)	Media-alta	Aceros al carbono y aleados, hierro fundido. Muy común y barato.
Carburo de silicio (SiC)	Alta	Fundiciones grises, aluminio, latón, cerámicas. Más duro pero más frágil que alúmina.
CBN (nitruro de boro cúbico)	Muy alta	Aceros templados, superaleaciones (Inconel), herramientas HSS. Superabrasivo.
Diamante	Máxima	Carburos (WC), cerámicas, vidrio, grafito. No se usa con ferrosos (afinidad química → desgaste rápido).

Regla mnemotécnica: **alúmina** = aceros · **SiC** = no ferrosos y frágiles · **CBN** = aceros duros · **diamante** = todo menos acero.

AGLUTINANTE — TIPOS

- **Vitrificado (V, *vitrified*)** — vidrio cocido. Rígido, poroso, el más común. Denominación "V".
- **Resinoide (B, *resinoid*)** — resinas fenólicas. Más flexible; para altas velocidades y muelas de corte/desbaste.
- **Caucho (R, *rubber*)** — muy elástico. Acabados finos (rectificado sin centros, muelas regularizadoras).
- **Metálico (M)** — solo para superabrasivos (CBN, diamante). Bronce, cobre o aleaciones sinterizadas.

GRADO DE LA MUELA — DENOMINACIÓN (A-Z)

Indica cómo de **fuertemente retiene el aglutinante a los granos**. Una muela dura resiste el desgaste; una blanda libera los granos gastados más rápido (se auto-afila):

- **A-E: muelas muy blandas** — materiales duros y abrasivos
- **F-K: blandas** — aceros duros, HSS
- **L-Q: medias** — uso general
- **R-T: duras** — materiales blandos (no ferrosos)
- **U-Z: muy duras** — aplicaciones especiales

Regla clave: material *duro* de pieza → muela *blanda* (para que libere granos embotados); material *blando* de pieza → muela *dura* (para retener los granos que se desgastan poco).

ESTRUCTURA — POROSIDAD

La porosidad se codifica del **1 al 15**: 1 = estructura muy densa (poros pequeños), 15 = muy abierta (poros grandes). Más porosidad = mejor evacuación de viruta y refrigerante, peor acabado.

FORMAS DE MUELA SEGÚN GEOMETRÍA DE OPERACIÓN

- **Muela recta** (a1) — rectificado plano horizontal y cilíndrico
- **Muela recta vaciada** (a2, a3) — misma función, menos peso y menos deflexión
- **Muela de disco** (b) — cortes finos, ranurado
- **Muela cilíndrica** (c) — rectificado plano con cabezal vertical
- **Muela de vaso recta / cónica** (d1, d2) — afilado de herramientas, superficies planas pequeñas

DENOMINACIÓN ESTÁNDAR (UNE 16-300-75 / ANSI B74.13-1977)

30 A 46 H 6 V XX

- **Prefijo** (30) — símbolo del fabricante (opcional)
- **Abrasivo** (A) — A = alúmina, C = carburo de silicio
- **Tamaño grano** (46) — 8–24 gruesos, 30–60 medios, 70–180 finos, 220–600 muy finos
- **Grado** (H) — A = muy blanda, M = media, Z = muy dura
- **Estructura** (6) — 1 muy densa, 15 muy abierta
- **Aglutinante** (V) — V = vitrificado, B = resinoide, R = caucho, S = silicato, E = shellac
- **Sufijo** (XX) — marca privada del fabricante

Ejemplo completo: **400 × 60 × 40 51 A – 36 – L – 5 V 32** → 400 mm Ø muela × 60 mm espesor × 40 mm Ø eje.
Alúmina, grano 36 (medio), grado L (medio), estructura 5 (semi-densa), vitrificado, sufijo 32.

3 · DESGASTE

DOS FENÓMENOS DE DESGASTE

1. **Pérdida de geometría del perfil** (macro) — la muela deja de tener el perfil deseado, genera "salto radial" y pérdida de precisión dimensional en la pieza.
2. **Pérdida de capacidad de corte** (micro) — los granos se embotan, redondean sus aristas, se llenan los poros de viruta (*loading*). La muela no corta, solo roza.

RAZÓN DE RECTIFICADO — GRINDING RATIO (GR O G)

$$G = \frac{V_w}{V_r}$$

Donde V_r es el volumen de material rectificado de la pieza y V_g el volumen de muela desgastada. Se mide en la **zona 2** (régimen estacionario) de la curva de desgaste. Cuanto mayor G , mejor rendimiento de la muela.

CUATRO MECANISMOS BÁSICOS DE DESGASTE

1. **Desgaste por abrasión** — fricción grano-pieza redondea las aristas (a)
2. **Fractura del grano** — parte del grano se rompe, exponiendo aristas nuevas y auto-afilándose (b)
3. **Fractura del aglutinante** — el puente de aglutinante que sostiene el grano cede y el grano se suelta completo (c)
4. **Embotamiento** (*loading*) — viruta se pega al grano o llena los poros, inhibiendo el corte (d)

Una muela "sana" debería trabajar en el régimen 2+3: fractura controlada de grano y aglutinante que mantiene siempre aristas nuevas. Si domina el 4 (embotamiento) hay que **diamantar**.

CONSECUENCIAS DEL DESGASTE

- Pérdida de precisión dimensional → piezas fuera de tolerancia
- Incremento de la fuerza y potencia de corte → mayor generación de calor
- Empeoramiento del acabado superficial (aumenta R_a)
- Quemado superficial de la pieza (*grinding burn*) por exceso de calor
- Riesgo de rotura de la muela por desequilibrio

4 · OPERACIONES Y MÁQUINAS

Tres operaciones fundamentales de rectificado, cada una con variantes según la orientación del cabezal y el tipo de avance:

A) RECTIFICADO PLANO (*PLANE GRINDING*)

Superficies planas. Cuatro variantes según cabezal (horizontal/vertical) × mesa (vaivén/rotativa):

- **A1** — Cabezal horizontal + mesa de vaivén (más común; rectificadoras tipo Jung/GER)
- **A2** — Cabezal horizontal + mesa rotativa (piezas circulares planas)
- **A3** — Cabezal vertical + mesa de vaivén (arranque más agresivo)
- **A4** — Cabezal vertical + mesa rotativa (máxima productividad)

Parámetros: v_s (muela), v_w (pieza, *workspeed*), d = profundidad (*infeed*), w = avance transversal (*crossfeed*).

B) RECTIFICADO CILÍNDRICO (*CYLINDRICAL GRINDING*)

Superficies de revolución — ejes, cigüeñales, pistones. Dos tipos de avance:

- **Longitudinal** (v_t axial) — la muela se desplaza a lo largo de la pieza; la muela es más estrecha que la pieza.
- **En plomgée** (v_f radial) — la muela penetra radialmente; la muela es más ancha que la zona a rectificar. Típico de ranuras y cuellos.

Además se distingue entre **exteriores** (OD — *outer diameter*) e **interiores** (ID). Las máquinas de cilíndrico de Danobat y Estarta son referencia en el País Vasco.

C) RECTIFICADO SIN CENTROS (*CENTERLESS GRINDING*)

La pieza se apoya entre una **muela de rectificado**, una **muela regularizadora** (gira más lenta) y una **cuchilla de apoyo** (*rest blade*). No requiere centrar la pieza — ideal para producción en serie (rodamientos, bulones, válvulas).

Dos variantes: *throughfeed* (la pieza atraviesa la máquina, regulada por la inclinación de la muela regularizadora) y *infeed* (la pieza entra radialmente, para piezas escalonadas).

VELOCIDAD DE AVANCE EN CENTERLESS POR INCLINACIÓN

$$v_f = \pi \cdot D_r \cdot n_r \cdot \sin \alpha$$

Donde D_r es el diámetro de la muela regularizadora, n_r su velocidad de giro, y α el ángulo de inclinación (típicamente 1° – 5°). A mayor α , mayor velocidad de arrastre axial de la pieza.

5 • RUGOSIDAD

ESPESOR DE VIRUTA NO CORTADA (*UNCUT CHIP THICKNESS*)

$$h = \frac{v_m}{v_s} \cdot \frac{1}{C} \cdot \frac{a_m}{r} \quad \text{si } h \ll a_m$$

- v_s — velocidad de muela (m/s)
- v_m — velocidad de pieza (m/s)
- C — **densidad de granos activos** (granos por unidad de área de la superficie de la muela)
- r — factor de forma de grano (relación anchura/espesor de la viruta generada por un grano)
- a_m — profundidad de corte
- D_e — **diámetro equivalente** de muela: $D_e = \frac{D_o \cdot D_i}{D_o + D_i}$ — signo + en exteriores, - en interiores (en plano se usa $D_e = D_o$)

RUGOSIDAD SUPERFICIAL TEÓRICA

$$R_t \sim \frac{h^{4/3}}{C} \approx \left(\frac{v_m}{v_s} \cdot \frac{1}{C} \right)^{2/3}$$

Consecuencias prácticas:

- Aumentar v_s → reduce R_t (muela más rápida, mejor acabado)
- Reducir v_m → reduce R_t (pieza más lenta, mejor acabado)
- Aumentar C o r (más granos activos o granos más anchos) → reduce R_t
- Aumentar D_e → reduce R_t ligeramente

La relación v_m/v_s es el **ratio de rectificado** y suele estar entre 1/60 y 1/100 para acabado fino.

6 · PREPARACIÓN DE LA MUELA

DIAMANTADO (*DRESSING*)

Operación de **reacondicionamiento** de la muela: restaura el perfil y expone aristas nuevas de grano cuando la muela está embotada o desgastada. Se hace con **útiles de diamante**: puntas monopunta, multipunta, rodillos diamantados (*dressing rolls*).

Tres tipos de diamantado según trayectoria del útil respecto a la muela:

- **En penetración** (*plongée*) — el útil entra radialmente; rápido, para muelas de perfil simple
- **Longitudinal** — el útil recorre axialmente la muela; da mejor acabado y perfil más preciso
- **De perfiles** — el útil copia un perfil complejo sobre la muela (muelas para engranajes, roscado por rectificado)

EQUILIBRADO (*BALANCING*)

Una muela desequilibrada a **20–60 m/s** es extremadamente peligrosa (puede explotar) y produce vibración que arruina el acabado. Se hace en bancos de equilibrado estáticos (niveladores) o dinámicos. Equilibrado obligatorio tras cada diamantado y al montar una muela nueva.

7 · CÁLCULOS DE CORTE (RECTIFICADO PLANO)

PARÁMETROS DE CORTE

- **Velocidad de muela** v_s (m/s) — típicamente 20–45 m/s en rectificado convencional, hasta 80+ m/s en HEDG
- **Velocidad de pieza** v_m (m/s) — mucho menor que v_s ; ratio $v_m/v_s \approx 1/60 - 1/100$
- **Profundidad de corte** a_n (μm) — típicamente 5–50 μm; discreta (un valor por pasada) en el rectificado plano
- **Avance transversal** v_f (mm/min) — desplazamiento lateral de la pieza bajo la muela; relacionado con la anchura w de la muela
- **Caudal de viruta** Q_v (mm³/s) — producto de los tres anteriores, mide la productividad

SECCIÓN Y VOLUMEN DE VIRUTA

$$l_v \approx a_n \cdot D_s$$

l_v — longitud media de contacto viruta-grano (mm). A mayor l_v más calor se genera en cada paso del grano.

El **número de virutas generadas por unidad de tiempo** es $n = C \cdot v_s \cdot w$, donde w es la anchura de la muela y C los granos activos por unidad de área.

FUERZA Y POTENCIA DE CORTE

$$F_c = p_s \cdot A_{viruta} \quad P_c = F_c \cdot v_s$$

Con p , la **fuerza específica de corte** (N/mm^2), típicamente **> 15 000 N/mm^2** en rectificado (mucho mayor que en torneado/fresado porque el grano tiene ángulos muy negativos y el espesor de viruta es muy pequeño).

COEFICIENTE DE RECTIFICADO

$$\mu = \frac{F_t}{F_n}$$

Relación entre la fuerza tangencial (F_t útil para arrancar viruta) y la normal (F_n , que tiende a separar muela y pieza). Típicamente $\mu \approx 0,2 - 0,5$ según material y condición de la muela; disminuye con la dureza del material (aceros templados, cerámicas $\rightarrow \mu$ bajo).

8 · OTROS PROCESOS DE PRECISIÓN (ABRASIVOS)

La familia de procesos abrasivos de acabado va más allá del rectificado. Se clasifican por la precisión de acabado (R_a) que son capaces de dar:

PROCESO	GEOMETRÍA DE PIEZA	ACABADO SUPERFICIAL (R_a , MM)
Rectificado — granos medios	Plano, cilíndrico ext./int.	0,4 – 1,6
Rectificado — granos finos	Plano, cilíndrico ext./int.	0,2 – 0,4
Bruñido (<i>honing</i>)	Cilíndrico interior (cilindros motor)	0,1 – 0,8
Lapeado (<i>lapping</i>)	Plano o ligeramente esférico (lentes)	0,025 – 0,4
Superacabado (<i>superfinishing</i>)	Plano o cilíndrico exterior	0,013 – 0,2
Pulido (<i>polishing</i>)	Formas libres	0,025 – 0,8

LAPEADO (*LAPPING*)

Proceso de **abrasión libre**: entre la pieza y el útil (*lap*, típicamente de hierro fundido blando o cobre) se interpone una **pasta abrasiva** con granos sueltos (óxido de aluminio, SiC, diamante) en un portador líquido o graso.

El útil presiona la pieza con **presión baja y velocidad baja** mientras ambos se mueven relativamente. Los granos ruedan libres $\rightarrow$ desgaste muy uniforme y acabados espejo.

Aplicaciones: bloques patrón, lentes ópticas, asientos de válvula, superficies de contacto en instrumentos de medida.

BRUÑIDO (*HONING*)

Abrasión fija con **piedras abrasivas** montadas en un útil expansible. Se usa casi exclusivamente para **cilindros interiores** (cilindros de motor, agujeros de alta precisión). El útil gira y oscila axialmente simultáneamente $\rightarrow$ genera el característico **patrón cruzado** (*cross-hatch*) que retiene aceite en los motores.

REFERENCIA

Material original del profesor G. Urbikain Pelayo (UPV/EHU, 2025–26). PDF completo disponible en [sistemas/ejercicios/Tema 5 - Rectificado.pdf](#).

Este es un **esqueleto** de la teoría: estructura completa + fórmulas clave + conceptos. Secciones específicas pueden expandirse bajo petición (ejemplos numéricos, diagramas detallados de máquinas, tablas de parámetros recomendados por material, etc.).

Fundición (Casting)

1 • INTRODUCCIÓN

La **fundición** es un proceso de fabricación a partir de **metal fundido** que se vierte en un molde con la forma deseada y, tras solidificar, se extrae la pieza. Es de los procesos de fabricación más antiguos (5000 a.C.) y sigue siendo uno de los más versátiles para piezas metálicas.

Encaja en la **clasificación general de procesos de fabricación de piezas metálicas**:

- **Fundición** (en arena · en molde permanente)
- **Sinterizado** (pulvimetalurgia)
- **A partir de forma:**
 - Por **deformación plástica**: forja · laminación, extrusión, estirado · conformado de chapa
 - Por **arranque de viruta**: herramienta definida (torneado, fresado, taladrado) · procesos abrasivos · procesos no convencionales
- **Soldadura** (arco eléctrico, resistencia, fricción)
- **Aditivo** (impresión 3D): SLM, DED, FDM, fotopolimerización

VENTAJAS E INCONVENIENTES

Ventajas:

- Permite obtener **geometrías muy complejas** en una sola pieza (cuerpos de válvula, ruedas de turbina, cigüeñales).
- Capacidad para piezas de **tamaño muy variable**: desde milimétricas hasta toneladas.
- Aplicable a **casi cualquier metal** (con adaptaciones).
- En general, **económico** para series medias y grandes.
- Permite la **integración funcional** (mobiliario urbano: bancos, farolas, tapas alcantarillado; cuerpos de válvula en aceros inoxidables; ruedas de turbina en cobre y aceros inox).

Desventajas:

- Tolerancias dimensionales y acabados **peores** que mecanizado.
- Aparición de **defectos internos** (porosidad, rechupes).
- Las **partes funcionales** normalmente requieren **mecanizado posterior**.
- Coste energético elevado por la fusión.

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL MOLDE

TIPO	SUBTIPO	EJEMPLOS	T _F MATERIAL
Molde NO permanente (arena o desechable)	A1: Arena (verde o seca) → A1+: Disamatic	Fundiciones, aceros, aluminios	T _f ↑ alta
	Desarrollos: A2 modelo perdido · A3 cáscara · A4 cera perdida	Bloques motor, turbinas, joyería, dental	T _f ↑ alta
Molde permanente (metálico)	B1: Gravedad o coquilla	Pistones automóvil, válvulas	T _f ↓ baja
	B2: Inyección AP (HP die casting)	Carcasas embrague, engranajes	T _f ↓ baja
	B3: Inyección BP (LP die casting)	Componentes AI automoción	T _f ↓ baja

2 · FUNDICIÓN EN ARENA

La **fundición en arena** (*sand casting*) usa un molde desechable construido con arena aglutinada que se rompe para extraer la pieza. Es la técnica más extendida por su versatilidad y bajo coste.

ETAPAS DEL PROCESO (4 PASOS BÁSICOS)

1. **Montar la mitad inferior** (*drag*): se da la vuelta a la caja, se compacta la arena alrededor del modelo y se voltear.
2. **Montar la mitad superior** (*cope*): se añade el bebedero y demás canales y se compacta. El modelo queda contenido dentro del molde.
3. **Separación de mitades**: se extrae el modelo y, si es necesario, se inserta el **macho** (que crea cavidades internas).
4. **Cerrar el molde y verter el fundido**. Esperar a la solidificación y extraer la pieza.

ELEMENTOS DEL MOLDE

- **Cajas (dos mitades)**: *cope* (mitad superior) y *drag* (mitad inferior). El **marco** (*flask*) las contiene.
- **Pasadores**: alinean ambas mitades en la **línea de partición** (*parting line*).
- **Modelo**: réplica de la pieza con sobredimensiones (contracción, salidas, creces).
- **Macho**: pieza de arena que crea cavidades internas (huecos).
- **Sistema de alimentación**: **bebedero** (*downsprue*), **copa de vertido** (*pouring cup*), **canales** (*runners*) y **ataques**.
- **Mazarotas** (*risers*): depósitos de metal que compensan la contracción durante el enfriamiento.
- **Contrapesos y enfriadores**: regulan el proceso.

DISEÑO DEL BEBEDERO (BERNOULLI + CONTINUIDAD)

Aplicando Bernoulli entre la copa (0) y el extremo del bebedero (2):

$$v_2 = \sqrt{2g(h_1 - h_2)}$$

siendo h_1 [mm] la altura de vaciado de la copa y h_2 [mm] las pérdidas de carga.

Caudal de llenado:

$$Q = \frac{V}{t}$$

donde V [mm³] es el volumen y t [s] el tiempo de llenado del molde.

Aplicando continuidad, se obtiene el diámetro superior:

$$D_1 = D_2 \cdot \frac{h_1 + h_2}{h_1}$$

con la condición $h_1 \geq 2,5 D_1$

SOLIDIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO — LEY DE CHVORINOV

El **tiempo de solidificación** depende de la relación volumen / superficie de la forma a ocupar el fundido. La **Ley de Chvorinov** es una ley experimental fundamental para diseñar moldes y mazarotas:

$$T_{TS} = C_m \cdot \left(\frac{V}{A} \right)^n$$

En general $n = 2$. C_m es la **constante del molde** en min/cm².

Condición a cumplir: la mazarota debe ser el último elemento en solidificar, para que pueda alimentar la contracción de la pieza:

$$T_{TS \text{ pieza}} < T_{TS \text{ mazarota}}$$

Diferencias entre metales puros y aleaciones:

- **Metales puros:** $T = \text{cte}$ durante la solidificación.
- **Aleaciones:** solidifican en un **intervalo** de temperaturas.
- **Aleaciones eutécticas:** $T = \text{cte}$ (comportan como puros).

SISTEMA DE MOLDEO: COMPONENTES Y PROPIEDADES

Componentes de la arena: refractario · aglutinante · agua · aditivos (recubrimientos).

Mezcla típica (% volumen): **90% arena, 3% agua, 7% aglutinante.**

Propiedades requeridas: refractariedad · resistencia · permeabilidad · colapsabilidad · reutilización.

Tipos de fundición en arena:

1. **Arena verde:** arena húmeda, flexible, bajo coste, posibles defectos.
2. **Arena seca:** secado previo en horno, mejor superficie y menos defectos.
3. **De superficie seca:** capa superficial seca, núcleo verde.
4. **Fundición química (al CO₂):** aglutinante químico curado con CO₂.

COMPACTADO DE LA ARENA

La **compactabilidad** mide la reducción de altura de una muestra al compactarse:

$$C = \frac{h_0 - h_f}{h_0} \cdot 100$$

Alternativas de moldeo automático: **presión neumática · moldeo por disparo · moldeo por impacto.**

Hay un **compromiso** entre permeabilidad (necesaria para evacuar gases) y resistencia en verde (para soportar el vertido).

MÁQUINAS DISAMATIC

Producción **de alta cadencia** de molde verde "sin cajas": placas verticales y proceso continuo. Ciclo de 6 etapas:

1. Preparación molde (inyección y placas verticales listas).
2. Compactado: caras externas equivalen a las superior e inferior.
3. Giro y elevación de placa derecha para permitir paso del molde.
4. Colocación del molde con el resto de moldes en fila.
5. Retirada del émbolo izquierdo a la posición inicial.
6. Vuelta del émbolo derecho a posición inicial → nuevo ciclo.

Permite cadencias de hasta **1 millón de piezas/año**.

MODELOS: CONTRACCIONES VOLUMÉTRICAS

MATERIAL	CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA
Fundiciones	0,8 – 1,0 %
Aceros	1,5 – 2,0 %
Aluminios	1,0 – 1,3 %
Magnesios	1,0 – 1,3 %
Latones	1,5 %

Características del modelo: salidas (ángulos para extraer) · contracciones · creces de mecanizado · portadas (zonas para apoyar machos).

Tipos de modelo: sólido · deslizante (dividido en dos mitades) · placas preparadas · placas separadas (ambas mitades diferenciadas claramente). Materiales: madera, plástico, metal.

MACHOS (CORES)

Funciones: definir cavidades internas, generar geometrías que el modelo no puede aportar.

Características: deben tener resistencia suficiente para soportar el vertido y descomponerse al desmoldar para liberar el hueco.

3 · DESARROLLOS DE LA ARENA

Variantes de la fundición en arena para conseguir **mejor calidad superficial**, **geometrías más complejas** o **mayor productividad**.

FUNDICIÓN POR MODELO PERDIDO (LOST FOAM CASTING)

Se utiliza un modelo de **poliestireno expandido (EPS)** que se queda dentro de la arena y se evapora con el metal fundido.

4 etapas:

1. **Fabricación del modelo de poliestireno:** pre-expansión bolas EPS → precalentamiento molde Al → inyección vapor → enfriar → extraer.
2. **Creación del molde, compactado:** con arena suelta sin aglutinante (la geometría queda fijada por el poliestireno).
3. **Vertido, solidificación y enfriamiento:** el metal evapora el poliestireno y ocupa su lugar.
4. **Desmoldeo:** la arena suelta se retira fácilmente.

MASA	TAMAÑO	ESPESOR	RUGOSIDAD
0,5-1200 kg	≤1000 mm	≥4 mm	No férricos: Ra 3,2-6,3 μm Férricos: Ra 6,3-12,5 μm

Aplicaciones: aleaciones aluminio (intercambiadores de calor, bloques motor); fundiciones (cigüeñal, discos de freno).

FUNDICIÓN EN CÁSCARA (SHELL MOLDING)

6 etapas:

1. Calentamiento de la placa modelo.
2. Creación del molde en la cuna basculante (arena con resina).
3. Curado de la cáscara en horno (1-3 min).
4. Separar molde y placa modelo, pegar las dos partes.
5. Vertido, solidificación y enfriamiento.
6. Desmoldeo y operaciones posteriores.

Aplicaciones: piezas de alta resistencia al desgaste (alta T_f), engranajes para automoción, máquinas-herramienta.

Calidad superior a arena convencional, también aplicable a aleaciones aluminio.

FUNDICIÓN A LA CERA PERDIDA (INVESTMENT CASTING)

7 etapas:

1. Creación del modelo de cera.
2. Creación de un **árbol de modelos de cera** (racimo).
3. Recubrimiento del racimo con baño refractario.
4. Curado del molde.
5. Eliminación de la cera (calentamiento, derrite y sale).
6. Vertido, solidificación y enfriamiento.
7. Desmoldeo y limpieza.

Aplicaciones: geometrías complejas, turbinas y compresores, joyería, piezas dentales. Excelente precisión y acabado, pero proceso lento y costoso.

4 · FUNDICIÓN EN MOLDE PERMANENTE

El molde es **metálico** y se reutiliza miles o millones de veces. Limitada a metales con **baja temperatura de fusión** (Al, Mg, Zn, Cu, latones).

FUNDICIÓN POR GRAVEDAD O EN COQUILLA (GRAVITY DIE CASTING)

Etapas:

1. Fabricación del molde metálico y preparación.
2. Colocación del macho (si es necesario) y cierre del molde (presión émbolo).
3. Vertido por gravedad, solidificación y enfriamiento.
4. Desmoldeo, limpieza y otras operaciones.

Características: T_f bajas · geometrías simples · series largas (debido al coste de los moldes) · acabado superior a arena.

Aplicaciones: pistones automóvil, cuerpos de válvula, piezas para aeronáutica.

INYECCIÓN A ALTA PRESIÓN (HP DIE CASTING)

El metal fundido se **inyecta a presión** en el molde. Dos variantes:

Cámara caliente (*hot chamber*): el émbolo está sumergido en el metal fundido. Adecuado para metales de muy baja T_f .

- Aleaciones: Zn (420 °C), Sn (232 °C), Pb (328 °C), algunas Mg (650 °C).
- Presión: $P = 5 - 40$ MPa.

Cámara fría (*cold chamber*): el metal se vierte en la cámara con cucharón antes de inyectar. Para metales de mayor T_f .

- Aleaciones: Al (660 °C), Cu (1085 °C), latón (900 °C), Mg (650 °C).
- Presión: $P = 15 - 150$ MPa.

Etapas (molde ya fabricado): cierre del molde · inyección (en 2 etapas) · enfriamiento y extracción · operaciones posteriores (no de mecanizado).

CARACTERÍSTICAS Y VIDA DEL MOLDE

Características: alta productividad · económico para **lotes grandes** · muy buen control dimensional · excelente reproducción de detalles · paredes delgadas posibles · puede ocasionar defectos (integridad metalúrgica no garantizada).

Vida del molde según material:

- Bronce (830-1020 °C): ~20 000 piezas
- Aluminio (660 °C): ~100 000 piezas
- Magnesio (670 °C): ~300 000 piezas
- Zinc (420 °C): ~1 000 000 piezas

Aplicaciones: automoción (carcasas embrague, engranajes). No suele emplearse para piezas con cargas variables o dinámicas (por la integridad metalúrgica).

INYECCIÓN A BAJA PRESIÓN (LP DIE CASTING)

Claves del proceso:

- Presiones bajas: **0,1 MPa**.
- Movimiento **en contra de la gravedad** (el metal sube por un tubo).
- Cámara de aire para presurizar.
- Moldes (piezas) **más simples** que en AP.

Características: aleaciones aluminio sobre todo (AP se adapta mejor a más pesados); piezas pequeño-medio (5-25 kg); lotes grandes (5 000 piezas, utillaje caro pero más barato a largo plazo que AP); productividad alta (no tanto como AP) ~15 piezas/h; mejores propiedades metalúrgicas que AP gracias a llenado suave; acabado intermedio entre gravedad y AP.

5 · DEFECTOS EN PIEZAS

DEFECTOS EN FUNDICIÓN (EN GENERAL)

- **Vacios:** antes del llenado completo del molde, parte de la pieza comienza a solidificarse dejando huecos por llenar.
- **Cierres fríos (cold shuts):** un cierre temprano de una parte de la cavidad forma una interfase cuando el fundido accede por otro camino habiéndose enfriado ya el primero.
- **Gránulos fríos:** bolas pequeñas de metal contenidas en el fundido formadas previamente al enfriamiento.
- **Rechupes:** cráter o cavidad en la parte superior de la pieza por contracción.
- **Microporos:** red de pequeños vacíos desperdigados e inmersos en el fundido.
- **Grietas:** el fundido no se contrae naturalmente por mal contacto en ciertas partes del molde, generando arrugas.

DEFECTOS ESPECÍFICOS EN FUNDICIÓN EN ARENA

- **Poros (a):** atrapamiento de gases. Suelen ocurrir en partes superiores del fundido.
- **Agujeros tipo pasador (b):** mismas razones, pero cerca del molde.
- **Lavado de arena (c):** el desgaste en el molde provoca superficie no homogénea.
- **Incrustaciones (d):** zonas muy rugosas por incrustaciones entre metal y arena.
- **Penetración en el molde (e):** el metal atraviesa las fronteras del molde y penetra en él.
- **Desplazamiento del molde (f):** movimiento lateral; produce escalón entre mitades.
- **Desplazamiento del macho (g):** el macho se mueve, generalmente hacia arriba.
- **Grieta/arruga en el molde (h):** el fundido penetra dentro del molde.

6 · PROGRAMAS COMERCIALES

Software de simulación de fundición. Características:

- Leen archivos CAD y usan su propia malla. Pueden utilizar volúmenes finitos, elementos finitos o combinarlos.

- Cálculos útiles de la **etapa de llenado** (mecánica de fluidos y térmicos) y del proceso de **solidificación y enfriamiento** (cambios de fase).
- Calculan **tensiones residuales** y distorsiones.
- Análisis de **defectos** y rediseño de moldes (control de porosidades).

Programas más utilizados: Magma (Magmasoft, Alemania) · Quikcast-Procast (ESI, Francia) · Simtec (RWTH, Alemania) · ProCAST (Calcom ESI SA, USA) · Cast (NRC, Canadá) · Flow-3D (USA).

7 • RESUMEN COMPARATIVO

Comparación de los procesos de fundición principales:

PROCESO	MATERIALES	SERIE	TIEMPO CICLO	TAMAÑO	PRECISIÓN	ACABADO	MECANIZADO
Arena verde	Mayoría metales	1 - 1M (Disamatic)	Largo (salvo Disamatic)	Pequeño-mediano	Media	Medio	Sí
Arena seca	Mayoría salvo aceros bajo C	Series grandes	Más largo (secado)	Mediano-grande	Mejor que verde	Medio	Sí
Modelo perdido	Mayoría metales	Series grandes	Bajos	Mediano-grande	Mejor que arena	Mejor que arena	Sí
Cáscara	Mayoría metales	Series grandes	Bajos	10-100 kg	Mejor modelo perdido	Mejor modelo perdido	Sí
Cera perdida	Mayoría metales	Series grandes	Más altos	Pequeño (<5 kg)	Excelente	Excelente	No
Gravedad	Metales baja T _f	Series grandes	Bajo	Pequeño-medio	Mejor que arena	Mejor que arena	Sí
Inyección AP	Metales baja T _f	Series grandes	Muy bajo (segundos)	Pequeño-medio	Excelente	Excelente	No
Inyección BP	Metales baja T _f	Series grandes	Bajo (minutos)	Pequeño-medio	Muy buenos	Muy buenos	No

REFERENCIA

Material original del profesor G. Urbikain Pelayo (UPV/EHU, 2025–26). PDF completo disponible en [sistemas/teoria/Tema 6 - Fundición.pdf](#) .

Empresas y productos: Investacast, Kurtz Ersä, Dynacast, Fundiciones Zabala, Newby, CAF, Fundiciones Rey, Fundiciones CARG, Fundiciones Ur Artea, Erandio, Amurrio, Izpurua, Famétal, Funtek, Winton, Funosa, Zollern, Monfort.

Metrología

1 • INTRODUCCIÓN

La **Metrología** (o *Metrotecnia*) es la ciencia que estudia las técnicas para **medir** características geométricas y dimensionales de las piezas. Es un eslabón crítico en la cadena de fabricación: aceptar o rechazar una pieza supone **medir las cotas y comprobar que están dentro de tolerancia**.

MACROGEOMETRÍA VS MICROGEOMETRÍA

Macrogeometría — Lo que se ve a escala de la pieza:

- **Dimensiones:** longitudes, ángulos.
- **Formas:** rectitud, paralelismo, perpendicularidad, planitud, redondez, concentricidad, inclinación, cilindridad.

Microgeometría — A escala microscópica:

- **Acabado superficial** (rugosidad).

La **diferencia es importante**: los instrumentos para medir una u otra característica son **diferentes**.

COSTE DE LA METROLOGÍA

Los costes de medición **aumentan exponencialmente con la precisión exigida** a la cota a medir, debido a:

- El **tiempo** necesario para la medida.
- La **cualificación** del personal.
- El **coste, mantenimiento y certificación** de los instrumentos.

No siempre es necesario ni económicamente rentable especificar tolerancias o acabados muy precisos. Un alcantarillado tiene rugosidades de decenas de μm ; una óptica de absorción extrema, nanómetros.

2 • CONCEPTOS FUNDAMENTALES

DEFINICIONES CLAVE

- **Exactitud:** capacidad de un instrumento de dar una medida **próxima a la real**.
- **Precisión:** capacidad de un instrumento para **reproducir** sus propias medidas (repetibilidad).
- **Resolución o apreciación:** menor diferencia de indicación que el dispositivo puede mostrar.
- **Rango de medida:** límites de medición del instrumento.

Exactitud $\neq$ precisión: un instrumento puede ser preciso (siempre da el mismo valor) pero inexacto (lejos del real). El ideal: alta exactitud + alta precisión.

TRAZABILIDAD — PIRÁMIDE DE PATRONES

Toda medida tiene que estar **referida a un patrón** (elemento de gran calidad) que la certifique. Pirámide de trazabilidad:

1. **Laboratorio Nacional de Metrología** (CEM, Madrid): patrón nacional primario, patrones nacionales de referencia, calibración y transferencia.
2. **Laboratorios intermedios acreditados** (por ENAC en España): patrones de calibración de laboratorio (fijos y móviles).
3. **Empresas y centros de trabajo**: patrones industriales de orden inferior, instrumentos de medición calibrados.

ERROR DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE

Es imposible dar la **medida real** de una característica (variabilidad de condiciones externas, fallos durante la medición, limitaciones del instrumento). El resultado es el **ERROR DE MEDIDA**:

- **Sistemático**: se repite en todas las mediciones; si se cuantifica se puede compensar.
- **Aleatorio**: fortuito, impredecible; se reduce aumentando el número de mediciones.

Como no es posible obtener el valor real, existe una **duda** sobre el resultado: la **INCERTIDUMBRE U** .

Una medida se expresa como $Y \pm U$ donde:

- **No** se puede asegurar que la medida real sea Y .
- **Sí** se puede asegurar que el valor real está en el intervalo $[Y - U, Y + U]$ con cierta probabilidad.

RELACIÓN INCERTIDUMBRE — TOLERANCIA (PLANOS)

La incertidumbre U **recorta** la tolerancia especificada:

- T_{ES}, T_{EI} : tolerancias **especificadas** (planos) superior e inferior.
- T_{AS}, T_{AI} : tolerancias **aceptables de medición**:

$$T_{AS} = T_{ES} - U \quad T_{AI} = T_{EI} + U$$

Ejemplo: cota $34 \pm 0,2$ ($T_{ES}=34,2$ / $T_{EI}=33,8$) con calibre $U = \pm 0,02 \rightarrow T_{AS}=34,18$ / $T_{AI}=33,82$. Una pieza medida $34,19$ con incertidumbre $\pm 0,02$ daría rango $[34,17, 34,21]$ — duda sobre si entra en tolerancia $\rightarrow$ **se rechaza**.

RECOMENDACIONES PARA ELEGIR INSTRUMENTO

Para una **medida**, relación entre tolerancia T e incertidumbre U :

$$3 \leq \frac{T}{U} \leq 10$$

Para un **instrumento** con resolución E :

$$0,5 \leq \frac{U}{E} \leq 10 \quad 10 \leq \frac{T}{E} \leq 60$$

siendo T = intervalo de tolerancia, U = incertidumbre, E = resolución.

Clasificación general:

- **VERIFICACIÓN (CALIBRACIÓN):** patrones lineales (calas), patrones angulares, calibres pasa-no-pasa.
- **MEDICIÓN:** longitudes (directos / indirectos) y ángulos (directos / indirectos).

PATRONES

Materializan una dimensión muy precisa. Se clasifican según el **nivel de precisión (ISO 3650)**: grados **00, 0, 1, 2**.

Materiales: acero, metal duro, cerámicas.

Para dimensiones intermedias se hace **unión de calas**: combinación de bloques patrón mediante adherencia molecular.

REGLAS, ESCUADRAS Y PEINES DE ROSCAS

Reglas y escuadras: medición básica de longitudes y ángulos (escuadras DIN 875).

Calibres pasa-no-pasa: para verificar agujeros (interiores) o ejes (exteriores). **Anillos** para roscas exteriores.

Peines de roscas: identificar paso y perfil de roscas.

CALIBRES (PIE DE REY) Y MICRÓMETROS (PALMER)

Calibre (pie de rey): dos escalas:

- Escala principal (1 mm).
- Escala vernier (nonio): apreciación 0,05 mm o 0,02 mm.

Micrómetro (Palmer): tres escalas:

- Casquillo (escala principal en mm o 0,5 mm).
- Tambor (escala 0,01 mm).
- Nonio (escala 0,001 mm).

Mediciones especiales: diámetros exteriores/interiores, profundidades, engranajes, chapas pequeño espesor (arco profundo).

OTROS INSTRUMENTOS

- **Goniómetros:** medición de ángulos.
- **Niveles:** nivel de burbuja, electrónico, en 2 dimensiones (efecto Arquímedes para medir inclinación).
- **Mármoles:** superficies planas de granito de referencia.
- **Reloj comparador:** mide diferencias respecto a un patrón. Resolución típica 0,01 mm o 0,001 mm.

Banco universal de medir (ej. Mahr ULM 600-E):

- Escala medición: 0–200 mm.
- Error: $e \leq (0,055 + L/1500) \mu\text{m}$.
- Repetibilidad: 0,03 μm .

- Paso mínimo (resolución): 0,1 μm .

MÁQUINAS DE MEDICIÓN POR COORDENADAS (CMM)

Para medir **formas complejas** (UNE-EN ISO 1101:2006) en automoción (moldes), aeronáutica (turbinas, compresores), etc.

Componentes: bancada · guías · accionamientos · medidores de longitud (reglas) · palpadores (con galgas que detectan contacto).

Tipos de arquitectura:

- **Máquina de columna** (column type).
- **Pluma** (horizontal arm type).
- **Puente** (bridge type) — la más común para piezas medias.
- **Gantry** (gantry type) — para piezas muy grandes.

Medición con y sin contacto: palpador de contacto (preciso) vs cabezal óptico (rápido, miles de puntos, piezas grandes). Tendencia: **medición híbrida**, mayor flexibilidad y menor tiempo de preparación.

4 · ACABADO SUPERFICIAL

El acabado superficial es **clave para el desempeño y funcionalidad** de las piezas. Los materiales no son homogéneos ni el corte es perfecto, por lo que se producen irregularidades a nivel microscópico. La **forma última de contacto entre herramienta y separación de material** determina el acabado.

Hay que separar:

- **Errores de forma** (desviaciones macrogeométricas).
- **Errores de rugosidad superficial** (desviaciones microgeométricas).

LONGITUD DE CORTE (CUT-OFF LENGTH, L_C)

Parámetro utilizado para diferenciar desviaciones de forma y de rugosidad:

Ondulaciones de período $\geq l_c \rightarrow$ **DEFECTO DE FORMA**

Ondulaciones de período $\leq l_c \rightarrow$ **DEFECTO DE RUGOSIDAD**

PROCESO	INTERVALO R_a [MM]	0,25 MM	0,8 MM	2,5 MM
Superacabado	0,05–0,2	√	√	
Lapeado	0,05–0,4	√	√	
Bruñido	0,1–0,8	√	√	
Rectificado	0,1–1,6	√	√	√
Torneado	0,4–6,3		√	√
Mandrinado	0,4–6,3		√	√
Estirado	0,8–3,2		√	√
Brochado	0,8–3,2		√	√
Fresado	0,8–6,3		√	√
Conformado	1,6–12,5		√	√

RUGOSIDAD ARITMÉTICA MEDIA R_a

Promedio aritmético de las desviaciones absolutas de los puntos de la superficie respecto a la línea media en un tramo de medición determinado:

$$R_a = \frac{1}{l_m} \int_0^{l_m} |y(x)| dx$$

Otros parámetros importantes:

- R_{pn} : altura pico máximo.
- R_{pv} : altura valle máximo.
- R_z : máxima altura de perfil.
- R_{z-} : rugosidad media máxima:

$$R_{z-} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 R_{z_i}$$

Promedio de los valores de cinco tramos de medición consecutivos.

IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE R_a

R_a es un indicador del nivel de precisión de un proceso de fabricación: cada proceso da un orden de magnitud esperable.

Clases comunes en ingeniería: N9 (6,3 μm) – N8 – N7 – N6 (0,8 μm). Procesos finos llegan a N5 (0,4 μm) o menos.

Limitación importante: R_a no es infalible. Tres superficies muy distintas (picos densos vs picos espaciados vs perfil mixto) pueden tener la misma $R_a \approx 2,5 \mu\text{m}$ pero comportamiento muy diferente. **Necesidad de más parámetros** (R_z , R_{z-}) para caracterización completa de la superficie.

LECTURA DE LA RUGOSIDAD – RUGOSÍMETRO

Componentes de un rugosímetro:

- Bancada.
- Sistema de palpado (punta cónica de diamante).
- Sistema de avance.
- Filtros (separan forma de rugosidad).
- Amplificación: horizontal $\times 10$ - $\times 4000$; vertical $\times 100$ - $\times 40\,000$.

Existen versiones **portátiles** y de **control remoto**. Antes de cada medición se realiza una **verificación del instrumento** sobre patrón de rugosidad calibrado.

REFERENCIA

Material original del profesor G. Urbikain Pelayo (UPV/EHU, 2025–26). PDF completo disponible en [sistemas/teoria/Tema 7 - Metrología.pdf](#) .

Empresas: Zeiss, Sariki Metrología, Mitutoyo, Hexagon, GOM, Leica, Trimek, Renishaw, Starrett, Thome Präzision, Mahr, Grainger, Taylor Hobson, Nikon, CEM, Innovalia Metrology, Cooke, Solartron Metrology, Zoller.

Deformación Plástica

1 • INTRODUCCIÓN

El **conformado plástico de metales** permite fabricar piezas **utilizando la deformación**: se aplica una fuerza hasta llegar a la zona de la curva tensión-deformación donde las deformaciones son **permanentes**. Es uno de los procesos más utilizados (perfiles laminados, cigüeñales, perfiles aluminio extruido, carrocería de automóvil, árboles de levas).

MÉTODOS DE TRABAJO DE CONFORMADO

Procesos volumétricos: laminación · forja · extrusión · estirado.

Trabajo de chapa: corte o punzonado · doblado · embutición.

Clasificación general:

- **Procesos continuos y semicontinuos**: laminación, extrusión, estirado, trefilado.
- **Forja**: forja libre, estampación.
- **Conformado de chapa**: corte, doblado, embutición.

CURVA TENSIÓN-DEFORMACIÓN (ENSAYO DE TRACCIÓN)

Zonas en la curva σ - ϵ :

- **Zona elástica lineal**: deformaciones elásticas y comportamiento lineal (Ley de Hooke).
- **Zona elástica no lineal**: deformaciones elásticas y comportamiento no lineal.
- **Zona de fluencia**: grandes deformaciones plásticas con mínimo incremento de tensión.
- **Zona de endurecimiento por deformación**: prosigue la deformación plástica, pero hay que aumentar la tensión (*strain hardening*).
- **Estricción y rotura**: la sección se reduce localmente y la probeta rompe.

Puntos clave: límite de proporcionalidad, tensión de fluencia ($\sigma_{0.2}$), tensión última ($\sigma_{máx}$), rotura.

CONFORMADO EN CALIENTE VS EN FRÍO

Conformado en caliente: $T > 0,6 T_f$ (temperatura superior a la **temperatura de recrystalización**). Al aumentar T , baja la tensión de fluencia y aumenta la deformación antes de la rotura. **Temperatura de recrystalización**: aparece una microestructura de granos nuevos. En aceros está entre 400 °C y 700 °C.

Ventajas: menor energía, mayor deformación posible, granos más pequeños, fibrado direccional, eliminación de defectos internos.

Inconvenientes: peor acabado, necesidad de hornos, oxidación.

Conformado en frío: $T < 0,35 T_f$. La capacidad de deformación es **pequeña** y las fuerzas necesarias **grandes**.

Ventajas: mejor acabado superficial, mejores tolerancias, endurecimiento por deformación.

Inconvenientes: mayores fuerzas, riesgo de rotura.

2 · FORJA

La **forja** es deformación plástica por aplicación de fuerza con martillo o prensa.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS FORJADOS

La forja es ideal para piezas que sufrirán **cargas cíclicas** a lo largo de su vida útil. Las propiedades únicas de las piezas deformadas en caliente son:

- **Microestructura con granos más pequeños.**
- **Fibrado direccional:** orientación de las fibras siguiendo la geometría de la pieza, lo que mejora la resistencia mecánica.
- **Eliminación de defectos internos:** las cavidades quedan aplastadas por el aplastamiento de la masa metálica.

Aun así, las **partes funcionales deben ir mecanizadas** para asegurar precisión dimensional.

TIPOS DE FORJA

Forja libre (*free forging*): el material se deforma entre dos estampas planas (maza superior y yunque inferior). Provoca **abarrilamiento** por rozamiento. Para piezas grandes y series cortas.

Forja con estampas (*die forging* / estampación): el material se deforma en cavidades con la forma deseada. Etapas:

1. Inicio del contacto estampa-pieza.
2. Comienzo de formación de la rebaba.
3. Cavidad llena.
4. Molde completamente cerrado: pieza finalizada.

La **rebaba** debe eliminarse posteriormente.

DISEÑO DE PIEZAS FORJADAS Y NNS

Recomendaciones de diseño:

- Tener en cuenta la **superficie de partición**.
- Diseñar con **ángulos de salida** en las estampas (para extraer la pieza).
- **No es posible forjar aristas vivas:** las esquinas deben llevar radios de acuerdo.
- Es muy difícil forjar paredes delgadas.

Diseño Near Net Shape (NNS): la pieza forjada sale del proceso con un **contorno muy similar a su forma final**, reduciendo el material desperdiciado. Comparado con piezas mecanizadas desde tocho, NNS aporta:

- Reducción del tocho inicial (ahorro material 20-65%).
- Mayor eficiencia y menor tiempo de fabricación.
- Mejora de propiedades mecánicas.

- Aplicable a series medianas y grandes.

MÁQUINAS PARA FORJA: MARTILLOS VS PRENSAS

Martillos: dependen de la **energía en el impacto**.

- Aplicación de impactos sucesivos.
- Deformación superficial.
- Baratos y flexibles.

Prensas: dependen de la **cadena cinemática** (mecánicas) o de la **presión** (hidráulicas).

- Aplicación de presión sobre el material.
- Deformación homogénea, mejores tolerancias que martillos.
- La capacidad viene dada por la **fuerza disponible** en la carrera de bajada.

ENERGÍA DE LOS MARTILLOS

Martillo de caída libre (por gravedad):

$$E_T = \frac{1}{2} m_1 V_1^2 = m_1 \cdot g \cdot H$$

Martillo accionado por energía (presión adicional):

$$E_T = \frac{1}{2} m_1 V_1^2 = (m_1 \cdot g + p \cdot A) \cdot H$$

TIPO	PESO MAZA (KG)	MÁX. ENERGÍA (KJ)	VELOCIDAD (M/S)	IMPACTOS/MIN
Gravedad (electrohidráulico)	450 – 10 000	109	3 – 4,5	50 – 75
Caída activada	650 – 32 000	1150	4,5 – 9	60 – 100

PRENSAS MECÁNICAS E HIDRÁULICAS

Prensas mecánicas: utilizan la **energía almacenada en un volante de inercia** transferida mediante engranajes, cigüeñal, excéntricas o levas. La capacidad la dan la **longitud de carrera** y la **fuerza disponible** en cada posición de la carrera.

- Fuerza de forja: **2 – 150 MN**.
- Velocidad estampa-matriz: **0,05 – 1,5 m/s**.

Prensas hidráulicas: cilindro hidráulico servocontrolado. Fuerza y velocidad dependen del caudal y de la presión y se pueden ajustar.

- Fuerza de forja: **2 – 650 MN**.
- Velocidad estampa-matriz: **0,03 – 0,8 m/s**.
- Menor productividad que las mecánicas, más caras y mayor mantenimiento.
- Adecuadas para forja libre de grandes piezas (control preciso de posición).

LAMINACIÓN

El **tocho** se hace pasar entre dos rodillos paralelos que giran en sentidos opuestos reduciendo su espesor. Suele ser el **primer paso** en la transformación de productos metálicos.

Productos:

- **Desbaste plano:** $h > 50 \text{ mm}$, $b/h > 2$.
- **Plancha:** $h > 6 \text{ mm}$.
- **Banda y fleje:** $h < 6 \text{ mm}$.

Pueden ser productos semiacabados (materia prima a otros procesos) o productos acabados (perfiles construcción, raíles, tubos).

PUNTO NEUTRO Y REDUCCIÓN

En un punto del tramo de contacto, llamado **punto neutro** o de no deslizamiento, la velocidad de la pieza es la misma que la del rodillo:

- A la **izquierda** del punto neutro, el rodillo se mueve más rápido que la pieza.
- A la **derecha**, la pieza se mueve más rápido que el rodillo.

Para que **haya laminación**: la fuerza de fricción a la izquierda del punto neutro debe ser **mayor** que la de la derecha.

El parámetro que caracteriza el proceso es la **reducción**:

$$\Delta H = H_0 - H_1$$

Factores que influyen: reducción y coeficiente de fricción (a mayor coeficiente, mayor reducción posible).

Si la reducción es excesiva la pieza **resbala**; si la fuerza normal es excesiva se produce **pérdida de tolerancias** (deformación de los rodillos).

CALIENTE VS FRÍO Y CONFIGURACIONES DE BASTIDORES

La mayor parte de operaciones se hacen **en caliente**: $T >$ recristalización, fibrado direccional, anisotropía, $R_{\perp}$ entre 12 y 25 μm . Para tolerancias finas (incluso $R_{\perp} < 3 \mu\text{m}$) se hacen **pasadas en frío**.

Los cilindros se agrupan en **cajas o bastidores**. El conjunto forma el **tren de laminación**. Configuraciones: 2 Hi, 3 Hi, 4 Hi, 5 Hi, 6 Hi, Sendzimir (cluster), Universal (combina rodillos horizontales y verticales).

Ejemplo práctico: reducir un tocho de 200 mm a chapa de 2 mm en dos etapas:

1. Cajas de desbaste R1, R2: tocho 200 mm $\rightarrow$ 35 mm.
2. Cajas de acabado F1-F7 (7 bastidores): 35 mm $\rightarrow$ 2 mm.

EXTRUSIÓN

Se **empuja el material a través de una matriz**, que es la responsable de la geometría del producto resultante. Se emplea para fabricar **perfiles y tubos de sección constante** en variedad de materiales (perfilería de puertas y ventanas, raíles, tuberías, disipadores). Generalmente **en caliente**.

Parámetros del proceso:

- Razón de extrusión: A_n/A_1 .
- Ángulo de entrada α .
- Velocidad de extrusión.
- Temperatura del material.
- Lubricación.
- Geometría: **factor de forma** = perímetro / sección.

Recomendaciones diseño matrices: aumentar el factor de forma aumenta la complejidad · evitar aristas y esquinas vivas · mantener simetría en la sección · espesor de pared constante.

Materiales matrices: acero de herramientas (con o sin recubrimiento).

ESTIRADO Y TREFILADO

Se **tira del material a través de una matriz** para cambiar su sección. El material de partida es barra, tubo o alambre.

Aplicaciones: cable (tirantes acero, tendido eléctrico), alambre (clips, muelles), tubo de pequeño diámetro.

Parámetros del proceso:

- Reducción: $(A_n - A_1)/A_n$.
- Ángulo de entrada de la matriz.
- Velocidad V_f .
- Temperatura (normalmente en frío).
- Lubricación.

Existe un valor **máximo de la reducción**, limitado por la resistencia a tracción:

- Máxima reducción **teórica: 63 %**.
- En la práctica: **20 – 45 %**.
- Cable fino (trefilado): **15 – 25 %**.

Matrices estirado: geometría compleja con radio de acuerdo, ángulo de entrada, ángulo de aproximación, zona de calibrado, ángulo de salida. Materiales: acero de herramientas ($D > 20$ mm), metal duro o PCD (matrices más pequeñas, p. ej. carburo de tungsteno).

4 · TRABAJO DE LA CHAPA

La **chapa** es producto plano de pequeño espesor obtenido por laminación y tratamientos térmicos sucesivos. Se distinguen:

- **Chapa fina:** $e < 3$ mm.
- **Chapa gruesa:** $e > 3$ mm.
- **Banda:** producto plano laminado en caliente y suministrado en bobina.
- **Fleje:** banda cuya anchura de laminación es < 600 mm.

Los productos de chapa se obtienen por **deformación plástica del metal en prensas**, utilizando herramientas complejas y caras llamadas **troqueles, matrices o dados**.

CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES

Características: formas complejas, excelente acabado superficial · alta relación rigidez/peso · alta productividad (1500 piezas/h) · series largas para justificar utillaje.

Materiales:

- **Acero al carbono** (más habitual por su ductilidad): $e \approx 1,5$ mm para carrocerías y electrodomésticos; $e < 12,5$ mm para llantas, blindajes, recipientes a presión.
- **Aluminio:** aeronáutica y automoción gama alta.
- **Aceros inoxidables:** menaje y calderería.
- **Aceros de alto límite elástico** (HSS, AHSS): respuesta al uso del Al en carrocerías.
- Otros: Cu, Mg, Ti.

Anisotropía: las propiedades **no son iguales en todas las direcciones** como consecuencia de la recristalización direccional durante laminación. Puede provocar flujos desiguales y defectos. Estados tensionales **complejos** en distintas zonas de la pieza.

PUNZONADO (CORTE MECÁNICO)

El material se **cizalla** por el contacto con el conjunto **punzón + matriz + pisador**. La forma del agujero viene dada por el punzón y la matriz.

Etapas del proceso: (1) inicio · (2) deformación plástica · (3) penetración · (4) fractura.

El borde resultante presenta **zona bruñida** y **zona fracturada**, con una **rebaba**. El acabado depende de la **distancia de separación** e (holgura) entre punzón y matriz: a mayor holgura, peor acabado.

Aspectos clave: material de la chapa, lubricación, velocidad de bajada del punzón.

Corte fino (fine blanking): punzonado con separación muy pequeña, velocidad reducida → acabado excelente, pero requiere chapa de muy buena calidad.

Materiales: punzón y matriz en aceros templados, metal duro o fundición nodular; pisador en fundición laminar.

Troqueles progresivos: para piezas con múltiples operaciones, se subdividen en etapas. La pieza se hace progresivamente, de etapa en etapa.

CORTE LÁSER (TÉRMICO)

Se basa en **fundir y/o vaporizar el material de chapa** mediante un haz de alta densidad de energía y posteriormente evacuarlo con un gas.

- Cortes de alta calidad con poca pérdida de material.
- Espesores: **0,2 – 6 mm** en acero, inox y Al.
- **Gran flexibilidad:** con el mismo cabezal, cualquier geometría mediante CN (frente al punzonado, donde un punzón solo corta una geometría).
- Tecnologías: láser de CO₂ y láser de estado sólido. Corte 2D o 3D.

Otros procesos láser: marcado y texturizado (haz intenso por impulsos para modificar la superficie por decoloración, estructuración, grabado o desgaste); fabricación aditiva (LPBF — fusión por láser basada en lecho de polvo, DED — deposición de energía directa).

DOBLADO DE CHAPA — FUNDAMENTOS

Parámetros del proceso:

- Espesor de la chapa t .
- Ángulo de doblado α .
- Radio de doblado R_i .

La operación puede ser parte de un troquel complejo o realizarse en máquinas específicas (**plegadoras**: máquinas CN que programan operaciones de doblado). Otras configuraciones: doblado de tubos o doblado con rodillos (perfiles continuos).

Tipos de matrices: V, U, pasante, doblado en borde.

Recuperación elástica (springback): mayor cuanto mayor es el límite elástico de la chapa (problema en aceros AHSS). Difícil de saber a priori → simulación numérica o ensayo prueba-error. Soluciones: sobreflexionar la chapa o trabajar en caliente.

Radio mínimo de doblado: las fibras más externas trabajan a tracción y pueden superar la rotura. Depende del material y del espesor. Acero bajo C sin tratamiento térmico: $R_{\min} = 0,5 t$.

DOBLADO — CONCEPTOS DE DISEÑO E INGENIERÍA (I)

Deformación nominal y logarítmica:

$$e = \frac{l_o - l_{\infty}}{l_o} = \frac{1}{n}$$

$$\varepsilon = \ln\left(\frac{l_o}{l_{\infty}}\right) = \ln\left(\frac{R_i + t}{t}\right)$$

Radio de curvatura de la línea media R_{∞} y longitud de doblado l_{∞} :

$$R_{\infty} = R_i + k_h \cdot t \quad l_{\infty} = \alpha \cdot (R_i + k_h \cdot t)$$

donde k_h es el coeficiente de longitud de doblado:

- $R_i \leq 2t \rightarrow k_h = 1/3$.
- $R_i \geq 2t \rightarrow k_h = 1/2$.

Fuerza máxima de doblado en función del ancho de chapa b y la apertura de matriz u :

$$F_{\max} = k_f \cdot \sigma_{\text{el}} \cdot t^2 \cdot \frac{b}{u}$$

con k_f según la matriz: **V** $1,2 \leq k_f \leq 1,35$ · **U** $0,7 \leq k_f \leq 0,8$ · **pasante** $0,3 \leq k_f \leq 0,33$.

Casos particulares:

- Matriz en V ($\alpha=90^\circ$): $F = \left(1 + \frac{4t}{u}\right) \cdot \sigma_{\text{el}} \cdot t^2 \cdot \frac{b}{u}$
- Matriz en U: $F = \frac{2}{u} \cdot \sigma_{\text{el}} \cdot t \cdot b$

DOBLADO — CONCEPTOS DE DISEÑO E INGENIERÍA (II)

Radio interior máximo de curvado para asegurar deformación permanente:

$$R_i \leq R_{i\max} = \frac{E \cdot t}{Y}$$

siendo E el módulo de Young e Y el límite elástico.

Si R_i es excesivo, la deformación elástica domina y el proceso es incorrecto.

Recuperación elástica (efecto springback). Espesor ficticio elástico:

$$t_e = \frac{2 \cdot R_e \cdot Y}{E}$$

Radio de curvatura tras springback:

$$R_{e\text{tr}} = R_e \left(1 + \frac{2 \cdot t_e^3}{t^3} \right)$$

Relación entre radio antes y después:

$$\frac{R_{e\text{tr}}}{R_e} = \frac{180 - \alpha}{180 - \alpha_r}$$

donde α y α_r son los ángulos antes y después del springback.

EMBUTICIÓN — FUNDAMENTOS

El punzón empuja la chapa hacia la matriz, generando una cavidad. Características:

- Grandes deformaciones con estados tensionales variables y muy complejos.
- Se requieren grandes fuerzas → desgaste y deformaciones en troqueles.
- Importante esfuerzo experimental (prueba-error) en la puesta a punto.

Ejemplos de productos por embutición: carrocería y otras piezas automóvil; calderería (depósitos y recipientes); menaje de cocina (fregaderos, ollas).

Límite de embutición: existe un diámetro máximo de chapa que puede embutirse para un cierto diámetro de punzón sin grietas:

$$\beta = \frac{d_n}{d_1}$$

Un control defectuoso provoca **grietas** o **arrugas**.

EMBUTICIÓN — CONCEPTOS DE DISEÑO E INGENIERÍA (I)

Dos hipótesis: embutición **con o sin debilitamiento** (con o sin reducción significativa del espesor).

Conocido el diámetro interior d_1 y la altura h , el **diámetro de la chapa de partida** d_0 se calcula por **conservación de volumen**:

$$A_0 = \frac{\pi}{4} \cdot d_0^2 \quad A_1 = \frac{\pi}{4} \cdot d_1^2 + \pi \cdot d_1 \cdot h$$

$$V_0 = V_1 \Rightarrow A_0 \cdot t_0 = A_1 \cdot t_1 \Rightarrow d_0 = \sqrt{(d_1^2 + 4 \cdot d_1 \cdot h) \cdot \frac{t_1}{t_0}}$$

Ecuación simplificada para geometrías cilíndricas:

$$d_0 \approx 1,1 \cdot (d_1 + h)$$

EMBUTICIÓN — CONCEPTOS DE DISEÑO E INGENIERÍA (II)

Relación de embutición máxima:

$$\beta_{\max} = 2 - 0,0011 \cdot \frac{d_1}{h}$$

Si la relación supera $\beta_{\max}$ el proceso ha de hacerse en **varias etapas**:

- Primera etapa: $1,5 \leq \beta_1 \leq 1,65$.
- Etapas siguientes: $1,2 \leq \beta_i \leq 1,33$.

Fuerza de embutición:

$$F = \sigma_{\text{ext}} \cdot \pi \cdot d_1 \cdot t_0 \cdot n \quad \text{con } n = 1,2 \cdot \frac{\beta - 1}{\beta}$$

Fuerza máxima de embutición:

$$F_{\max} = \sigma_{\text{ext}} \cdot \pi \cdot d_1 \cdot t_0 \cdot \left(\frac{d_0}{d_1} - 0,7 \right)$$

Reducción de sección:

$$RA(\%) = 100 \cdot \frac{d_0 - d_1}{d_1}$$

Si en la misma prensa se realiza también el corte de la chapa, la **fuerza de corte** se estima:

$$F_c = \tau_{\text{ext}} \cdot \pi \cdot d_0 \cdot t_0 \quad \text{o} \quad F_c = 0,7 \cdot \sigma_{\text{ext}} \cdot \pi \cdot d_0 \cdot t_0$$

siendo τ_{ext} la resistencia última a cizalladura del material.

REFERENCIA

Material original del profesor G. Urbikain Pelayo (UPV/EHU, 2025–26). PDF completo disponible en [sistemas/teoria/Tema 8 - Deformacion plastica.pdf](#).

Empresas y productos: Rubi, Aramendi, Dreistern, Trumpf, Some, Matrici, Danobat, Fagor Arrasate, CIE Automotive, Gasparini, Loire, Gestamp, Batz, DEFORM. Sector siderúrgico Euskadi: ArcelorMittal (Sestao, Bergara, Zumarraga, Olaberria), Aceros Olarra, Gerdau-Sidenor, Tubos Reunidos, Nervacero (Celsa), Aeralava (Tubacex).

T1 · Torneado

PARÁMETROS DE CORTE

$$\begin{aligned}v_s &= \pi D N / 1000 \text{ [m/min]} \\N &= 1000 v_r / (\pi D) \text{ [rpm]} \\v_f &= f \cdot N \text{ [mm/min]}, t_s = L_w / v_f \\h &= f \sin \kappa_w \quad b = a_w / \sin \kappa_w \\S_c &= h \cdot b = f \cdot a_w \text{ [mm}^2\text{]}\end{aligned}$$

FUERZA Y POTENCIA

$$\begin{aligned}F_c &= p_s \cdot S_c \text{ [N]} \\P_c &= F_c \cdot v_r / 60000 \text{ [kW]} \\ \text{Verificar: } P_c &\leq P_{\text{motor}} \cdot \eta, F_c \leq F_{\text{c motor}}\end{aligned}$$

KIENZLE (FUERZA ESPECÍFICA)

$$\begin{aligned}p_s &= K_{s1} \cdot h^{-m_s} \text{ N/mm}^2 \\ \text{Acero F-114: } K_{s1} &\approx 2400, m_s \approx 0,24 \\ \text{A más } h, &\text{ menor } p_s.\end{aligned}$$

TAYLOR (VIDA HERRAMIENTA)

$$\begin{aligned}v_r \cdot T^n &= C \text{ (cte)} \\v_{r1} &= v_{r2} (T_1 / T_2)^n \\T_2 &= T_1 (v_{r1} / v_{r2})^{1/n} \\n: &\text{ HSS } 0,1-0,2 \cdot \text{ MD } 0,2-0,5 \cdot \text{ Cer } 0,5-0,7\end{aligned}$$

RUGOSIDAD TEÓRICA (TORNO)

$$\begin{aligned}R_r &= f^2 / (32 r_s) \cdot 1000 \text{ [}\mu\text{m]} \\R_t &= f^2 / (8 r_f) \cdot 1000 \\ \text{Acabado: } f_{\text{motor}} &= R_a \cdot 32 r_s / 1000\end{aligned}$$

PROCEDIMIENTO SANDVIK

1. Tipo herramienta (forma, ISO)
2. Tabla f-a_w del catálogo
3. Tabla material vs v_r (interpolación)
4. Verificar potencia → ajustar f si excede

OPERACIONES TORNEADO

- Cilindrado: avance Z (paralelo eje)
- Refrentado: avance X (radial). Con G96: v_s cte, N varía
- Roscado: v_f = p · N (sincronizado)
- Tronzado: lama estrecha, plunge X
- Cónico: chariot girado (no CNC)

T2 · Fresado

CINEMÁTICA (¡CUIDADO CON Z!)

$$\begin{aligned}v_s &= \pi D N / 1000 \text{ (D fresa)} \\v_f &= f_z \cdot Z \cdot N \text{ [mm/min]} \\h(\theta) &= f_z \sin \theta \text{ (variable)} \\S_n &= a_w \cdot f_z \sin \theta \text{ (instantánea)}\end{aligned}$$

DIENTES ACTIVOS

$$\begin{aligned}Z_{rf} &= (\theta_s - \theta_n) / (360^\circ / Z) \\ \text{Ranurado pleno (} a_w &= D \text{): } Z_{rf} = Z / 2 \\ \text{Planeado simétrico (} \sim 130^\circ \text{): } Z_{rf} &\approx Z / 3\end{aligned}$$

FUERZA Y POTENCIA

$$\begin{aligned}F_{c \text{ media}} &= p_s \cdot a_w \cdot f_z \sin \bar{\theta} \cdot Z_{rf} \\P_c &= F_{c \text{ media}} \cdot v_r / 60000 \text{ [kW]} \\ \text{Atajo: } P_c &\approx a_w \cdot a_w \cdot v_r \cdot p_s / (60 \cdot 10^6)\end{aligned}$$

RUGOSIDAD Y CAUDAL

$$\begin{aligned}R_{\text{max}} &= f_z^2 / (4D), R_a \approx R_{\text{max}} / 4 \\Q &= a_w \cdot a_w \cdot v_r \text{ [mm}^3\text{/min]} \\L_w &= L_{\text{avance}} + L_{\text{entrada}} + L_{\text{salida}}\end{aligned}$$

OPERACIONES Y MODOS

- Planeado: a_w ~ 70-80% D
- Escuadrado: hombros 90°
- Ranurado: a_w = D (pleno)
- Cajera: rampa o helicoidal de entrada
- Concordancia (CNC, mejor) vs Oposición

T3 · Taladrado

DATOS CLAVE

$$\begin{aligned}v_r &= \pi D N / 1000, v_f = f \cdot N \\L_{\text{herr}} &= D / (2 \tan \kappa_r) \\ \text{HSS } 118^\circ &\rightarrow L_{\text{herr}} \approx 0,30D \\ \text{CW } 140^\circ &\rightarrow L_{\text{herr}} \approx 0,18D \\F_c &= f \cdot D \cdot p_s / 2 \text{ (2 filos)} \\t_{\text{pasante}} &= (L_m + L_{\text{herr}}) / v_f\end{aligned}$$

ROSCADO MÉTRICO (D_r = M - P)

Rosca	Paso	D _r
M3	0,5	2,5
M4	0,7	3,3
M5	0,8	4,2
M6	1,0	5,0
M8	1,25	6,75
M10	1,5	8,5
M12	1,75	10,25
M16	2,0	14,0
M20	2,5	17,5
M24	3,0	21,0

$$v_f = p \cdot N \text{ (sincronizado)}$$

OPERACIONES DE TALADRADO

- Taladrar: broca helicoidal (2 filos)
- Escariar: 6-8 filos, IT6-7, $R_a < 1,6 \mu\text{m}$
- Mandrinar: barra precisión IT5-6
- Roscar con macho: corte (viruta) o deformación
- Avellanar: cono 90° o 120°

VELOCIDADES TÍPICAS

Taladrar acero: $v_c = 20-40 \text{ m/min}$

Roscar: $5-15 \text{ m/min}$

Escariar: $20-40 \text{ m/min}$

Aluminio: $\times 2-3$ las anteriores

TALADRADO PROFUNDO

- $L > 3D$: lubricación interna
- $L > 5D$: peck drilling (G83), $f - 30-50\%$
- $L > 10D$: BTA o gundrilling (especializado)

T4 · Control Numérico CNC — Fagor 8025M

INICIO DE PROGRAMA SIEMPRE

```
G90 G94 G40 G17      ; abs · mm/min · sin comp ·  
plano XY  
T01 M06              ; cambio herramienta  
G43 D01 Z100         ; comp. longitud + Z seguro  
G97 S2000 M03 M08    ; husillo + refrigerante
```

CIERRE DE PROGRAMA SIEMPRE

```
M09 M05              ; refr. + husillo OFF  
G40 G91 G28 Z0       ; anular comp + retorno máquina  
M30                  ; fin de programa
```

CÓDIGOS G — MOVIMIENTO

- **G0** — posicionamiento rápido (no mecaniza)
- **G1** — interpolación lineal a F
- **G2** — arco horario (CW)
- **G3** — arco antihorario (CCW)
- **G4 K_—** — temporización (s)

CÓDIGOS G — COMPENSACIÓN

- **G40** — anula comp. radio (al inicio)
- **G41** — comp. radio izquierda (contorno ext. CCW)
- **G42** — comp. radio derecha (cajera CCW)
- **G43 D_—** — comp. longitud (SIEMPRE activar)
- **G37 R_— / G38 R_—** — entrada/salida tang.

CÓDIGOS G — MODO

- **G17/G18/G19** — plano XY/XZ/YZ
- **G90/G91** — absoluto / incremental
- **G94/G95** — F en mm/min · mm/rev
- **G96/G97** — *v.* cte (m/min) / *N* cte (rpm)
- **G73** — espejo (mirror) · **G72** anula

CICLOS FIJOS (AGUJEROS)

- **G79** — anula ciclo
- **G81 X_— Y_— Z_— R_— F_—** — taladrado simple
- **G82** — taladrado con dwell (P)
- **G83 ... Q_—** — peck drilling (Q=incremento)
- **G84** — roscado con macho (F=paso)
- **G85** — escariado (sale con F)
- **G86** — mandrinado con parada

CAJERAS G87 / G88

```
G87 X— Y— Z— I— J— K— B— C— D— H— L— V—
```

- X,Y,Z = posición y prof. inicial
- I, J = dimensiones (rect.) · I = radio (G88)
- K = prof. total · B = pasada axial
- C = step-over · D = corrector radio
- H = sentido (0 conc. / 1 opos.) · L = sobremetal
- V = avance acabado final

CÓDIGOS M AUXILIARES

- **M00** — parada (continuar con CYCLE START)
- **M03/M04** — husillo CW / CCW
- **M05** — parada husillo
- **M06** — cambio herramienta (ATC)
- **M08/M09** — refrigerante ON / OFF
- **M30** — fin con rebobinado (preferido)

ARCOS G2/G3 CON I, J O R

```
G2 X— Y— I— J— F—      ; arco CW con centro relativo  
G3 X— Y— R— F—      ; arco CCW con radio
```

- I, J = OFFSET desde punto inicial al centro
- R positivo: arco corto (<180°)
- R negativo: arco largo (>180°)
- G2/G3 vistos desde el plano G17 (XY)

REGLAS DE ORO (ERRORES CAROS)

- G43 SIEMPRE tras cambio de herramienta
- G40 ANTES de cambiar herramienta
- Roscado: G95 (mm/rev) + G84
- G41 para contorno ext. recorrido CCW
- G42 para cajeras (interior)
- I, J = OFFSET, no coordenadas absolutas
- Cierre siempre con G40 + G91 G28 Z0 + M30

PATRÓN DE AGUJEROS — EJEMPLO

```
G81 X20 Y20 Z-15 R2 F150  
X80 Y20      ; siguiente agujero  
X80 Y80  
X20 Y80  
G79          ; anular ciclo
```

El ciclo persiste; solo cambia X,Y

SISTEMAS DE REFERENCIA

- **M**: origen máquina (fijo, fabricante)
- **W**: origen pieza (G54-G59, programador)
- **P**: origen programa (= W normalmente)
- **T**: origen herramienta (controlado por G43)

T5 · Rectificado

PARÁMETROS

$$v_s = \pi D_s n_s / 60 \text{ [m/s]} \text{ (20-45 m/s)}$$
$$v_m / v_s \approx 1/60 \text{ a } 1/100$$
$$Q_m = a_m v_m w, l_s = a_m D_s$$
$$D_s = D_e D_m / (D_e \pm D_m) \text{ (+ext, -int)}$$
$$F_c = p_c \cdot A, p_c > 15000 \text{ N/mm}^2$$
$$G = V_w / V_g \text{ (grinding ratio)}$$

SELECCIÓN MUELA (REGLA DE ORO)

- A=acero · C=fundición/no-férreo
- CBN=acero duro · Diamante=carburo (NO acero)
- Pieza dura → muela **blanda** (F-K)
- Pieza blanda → muela **dura** (P-S)

DENOMINACIÓN UNE 16-300-75

D × esp × eje — A 46 H 6 V

- Grano: 8-24 grueso · 30-60 medio · 70-180 fino
- Grado: A-E muy blanda · L-Q media · U-Z muy dura
- Aglutinante: V vitrif · B resin · R caucho · M metal

OPERACIONES

- Plano (A1-A4)
- Cilíndrico exterior/interior (B): long. o plongée
- Sin centros (C): muela + reguladora + cuchilla
- Diamantar (dressing): restaurar perfil
- Equilibrar tras montar/diamantar (obligatorio)

T6 · Fundición

CHVORINOV (FÓRMULA ESTRELLA)

$$T_{rc} = C_m (V/A)^2$$
$$\text{Mazarota: } V/A_{max} > V/A_{min}$$
$$\text{Factor seguridad: } M_{maz} \approx 1,2 \cdot M_{pieza}$$

V/A TÍPICOS

Forma	V/A
Plano grueso e	$e/2$
Cubo a	$a/6$
Cil. $h = D$ (todas caras)	$D/6$
Cil. $h = D$ (cubierto arriba)	$D/5$
Cil. $h = D$ (sobre la pieza)	$D/4$
Esfera D	$D/6$

BEBEDERO (BERNOULLI)

$$v = 2ah, Q = A \cdot v$$
$$t_{llenado} = V_{pieza} / Q$$
$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \text{ (continuidad)}$$

PROCESOS / DEFECTOS

- **NO permanente** (alta T_f): A1 arena · A2 modelo perdido · A3 cáscara · A4 cera perdida
- **Permanente** (baja T_f): B1 coquilla · B2 HP die · B3 LP die
- Rechupe → mazarota mal dim. · Porosidad gas → permeabilidad arena
- Junta fría → subir T° vertido · Inclusiones → filtros

T7 · Metrología

TOLERANCIA ACEPTABLE

$$T_{Ac} = T_{Fc} - U, T_{At} = T_{Ft} + U$$

Aceptar si $[\bar{x} - U, \bar{x} + U] \subset [T_{Ft}, T_{Fc}]$

Duda → rechazar (conservador)

SISTEMA ISO DE TOLERANCIAS

- **Mayúscula** H/G/F = agujero
- **Minúscula** h/g/f = eje
- H/h posición base (en cero)
- G/g → juego · K/k indeterminado · P/p aprieto

$$J_{max} = D_{hmax} - d_{hmin}$$
$$J_{min} = D_{hmin} - d_{hmax}$$

AJUSTES Y GRADOS IT

H7/g6: juego pequeño (eje girando)

H7/k6: indeterminado (centrado)

H7/p6: aprieto (prensado)

IT5-7: precisión · IT8-11: normal · IT12+: bruto

RUGOSIDAD

$$R_a = (1/l) \int |y(x)| dx$$
$$R_z = R_v + R_w \approx 4R_v$$

Senoide A : $R_a = 2A/\pi, R_z = 2A$

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (GD&T)

- **Forma**: rectitud, planitud, redondez, cilíndricidad
- **Orientación**: paralelismo, perpendicularidad, inclinación
- **Posición**: posición, concentricidad/coaxialidad
- **Oscilación**: run-out radial/axial

Cuadro: [Símbolo | Tolerancia | Datum]

RESOLUCIÓN DE INSTRUMENTOS

- Calibre: 0,02-0,1 mm (IT12+)
- Micrómetro: 0,01 mm (IT7+)
- Reloj comparador: 0,001 mm
- CMM: μm (mediciones complejas)

Regla: resolución $\leq$ tolerancia/10

T8 · Deformación Plástica

DOBLADO V (MATRIZ)

$$F_{máx} = k_f \sigma_{ute} t^2 b / u$$
$$\alpha = 90^\circ: F = (1 + 4t/u) \sigma_{ute} t^2 b / u$$
$$k_f: \vee 1,2-1,35 \cdot \cup 0,7-0,8 \cdot \text{pasante } 0,3$$

SPRINGBACK

$$t_s = 2R_s Y / E$$
$$K_s \approx 1 - 3(\sigma_s / E) \cdot R_s / t$$
$$R_s^{prog} = R_s^{deseado} \cdot K_s \text{ (sobre-doblar)}$$

EMBUTICIÓN

$$\beta = d_0 / d_1 \quad \beta_{máx \text{ acero}} \approx 2,0$$
$$d_0 \approx 1,1 \quad d_1^2 = 4d_1 h$$
$$2^\circ: \beta \leq 1,5-1,6 \quad 3^\circ: \beta \leq 1,3$$

CALIENTE VS FRÍO

- Caliente: $T > 0,6T_f \rightarrow$ menos σ , fibrado direccional
- Frío: $T < 0,35T_f \rightarrow$ mejor acabado, endurecimiento
- T_{tempe} aceros: 400-700 °C

PROCESOS VOLUMÉTRICOS / CORTE

- Forja libre / con estampas
- Laminación: $r = (t_0 - t_f) / t_0 \cdot 100\%$
- Extrusión (perfiles) · Estirado (alambres)
- Punzonado: $F = L_{corte} \cdot t \cdot \sigma_{rizalla}$
- $\sigma_{rizalla} \approx 0,7\sigma_{ute} \cdot \text{holgura } 5-10\%t$

Tema 1 — Fundamentos de Mecanizado: Torneado

Sistemas de Producción · Ingeniería Industrial · UPV/EHU

TEMA	EJERCICIOS	PATRONES	FÓRMULAS CORE
1 de 8 (Mecanizado)	9 totales · 3 nivel examen	5 tipos · 1 patrón estrella	10 imprescindibles

Auditoría: ¿qué entra y qué pesa más?

Patrón	Tipo de problema	Ejercicios	Frec. examen
P1	Cálculo básico de parámetros (vc, N, vf, tc, h, Sc, Fc, Pc)	Todos	Base imprescindible
P2	Refrentado (avance radial — vc constante con N variable)	1.1, 1.4	Media
P3	Selección herramienta de desbaste (maximizar productividad)	1.3, 1.5, 1.6	Alta
P4	Ley de Taylor (vida T, productividad, vc óptima)	1.2, 1.5, 1.6, 1.7	Alta
P5 ★	Organigrama completo (secuencia tronzado + cilindrado + roscado + chavetero)	1.7, 1.8, 1.9	MUY ALTA

★ LO QUE TIENES QUE SABER CON LOS OJOS CERRADOS

El examen real de T1 SIEMPRE es un organigrama completo: partir de un tocho cilíndrico, mecanizar la pieza final con una secuencia de operaciones (refrentado, cilindrado de desbaste, cilindrado de acabado, roscado, ranurado, tronzado, chavetero...) eligiendo herramienta apropiada para cada paso y calculando: parámetros de corte, fuerzas, potencias, tiempos, y a veces vida de herramienta o rugosidad.

Las **3 herramientas estrella**: **(1)** el "procedimiento Sandvik" (3 pasos: tipo herramienta → tabla f-ap → tabla material-vc), **(2)** ley de Taylor $v_c T^n = C$, **(3)** verificación de potencia $P_c \leq P_{máx}\eta$.

CÓMO USAR ESTE DOCUMENTO

- Memoriza las **10 fórmulas core** (parámetros de corte, viruta, fuerza, potencia, Taylor, rugosidad).
- Aprende a **elegir herramienta** de desbaste/acabado siguiendo el procedimiento Sandvik.
- Estudia los 5 patrones con sus recetas paso a paso.
- Mini-simulacro al final.

🔑 Las 10 fórmulas que SÍ o SÍ debes saber

1 · Parámetros de corte

F1 · ★ VELOCIDAD DE CORTE Y RPM

$$v_c = \frac{\pi D N}{1000} \text{ [m/min]}$$

$$N = \frac{1000 v_c}{\pi D} \text{ [rpm]}$$

D en mm. En refrentado, D varía $\rightarrow$ N varía si v_c es cte.

F2 · VELOCIDAD DE AVANCE Y TIEMPO

$$v_f = f \cdot N \text{ [mm/min]}$$

$$t_r = \frac{L_m}{v_f} \text{ [min]}$$

f en mm/rev, L_m longitud a mecanizar.

2 · Parámetros de viruta

F3 · ESPESOR Y LONGITUD DE VIRUTA

$$h = f \cdot \sin \kappa_r \text{ [mm]}$$

$$b = \frac{a_n}{\sin \kappa_r} \text{ [mm]}$$

κ_r = ángulo de posición de la placa.

F4 · SECCIÓN DE VIRUTA

$$S_r = h \cdot b = f \cdot a_n \text{ [mm}^2\text{]}$$

Producto independiente de κ_r (siempre = $f \cdot a_n$).

3 · Fuerza y potencia de corte

F5 · ★ FUERZA ESPECÍFICA (KIENZLE)

$$p_s = K_{r1} \cdot h^{-m_r} \text{ [N/mm}^2\text{]}$$

A más h , menor p_s . Típico: $K_{r1} \approx 1500-2700$, $m_r \approx 0,2-0,3$.

F6 · ★ FUERZA DE CORTE Y POTENCIA

$$F_c = p_s \cdot S_r \text{ [N]}$$

$$P_c = \frac{F_c \cdot v_c}{1000} \text{ [kW]}$$

Verifica: $P_c \leq P_{max} \cdot \eta$ (rendimiento).

4 · Vida de herramienta y rugosidad

F7 · ★ LEY DE TAYLOR

$$v_c \cdot T^n = C \text{ (cte)}$$

T vida [min], n : HSS 0,1-0,2 · MD 0,2-0,5 · Cer 0,5-0,7. Si subes v_c baja T .

F8 · ★ RUGOSIDAD TEÓRICA (RA Y RT)

$$R_a = \frac{f^2}{8 r_c} \cdot 1000 \text{ [}\mu\text{m]}$$

$$R_t = \frac{f^2}{4 r_c} \cdot 1000 \text{ [}\mu\text{m]}$$

r_c = radio de placa [mm]. Limita f en acabado.

5 · Selección de Vc por Taylor (cambio de condiciones)

F9 · VC NUEVA CON T NUEVA

$$v_{c2} = v_{c1} \cdot \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^{\frac{1}{n}}$$

Si $T_2 > T_1$ (querer mayor vida) $\rightarrow v_{c2} < v_{c1}$

F10 · COMPROBACIÓN DE POTENCIA

$$P_c \leq P_{max} \cdot \eta$$

Despeja f_{max} o $v_{c,max}$ saturando la potencia.



Tabla resumen — Operaciones de torneado

Operación	Descripción	Movimiento	Notas
Cilindrado (exterior/interior)	Reduce/amplía diámetro	Avance Z (paralelo al eje)	La operación más común. $L_{\text{máx}}$ en eje Z
Refrentado	Genera superficie plana perpendicular al eje	Avance X (radial)	D varía durante el corte $\rightarrow N$ varía si v_c cte
Tronzado	Separar la pieza del tocho	Plunge X hasta el centro	Herramienta lama, profundidad máx $\approx 8 \cdot l_a$
Roscado	Genera rosca por sincronización	Z sincronizado con N	$v_f = p \cdot N$ donde p = paso de rosca
Ranurado	Ranura en pieza	Plunge X	Herramienta lama estrecha
Cónico	Forma cónica	Diagonal con chariot	Solo torno paralelo. En CNC: programa
Perfilado	Superficies libres en plano XZ	X+Z combinado	Placas tipo D, V (rómicas)

💡 PROCEDIMIENTO SANDVIK (ATAJO UNIVERSAL)

1. **Elegir tipo de herramienta:** según operación (desbaste/acabado), forma (R, S, C, W, T, D, V) y denominación ISO.
2. **Tabla f-ap:** apuntar valores recomendados de a_p y f del catálogo.
3. **Tabla material vs v_c :** interpolar v_c según el avance f . Verificar potencia.

Los 5 patrones de problema (recetas paso a paso)

P1 Cálculo básico de parámetros

BASE — TODOS LOS PROBLEMAS

Cuándo aparece: en todos. Una vez fijados v_r, f, a_n , calcular el resto.

- 1** N a partir de v_r
 $N = 1000 v_r / (\pi D)$. Atención: si la máquina tiene N_{max} y la cuenta sale mayor, hay que limitar a N_{max} y recalcular el v_r real.
- 2** v_f y t_r
 $v_f = f \cdot N$, $t_r = L_m / v_f$.
- 3** Parámetros de viruta y fuerza
 $h = f \sin \kappa_r$, $S_r = f \cdot a_n$, p_s por Kienzle, $F_c = p_s \cdot S_r$, $P_c = F_c \cdot v_r / 60000$.
- 4** Verificar potencia y fuerza
 $P_c \leq P_{max} \eta$ y $F_c \leq F_{c,max}$.

P2 Refrentado (vc cte con N variable)

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: "calcula el tiempo de refrentado de un disco $D = 100$ mm hasta $D=20$ mm con v_c cte".

- 1** Si v_r es constante (CNC): N varía con D
 $N(D) = 1000 v_r / (\pi D)$. Cuando $D \rightarrow 0$, $N \rightarrow \infty$ (limitado por N_{max} máquina).
- 2** Tiempo: integrar $dt = dr / v_f(r)$
 $v_f(r) = f \cdot N(r) = f \cdot 1000 v_r / (\pi \cdot 2r)$.
 $t = \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{v_f(r)} = \frac{\pi}{f} \int_{r_1}^{r_2} r dr = \frac{\pi(r_1^2 - r_2^2)}{2f v_r}$ (en min, con r en mm y v_r en mm/min, dividir por 1000).
- 3** Si N es constante (torno paralelo): v_r varía
 $v_r(D) = \pi D N / 1000$. Cuidado: en este caso v_r máxima ocurre en el extremo del disco.

P3 Selección herramienta de desbaste

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "elige entre 3-4 herramientas la mejor para minimizar el tiempo de desbaste".

1 Identifica a_n requerido

$a_n = (D_n - D_f)/2$ (para cilindrado externo). Si supera el $a_{n\max}$ de una herramienta $\rightarrow$ ese candidato necesita 2 pasadas.

2 Para cada herramienta candidata:

Calcula $f_{\max}$ por dos restricciones simultáneas: **(a)** de la tabla del catálogo (limita por geometría de la placa), **(b)** de potencia: $f \leq P_{\max}\eta \cdot 60000/(p_s \cdot a_n \cdot v_c)$. Elige el menor.

3 Calcula tiempo de mecanizado

$t_c = L_n/(f \cdot N) = L_n \cdot \pi D/(f \cdot v_c \cdot 1000)$. La herramienta con menor t_c es la elegida (criterio de productividad).

4 Verifica fuerza

$F_c = p_s \cdot a_n \cdot f \leq F_{c\max}$ de la máquina.

P4 Ley de Taylor

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "calcula la nueva v_c si quieres aumentar la productividad / la vida".

1 Identifica las dos condiciones

Ej. "60 piezas en 8 horas con un cambio de placa cada X piezas" $\rightarrow T$ = tiempo de corte por placa. Y la condición de potencia: $P_c \leq P_{\max}\eta$.

2 Calcula v_c que satura cada condición

Productividad: de Taylor, $v_{c1} = v_{cn}(T_0/T_1)^n$.

Potencia: $v_{cP} = P_{\max}\eta \cdot 60000/(p_s \cdot S_c)$.

3 Elige la v_c menor (la más restrictiva)

Comprueba con la otra: si está por debajo del límite, ok. Si no, ajusta.

CUIDADO CON T Y T_HERR

T (vida de la herramienta) es el tiempo en CORTE efectivo. Si la pieza requiere $t_c = 5$ min y la placa dura 15 min, da para 3 piezas antes de cambiarla.

P5 ★ Organigrama completo (PATRÓN ESTRELLA EXAMEN)

MUY ALTA

Cuándo aparece: SIEMPRE en examen. Tocho cilíndrico → pieza final con varias operaciones. Cada operación: selección de herramienta, parámetros, tiempo, verificaciones.

RECETA UNIVERSAL (PATRÓN 5)

1 Lee la pieza final y planifica las operaciones

Típicas: **(a)** refrentado de las dos caras (limpiar), **(b)** cilindrado de desbaste, **(c)** cilindrado de acabado, **(d)** tronzado intermedio si hay escalones, **(e)** roscado, **(f)** chavetero (a fresa, no en torno), **(g)** ranurado, **(h)** tronzado final.

2 Para cada operación, sigue el procedimiento Sandvik

(1) Elegir tipo de herramienta. (2) De la tabla f-ap del enunciado, elegir f y a_n recomendados. (3) De la tabla material- v_c , interpolar v_c . (4) Verificar potencia.

3 Calcular parámetros de cada operación

$N, v_f, t_c, h, S_c, F_c, P_c$. Apuntar todos en una tabla resumen.

4 Tiempo total

$t_{total} = \sum t_c + t_{cambio\ herramienta} \cdot N_{cambios}$. Si te dan tiempo de cambio, súmalo.

5 Verificaciones globales

Ningún $P_c > P_{max}\eta$. Ningún $F_c > F_{c\ max}$. Rugosidad final $R_a \leq R_{a\ adm}$. Vida de herramienta suficiente para la cantidad de piezas.

★ TABLA RESUMEN DEL ORGANIGRAMA (FORMATO EXAMEN)

Op.	Tipo	Herram.	D	L_m	a_n	f	v_c	N	t_c	F_c	P_c
1	Refrentado	H1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	Cilindrado desbaste	H2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	Cilindrado acabado	H3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	Roscado	H4	...	...	...	$= p$	...	...	...	...	...

Esta tabla es la "página final" del organigrama. Llenarla de forma sistemática evita olvidar nada.

⚠ Errores típicos que bajan nota

TOP 10 ERRORES EN T1

1. **Confundir f (avance por revolución, mm/rev) con v_f (velocidad de avance, mm/min).** $v_f = f \cdot N$.
2. **Aplicar v_c en m/min en una fórmula que espera mm/min.** Cuidado con las unidades en $P_c = F_c \cdot v_c / 60000$ (donde v_c está en m/min y se divide por 60000 para sacar kW).
3. **Olvidar que $\sin \kappa_r$ no aparece en S_r .** $S_r = f \cdot a_n$ NO $f \cdot a_n \cdot \sin \kappa_r$. (Sí afecta a h y b por separado.)
4. **Aplicar p_c con h equivocado.** Kienzle usa h del corte real ($f \sin \kappa_r$), no f .
5. **Olvidar el rendimiento η en la verificación de potencia.** $P_c \leq P_{max} \cdot \eta$ con $\eta \sim 0,8$ típico.
6. **Confundir tiempo total con tiempo de corte.** t_{total} incluye cambios de herramienta, posicionamientos, etc. t_c es solo el corte efectivo.
7. **En refrentado, asumir v_c cte sin justificarlo.** Solo en CNC. En torno paralelo manual, N es cte y v_c varía.
8. **Aplicar Taylor con unidades inconsistentes.** T y C deben estar en las mismas unidades.
9. **En acabado, no comprobar la rugosidad.** R_a limita f , no la potencia.
10. **Olvidar el ángulo κ_r al elegir herramienta para a_n grande.** Si $a_n > b_{max}$ de la placa, no entra $\rightarrow$ necesitas placa más grande o ángulo de posición distinto.



Mini-simulacro tipo examen (90 minutos · sin apuntes)

Problema 1 (35 min · Patrones P1+P3+P4)

Cilindrar una pieza de acero F-114 desde $D_0 = 100$ mm hasta $D = 92$ mm a lo largo de $L = 150$ mm.

Datos:

- Máquina: $P_{max} = 18$ kW, $\eta = 0,8$, $N_{max} = 3000$ rpm, $F_{c\ max} = 4000$ N.
 - Herramienta: metal duro, $\kappa_r = 90^\circ$, $r_c = 0,8$ mm.
 - Catálogo: $f \in [0,1, 0,3]$ mm/rev, $a_{p\ max} = 4$ mm.
 - Tabla acero F-114 vs v_c : para $f = 0,2$, $v_c = 200$ m/min.
 - Kienzle: $p_s = 2400 \cdot h^{-0,25}$ N/mm².
 - Taylor: $n = 0,25$, $T_0 = 15$ min a $v_{c\ 0} = 200$ m/min.
1. Selecciona a_p y f . Verifica que $P_c \leq P_{max}\eta$ y $F_c \leq F_{c\ max}$.
 2. Calcula N , v_f , t_c , F_c , P_c .
 3. Si quieres aumentar v_c a 250 m/min, ¿cuál es la nueva vida T ? ¿Cuántas piezas mecaniza una placa antes de cambiarla?

Problema 2 (55 min · Patrón P5 ★ — Organigrama)

Partiendo de un tocho de acero F-114 ($\varnothing 60 \text{ mm} \times L=150 \text{ mm}$) se quiere mecanizar una pieza con:

- Refrentado de la cara A (1 mm de viruta).
- Cilindrado externo desde $\varnothing 60 \rightarrow \varnothing 50 \text{ mm}$ a lo largo de los 150 mm (desbaste a $\varnothing 52$, acabado de 1 mm).
- Roscado M50 $\times$ 1,5 en los 30 mm finales.
- Tronzado a longitud final $L = 145 \text{ mm}$ (tronzar 5 mm).

Datos máquina: $P_{max} = 15 \text{ kW}$, $\eta = 0,8$, $F_{c\ max} = 4000 \text{ N}$. Acero F-114: para desbaste $v_r = 250 \text{ m/min}$, para acabado $v_r = 320 \text{ m/min}$, para roscado $v_r = 60 \text{ m/min}$, para tronzado $v_r = 100 \text{ m/min}$. Kienzle $p_r = 2400 \cdot h^{-0,24}$. $r_f = 0,8 \text{ mm}$, $\kappa_r = 90^\circ$. Rugosidad final pedida $R_a \leq 1,6 \mu\text{m}$.

1. Calcula los parámetros de cada operación (organiza la tabla resumen).
2. Calcula los tiempos de cada operación y el tiempo total.
3. Verifica que en ninguna operación se supera $P_{max}\eta$ ni $F_{c\ max}$.

✓ Soluciones del mini-simulacro

Solución Problema 1

APARTADO 1 — SELECCIÓN DE A_D, F

Profundidad necesaria: $a_n = (D_n - D)/2 = (100 - 92)/2 = 4 \text{ mm}$. Cabe en una pasada ($a_{n \text{ max}} = 4$).

Tomamos $f = 0,2 \text{ mm/rev}$ (valor central del rango del catálogo). Con $\kappa_r = 90^\circ$: $h = f \sin 90^\circ = 0,2 \text{ mm}$.

$$p_s = 2400 \cdot 0,2^{-0,25} = 2400 \cdot 1,495 = 3588 \text{ N/mm}^2.$$

$$S_r = a_n \cdot f = 4 \cdot 0,2 = 0,8 \text{ mm}^2.$$

$$F_c = p_s \cdot S_r = 3588 \cdot 0,8 = 2870 \text{ N. } \leq \mathbf{4000 \text{ N}} \checkmark$$

$$P_c = F_c \cdot v_r / 60000 = 2870 \cdot 200 / 60000 = 9,57 \text{ kW. } \leq \mathbf{18 \cdot 0,8 = 14,4 \text{ kW}} \checkmark$$

APARTADO 2 — PARÁMETROS COMPLETOS

$N = 1000 \cdot v_r / (\pi D_n) = 1000 \cdot 200 / (\pi \cdot 100) = 636 \text{ rpm}$. (Usando $D_n = 100$ inicial; al final del cilindrado $D = 92$, $N = 691 \text{ rpm}$.)

Como v_r se mantiene constante en CNC con G96, tomamos N medio $\approx 663 \text{ rpm}$. (Si la máquina trabaja con N fija, $N = 636$.)

$$v_f = f \cdot N = 0,2 \cdot 636 = 127 \text{ mm/min.}$$

$$t_c = L_m / v_f = 150 / 127 = 1,18 \text{ min} \approx \mathbf{71 \text{ s}}.$$

$$F_c = 2870 \text{ N, } P_c = 9,57 \text{ kW (calculados antes).}$$

APARTADO 3 — AUMENTAR V_C A 250 M/MIN

Aplicando Taylor (F9): $v_{c1} T_1^n = v_{c2} T_2^n$ con $T_1 = 15 \text{ min}$, $v_{c1} = 200$, $v_{c2} = 250$, $n = 0,25$.

$$T_2 = T_1 \cdot (v_{c1} / v_{c2})^{1/n} = 15 \cdot (200 / 250)^{1/0,25} = 15 \cdot (0,8)^4 = 15 \cdot 0,4096 = 6,14 \text{ min.}$$

Tiempo de cada pieza con $v_c = 250$: $t_c = L \cdot \pi \cdot D / (f \cdot v_c \cdot 1000) = 150 \cdot \pi \cdot 100 / (0,2 \cdot 250 \cdot 1000) = 47124 / 50000 = 0,943 \text{ min}$.

Piezas por placa: $T_2 / t_c = 6,14 / 0,943 = 6,5 \rightarrow \mathbf{6 \text{ piezas completas}}$ antes del cambio.

Solución Problema 2 (★ examen)

TABLA RESUMEN DEL ORGANIGRAMA

Op.	Tipo	D (mm)	L_m (mm)	a_m	f (mm/rev)	v_c	N	t_c (s)	F_c	P_c
1	Refrentado A	60→0	30 (radial)	1	0,2	320	var.	~17	~600	~3,2
2	Cilindrado desbaste	60→52	150	4	0,3	250	1326	~22	~3000	12,5 ✗
2'	Cilindrado desbaste (ajustado)	60→52	150	4	0,2	250	1326	~33	~2200	9,2 ✓
3	Cilindrado acabado	52→50	150	1	0,16	320	2037	~28	~430	2,3 ✓
4	Roscado M50×1,5	50→47	30	~1,5	1,5	60	381	~5	~3000	3,0 ✓
5	Tronzado	50→0	25 (radial)	3 (lama)	0,1	100	var.	~15	~700	1,2 ✓

APARTADOS — DESARROLLO NUMÉRICO (OPERACIÓN 2', DESBASTE)

$h = 0,2$, $p_s = 2400 \cdot 0,2^{-0,24} = 2400 \cdot 1,477 = 3545 \text{ N/mm}^2$. $S_r = 4 \cdot 0,2 = 0,8$. $F_c = 2836 \text{ N}$. $P_c = 2836 \cdot 250/60000 = 11,8 \text{ kW}$. Supera $P_{máx}\eta = 12 \text{ kW}$ por poco.

Refinamos a $f = 0,18$: $h = 0,18$, $p_s = 2400 \cdot 0,18^{-0,24} = 3617 \text{ N/mm}^2$. $F_c = 3617 \cdot 0,72 = 2604 \text{ N}$. $P_c = 2604 \cdot 250/60000 = 10,9 \text{ kW}$. ✓.

TIEMPOS

$t_{máx} = 150\pi \cdot 60 / (0,18 \cdot 250 \cdot 1000) = 28260/45000 = 0,628 \text{ min} = 38 \text{ s}$.

Total estimado: ~120 s = 2 minutos sin contar refrentado y tronzado de manera detallada.

VERIFICACIONES

- $P_c \leq 12 \text{ kW}$ en todas: ✓ (la operación crítica era el desbaste).
- $F_c \leq 4000 \text{ N}$: ✓ en todas.
- R_a acabado: $R_a = (0,16)^2 \cdot 1000 / (32 \cdot 0,8) = 25,6/25,6 = 1,0 \mu\text{m} \leq 1,6 \mu\text{m}$. ✓.

LO QUE TIENES QUE LLEVARTE

El organigrama es **una tabla mental**. Cada operación: pensar herramienta → leer la tabla del enunciado para f, a_m, v_c → verificar potencia (ajustar si excede) → calcular N, t_c, F_c, P_c → siguiente operación. Es el patrón mecánico del examen.

El roscado tiene f = paso de la rosca (1,5 mm en M50×1,5). El tronzado se hace con herramienta lama estrecha y bajo f .

Plan de estudio mínimo

SI TIENES 2-3 HORAS

1. **Memoriza F1-F8** y la tabla de operaciones (30 min).
2. **Cilindrado desbaste + acabado** (45 min) — Ejercicio 1.6.
3. **Organigrama completo** (1h 30 min) — Ejercicio 1.7 con la solución delante.

SI TIENES UNA SEMANA

1. **Día 1:** Refrentado y Taylor — 1.1, 1.2.
2. **Día 2:** Cilindrado básico — 1.3, 1.5.
3. **Día 3:** Selección herramienta — 1.4, 1.6.
4. **Día 4:** Organigrama 1.7.
5. **Día 5:** Organigrama 1.8.
6. **Día 6:** Organigrama 1.9.
7. **Día 7:** Mini-simulacro de esta guía.

Resumen ejecutivo (la página que te llevas al examen)

LAS 4 HERRAMIENTAS QUE TE SALVAN T1

1. **Procedimiento Sandvik:** tipo herramienta → tabla f-ap → tabla material-vc → verificar P.
2. **Verificación de potencia:** $P_c = p_z \cdot S_c \cdot v_c / 60000 \leq P_{max} \eta$. Si excede → bajar f o a_n .
3. **Rugosidad limita f en acabado:** $f \leq R_a \cdot 32 \cdot r_c / 1000$.
4. **Taylor para vida-velocidad:** $v_c \cdot T^n = \text{cte}$. Si subes v_c , baja T .

★ MANTRA DEL ORGANIGRAMA

Para cada operación:
Elegir herramienta del catálogo →
Leer f, a_n recomendados → interpolar v_c →
Calcular h, p_z, S_c, F_c, P_c →
Verificar $P_c \leq P_{max} \eta$ y $F_c \leq F_{cmax}$ →
Calcular N, v_f, t_c →
Anotar en la tabla resumen → siguiente operación.

Tema 2 — Fresado

Sistemas de Producción · Ingeniería Industrial · UPV/EHU

TEMA	EJERCICIOS	PATRONES	FÓRMULAS CORE
2 de 8 (Mecanizado)	9 totales · 3 nivel examen	5 tipos · 1 patrón estrella	10 imprescindibles

Auditoría: ¿qué entra y qué pesa más?

Patrón	Tipo de problema	Ejercicios	Frec. examen
P1	Cálculo básico (v_c , N , v_f , f_z , h , Sc , F_c , P_c) — escuadrado/planeado	2.1, 2.2	Base
P2	Volumen a mecanizar — selección herramienta + t_c	2.3	Media
P3	Velocidad de avance máxima con restricción de potencia	2.4	Alta
P4	Planeado + escuadrado combinados (bloque)	2.5	Media
P5 ★	Organigrama completo (cilindro + chavetero, fresado integrado)	2.6, 2.7, 2.8, 2.9	MUY ALTA

★ LO QUE TIENES QUE SABER CON LOS OJOS CERRADOS

El examen real de T2 sigue el mismo patrón que T1 pero con fresado: partir de una pieza ya cilindrada (pasada de torno), añadir una operación de fresado (chavetero, planeado, escuadrado, ranurado...) y calcular parámetros completos. El examen suele combinar T1 (torneado) + T2 (fresado) en una misma pieza.

La **diferencia clave** con torneado es la geometría: aquí hay **dos profundidades** (a_{ax} axial, a_{ra} radial), **número de dientes** Z , **avance por diente** f_z (no f), y la sección de viruta es **variable** con el ángulo de giro θ .

🔑 Las 10 fórmulas que SÍ o SÍ debes saber

1 · Parámetros cinemáticos

F1 · ★ VELOCIDAD DE CORTE Y RPM

$$v_c = \frac{\pi D N}{1000} \text{ [m/min]}$$
$$N = \frac{1000 v_c}{\pi D} \text{ [rpm]}$$

D = diámetro de la fresa, NO de la pieza.

F2 · ★ VELOCIDAD DE AVANCE (4 PARÁMETROS!)

$$v_f = f_z \cdot Z \cdot N \text{ [mm/min]}$$

f_z avance por diente, Z nº dientes. **NO confundir con torneado** donde $v_f = f \cdot N$.

2 · Geometría del corte intermitente

F3 · ESPESOR INSTANTÁNEO

$$h(\theta) = f_z \cdot \sin \theta \text{ [mm]}$$

θ = ángulo del filo respecto a la posición vertical. Es VARIABLE durante el corte.

F4 · SECCIÓN DE VIRUTA INSTANTÁNEA

$$S_c(\theta) = a_n \cdot h(\theta) = a_n \cdot f_z \cdot \sin \theta$$

Máxima cuando $\sin \theta = 1$: $S_{c \text{ max}} = a_n \cdot f_z$

3 · Dientes en contacto y fuerza

F5 · DIENTES EFECTIVOS EN CONTACTO

$$Z_{ef} = \frac{\theta_s - \theta_e}{\theta}$$

Para ranurado ($a_n = D$): $\theta_s - \theta_e = 180^\circ \rightarrow Z_{ef} = Z/2$.

F6 · ★ FUERZA MEDIA POR DIENTE

$$F_{c \text{ medio}} = p_c \cdot S_{c \text{ medio}} \cdot Z_{ef}$$

$S_{c \text{ medio}} = a_n \cdot f_z \cdot \sin \bar{\theta}$ con $\bar{\theta}$ ángulo medio del arco de contacto.

4 · Potencia y tiempo

F7 · ★ POTENCIA DE CORTE

$$P_c = \frac{F_{c \text{ medio}} \cdot v_c}{1000} \text{ [kW]}$$

Verifica $P_c \leq P_{máx} \cdot \eta$. Hay versión con caudal: $P_c = a_n \cdot a_e \cdot v_f \cdot p_c / 60000000$.

F8 · TIEMPO DE MECANIZADO

$$t_m = \frac{L_m}{v_f} \text{ [min]}$$

$L_m = L_{\text{avance}} + L_{\text{entrada}} + L_{\text{salida}}$ Entrada y salida $\approx D/2$ cada una en planeado.

5 · Rugosidad y geometría de fresa

F9 · ★ RUGOSIDAD TEÓRICA FRESADO

$$R_{\text{max}} \approx \frac{f_z^2}{8 \cdot D} \text{ [mm]}$$

$$R_a \approx R_{\text{max}} / 4$$

Para mejorar: bajar f_z (efecto cuadrático) o subir D .

F10 · CAUDAL DE VIRUTA (Q)

$$Q = a_n \cdot a_e \cdot v_f \text{ [mm}^3\text{/min]}$$

Mide la productividad. Maximizar Q es el objetivo en desbaste.



Tabla — Operaciones de fresado

Operación	a_o vs D	Notas
Planeado (face)	$a_o < D$ típico 70-80% D	Fresa frontal grande, alta productividad
Escuadrado (shoulder)	variable	Fresa de mango con flancos a 90°
Ranurado (slot)	$a_o = D$	Mayor carga térmica; reducir v_f
Cajera (pocket)	variable	Entrada en rampa o helicoidal
Trocoidal	$a_o \ll D$ (5-10%)	Para superaleaciones y aceros duros; alta vc
Chavetero	$a_o = D_{fresa}$	Fresa de chaveta; ranurado lateral

💡 CONCORDANCIA (DOWN) VS OPOSICIÓN (UP)

- Concordancia (down-milling):** herramienta gira en el mismo sentido que avanza la pieza. Viruta empieza gruesa y termina delgada. Empuja la pieza contra la mesa (mejor amarre). **Preferido en CNC.**
- Oposición (up-milling):** herramienta gira contra el avance. Viruta empieza delgada y termina gruesa. Tiende a levantar la pieza. Se usa en máquinas con holgura de husillo.

Los 5 patrones de problema (recetas paso a paso)

P1 Cálculo básico de parámetros

BASE

1 Datos del catálogo de la fresa

D, Z, Z_{ef} (según operación), f_z recomendado, a_n y a_e máximos.

2 N, v_f

$N = 1000 v_f / (\pi D)$. $v_f = f_z \cdot Z \cdot N$. **Ojo:** usar Z total, no Z_{ef} , en la velocidad de avance.

3 h, S_n máximo

$h_{max} = f_z \cdot \sin \theta_{max}$ donde θ_{max} es el ángulo de máxima inmersión (90° si la fresa entra hasta el centro).

4 F_c, P_c

F_{cmax} por diente = $p_s(h_{max}) \cdot a_n \cdot h_{max}$ Total: multiplica por Z_{ef} con sin medio si es un cálculo de potencia media.

P2 Volumen a mecanizar — selección herramienta + tc

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: "fresar un volumen de 200×30×9 mm". Elige fresa y calcula tc.

1 Identifica la operación

Volumen plano de superficie → planeado. Volumen estrecho y profundo → escuadrado. Ranura → ranurado.

2 Elige fresa de catálogo

D adecuado a la dimensión radial (ej. para planeado, $D \geq 1,5 \cdot a_n$). Z según preferencia.

3 Cuenta el número de pasadas

Axiales: nº pasadas = $\lceil h_{volumen} / a_{nmax} \rceil$. **Radiales:** $\lceil w_{volumen} / a_e \rceil$. Total pasadas = axiales × radiales.

4 t_p por pasada y total

$t_{pasada} = L_w / v_f$. $t_{total} = N_{pasadas} \cdot t_{pasada} + \text{tiempo de retorno entre pasadas}$.

P3 v_{fmax} con restricción de potencia

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "calcula la velocidad máxima de avance que la máquina puede sostener".

1 Modelo de potencia con caudal

$P_c = a_n \cdot a_e \cdot v_f \cdot p_s / (60 \cdot 10^6)$ [kW]. Útil cuando f_z no aparece explícitamente.

2 Despeja v_{fmax} saturando la potencia

$v_{fmax} = P_{max} \eta \cdot 60 \cdot 10^6 / (a_n \cdot a_e \cdot p_s)$.

3 Verifica con $f_z = v_f / (Z \cdot N)$

El f_z resultante debe estar dentro del rango del catálogo (ej. 0,1-0,3 mm/diente).

P4 Planeado + escuadrado de bloque

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: bloque rectangular sin mecanizar. Hay que planear las 6 caras y escuadrar las paredes.

1 Identifica las operaciones por cara

Cara 1 (superior): planeado. Caras 2-3 (laterales): escuadrado. Etc. Cada operación tiene parámetros distintos.

2 Para cada cara, aplica P1 o P2

Anota $t_{\sim}$ por cara.

3 Tiempo total = suma + cambios de orientación

Si la pieza necesita ser amarrada de nuevo entre caras, sumar tiempo de cambio.

P5 ★ Organigrama completo (PATRÓN ESTRELLA EXAMEN)

MUY ALTA

Cuándo aparece: SIEMPRE. Pieza compuesta torno+fresado: cilindro con chavetero, hueco para tornillo, cara plana, etc. Combina operaciones de T1 (torneado) con T2 (fresado).

RECETA UNIVERSAL (PATRÓN 5)

1 Lee la pieza y planifica todas las operaciones

Típico orden: (1) refrentado, (2) cilindrado desbaste, (3) cilindrado acabado, (4) roscado, (5) tronzado intermedio, (6) CHAVETERO (fresado), (7) tronzado final.

2 Para las operaciones de torneado: usa el procedimiento de T1

Sandvik 3 pasos, calcular parámetros, verificar potencia.

3 Para la operación de fresado (típicamente chavetero):

Fresa de chaveta de D = ancho de la chaveta. Ranurado pleno: $a_o = D$, $Z_{pf} = Z/2$. Profundidad axial $a_{\sim}$ = profundidad de la chaveta (típico 4-6 mm). Cálculo: $N, v_f, t_{\sim}, F_c, P_c$

4 Tabla resumen del organigrama

Igual que en T1, una fila por operación con todos los parámetros y tiempos.

5 Verificaciones globales

Potencia, fuerza, rugosidad. Vida de herramienta para varias piezas si te lo piden.

★ TABLA RESUMEN ORGANIGRAMA (CON FRESADO)

Op.	Tipo	Herram.	D	$L_{\sim}$	$a_{\sim}$	$f/f_{\sim}$	Z	$v_{\sim}$	N	v_f	$t_{\sim}$	F_c	P_c
1	Refrentado	Torno H1	varía	radial	1	0,2 mm/rev	1	320	...	...	...	...	...
2	Cilindrado	Torno H2	...	...	4	0,3	1	250	...	...	...	...	...
6	Chavetero	Fresa H5	10	40	5	0,05/diente	4	120	3820	764	0,05	...	...

⚠ Errores típicos que bajan nota

TOP 10 ERRORES EN T2

1. **Confundir f (mm/rev) con f_z (mm/diente).** En fresado SIEMPRE f_z . La conversión: $f = f_z \cdot Z$ por revolución de la herramienta.
2. **Olvidar el factor Z en v_f .** $v_f = f_z \cdot Z \cdot N$, NO $f_z \cdot N$.
3. **Confundir a_n con a_e .** a_n = profundidad axial (paralela al eje de la fresa). a_e = profundidad radial (perpendicular al eje de la fresa, es decir, el ancho de pasada).
4. **En ranurado, olvidar $Z_{ef} = Z/2$.** Cuando $a_e = D$, solo la mitad de los dientes están cortando simultáneamente (180° de inmersión).
5. **Aplicar h máximo en lugar de h medio para potencia.** La potencia media usa $h_{medio} = f_z \cdot \sin \bar{\theta}$ donde $\bar{\theta}$ es el ángulo medio del arco.
6. **Olvidar la entrada y salida de la fresa en L_m .** En planeado, $L_m = L_{pieza} + 2 \cdot D/2 = L_{pieza} + D$.
7. **Confundir D de la fresa con D de la pieza.** En fresado, D siempre es de la fresa para calcular v_c y N .
8. **En chavetero, olvidar que $a_e = D_{trapezo}$ (ranurado pleno).** Esto activa $Z_{ef} = Z/2$.
9. **Aplicar concordancia/oposición a una operación que no la admite.** El ranurado es simétrico (mitad up, mitad down). Solo en planeado o escuadrado decides up vs down.
10. **Olvidar que en CNC se prefiere concordancia.** Ventajas: mejor acabado, menor desgaste, fuerzas que empujan la pieza contra la mesa.



Mini-simulacro tipo examen (75 minutos · sin apuntes)

Problema 1 (30 min · Patrones P1+P3)

Planeado de una placa de acero F-114 (200×100×20 mm), eliminando 3 mm de la cara superior.

Datos:

- Fresa frontal: $D = 80$ mm, $Z = 6$ dientes, f_z recomendado: 0,12 mm/diente.
- v_c del catálogo para F-114: 250 m/min.
- Máquina: $P_{motor} = 12$ kW, $\eta = 0,8$.
- $a_o = 0,75 \cdot D = 60$ mm. Una sola pasada en $a_n = 3$ mm.
- $p_s = 2400 \cdot h^{-0,24}$ N/mm².

1. Calcula N , v_f .
2. Calcula Z_{ef} (asumiendo planeado simétrico con $\theta_s - \theta_o \approx 130^\circ$).
3. Calcula $F_{c\ mediao}$ y P_c .
4. ¿Es admisible? Si no, ajusta f_z .
5. Calcula t_o .

Problema 2 (45 min · Patrón P5 ★ — Organigrama)

Pieza: cilindro de acero F-114 $D=50\text{ mm} \times L=110\text{ mm}$ con un chavetero de $8 \times 4 \times 40\text{ mm}$ en la superficie cilíndrica.

1. Diseña el organigrama completo (orden de operaciones).
2. Para cada operación, calcula parámetros (usa valores típicos: torneado $v_r = 250$, fresado $v_r = 120$, $\eta = 0,8$, $P_{motor} = 10\text{ kW}$).
3. Tiempo total estimado.

✓ Soluciones del mini-simulacro

Solución Problema 1

APARTADO 1 — N, V_F

$$N = 1000 \cdot 250 / (\pi \cdot 80) = 995 \text{ rpm.}$$

$$v_f = 0,12 \cdot 6 \cdot 995 = 716 \text{ mm/min.}$$

APARTADO 2 — Z_{FF}

$$Z_{eff} = 130^\circ / (360^\circ / 6) = 130^\circ / 60^\circ = 2,17 \text{ dientes.}$$

APARTADO 3 — $F_{C \text{ MEDIO}}, P_C$

$$\bar{\theta} \approx 65^\circ \text{ (centro del arco), } \sin 65^\circ = 0,906.$$

$$h_{medio} = 0,12 \cdot 0,906 = 0,109 \text{ mm.}$$

$$p_s = 2400 \cdot 0,109^{-0,24} = 2400 \cdot 1,77 = 4248 \text{ N/mm}^2.$$

$$S_{c \text{ medio}} = 3 \cdot 0,109 = 0,327 \text{ mm}^2. F_{c \text{ medio por diente}} = 4248 \cdot 0,327 = 1389 \text{ N.}$$

$$F_{total \text{ medio}} = 1389 \cdot 2,17 = 3014 \text{ N.}$$

$$P_c = 3014 \cdot 250 / 60000 = 12,6 \text{ kW. } \times \text{ Supera } P_{max} \eta = 9,6 \text{ kW.}$$

APARTADO 4 — AJUSTE DE f_z

$$P_c \text{ varía aprox. proporcionalmente con } f_z \text{ (h pequeño): } f_z \cdot 9,6 / 12,6 = 0,091 \text{ mm/diente.}$$

$$\text{Con } f_z = 0,09 \text{ mm/diente: } h_{medio} = 0,082, p_s = 2400 \cdot 0,082^{-0,24} = 4630, F = 4630 \cdot 3 \cdot 0,082 \cdot 2,17 = 2474 \text{ N.}$$

$$P_c = 10,3 \text{ kW. Aún excede ligeramente.}$$

$$\text{Probar } f_z = 0,08: P_c \approx 9,5 \text{ kW. } \checkmark.$$

APARTADO 5 — T_C

$$\text{Con } f_z = 0,08: v_f = 0,08 \cdot 6 \cdot 995 = 478 \text{ mm/min.}$$

$$L_m = 200 + 80 = 280 \text{ mm (incluyendo entrada y salida).}$$

$$t_c = 280 / 478 = 0,586 \text{ min} = 35 \text{ s.}$$

Solución Problema 2 (★ examen)

ORGANIGRAMA

(1) Refrentado de las dos caras del cilindro. (2) Cilindrado completo del exterior (50→48 desbaste, 48→48 acabado de 1 mm — quizás solo si se especifica). En este caso simplemente refrentado. (3) Chavetero por fresado.

OPERACIÓN: CHAVETERO (FRESADO)

Fresa de chaveta $D = 8$ mm (ancho del chavetero). $Z = 4$ dientes (típico). Ranurado pleno: $a_w = 8$ mm, $Z_{ef} = Z/2 = 2$ dientes.

a_n axial total = 4 mm (profundidad chavetero). En 1 pasada o 2 según el material.

$N = 1000 \cdot 120 / (\pi \cdot 8) = 4775$ rpm. ⚠ Muchas máquinas no llegan a esta rpm — si el catálogo dice $N_{max} = 3000$, se limita a $N = 3000$ y v_c real = $\pi \cdot 8 \cdot 3000 / 1000 = 75,4$ m/min.

Asumimos $f_z = 0,05$ mm/diente. $v_f = 0,05 \cdot 4 \cdot 3000 = 600$ mm/min.

$h_{medio} = 0,05 \cdot \sin 90^\circ = 0,05$ mm (ranurado simétrico, ángulo medio en el centro del arco).

$p_s = 2400 \cdot 0,05^{-0,24} = 2400 \cdot 2,13 = 5113$ N/mm².

$F_{por\ diente} = 5113 \cdot 4 \cdot 0,05 = 1023$ N. $F_{total} = 1023 \cdot 2 = 2045$ N. $P_c = 2045 \cdot 75,4 / 60000 = 2,57$ kW. ✓

$t_r = 40$ mm / 600 mm/min = $0,067$ min = 4 s. (más entrada/salida ≈ 5 -6 s)

TIEMPO TOTAL

Refrentados (≈ 30 s cada uno) + chavetero (≈ 6 s) ≈ 70 -90 segundos.

LO QUE TIENES QUE LLEVARTE

El chavetero es la operación de fresado más común en pieza torneada. Fresa de mango $D =$ ancho del chavetero, ranurado pleno con $Z_{ef} = Z/2$. Ojo a que la N requerida puede superar N_{max} de la máquina — entonces se limita y se trabaja a la v_c real menor.



Plan de estudio mínimo

SI TIENES 2-3 HORAS

1. **Memoriza F1-F8 + tabla operaciones** (30 min).
2. **Cálculo planeado simple** (45 min) — Ejercicio 2.4.
3. **Organigrama con chavetero** (1h 30 min) — Ejercicio 2.7 con la solución delante.

SI TIENES UNA SEMANA

1. **Día 1:** Escuadrado y Sc — 2.1, 2.2.
2. **Día 2:** Volumen y planeado — 2.3, 2.4.
3. **Día 3:** Bloque planeado+escuadrado — 2.5.
4. **Día 4-5:** Organigramas — 2.6, 2.7.
5. **Día 6:** Organigramas avanzados — 2.8, 2.9.
6. **Día 7:** Mini-simulacro de esta guía.



Resumen ejecutivo (la página que te llevas al examen)

LAS 4 HERRAMIENTAS QUE TE SALVAN T2

1. $v_f = f_z \cdot Z \cdot N$: NO olvidar el Z (factor que distingue de torneado).
2. Z_{pf} **según operación**: ranurado $Z/2$, planeado $\approx 30 - 40\% \cdot Z$ según a_e/D .
3. **Potencia con h_{medio}** : P_c se calcula con espesor MEDIO, no máximo.
4. **Concordancia preferida en CNC**: mejor acabado, fuerzas que empujan contra la mesa.

★ MANTRA DEL PATRÓN 5 (ORGANIGRAMA T1+T2)

Operaciones de torno (P5 de T1) →

Cambio de máquina/amarre →

Operaciones de fresado (chavetero, planeado...) →

Cuidado: f_z no f , Z_{pf} correcto, entrada/salida en L_{in} →

Verificar potencia y rugosidad → tabla resumen.

Tema 3 — Taladrado

Sistemas de Producción · Ingeniería Industrial · UPV/EHU

TEMA	EJERCICIOS	PATRONES	FÓRMULAS CORE
3 de 8 (Mecanizado)	6 totales · 2 nivel examen	4 tipos · 1 patrón estrella	8 imprescindibles

Auditoría: ¿qué entra y qué pesa más?

Patrón	Tipo de problema	Frec. examen
P1	Taladrado simple — v_c , N , v_f , t_c , F_c , P_c	Base
P2	Roscado con macho — diámetro D_0 del taladro previo	Alta
P3	Taladrado profundo ($L > 3D$) — peck drilling	Media
P4 ★	Pieza con múltiples agujeros (taladrado + escariado + avellanado + roscado)	MUY ALTA

★ LO QUE TIENES QUE SABER CON LOS OJOS CERRADOS

El examen real de T3 es: una pieza con varios agujeros que requieren operaciones combinadas. Ej: 4 agujeros M8 (taladro D_0 + roscado), 2 agujeros pasantes con avellanado, 1 agujero ciego escariado. Calcular parámetros de cada operación y tiempos.

El **punto más importante** es la **corrección de longitud de la punta** en el tiempo de taladrado:

$L_{hom} = D / (2 \tan \kappa_n)$ con κ_n semiángulo de punta.

Las 8 fórmulas que SÍ o SÍ debes saber

1 · Parámetros cinemáticos

F1 · VC, N (IGUAL QUE TORNEADO)

$$v_c = \frac{\pi D N}{1000} \text{ m/min}$$
$$N = \frac{1000 v_c}{\pi D} \text{ rpm}$$

F2 · VF, TC

$$v_f = f \cdot N \text{ mm/min}$$
$$t_c = \frac{L_m + L_{herr}}{v_f} \text{ min}$$

L_{herr} = corrección por punta de la broca.

2 · Geometría de la broca

F3 · ★ LONGITUD DE LA PUNTA DE BROCA

$$L_{herr} = \frac{D/2}{\tan \kappa_r} = \frac{D}{2 \tan \kappa_r}$$

κ_r = semiángulo de punta. Para HSS (118°): $\kappa_r = 59^\circ$,
 $\tan = 1,664 \rightarrow L_{herr} \approx 0,30 D$.

F4 · SECCIÓN DE VIRUTA POR FILO

$$S_c = \frac{f \cdot D}{4} \text{ mm}^2 \text{ por filo}$$

La broca tiene 2 filos $\rightarrow$ la sección total instantánea es $f \cdot D/2$.

3 · Fuerza y potencia

F5 · ★ FUERZA DE CORTE (2 FILOS)

$$F_c = \frac{f \cdot D \cdot p_s}{2} \text{ N}$$

Cada filo aporta $S_c \cdot p_s$ y hay 2 filos.

F6 · POTENCIA DE CORTE

$$P_c = \frac{F_c \cdot v_c}{1000} \text{ kW}$$

Verificar $P_c \leq P_{máx} \eta$. Hay también componente axial (empuje) — no contribuye a potencia rotacional pero requiere fuerza de avance.

4 · Roscado con macho

F7 · ★ DIÁMETRO DEL TALADRO PREVIO

$$D_p = M - p \text{ mm}$$

M = diámetro nominal rosca, p = paso. Ej. M10×1,5 $\rightarrow$
 $D_p = 8,5 \text{ mm}$.

F8 · VELOCIDAD DE AVANCE EN ROSCADO

$$v_f = p \cdot N \text{ mm/min}$$

El avance está sincronizado con el giro: por cada vuelta avanza un paso.

Operaciones de taladrado

Operación	Herramienta	Notas
Taladrado (drilling)	Broca helicoidal	Crear agujero desde sólido. 2 filos.
Escariado (reaming)	Escariador (6-8 filos)	Mejora precisión (IT6-7) y acabado ($Ra < 1,6 \mu m$). Stock de 0,1-0,3 mm.
Mandrinado (boring)	Barra de mandrinar	Ampliar agujero existente con alta precisión (IT5-6).
Roscado con macho (tapping)	Macho de roscar	Genera rosca interior. $D_n = M - p$. Sincroniza $v_f = p \cdot N$.
Avellanado (countersinking)	Avellanador cónico (90° o 120°)	Cono de entrada para tornillos cabeza plana / Allen.
Taladrado profundo ($L > 3D$)	Brocas BTA / gun drill	Lubricación interna. Para $L > 5D$, peck drilling (G83).

Tabla de roscado métrico (memorizar las más comunes)

Rosca	Paso (mm)	D_n taladro (mm)
M3	0,5	2,5
M4	0,7	3,3
M5	0,8	4,2
M6	1,0	5,0
M8	1,25	6,75
M10	1,5	8,5
M12	1,75	10,25
M16	2,0	14,0
M20	2,5	17,5
M24	3,0	21,0

Los 4 patrones de problema (recetas paso a paso)

P1 Taladrado simple

BASE

1 N, v_f

$$N = 1000 v_r / (\pi D). v_f = f \cdot N.$$

2 L_{herr} — **corrección de la punta**

Para HSS 118°: $L_{herr} \approx 0,30 D$. Para CW 140°: $L_{herr} \approx 0,18 D$. Solo se aplica en agujeros pasantes.

3 t_r

$$t_r = (L_m + L_{herr}) / v_f \text{ para pasante. } t_r = L_{herr} / v_f \text{ para agujero ciego.}$$

4 F_c, P_c

$$F_c = f \cdot D \cdot p_s / 2. P_c = F_c \cdot v_r / 60000. \text{ Verifica } P_c \leq P_{max} \eta.$$

P2 Roscado con macho

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "haz una rosca M8×1,25 en una pieza de 20 mm de espesor".

1 **Taladro previo**

$$D_0 = M - p. \text{ Para M8} \times 1,25 \rightarrow D_0 = 6,75 \text{ mm.}$$

2 **Calcula tiempo del taladro previo**

Como en P1, con la broca de D_0 .

3 **Calcula roscado**

$$N \text{ típicamente más bajo (vc=10-30 m/min para roscado). } v_f = p \cdot N \text{ (sincronizado). } t_r = L_{roscado} / v_f.$$

4 **Considera tiempo de retorno**

El macho debe rotar en sentido contrario para salir → tiempo casi se duplica si el ciclo lo incluye.

MACHO DE CORTE VS DEFORMACIÓN

Macho de **corte**: genera viruta, necesita ranurado. Bueno para fundición y aceros.

Macho de **deformación plástica**: no genera viruta, deforma el material. Rosca más resistente. Solo Al y aceros blandos. D_0 ligeramente mayor.

P3 Taladrado profundo ($L > 3D$)

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: agujero con $L > 3D$. Hay que adaptar el ciclo.

1 $L > 3D$: lubricación interna

A través del husillo o broca (BTA, gundrilling).

2 $L > 5D$: peck drilling (ciclo G83)

Reducir avance 30-50%. Retroceder periódicamente para romper viruta y enfriar. El tiempo aumenta significativamente.

3 $L > 10D$: proceso especializado

BTA o gundrilling — equipo dedicado.

4 Calcula tiempo efectivo

$t_{efectivo} \approx t_{base} \cdot k_{peck}$ con $k_{peck} \approx 1,5-2$ por las paradas y retornos.

P4 ★ Pieza con múltiples agujeros (PATRÓN ESTRELLA)

MUY ALTA

Cuándo aparece: placa o pieza con varios agujeros. Cada uno puede requerir taladro + escariado o taladro + roscado.

RECETA UNIVERSAL (PATRÓN 4)

1 Lista los agujeros

Diámetro, profundidad, tipo (pasante/ciego), tolerancia, acabado, rosca, avellanado.

2 Para cada agujero, cadena de operaciones

Pasante M8: taladro $D=6,75$ + roscado M8.

Pasante con tolerancia H7: taladro $D-0,2$ + escariado a D .

Pasante con cabeza Allen: taladro + avellanado 120° .

Profundo $L=4D$: taladro con peck drilling.

3 Para cada operación, calcula parámetros (P1)

Tabla resumen como en T1: $D, L_{\dots}, f, v_c, N, v_f, t_c, F_c, P_c$.

4 Suma tiempos

$t_{total} = \sum t_c + (n - 1) \cdot t_{cambio}$ con $n = \text{nº de cambios de herramienta}$.

5 Optimiza el orden

Agrupar agujeros del mismo D para minimizar cambios de herramienta. Ej: primero todos los $D=8,5$ (taladros previos), después todos los machos M10.

★ TABLA RESUMEN DE AGUJEROS

Op	Tipo	D	$L_{\dots}$	f	v_c	N	t_c	P_c
1a	Taladro M10 ($D=8,5$)	8,5	20	0,15	30	1124	~9 s	~0,3 kW
1b	Roscado M10 (paso 1,5)	10	20	1,5	10	318	~8 s + ret.	~0,1 kW
2	Avellanado 90°	15	3	0,1	20	424	~4 s	~0,2 kW

⚠ Errores típicos que bajan nota

TOP 8 ERRORES EN T3

1. **Olvidar L_{herr} en agujeros pasantes.** Aumenta el tiempo t_c porque la broca tiene que salir completamente.
2. **Confundir κ_r con $2\kappa_r$.** El ángulo "118° de la broca HSS" es el ángulo total de la punta ($2\kappa_r$). El semiángulo es 59°.
3. **Aplicar $D_n = M - p$ con la rosca confundida.** Para M10×1,5 (paso fino del estándar) $D_n = 8,5$. Para M10×1,25 (paso especial) $D_n = 8,75$.
4. **Olvidar la sincronización en roscado.** v_f está fijado por p y N , NO se puede elegir libremente.
5. **No considerar lubricación en agujeros profundos.** $L > 3D$ exige lubricación interna o ciclo de retroceso.
6. **Aplicar v_c de taladrado universal a roscado.** Roscado va a v_c MUY menor (10-30 m/min) por el alto stress en el macho.
7. **Confundir F_c con fuerza axial.** F_c tangencial (la que crea el par); la axial (empuje) es independiente y depende de la geometría del labio transversal.
8. **En agujeros con tolerancia: olvidar el escariado.** Para IT6-7 hay que dejar 0,1-0,3 mm para el escariador. La broca no lo da por sí sola.



Mini-simulacro tipo examen (60 minutos · sin apuntes)

Problema 1 (20 min · Patrón P1+P2)

Pieza de acero F-114 de 25 mm de espesor. Hay que hacer una rosca M12×1,75. Datos:

- Broca HSS para taladro previo: $\kappa_{rn} = 59^\circ$ (semiángulo, broca 118° total).
- Avance recomendado en taladro: $f = 0,2$ mm/rev.
- Velocidades de corte: taladrado 30 m/min, roscado 10 m/min.
- $p_s = 2400 \cdot h^{-0,24}$ N/mm².

1. Calcula el diámetro D_n del taladro previo.
2. Calcula el tiempo del taladro previo (incluyendo L_{horro}).
3. Calcula el tiempo del roscado.
4. Tiempo total y potencias.

Problema 2 (40 min · Patrón P4 ★)

Una placa de aluminio ($200 \times 100 \times 15$ mm) tiene 8 agujeros: 4 roscados M6×1 (con avellanado 90° de 8 mm de diámetro), 4 pasantes de $\varnothing 10$ H7. Datos: v_c taladrado Al = 80 m/min, v_c roscado = 20 m/min, v_c avellanado = 50 m/min, v_c escariado = 30 m/min. f todas: 0,15 mm/rev. Tiempo de cambio de herramienta = 8 s.

1. Diseña el orden óptimo de operaciones (minimiza cambios).
2. Calcula los tiempos de cada operación.
3. Tiempo total.

✓ Soluciones del mini-simulacro

Solución Problema 1

APARTADO 1 — D_0

$$D_0 = M - p = 12 - 1,75 = 10,25 \text{ mm.}$$



APARTADO 2 — TALADRO PREVIO

$$N = 1000 \cdot 30 / (\pi \cdot 10,25) = 932 \text{ rpm.}$$

$$v_f = 0,2 \cdot 932 = 186 \text{ mm/min.}$$

$$L_{herr} = 10,25 / (2 \tan 59^\circ) = 10,25 / 3,33 = 3,08 \text{ mm.}$$

$$L_{total} = 25 + 3,08 = 28,08 \text{ mm.}$$

$$t_{taladro} = 28,08 / 186 = 0,151 \text{ min} = 9 \text{ s.}$$

$$h = f = 0,2 \text{ (taladro)}, p_s = 2400 \cdot 0,2^{-0,24} = 3545 \text{ N/mm}^2. F_c = 0,2 \cdot 10,25 \cdot 3545 / 2 = 3633 \text{ N. } P_c = 3633 \cdot 30 / 60000 = 1,82 \text{ kW.}$$



APARTADO 3 — ROSCADO

$$N_{roscado} = 1000 \cdot 10 / (\pi \cdot 12) = 265 \text{ rpm.}$$

$$v_{f_{roscado}} = p \cdot N = 1,75 \cdot 265 = 464 \text{ mm/min.}$$

$$t_{roscado} = 25 / 464 = 0,054 \text{ min} = 3,2 \text{ s. Más retorno: } \times 2 \approx 7 \text{ s.}$$



APARTADO 4 — TOTAL

$$t_{total} \approx 9 + 7 + t_{cambio\ herramienta} \approx 16 - 25 \text{ s según contemos cambio.}$$

Solución Problema 2 (★ examen)

ORDEN ÓPTIMO

1. **Op 1:** Taladro $D_h = 5$ mm para los 4 agujeros M6 (broca HSS 5 mm).
2. **Op 2:** Avellanado 90° de los 4 agujeros M6 (avellanador 8 mm).
3. **Op 3:** Macho M6×1 (roscado en los 4 agujeros).
4. **Op 4:** Taladro $D=9,8$ mm para los 4 agujeros pasantes (deja 0,2 para escariado).
5. **Op 5:** Escariado $D=10$ mm para tolerancia H7 en los 4 pasantes.

Total: 5 cambios de herramienta = 4 cambios entre operaciones $\times 8$ s = 32 s.

TIEMPOS POR OPERACIÓN (ESTIMACIONES)

- **Op 1:** 4 taladros M6, $D_h = 5$. $N = 80 \cdot 1000 / (\pi \cdot 5) = 5093$ rpm; $v_f = 0,15 \cdot 5093 = 764$ mm/min. $L_{\text{av}} = 15 + 1,5$ ($L_{\text{herr.}}$) = 16,5. $t = 16,5 / 764 = 0,022$ min = 1,3 s. $\times 4 = \mathbf{5,2$ s.
- **Op 2:** 4 avellanados, $D = 8$, $L = 3$ mm. $N = 50 \cdot 1000 / (\pi \cdot 8) = 1989$ rpm; $v_f = 0,15 \cdot 1989 = 298$ mm/min. $t = 3 / 298 = 0,01$ min = 0,6 s. $\times 4 = \mathbf{2,4$ s.
- **Op 3:** 4 roscados M6×1. $N = 20 \cdot 1000 / (\pi \cdot 6) = 1061$ rpm; $v_f = 1 \cdot 1061 = 1061$ mm/min. $t = 15 / 1061 = 0,014$ min = 0,9 s. $\times 2$ (retorno) = 1,8 s. $\times 4 = \mathbf{7,2$ s.
- **Op 4:** 4 taladros $D=9,8$, $L_{\text{av}} = 15 + 2,94 = 17,94$. $N = 80 \cdot 1000 / (\pi \cdot 9,8) = 2598$ rpm; $v_f = 0,15 \cdot 2598 = 390$ mm/min. $t = 17,94 / 390 = 0,046$ min = 2,8 s. $\times 4 = \mathbf{11,2$ s.
- **Op 5:** 4 escariados $D=10$, $L = 15$. $N = 30 \cdot 1000 / (\pi \cdot 10) = 955$ rpm; $v_f = 0,15 \cdot 955 = 143$ mm/min. $t = 15 / 143 = 0,105$ min = 6,3 s. $\times 4 = \mathbf{25,2$ s.

TIEMPO TOTAL

$t_{\text{total}} = 5,2 + 2,4 + 7,2 + 11,2 + 25,2 + 32 = \mathbf{\sim 83$ s (con cambios de herramienta).



Plan de estudio mínimo

SI TIENES 2-3 HORAS

1. Memoriza F1-F8 + tabla rosca métrica (30 min).
2. Taladrado + roscado simple (45 min) — Ejercicio T3.1 o similar.
3. Pieza con múltiples agujeros (1h 30 min) — Ejercicio examen ★.



Resumen ejecutivo

LAS 3 HERRAMIENTAS QUE TE SALVAN T3

1. $D_0 = M - p$ para roscado.
2. $L_{herr} = D / (2 \tan \kappa_r)$ en pasantes.
3. v_c **adaptada a la operación**: taladrado 30-100, roscado 10-30, escariado 20-40.

★ MANTRA DEL PATRÓN 4

*Lista agujeros → cadena de operaciones por agujero →
Agrupa por D para minimizar cambios →
Calcula tiempos con L_{herr} → suma + cambios →
Verifica tolerancias y rugosidad pedidas.*

Tema 4 — Control Numérico CNC (Fagor 8025M)

Sistemas de Producción · Ingeniería Industrial · UPV/EHU

TEMA	EJERCICIOS	PATRONES	CÓDIGOS CLAVE
4 de 8 (Programación)	13 totales · 1 nivel examen	4 tipos · 1 patrón estrella	40+ G/M imprescindibles

Auditoría: ¿qué entra y qué pesa más?

Patrón	Tipo de problema	Ejercicios	Frec. examen
P1	Programar torneado CNC (cilindrado + roscado + taladrado)	4.1	Media
P2	Programar contorneado fresado (G2/G3 + G41/G42)	4.4, 4.9, 4.12	Alta
P3	Programar cajeras y patrones (G87/G88, ciclos)	4.3, 4.10, 4.11	Alta
P4 ★	Programación completa de pieza (planeado + contornos + cajeras + agujeros)	4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.13	MUY ALTA

★ LO QUE TIENES QUE SABER CON LOS OJOS CERRADOS

El examen real de T4 es: dado un plano de una pieza, escribir el programa CNC completo en sintaxis **Fagor 8025M**: cabecera (cambio herramienta, compensaciones), planeado, contorneado del perfil exterior, cajeras, agujeros (ciclos fijos), y cierre. La pieza típica es un bloque de 80-100 mm con una geometría 2D no trivial (lóbulos, cruz, hexágono, ranuras radiales).

La **habilidad clave** es: leer el plano → identificar las operaciones → estructurar el programa con compensación G41/G42 correcta → escribir las trayectorias con G0/G1/G2/G3 → activar ciclos fijos para agujeros.

Códigos G más usados (memorizar)

Código	Función	Notas / Sintaxis típica
G0	Posicionamiento rápido	G0 X100 Y50 Z2 · No mecaniza
G1	Interpolación lineal	G1 X50 Y20 F300
G2	Interpolación circular CW (horario)	G2 X_ Y_ I_ J_ F_ · I,J = centro relativo
G3	Interpolación circular CCW (antihorario)	G3 X_ Y_ I_ J_ F_ · O usar R
G4	Temporización (dwell)	G4 K1.5 = 1,5 s (Fagor: K en segundos)
G17	Plano XY	Por defecto en fresado
G18 / G19	Planos XZ / YZ	Tornos / fresado avanzado
G36	Redondeamiento de aristas	G36 R5 entre dos G1
G37 / G38	Entrada / salida tangencial	Solo con G41/G42 activos
G40	Anular compensación radio	Por defecto al inicio. G40 al salir del contorno.
G41 / G42	Compensación radio izq/der	G41 si herram. a la izquierda del avance
G43	Compensación longitud	G43 D01 · SIEMPRE ACTIVAR
G73	Imagen espejo (mirror) — Fagor 8025M	Activa imagen espejo en el eje configurado. Anular con G72.
G81	Taladrado simple	G81 Z-20 R2 F120
G83	Taladrado profundo (peck)	G83 Z-50 Q5 R2 F100
G84	Roscado con macho (sincro)	G84 Z-20 F1.5 (paso = F)
G85	Escariado	Como G81 pero retorno con F
G87	Cajera rectangular	G87 X_ Y_ Z_ I_ J_ K_ B_ C_ D_ H_ L_ V_
G88	Cajera circular	G88 X_ Y_ Z_ I_ J_ B_ C_ D_ H_ L_
G90	Programación absoluta	Coordenadas respecto al origen pieza
G91	Programación incremental	Coordenadas respecto a posición actual
G94 / G95	Avance mm/min / mm/rev	G94 fresado · G95 torneado/roscado
G96 / G97	Vc cte / N cte	G96 torneado refrentado · G97 fresado/general

Códigos M más usados

Código	Función
M00	Parada de programa (continuar con CYCLE START)
M03	Husillo CW (horario, fresado convencional)
M04	Husillo CCW (antihorario)
M05	Parada del husillo
M06	Cambio de herramienta (ATC)
M08 / M09	Refrigerante ON / OFF
M30	Fin de programa con rebobinado



Estructura típica de un programa CNC (memorizar al detalle)

PLANTILLA DE PROGRAMA FAGOR 8025M (FRESADO)

```
%  
N10  G90 G94 G40 G17      (Modo absoluto, F en mm/min, sin comp. radio, plano XY)  
N20  T01 M06              (Selecciona herramienta 1, hace cambio)  
N30  G43 D01 Z100         (Activa compensación de longitud, sube a Z seguro)  
N40  G97 S2000 M03        (Velocidad de giro 2000 rpm, husillo horario)  
N50  M08                  (Refrigerante ON)  
N60  G0 X-30 Y0           (Aproxima en rápido al inicio del perfil)  
N70  G0 Z2                (Baja al plano R)  
N80  G1 Z-5 F100          (Bajada en avance hasta Z de mecanizado)  
N90  G41                  (Activa compensación radio a izquierda)  
N100 G37 R5               (Entrada tangencial radio 5)  
N110 G1 X0 Y0 F300        (Inicia el contorno)  
... (resto de bloques de mecanizado: G1, G2, G3...)  
N500 G38 R5               (Salida tangencial)  
N510 G40                  (Anula compensación radio)  
N520 G0 Z100              (Sube a Z seguro)  
N530 M09                  (Refrigerante OFF)  
N540 M05                  (Husillo OFF)  
N550 G91 G28 X0 Y0        (Retorno al origen máquina)  
N560 M30                  (Fin de programa)  
%
```

Los 4 patrones de problema (recetas paso a paso)

P1 Torneado CNC

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: "programa el torneado de un eje con perfil cónico, roscado y agujero axial".

1 Cabecera para torno

Plano G18 (XZ). G95 (avance mm/rev). G96 si quieres velocidad de corte constante en refrentado.

2 Refrentado de la cara

`G96 S250 M03` (vc=250 m/min). Aproximación rápida + G1 hacia el centro con f adecuado.

3 Cilindrado del perfil

`G97 S2000` (rpm fija). G1 con compensación de radio si es contorneado complejo.

4 Roscado con G84 o G33

G33 (roscado con paso variable) o G84 (con macho). Sintaxis típica: `G33 Z-30 K1.5` = paso 1,5 mm.

5 Tronzado final

Herramienta lama. G1 con plunge en X hasta el centro.

P2 Contorneado en fresado (G2/G3 + G41/G42)

FREC. ALTA

Cuándo aparece: contorno exterior de la pieza con curvas y aristas redondeadas.

1 Decide compensación G41 o G42

Si la herramienta va a la **izquierda** del sentido del avance (mecanizando un contorno exterior CCW): **G41**.

Si va a la derecha (cajera, contorno interior CCW): **G42**.

2 Entrada tangencial

Aproximación con G0 a un punto de entrada externo al perfil. `G37 R10` activa entrada tangencial con radio 10. Después G1 al primer punto del contorno.

3 Recorre el perfil

G1 para tramos rectos, G2/G3 para arcos. Para arco con I,J: `G2 X_ Y_ I_ J_` donde I,J es el vector desde el punto inicial al centro del arco. Alternativa: `G2 X_ Y_ R_` con radio.

4 Salida tangencial

`G38 R10` + G40 al final.

CÓMO DECIDIR ENTRE I,J Y R

Si conoces el centro del arco y la posición final: usa **I, J** (offset desde el punto inicial al centro). Si conoces solo el radio: usa **R** (con signo: positivo si arco corto, negativo si arco largo).

P3 Cajeras y patrones de agujeros

FREC. ALTA

Cuándo aparece: cajera rectangular o circular, varios agujeros en posiciones específicas.

1 Cajera rectangular: G87

```
G87 X_ Y_ Z-20 I80 J50 K20 B5 C8 D01 H0 L0.5 V100
```

X,Y = centro · Z = profundidad inicial · I,J = dimensiones · K = profundidad total · B = pasada axial · C = step-over · D = corrector · H = sentido · L = sobremetal acabado · V = avance acabado.

2 Cajera circular: G88

Igual estructura pero con I = radio cajera, J = radio inicial (para iniciar desde un radio mayor que cero).

3 Patrón de agujeros con G81/G83/G84

Activa el ciclo en el primer agujero: `G81 X20 Y20 Z-15 R2 F100` . Después solo posiciones X,Y para los siguientes (el ciclo persiste): `X40 Y20` , `X60 Y20` ... Anula con **G79**.

4 Roscado: G84 con paso = F

Cabeza de programa: G95 (mm/rev). Después `G84 X_ Y_ Z-20 R2 F1.5` con F = paso de la rosca en mm.

P4 ★ Programación completa de pieza (PATRÓN ESTRELLA)

MUY ALTA

Cuándo aparece: SIEMPRE. Pieza completa con plano: dimensiones exteriores, contorno con curvas/aristas, cajas, agujeros, taladros con avellanado, roscas. Programa completo de inicio a fin.

RECETA UNIVERSAL (PATRÓN 4)

1 Lectura del plano

Identifica las operaciones por orden lógico: planeado superior → contorno exterior → cajas → agujeros (con/sin avellanado) → roscas.

2 Lista de herramientas

T01: Fresa de planear $D = 63$. T02: Fresa de contornear $D = 10$. T03: Broca para $D=8,5$ (M10). T04: Avellanador 90° . T05: Macho $M10 \times 1,5$. Etc.

3 Origen pieza

Define el sistema de coordenadas: típicamente esquina inferior izquierda con $Z=0$ en la cara superior de la pieza ya planeada.

4 Programa por bloques de operación

Cada operación: cambio de herramienta ($T_n M06$), compensación longitud ($G43 D_n$), arranque husillo ($G97 S_ M03$), refrigerante $M08$, mecanizado, $M09 M05$.

5 Cierre del programa

$G40$, $G91 G28 Z0$ (retorno seguro), $M30$ (fin con rebobinado).

6 Comprueba

Que $G43$ está activo en cada herramienta, $G40$ antes de cambiar, $M08$ activado en mecanizado, posición final segura.

★ ESQUELETO DEL PROGRAMA PARA PIEZA COMPLETA

```
%PROGRAM
N10  G90 G94 G40 G17                      (modo absoluto, mm/min, sin comp, plano XY)
( ===== OP1: PLANEADO ===== )
N20  T01 M06                              (fresa de planear D63)
N30  G43 D01 Z100                          (comp. longitud)
N40  G97 S1500 M03 M08
N50  G0 X-40 Y50                          (aproximación)
N60  G0 Z2
N70  G1 Z-1 F100                          (entra a profundidad de planeado)
N80  G1 Y-50 F500                          (pasada 1)
N90  G0 X-25                              (step-over en X)
N100 G1 Y50 F500                           (pasada 2)
... (más pasadas hasta cubrir el área)
N200 G0 Z100
N210 M05 M09
( ===== OP2: CONTORNEADO ===== )
N220 T02 M06                              (fresa contornear D10)
N230 G43 D02 Z100
N240 G97 S3000 M03 M08
N250 G0 X-15 Y0
N260 G0 Z2
N270 G1 Z-5 F100
N280 G41                                  (compensación a izquierda)
N290 G37 R5                              (entrada tangencial)
N300 G1 X0 Y0 F400                        (primer punto del contorno)
... (G1, G2, G3 para todo el perfil)
N500 G38 R5                              (salida tangencial)
N510 G40
N520 G0 Z100
N530 M05 M09
( ===== OP3: TALADRADOS Y ROSCAS ===== )
N540 T03 M06                              (broca M10 → D=8,5)
N550 G43 D03 Z100
N560 G97 S2000 M03 M08
N570 G81 X20 Y20 Z-25 R2 F150
N580 X80 Y20
N590 X80 Y80
N600 X20 Y80
N610 G79                                  (anula ciclo)
N620 M05 M09
N630 T04 M06                              (macho M10x1.5)
N640 G43 D04 Z100
N650 G97 S500 M03 M08
N660 G95                                  (a mm/rev para roscado)
N670 G84 X20 Y20 Z-22 R2 F1.5
N680 X80 Y20
N690 X80 Y80
N700 X20 Y80
N710 G79
N720 G94 M05 M09
N730 G91 G28 Z0
N740 M30
%
```

Errores típicos que bajan nota

TOP 10 ERRORES EN T4

1. **Olvidar G43 (compensación de longitud)** tras cambio de herramienta. Sin esto, la posición Z es incorrecta.
2. **Olvidar G40 antes del siguiente cambio de herramienta.** La compensación G41/G42 debe anularse.
3. **Confundir G41 con G42.** Para contornos exteriores recorridos en sentido CCW (antihorario): **G41**. Si recorres CW: G42. Para cajeras (interior) es al revés.
4. **Mezclar G94 con G95.** Roscado SIEMPRE en G95 (mm/rev sincronizado). Resto en G94.
5. **Confundir G2 con G3.** G2 es CW (horario), G3 es CCW (antihorario), **vistos desde el plano de trabajo G17**.
6. **Coordenadas absolutas vs incrementales (G90/G91).** Cambiar de uno a otro sin avisar genera errores.
7. **I, J mal calculados en arcos.** I, J son OFFSETS desde el punto inicial al centro del arco, no coordenadas absolutas.
8. **Aproximación a la pieza con G0 a Z muy bajo.** Siempre aproximar a Z seguro (≥ 100), bajar a R en G0, después G1 a profundidad.
9. **Activar refrigerante después de empezar a mecanizar.** M08 antes del primer corte.
10. **Olvidar la salida segura.** Cierre con G91 G28 Z0 → vuelve al origen máquina en Z (seguro). Después M30.



Mini-simulacro tipo examen (90 minutos · sin apuntes)

Problema único (Patrón P4 ★)

Programa el mecanizado completo en CNC Fagor 8025M de la pieza:

- Bloque inicial: 100×100×30 mm de aluminio.
- Cara superior planeada (eliminar 1 mm).
- Contorno exterior: cuadrado 80×80 con esquinas redondeadas R=10. Centrado en (50, 50).
- Cajera rectangular central: 40×40×10 mm (centrada en 50, 50; profundidad 10).
- 4 agujeros M6 (paso 1) en las esquinas de la cajera, a 10 mm del centro de la cajera, profundidad de rosca 12 mm.

Origen pieza en la esquina inferior izquierda con Z=0 en la cara superior planeada. Herramientas: T01 fresa de planear D=63, T02 fresa contornear D=10, T03 broca D=5 (taladro previo M6), T04 macho M6×1.

1. Escribe el programa CNC completo.
2. Indica los avances y velocidades estimados para cada operación.

✓ Solución del simulacro

```
%PROGRAM_EXAMEN
N10  G90 G94 G40 G17

( ===== OP1: PLANEADO ===== )
N20  T01 M06                                (fresa planear D63)
N30  G43 D01 Z100
N40  G97 S1500 M03 M08
N50  G0 X-32 Y50
N60  G0 Z2
N70  G1 Z-1 F100                            (z planeado = -1 mm)
N80  G1 X132 F800                          (pasada 1: cubre todo el ancho)
N90  G0 Z2
N100 G0 X-32 Y0                            (vuelta atrás, otra Y)
N110 G1 Z-1 F100
N120 G1 X132 F800
N130 G0 Z100
N140 M05 M09

( ===== OP2: CONTORNO EXTERIOR ===== )
N150 T02 M06                                (fresa D10)
N160 G43 D02 Z100
N170 G97 S3000 M03 M08
N180 G0 X-10 Y50                          (aproximación al contorno)
N190 G0 Z2
N200 G1 Z-30 F200                          (entra hasta profundidad total = espesor pieza)
N210 G41                                    (comp. radio izquierda)
N220 G37 R5                                (entrada tangencial)
N230 G1 X10 Y50 F400                      (primer punto: lado izquierdo, mitad)
N240 G1 X10 Y90                          (sube por lado izquierdo)
N250 G3 X20 Y100 R10                     (esquina superior izquierda CCW R10)
N260 G1 X80 Y100                          (lado superior)
N270 G3 X90 Y90 R10                     (esquina sup. der.)
N280 G1 X90 Y10                          (lado derecho)
N290 G3 X80 Y0 R10                       (esquina inf. der.)
N300 G1 X20 Y0                          (lado inferior)
N310 G3 X10 Y10 R10                     (esquina inf. izq.)
N320 G1 X10 Y50                          (cierra el contorno)
N330 G38 R5                               (salida tangencial)
N340 G40
N350 G0 Z100
N360 M05 M09

( ===== OP3: CAJERA RECTANGULAR ===== )
N370 G87 X50 Y50 Z2 I40 J40 K10 B3 C7 D02 H0 L0.5 V200 F500
( cajera 40x40, prof. 10, pasada axial 3, step-over 7 mm )
N380 G0 Z100
N390 M05 M09

( ===== OP4: TALADRO PREVIO M6 (D=5) ===== )
N400 T03 M06
N410 G43 D03 Z100
N420 G97 S5000 M03 M08
N430 G81 X40 Y40 Z-15 R2 F150
```



```
( puntos relativos al centro 50,50 y +-10 = 40,40 / 60,40 / 60,60 / 40,60 )
```

```
N440 X60 Y40
```

```
N450 X60 Y60
```

```
N460 X40 Y60
```

```
N470 G79
```

```
N480 M05 M09
```

```
( ===== OP5: ROSCADO M6x1 ===== )
```

```
N490 T04 M06
```

```
N500 G43 D04 Z100
```

```
N510 G97 S1000 M03 M08
```

```
N520 G95
```

```
N530 G84 X40 Y40 Z-12 R2 F1
```

```
N540 X60 Y40
```

```
N550 X60 Y60
```

```
N560 X40 Y60
```

```
N570 G79
```

```
N580 G94 M05 M09
```

```
( ===== CIERRE ===== )
```

```
N590 G40 G91 G28 Z0
```

```
N600 M30
```

```
%
```

NOTAS SOBRE VELOCIDADES

- **Planeado A1:** $v_r = 300$ m/min, $D = 63 \rightarrow N \approx 1500$ rpm. $f_r = 0,1$, $Z = 6 \rightarrow v_f = 0,1 \cdot 6 \cdot 1500 = 900$ mm/min. Usé F800.
- **Contorneado A1:** $v_r = 100$ m/min, $D = 10 \rightarrow N \approx 3180$ rpm. F=400 mm/min razonable.
- **Taladrado D=5:** $v_r = 80$ m/min $\rightarrow N = 5093$ rpm. F=150 mm/min ($f \approx 0,03$).
- **Roscado:** $v_r = 20$ m/min $\rightarrow N \approx 1061$ rpm. F=1 mm/rev = paso M6.

LO QUE TIENES QUE LLEVARTE

El examen de CNC es **mecánico**: cabecera, lista de operaciones por orden lógico, cada operación con su esqueleto de cambio de herramienta + compensaciones + avances + corte + cierre. Aprende los **40 códigos G/M más comunes** y la **secuencia de inicio/fin**. Después es seguir la receta para cada operación.

El error más caro: olvidar G40 antes de cambiar herramienta. El segundo: confundir G41/G42 con G2/G3.



Plan de estudio mínimo

SI TIENES 2-3 HORAS

1. **Memoriza los 20 códigos G/M más comunes** y la secuencia inicio/fin (45 min).
2. **Programa una pieza simple** (planeado + contorno) — Ejercicio 4.5 (45 min).
3. **Programa una pieza con cajera + agujeros** — Ejercicio 4.10 con la solución delante (1h 30 min).

SI TIENES UNA SEMANA

1. **Día 1:** Códigos G/M y plantilla básica — 4.5.
2. **Día 2:** Contorneado con G2/G3 — 4.4, 4.9, 4.12.
3. **Día 3:** Cajeras G87/G88 — 4.10, 4.11.
4. **Día 4:** Bridas y patrones — 4.3, 4.7, 4.8.
5. **Día 5:** Pieza con cruz y lóbulos (resolución oficial) — 4.6.
6. **Día 6:** Ranuras radiales y entrada tangencial — 4.2, 4.13.
7. **Día 7:** Mini-simulacro completo cronometrado.



Resumen ejecutivo

LAS 4 REGLAS DE ORO DE FAGOR 8025M

1. **Cabecera SIEMPRE:** G90 G94 G40 G17 → modo absoluto, mm/min, sin comp, plano XY.
2. **Tras cada cambio de herramienta:** G43 D_n (longitud) + G97 S_ M03 + M08.
3. **G41 contorno exterior CCW**, G42 cajera. Anular G40 antes de cambiar.
4. **Cierre:** G40 G91 G28 Z0 + M30. Husillo y refrigerante OFF antes.

★ MANTRA DEL PATRÓN 4

*Lista herramientas y operaciones (orden lógico) →
Cabecera + por cada operación: cambio + comp. longitud + arranque +
aproximación + entrada + mecanizado + salida + parada →
Cierre seguro (G40, G91 G28, M30).*

Tema 5 — Rectificado (Grinding)

Sistemas de Producción · Ingeniería Industrial · UPV/EHU

TEMA	TIPO	PATRONES	FÓRMULAS
5 de 8 (Procesos abrasivos)	Cualitativo + cálculos	4 tipos · 1 estrella	6 imprescindibles

Auditoría: ¿qué entra y qué pesa más?

Patrón	Tipo de problema	Frec. examen
P1	Selección de muela (granos, aglutinante, grado)	Alta
P2	Lectura de denominación de muela (UNE 16-300-75)	Alta
P3	Operaciones (plano, cilíndrico, sin centros) y máquinas	Media
P4 ★	Cálculo de parámetros: vs, vw, ap, Q, h, Pc	MUY ALTA

★ LO QUE TIENES QUE SABER CON LOS OJOS CERRADOS

El examen real de T5 combina parte teórica y numérica: entender la denominación de la muela (granos, aglutinante, grado, estructura), seleccionar la muela apropiada según el material a rectificar, y calcular parámetros básicos (caudal de viruta, espesor h , fuerza, potencia).

La **regla mnemotécnica clave**: material **duro** de pieza → muela **blanda** (auto-afilado por liberación de granos embotados). Material **blando** de pieza → muela **dura** (retiene los granos que se desgastan poco).

Las 6 fórmulas imprescindibles

1 · Parámetros del rectificado plano

F1 · ★ VELOCIDAD DE LA MUELA Y DE LA PIEZA

$$v_e = \frac{\pi D_e n_e}{60} \text{ m/s}$$

v_{m1} — velocidad de la pieza (m/s)

v_e típico 20-45 m/s. $v_{m1}/v_e \approx 1/60$ a $1/100$.

F2 · CAUDAL DE VIRUTA (PRODUCTIVIDAD)

$$Q_{m1} = a_n \cdot v_{m1} \cdot w \text{ mm}^3/\text{s}$$

a_n profundidad, w anchura de la muela.

2 · Geometría del corte por grano

F3 · LONGITUD DE CONTACTO VIRUTA-GRANO

$$l_c \approx a_n \cdot D_e \text{ mm}$$

D_e = diámetro equivalente. En plano: $D_e = D_e$.

F4 · DIÁMETRO EQUIVALENTE (CILÍNDRICO)

$$D_e = \frac{D_e \cdot D_{m1}}{D_e + D_{m1}}$$

Signo + para exterior, - para interior. En plano: $D_e = D_e$.

3 · Razón de rectificado y potencia

F5 · ★ GRINDING RATIO (G)

$$G = \frac{V_{m1}}{V_g}$$

V_{m1} vol. material rectificado, V_g vol. muela desgastada. G alta → buena muela.

F6 · FUERZA Y POTENCIA

$$F_c = p_s \cdot A_{m1}, P_c = F_c \cdot v_e$$

$p_s > 15\,000 \text{ N/mm}^2$ (mucho mayor que torneado).

Denominación de muelas (UNE 16-300-75)

ESTRUCTURA DE LA DENOMINACIÓN

[Prefijo] · A · 46 · H · 6 · V · [Sufijo]

Ejemplo completo: **400 × 60 × 40 — 51A-36-L-5-V32**

→ 400 mm Ø muela × 60 mm espesor × 40 mm Ø eje. Alúmina (51A), grano 36 (medio), grado L (medio), estructura 5 (semi-densa), vitrificado, sufijo 32.

Posición	Significado	Valores típicos
Abrasivo	Material del grano	A = alúmina (Al_2O_3) · C = SiC · CBN · diamante
Tamaño grano	Nº de mesh	8-24 grueso · 30-60 medio · 70-180 fino · 220-600 muy fino
Grado	Dureza muela (retención del grano)	A-E muy blanda · F-K blanda · L-Q media · R-T dura · U-Z muy dura
Estructura	Porosidad (1-15)	1 muy densa · 5-10 medio · 15 muy abierta
Aglutinante	Letra del tipo	V = vitrificado (más común) · B = resinoide · R = caucho · M = metálico

Selección de muela por material de pieza

Material pieza	Abrasivo	Grado muela	Notas
Aceros al carbono y aleados	A (alúmina)	L-N (media)	El caso más común
Aceros templados (HRC > 45)	CBN	F-K (blanda)	Material duro → muela blanda (auto-afilado)
Fundición gris	C (SiC)	M-O (media)	SiC para fundición y no férreos
Aluminio, latón, no férreos	C (SiC)	P-S (dura)	Material blando → muela dura
Carburos (WC), cerámica	Diamante	según aplicación	Diamante NO se usa con ferrosos (afinidad química)
HSS, superaleaciones (Inconel)	CBN	F-K (blanda)	Superabrasivos

REGLA MNEMOTÉCNICA

Alúmina = Aceros · **SiC = Sin férreos / Frágiles** (Sí Carbida = sí no-férreos) · **CBN = Cementados Bonitos Negros** (aceros duros) · **Diamante = Duro pero NO acero**.

Los 4 patrones de problema (recetas)

P1 Selección de muela según material y operación

FREC. ALTA

1 Identifica el material de la pieza

Acero / Inox / Fundición / Aluminio / Acero templado / Carburo. → Determina abrasivo: A para acero, C para no-férreos, CBN para aceros duros, diamante para carburos.

2 Decide el grado por la dureza relativa

Pieza dura (HRC>45) → muela **blanda** (F-K). Pieza blanda → muela **dura** (P-S).

3 Tamaño de grano según acabado

Acabado fino ($Ra < 0,4 \mu m$) → grano fino (70-180). Desbaste → grano grueso (24-46).

4 Aglutinante

Vitrificado (V) por defecto. Resinoide (B) para muelas de corte/desbaste a alta velocidad. Metálico (M) si es CBN o diamante.

P2 Lectura de denominación de muela

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "interpreta la denominación 200×40×32 51A-60-K-7-V25".

1 Dimensiones

200 mm Ø externo · 40 mm espesor · 32 mm Ø eje del agujero.

2 Abrasivo

51A → alúmina con grado especial 51 (más resistente).

3 Tamaño grano

60 → medio (apropiado para acabado fino, grano más fino que 36).

4 Grado

K → blanda (apropiado para piezas duras, ej. aceros templados).

5 Estructura y aglutinante

7 → semi-abierta (buena evacuación). V → vitrificado (rígido, común).

P3 Operaciones y máquinas (clasificar)

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: "describe el rectificado sin centros / qué tipo usarías para X pieza".

- **Plano (A1-A4):** superficies planas. Cabezal H/V × mesa vaivén/rotativa.
- **Cilíndrico (B):** ejes y revoluciones. Longitudinal o en plongée. Exterior (OD) o interior (ID).
- **Sin centros (C):** producción en serie de piezas pequeñas (rodamientos, bulones). Pieza apoyada entre muela rectificadora + muela regularizadora + cuchilla. Throughfeed o infeed.

P4 ★ Cálculo de parámetros (PATRÓN ESTRELLA)

MUY ALTA

Cuándo aparece: "calcula v_s , v_w , Q , l_c , h , P_c para un rectificado plano de un acero".

1

v_s y v_w

$v_s = \pi D_s n_s / 60$ (m/s, D_s en m, n_s en rpm). v_w se da o se calcula desde la velocidad de la mesa.

2

Caudal de viruta Q_w

$Q_w = a_n \cdot v_w \cdot w$. Productividad de la muela.

3

Longitud de contacto l_c

$l_c = a_n \cdot D_s$ En plano $D_s = D_w$.

4

Espesor de viruta h

$h \approx (v_w / v_s) \cdot (1 / (C \cdot r)) \cdot a_n / D_s$. Si te dan C y r , sustituye directamente.

5

Fuerza y potencia

$F_c = p_s \cdot a_{viruta}$, $P_c = F_c \cdot v_s$. Verifica $P_c \leq P_{motor} \eta$.

Errores típicos que bajan nota

TOP 8 ERRORES EN T5

1. **Confundir grado de muela con dureza del grano.** El grado (A-Z) indica retención del aglutinante, NO la dureza del grano. La dureza del grano la marca el material abrasivo (A, C, CBN, diamante).
2. **Aplicar diamante a aceros.** Diamante NO es compatible con ferrosos por afinidad química. Para aceros duros usa CBN.
3. **Olvidar la regla "duro→blanda, blando→dura".** Material duro de pieza necesita muela blanda (auto-afilado por liberación de granos embotados).
4. **Confundir v_s (m/s) con v_r (m/min) de torneado/fresado.** En rectificado SIEMPRE m/s. Mucho más alta.
5. **Olvidar el equilibrado tras diamantar.** Una muela desequilibrada a 30 m/s puede explotar y arruinar el acabado.
6. **Diamantado vs equilibrado:** son cosas distintas. Diamantar = restaurar el perfil (con útil de diamante). Equilibrar = corregir el desequilibrio de la muela montada en su eje.
7. **Confundir longitudinal vs en plongée.** Longitudinal: muela más estrecha que la pieza, se desplaza axialmente. En plongée: muela más ancha, penetra radialmente sin desplazamiento axial.
8. **Aplicar fórmulas de torneado a rectificado.** p_s es 5-10× mayor en rectificado, las velocidades son distintas, el cálculo de h es propio.

Mini-simulacro tipo examen (45 minutos)

Pregunta 1 (15 min · Patrón P1+P2)

Para rectificar un eje de acero F-114 templado a HRC 55, diámetro 60 mm:

1. ¿Qué tipo de operación de rectificado utilizarías? Justifica.
2. ¿Qué muela seleccionarías? Da la denominación completa (abrasivo, grano, grado, estructura, aglutinante).
3. Justifica la elección del grado de muela (blanda vs dura).

Pregunta 2 (30 min · Patrón P4 ★)

Rectificado plano horizontal de un bloque de acero F-114. Datos:

- Muela: $D_e = 300$ mm, anchura $w = 30$ mm, $n_e = 1900$ rpm.
- Pieza: $v_m = 0,25$ m/s, profundidad $a_m = 20$ μ m por pasada.
- Densidad granos activos $C = 4$ granos/mm². Factor forma $r = 12$.
- $p_e = 20\,000$ N/mm². $\eta = 0,75$, $P_{motor} = 7,5$ kW.

1. Calcula v_e .
2. Calcula caudal de viruta Q_m .
3. Calcula longitud de contacto l_e .
4. Calcula espesor de viruta h .
5. Estima la potencia consumida y verifica si es admisible.

✓ Soluciones del simulacro

Solución Pregunta 1

OPERACIÓN

Rectificado **cilíndrico exterior** (OD), **longitudinal**: la muela rectifica la superficie cilíndrica del eje desplazándose axialmente. Si fuese una operación de acabado en un cuello de cigüeñal, sería en plongée.

SELECCIÓN DE MUELA

Material: acero templado HRC 55 → **CBN** (superabrasivo). Si no se dispone de CBN: alúmina blanco/rosa (alta pureza).

Grado: **blanda** (F-K) porque la pieza es muy dura.

Tamaño grano: 80-120 (medio-fino) si $Ra \leq 0,4 \mu\text{m}$ requerido. 60 si es desbaste.

Aglutinante: **V** (vitrificado) o **M** (metálico para CBN).

Denominación tipo: **200 × 25 × 32 — B-100-J-7-V** (con CBN).

JUSTIFICACIÓN GRADO BLANDA

El acero templado embotará rápidamente las aristas de los granos. Una muela **blanda** libera los granos embotados con facilidad, exponiendo aristas frescas (auto-afilado). Si fuese una muela dura, el grano embotado se quedaría adherido y la muela "rozaría" en lugar de cortar → quemado de la pieza.

Solución Pregunta 2 (★)

APARTADO 1 — V_c

$$v_c = \pi \cdot D_o \cdot n_o / 60 = \pi \cdot 0,300 \cdot 1900 / 60 = \pi \cdot 9,5 = 29,85 \text{ m/s.}$$

APARTADO 2 — CAUDAL DE VIRUTA

Convirtiendo: $a_m = 20 \mu\text{m} = 0,020 \text{ mm}$; $v_m = 0,25 \text{ m/s} = 250 \text{ mm/s}$.

$$Q_m = a_m \cdot v_m \cdot w = 0,020 \cdot 250 \cdot 30 = 150 \text{ mm}^3/\text{s.}$$

APARTADO 3 — LONGITUD DE CONTACTO

En rectificado plano $D_o = D_e = 300 \text{ mm}$.

$$l_c = a_m \cdot D_o = 0,020 \cdot 300 = 6 = 2,45 \text{ mm.}$$

APARTADO 4 — ESPESOR DE VIRUTA

$$h \approx (v_m/v_c) \cdot (1/(Cr)) \cdot a_m/D_o.$$

$$v_m/v_o = 0,25/29,85 = 0,00837.$$

$$1/(Cr) = 1/(4 \cdot 12) = 0,0208.$$

$$a_m/D_o = 0,020/300 = 6,67 \cdot 10^{-5} = 0,00816.$$

$$\text{Producto: } 0,00837 \cdot 0,0208 \cdot 0,00816 = 1,42 \cdot 10^{-6}.$$

$$h \approx 1,42 \cdot 10^{-6} = 1,19 \cdot 10^{-3} \text{ mm} \approx 1,2 \text{ }\mu\text{m}.$$



Comentario: espesor del orden de micras, característico del rectificado.

APARTADO 5 — POTENCIA CONSUMIDA

Estimación: la potencia específica $u = p_o \cdot h_{eff}$. Más simple: $P_c = p_o \cdot Q_m / (v_o \cdot 1000)$ (mm³/s vs m/s) — convirtiendo unidades:

$$P_c \approx p_o \cdot Q_m \cdot 10^{-3} \text{ (W)} = 20000 \cdot 150 \cdot 10^{-3} = 3000 \text{ W} = 3 \text{ kW}.$$

(Esta aproximación es estándar: la energía específica para rectificar un volumen Q_m es $p_o \cdot Q_m$, y el factor de conversión depende de las unidades — verifica con tu fórmula del curso.)

$$\text{Potencia admisible: } P_{max}\eta = 7,5 \cdot 0,75 = 5,625 \text{ kW}.$$

$$P_c = 3 \text{ kW} < 5,625 \text{ kW} \checkmark \text{ ADMISIBLE.}$$

$$\boxed{P_c \approx 3 \text{ kW (admisible, margen del 47\%)}}$$



Plan de estudio mínimo

SI TIENES 1-2 HORAS

1. **Memoriza la denominación de muela y la regla "duro→blanda"** (30 min).
2. **Lee la teoría de operaciones** (plano, cilíndrico, sin centros) y diamantado/equilibrado (30 min).
3. **Practica un cálculo de v_s , Q_m , l_s y h** (45 min).



Resumen ejecutivo

LAS 4 REGLAS QUE TE SALVAN T5

1. **Selección abrasivo:** A=acero · C=fundición/no-férreo · CBN=acero duro · Diamante=carburo (NO acero).
2. **Grado:** pieza dura→muela blanda (F-K). Pieza blanda→muela dura (P-S).
3. **v_s en m/s:** 20-45 m/s típico, mucho mayor que v_s de mecanizado.
4. **Diamantar SIEMPRE** que la muela esté embotada. Equilibrar tras diamantar.

★ MANTRA DEL PATRÓN 4

Identifica la operación (plano/cilíndrico/sin centros) →

Calcula $v_s = \pi D_s n_s / 60 \rightarrow$

$Q_m = a_n \cdot v_m \cdot w$ (productividad) →

$l_s = a_n D_s$, $h \approx 1-10 \mu m \rightarrow$

Verifica potencia con $p_s > 15000 \text{ N/mm}^2$.

Tema 6 — Fundición (Casting)

Sistemas de Producción · Ingeniería Industrial · UPV/EHU

TEMA	TIPO	PATRONES	FÓRMULAS
6 de 8 (Conformado)	Cualitativo + Chvorinov	5 tipos · 1 estrella	8 imprescindibles

Auditoría: ¿qué entra y qué pesa más?

Patrón	Tipo de problema	Frec. examen
P1	Clasificación de procesos (molde permanente vs no)	Media
P2	Diseño del bebedero (Bernoulli + continuidad)	Alta
P3 ★	Ley de Chvorinov — tiempo de solidificación y diseño de mazarota	MUY ALTA
P4	Selección del proceso según pieza, material y serie	Alta
P5	Defectos típicos y cómo evitarlos	Media

★ LO QUE TIENES QUE SABER CON LOS OJOS CERRADOS

El examen real de T6 incluye casi siempre: aplicación de la **Ley de Chvorinov** $T_{rc} = C_m (V/A)^n$ con $n = 2$ para diseñar la mazarota. Más una parte cualitativa sobre clasificación de procesos, defectos y aplicaciones.

La **regla clave**: la mazarota debe ser el último elemento en solidificar $\rightarrow V/A$ de la mazarota $> V/A$ de la pieza. Maximizar V/A es equivalente a minimizar la superficie de pérdida de calor.



Las 8 fórmulas imprescindibles

1 · Ley de Chvorinov (la fórmula estrella)

F1 · ★ TIEMPO DE SOLIDIFICACIÓN

$$T_{TS} = C_m \cdot \left(\frac{V}{A}\right)^n$$

Habitualmente $n = 2$. C_m = constante del molde [min/cm²].

F2 · ★ CONDICIÓN DE MAZAROTA

$$T_{TS \text{ mazarota}} > T_{TS \text{ pieza}}$$

Equivale a $(V/A)_{\text{mazarota}}^2 > (V/A)_{\text{pieza}}^2$. La mazarota es el último elemento en solidificar.

2 · Diseño del bebedero (Bernoulli)

F3 · VELOCIDAD DE SALIDA DEL BEBEDERO

$$v = \sqrt{2gh}$$

h = altura del fundido sobre la salida. Suponiendo flujo ideal.

F4 · CONTINUIDAD

$$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2$$

Caudal constante. Si la sección se reduce, la velocidad aumenta.

3 · Tiempo de llenado y módulo geométrico

F5 · TIEMPO DE LLENADO

$$t_{\text{llenado}} = \frac{V_{\text{pieza}}}{Q}$$

Caudal $Q = A_{\text{salida}} \cdot v$.

F6 · ★ MÓDULO DE CHVORINOV $M = V/A$

Plano grueso: $M = e/2$ (espesor/2)

Cilindro: $M = D/4$ (D=diámetro)

Esfera: $M = D/6$

Cuanto mayor M , más tarde solidifica. Memoriza estas tres geometrías.

4 · Compactación y contracción

F7 · COMPACTABILIDAD DE LA ARENA

$$C = \frac{h_0 - h_f}{h_0} \cdot 100 \%$$

Reducción de altura al compactar. Compromiso permeabilidad vs resistencia.

F8 · CONTRACCIÓN DEL MODELO

Modelo = pieza $\times (1 + \varepsilon_{\text{contracción}})$

ε depende del material: Al ~1,3% · Acero ~2% · Fundición gris ~1%.

Clasificación de procesos de fundición

Tipo	Subtipo	Ejemplos	Tf
Molde NO permanente (arena/desechable)	A1: Arena verde/seca	Bloques motor, tapas alcantarilla	Alta
	A2: Modelo perdido (foam)	Carcasas grandes complejas	Alta
	A3: Cáscara (shell)	Piezas medianas precisas	Alta
	A4: Cera perdida (investment)	Joyería, dental, álabes turbinas	Alta
Molde permanente (metálico)	B1: Por gravedad / coquilla	Pistones automóvil, válvulas	Baja
	B2: HP die casting (alta presión)	Carcasas, engranajes Al/Zn	Baja
	B3: LP die casting (baja presión)	Componentes Al automoción	Baja

CUÁNDO USAR CADA UNO (REGLA DE ORO)

- **Pieza única o serie pequeña:** arena verde (A1).
- **Pieza muy precisa, pequeña, alta serie:** cera perdida (A4) o cáscara (A3).
- **Aluminio en automoción serie alta:** die casting (B2/B3).
- **Fundiciones grandes:** arena (A1).
- **Pistones, válvulas:** coquilla (B1).

Los 5 patrones de problema (recetas)

P1 Clasificación de procesos

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: "clasifica el proceso de fundición de un cuerpo de válvula de acero inoxidable / un pistón de aluminio".

1 Identifica si el molde es permanente o no

Material con T_f baja (Al, Zn) → permanente. Material con T_f alta (acero, fundición) → no permanente (arena).

2 Decide el subtipo

Por geometría y serie: pequeño y preciso → cáscara o cera. Mediano y serie alta → die casting. Grande → arena.

3 Justifica

Coste vs tolerancias vs cadencia.

P2 Diseño del bebedero (Bernoulli + continuidad)

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "calcula la velocidad de salida del bebedero y el tiempo de llenado para una pieza de X volumen".

1 Velocidad en la salida del bebedero

$v = \sqrt{2gh}$ con h = altura del depósito sobre la salida.

2 Caudal de entrada

$Q = A_{entrada} \cdot v$.

3 Tiempo de llenado

$t = V_{pieza}/Q$. Si es muy rápido → erosión del molde. Si muy lento → solidificación prematura.

4 Continuidad si hay reducciones

$A_1 v_1 = A_2 v_2$. La velocidad aumenta donde la sección es menor.

P3 ★ Ley de Chvorinov — diseño de mazarota

MUY ALTA

Cuándo aparece: "diseña la mazarota cilíndrica para una pieza prismática de X mm. La constante $C_m = 4$ min/cm². ¿Cuánto tiempo tarda en solidificar?".

RECETA UNIVERSAL

1 Calcula V/A de la pieza

Usa las geometrías típicas:

Plano grueso: $M = e/2$.

Cilindro: $M = D/4$.

Esfera: $M = D/6$.

Cubo a^3 : $M = a/6$.

Para pieza compuesta: aproximar por la geometría dominante.

2 Calcula $T_{TS\ pieza} = C_m \cdot M_j^2$

Tiempo de solidificación de la pieza.

3 Diseña la mazarota con $M_{maz} > M_{pieza}$

Típicamente: factor de seguridad de 1,2 $\rightarrow M_{maz} = 1,2 \cdot M_{pieza}$.

Para mazarota cilíndrica $D \times D$ (relación 1:1): $M = D/4 \cdot \frac{V/A}{1}$. Hay que despejar D .

4 Verifica

Calcula $T_{TS\ maz}$ con la geometría hallada y comprueba $T_{TS\ maz} > T_{TS\ pieza}$.

★ GEOMETRÍAS TÍPICAS Y SU V/A (CON TODAS LAS CARAS EXPUESTAS)

Forma	V	A (sup. expuesta)	V/A
Plano grueso $L \times W \times e$	LWe	$2LW$ (cara superior+inferior, $e \ll L, W$)	$e/2$
Cubo a^3	a^3	$6a^2$	$a/6$
Cilindro $D \times h$ ($h=D$)	$\pi D^3/4$	$1,5\pi D^2$ (lateral + 2 bases)	$D/6$
Esfera D	$\pi D^3/6$	πD^2	$D/6$

La esfera tiene la V/A más alta para un volumen dado $\rightarrow$ solidifica más tarde. Esto es lo que se busca en mazarotas.

⚠ MAZAROTA CUBIERTA VS EXPUESTA — AFECTA A V/A

Cuando la mazarota tiene parte de su superficie tapada (típicamente la cara superior, cubierta con material aislante o arena), **esa cara NO cuenta como pérdida de calor**:

Mazarota cilíndrica $h = D$	V	$A_{efectiva}$	V/A
Expuesta (todas las caras al aire)	$\pi D^3/4$	$1,5\pi D^2$	$D/6$
Cubierta arriba (solo lateral + base inferior)	$\pi D^3/4$	$\pi D^2 + \pi D^2/4 = 5\pi D^2/4$	$D/5$
Sobre la pieza (solo cara lateral)	$\pi D^3/4$	πD^2	$D/4$

Por eso cubrir la mazarota con material aislante **aumenta su V/A efectivo** y hace que solidifique más tarde — más eficaz como reservorio.

P4 Selección de proceso por pieza/material/serie

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "selecciona el proceso de fundición más adecuado para fabricar 100.000 carcasas de Al en serie".

- 1 Material → temperatura de fusión → permanencia del molde**
 T_f baja (Al, Zn): permanente. T_f alta (acero, fundición): arena.
- 2 Tamaño y complejidad**
Pequeño y complejo → cera perdida. Grande → arena. Mediano y producción seriada → die casting.
- 3 Serie**
Pieza única → arena verde. Serie pequeña → cáscara. Serie alta → die casting o cera.
- 4 Tolerancias y acabado**
Tolerancias estrictas (IT8 o mejor) y $Ra < 3 \mu m$ → cera perdida o die casting. Tolerancias amplias → arena.

Defecto	Causa	Solución
Rechupe / cavidad de contracción	Solidificación sin alimentación suficiente	Mazarota correctamente dimensionada
Porosidad de gas	Gases atrapados	Permeabilidad de la arena, evacuar gases
Inclusiones	Trozos de molde, escoria	Filtros en el sistema de alimentación
Junta fría (cold shut)	Dos frentes de fluido se encuentran ya solidificados	Aumentar T° de vertido, mejorar diseño canales
Defectos de superficie (escamado)	Rotura de molde, expansión arena	Mejorar resistencia en verde, baja humedad
Grietas (crack)	Contracción restringida	Diseño con radios suaves, sin esquinas vivas

⚠ Errores típicos que bajan nota

TOP 8 ERRORES EN T6

1. **Aplicar $n = 1$ en Chvorinov.** SIEMPRE $n = 2$ a menos que el enunciado especifique otro.
2. **Confundir mazarota con bebedero.** Bebedero = entrada del fundido. Mazarota = depósito que compensa la contracción durante la solidificación.
3. **Olvidar contar la cara abierta de la mazarota cilíndrica.** La cara superior de la mazarota está expuesta al aire del molde → SE descuenta del área de pérdida de calor (varía según la fuente; en este curso típicamente: la cara superior NO cuenta porque la mazarota está cubierta o protegida).
4. **Aplicar Bernoulli con altura cero.** $v = \sqrt{2gh}$ requiere $h > 0$ (el fundido cae por gravedad).
5. **Confundir die casting con coquilla.** Die casting = inyección a presión (alta o baja). Coquilla = vertido por gravedad en molde metálico.
6. **Asumir que más caliente es mejor.** Vertido a temperatura excesiva → más contracción, más porosidad de gas, mayor desgaste del molde.
7. **No considerar la contracción al diseñar el modelo.** Modelo = pieza $\times (1 + \text{contracción})$ — el modelo es ligeramente mayor que la pieza final.
8. **Confundir mazarota con macho.** Macho = pieza interna que crea cavidades. Mazarota = depósito externo que compensa contracción.



Mini-simulacro tipo examen (60 minutos)

Pregunta 1 (15 min · Patrón P1+P4)

Para fabricar las siguientes piezas, indica el proceso de fundición más adecuado y justifícalo:

1. Pistón de motor de aluminio en serie de 1 millón/año.
2. Carcasa de turbina de acero inoxidable, geometría compleja, prototipo único.
3. Engranaje de Zn de 50 mm para juguete, serie de 100.000.
4. Tapa de alcantarilla de fundición gris.

Pregunta 2 (15 min · Patrón P2)

Un bebedero tiene altura $h = 250$ mm. La salida tiene una sección rectangular de 20×30 mm. Calcula:

1. Velocidad de salida del fundido.
2. Caudal volumétrico.
3. Tiempo de llenado para una pieza de $V = 2$ litros.

Pregunta 3 (30 min · Patrón P3 ★)

Una pieza prismática de fundición tiene dimensiones $200 \times 100 \times 30$ mm. La constante del molde es $C_m = 4,5$ min/cm² (para arena verde, fundición de Al).

1. Calcula el módulo $M_{pieza} = V/A$ de la pieza (considera todas las caras como pérdida de calor).
2. Calcula el tiempo de solidificación de la pieza.
3. Diseña una mazarota cilíndrica con relación altura/diámetro $h/D = 1$ que solidifique después de la pieza con un factor 1,25.
4. Verifica el tiempo de solidificación de la mazarota.



Soluciones del simulacro

Solución Pregunta 1

1. **Pistón Al, 1M/año:** Die casting de alta presión (B2). Material baja Tf, serie alta, geometría regular.
2. **Carcasa Inox compleja, prototipo único:** Cera perdida (A4). Acepta geometrías complejas, no necesita molde caro.
3. **Engranaje Zn 100.000:** Die casting alta presión (B2). Zn tiene Tf baja, alta cadencia.
4. **Tapa alcantarilla:** Arena verde (A1). Material Tf alta (fundición), pieza grande, serie media.

Solución Pregunta 2

VELOCIDAD DE SALIDA

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9.8 \cdot 0.25} = 4.9 = 2,21 \text{ m/s.}$$

CAUDAL

$$A = 20 \cdot 30 = 600 \text{ mm}^2 = 0,0006 \text{ m}^2. Q = A \cdot v = 0,0006 \cdot 2,21 = 0,00133 \text{ m}^3/\text{s} = 1,33 \text{ l/s.}$$

TIEMPO DE LLENADO

$$t = V/Q = 2/1,33 = 1,5 \text{ s.}$$

Solución Pregunta 3 (★)

APARTADO 1 — MÓDULO DE LA PIEZA

$$V = 200 \cdot 100 \cdot 30 = 600\,000 \text{ mm}^3 = 600 \text{ cm}^3.$$

$$\text{Área} = 2 \cdot (200 \cdot 100 + 200 \cdot 30 + 100 \cdot 30) = 2 \cdot (20000 + 6000 + 3000) = 58000 \text{ mm}^2 = 580 \text{ cm}^2.$$

$$M_{\text{pieza}} = V/A = 600/580 = 1,034 \text{ cm}.$$



APARTADO 2 — TIEMPO DE SOLIDIFICACIÓN

$$T_{\text{sc pieza}} = C_m \cdot M^2 = 4,5 \cdot 1,034^2 = 4,5 \cdot 1,07 = 4,81 \text{ min}.$$



APARTADO 3 — DISEÑO DE LA MAZAROTA

$$\text{Factor } 1,25: M_{\text{maza}} = 1,25 \cdot 1,034 = 1,293 \text{ cm}.$$

Mazarota cilíndrica con $h = D$ y solo cara superior expuesta al aire (no contribuye al área de pérdida — supuesto típico):

$$V_{\text{maza}} = \pi D^2 h / 4 = \pi D^3 / 4.$$

$$A_{\text{maza}} \text{ (lateral + base inferior, ya que la superior es la cara expuesta no cuenta como pérdida): } A = \pi D h + \pi D^2 / 4 = \pi D^2 + \pi D^2 / 4 = 5\pi D^2 / 4.$$

$$M_{\text{maza}} = V/A = (\pi D^3 / 4) / (5\pi D^2 / 4) = D/5.$$

$$\text{Igualando: } D/5 = 1,293 \rightarrow D = 6,47 \text{ cm}.$$

$$\text{Como } h = D: \text{ altura mazarota} = 6,47 \text{ cm. Volumen: } V_{\text{maza}} = \pi \cdot 6,47^3 / 4 = 213 \text{ cm}^3.$$



APARTADO 4 — VERIFICACIÓN

$$T_{\text{sc maza}} = C_m \cdot M_{\text{maza}}^2 = 4,5 \cdot 1,293^2 = 4,5 \cdot 1,672 = 7,52 \text{ min}.$$

$$\text{Comparación: } T_{\text{sc maza}} = 7,52 > T_{\text{sc pieza}} = 4,81 \checkmark.$$

Ratio: $7,52/4,81 = 1,56$. La mazarota solidificará 1,56 veces más tarde que la pieza, suficiente margen.



LO QUE TIENES QUE LLEVARTE

El procedimiento de Chvorinov es **mecánico**: V/A pieza $\rightarrow T$ pieza $\rightarrow V/A$ mazarota más alto $\rightarrow$ diseño geométrico $\rightarrow$ verificar.

Las geometrías típicas de mazarota (cilíndrica $h = D$ con solo cara superior expuesta) tienen $V/A = D/5$. Memoriza este factor.



Plan de estudio mínimo

SI TIENES 2 HORAS

1. Memoriza Chvorinov + condición de mazarota (20 min).
2. Memoriza geometrías de V/A típicas (plano, cilindro, esfera, cubo) (15 min).
3. Practica un cálculo completo de mazarota (45 min).
4. Repasa la clasificación A/B y los procesos (40 min).



Resumen ejecutivo

LAS 3 REGLAS QUE TE SALVAN T6

1. **Chvorinov:** $T_{TS} = C_m (V/A)^2$. Mazarota con mayor V/A que la pieza.
2. **Bernoulli al bebedero:** $v = \sqrt{2gh}$, $Q = Av$, $t = V/Q$.
3. **Selección proceso:** T_f baja $\rightarrow$ permanente. Serie alta $\rightarrow$ die casting. Pieza compleja+precisa $\rightarrow$ cera perdida.

★ MANTRA DEL PATRÓN 3 (CHVORINOV)

Calcula V/A de la pieza $\rightarrow$

Calcula $T_{TS\ maza}$ $\rightarrow$

Diseña mazarota con $M_{maza} > 1,2 \cdot M_{pieza} \rightarrow$

Despeja dimensiones (típicamente cilindro $h = D$, $M = D/5$) $\rightarrow$

Verifica $T_{TS\ maza} > T_{TS\ pieza}$.

Tema 7 — Metrología

Sistemas de Producción · Ingeniería Industrial · UPV/EHU

TEMA	TIPO	PATRONES	FÓRMULAS
7 de 8 (Calidad)	Cualitativo + tolerancias	5 tipos · 1 estrella	8 imprescindibles

Auditoría: ¿qué entra y qué pesa más?

Patrón	Tipo de problema	Frec. examen
P1	Conceptos: exactitud vs precisión, trazabilidad, error	Media
P2 ★	Tolerancia aceptable con incertidumbre — criterio de aceptación/rechazo	MUY ALTA
P3	Sistema ISO de tolerancias (H7, h6, ajustes)	Alta
P4	Rugosidad: R_a , R_z , perfil	Media
P5	Selección de instrumento de medida	Media

★ LO QUE TIENES QUE SABER CON LOS OJOS CERRADOS

El examen real de T7 incluye casi siempre: aplicación del criterio de aceptación con incertidumbre $T_{Ac} = T_{Fc} - U$, $T_{Ar} = T_{Fr} + U$. Dado un valor medido y su incertidumbre, decidir si la pieza está aceptable, dudosa o rechazada.

La **regla clave**: una medida $Y \pm U$ está aceptada si **todo** el intervalo $[Y - U, Y + U]$ entra en la tolerancia especificada $[T_{Fr}, T_{Fc}]$. Si parte queda fuera → duda → se rechaza por seguridad.

Las 8 fórmulas imprescindibles

1 · Resultado de medición e incertidumbre

F1 · ★ EXPRESIÓN DEL RESULTADO

$$Y = \bar{x} \pm U$$

$\bar{x}$ = valor medido (media). U = incertidumbre (semiamplitud del intervalo).

F2 · COMPONENTES DEL ERROR

Error = sistemático + aleatorio

Sistemático: corregible. Aleatorio: estadístico, $\sigma/\sqrt{n}$ con n medidas.

2 · Tolerancia aceptable (criterio de aceptación)

F3 · ★ TOLERANCIA ACEPTABLE

$$T_{AS} = T_{ES} - U$$

$$T_{AT} = T_{ET} + U$$

"AS" = aceptable superior, "ES" = especificada superior.
Recorta la tolerancia por la incertidumbre.

F4 · CRITERIO DE ACEPTACIÓN

- Si $T_{AT} \leq \bar{x} - U$ y $\bar{x} + U \leq T_{AS} \rightarrow$ ACEPTAR
- Si $\bar{x} + U > T_{ES}$ o $\bar{x} - U < T_{ET} \rightarrow$ RECHAZAR
- Caso intermedio $\rightarrow$ DUDA $\rightarrow$ rechazar

3 · Rugosidad superficial

F5 · RUGOSIDAD MEDIA ARITMÉTICA R_A

$$R_a = \frac{1}{l} \int_0^l |y(x)| dx$$

Promedio del valor absoluto de las desviaciones respecto a la línea media.

F6 · RUGOSIDAD TOTAL R_T

$$R_t = R_p + R_v$$

R_p : pico máximo, R_v : valle máximo. $R_t \approx 4 R_a$ aproximadamente.

4 · Sistema ISO de tolerancias

F7 · ESTRUCTURA DEL CÓDIGO

 — ej. 30 H7, 40 h6

D = nominal (mm). Letra mayúsc. = agujero. Minúsc. = eje.
Número = grado IT (calidad).

F8 · AJUSTE — JUEGO O APRIETO

$$J_{\max} = D_{\text{agujero max}} - d_{\text{eje min}}$$

$$J_{\min} = D_{\text{agujero min}} - d_{\text{eje max}}$$

Si $J_{\min} < 0$: aprieto.

Sistema ISO — letras y grados

Letra	Posición	Tipo
H (agujero)	Justo encima de cero	Agujero base — punto de referencia. Si la cota es H7: tolerancia +IT7, 0 (siempre por encima del nominal).
h (eje)	Justo debajo de cero	Eje base . h7: tolerancia 0, -IT7 (siempre por debajo).
G, F, E... (mayúsculas)	Por encima de cero	Agujeros más grandes que H. Ajuste con juego.
K, M, N, P... (mayúsculas)	Por debajo de cero	Agujeros más pequeños que H. Ajuste con aprieto.
g, f, e... (minúsculas)	Por debajo de h	Ejes más pequeños. Juego.
k, m, n, p... (minúsculas)	Por encima de h	Ejes más grandes. Aprieto.

GRADOS IT — CALIDAD DE FABRICACIÓN

El número IT (1-18) indica el ancho de la tolerancia. Más bajo = más estrecho = más preciso = más caro.

- **IT01-IT4**: calibración de patrones, instrumentos.
- **IT5-IT7**: mecanizado de precisión (rectificado, escariado). Para ajustes funcionales.
- **IT8-IT11**: mecanizado normal (torneado, fresado).
- **IT12-IT16**: piezas brutas, fundición.

Más usados en fabricación: **H7/h6 (juego mínimo)**, **H7/k6 (centrado)**, **H7/p6 (aprieto)**.

Tipos de ajustes

Tipo	Característica	Ejemplos
Ajuste con juego	$D_{\text{cojinete min}} > d_{\text{eje max}}$ siempre	H7/g6, H8/f7. Cojinetes deslizantes, ejes giratorios libres.
Ajuste indeterminado	Puede haber juego o aprieto según las medidas reales	H7/k6, H7/m6. Centrado de piezas (rodamientos en eje).
Ajuste con aprieto	$D_{\text{cojinete max}} < d_{\text{eje min}}$ siempre	H7/p6, H7/s7. Ajuste prensado, no se desmonta sin destruir.



Tolerancias geométricas (GD&T) — símbolos esenciales

Tipo	Símbolo	Característica	Aplicación típica
Forma (no requiere referencia)	—	Rectitud (straightness)	Ejes, generatriz cilindro
	□ vacío	Planitud (flatness)	Caras de mesa, pieza guía
	○	Redondez (roundness)	Sección circular, agujero
	∅	Cilindricidad	Eje de motor, mandril
Orientación (requiere referencia)		Paralelismo	Caras paralelas, ejes paralelos
	⊥	Perpendicularidad	Cara con eje, agujero perpendicular
	∠	Inclinación	Superficie con ángulo respecto a referencia
Posición (referencia)	⊕	Posición	Patrón de agujeros, ejes en CMM
	◎	Concentricidad / coaxialidad	Ejes concéntricos (rotor, eje de motor)
Oscilación	↗	Excentricidad radial / axial (run-out)	Verificación de eje rotando



LECTURA DE UN CUADRO GD&T

El cuadro de tolerancia geométrica tiene 3 (o 4) compartimentos:

[Símbolo] [Tolerancia] [Referencia (datum)]

Ejemplo:  → la superficie debe ser perpendicular a la referencia A con tolerancia 0,05 mm.

Datum: letras A, B, C... que indican qué cara/eje sirve de referencia. Se marcan con un triángulo y la letra dentro de un círculo en el plano.

Los 5 patrones de problema (recetas)

P1 Conceptos: exactitud, precisión, trazabilidad

FREC. MEDIA

1 Exactitud vs precisión

Exactitud = cerca del valor real. Precisión = repetibilidad (mismo resultado en mediciones repetidas).
Un instrumento puede ser preciso pero inexacto (sesgo sistemático).

2 Trazabilidad

Cadena de patrones desde laboratorio nacional (CEM) → laboratorios acreditados (ENAC) → industria. Cada nivel tiene su patrón calibrado por el superior.

3 Error sistemático vs aleatorio

Sistemático: corregible (calibración). Aleatorio: solo se reduce con n mediciones (factor $1/\sqrt{n}$).

P2 ★ Tolerancia aceptable con incertidumbre

MUY ALTA

Cuándo aparece: "una pieza tiene cota $30 \pm 0,1$. Se mide con calibre con $U = \pm 0,02$. La medida obtenida es $\bar{x} = 30,11$. ¿Acepta o rechaza?"

RECETA UNIVERSAL

1 Identifica las tolerancias especificadas

$T_{FS} = \text{valor nominal} + \text{tolerancia superior}$. $T_{FI} = \text{valor nominal} - \text{tolerancia inferior}$.

Ej. $30 \pm 0,1 \rightarrow T_{FI} = 29,9$, $T_{FS} = 30,1$.

2 Calcula tolerancias aceptables

$T_{AS} = T_{FS} - U$. $T_{AI} = T_{FI} + U$.

Ej. $T_{AS} = 30,1 - 0,02 = 30,08$. $T_{AI} = 29,9 + 0,02 = 29,92$.

3 Decisión sobre la medida $\bar{x}$

Compara $\bar{x}$ con $[T_{AI}, T_{AS}]$:

- Si $T_{AI} \leq \bar{x} \leq T_{AS} \rightarrow$ **ACEPTAR**: incluso con la incertidumbre, la pieza entra en tolerancia.
- Si $\bar{x} > T_{AS}$ o $\bar{x} < T_{AI} \rightarrow$ ahora hay duda. Comprobar:
 - Si $\bar{x} + U > T_{FS}$ o $\bar{x} - U < T_{FI} \rightarrow$ **RECHAZAR**: la pieza puede estar fuera.
 - Caso intermedio $\rightarrow$ DUDA, se rechaza por seguridad.

4 Ejemplo:

$\bar{x} = 30,11$, $U = 0,02$.

Intervalo de la medida: $[30,09, 30,13]$.

$T_{AS} = 30,08 \rightarrow \bar{x} > T_{AS}$.

$\bar{x} + U = 30,13 > T_{FS} = 30,1 \rightarrow$ **RECHAZAR** (parte del intervalo está fuera de tolerancia).

★ DIAGRAMA DEL CRITERIO

T_{EI} ————— T_{AI} — T_{AS} ————— T_{ES}

↑ rechazo ↑ aceptable rango ↑ rechazo

(duda si $\bar{x} - U$) ($\bar{x}$ entre AI y AS, ✓) (duda si $\bar{x} + U$)

Si $T_{AS} < \bar{x} < T_{FS}$: el centro está dentro de tolerancia, pero $\bar{x} + U$ excede $T_{FS} \rightarrow$ duda $\rightarrow$ rechazar.

P3 Sistema ISO — calcular un ajuste

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "calcula el juego máximo y mínimo del ajuste H7/g6 para un nominal de 30 mm".

1 De tablas ISO obtén las desviaciones

Para $D=30$ (rango 24-30): $IT7 = 21 \mu\text{m}$, $IT6 = 13 \mu\text{m}$. Posición $H = 0$ (agujero), $g = -20$ (eje, posición debajo).

2 Calcula límites del agujero (H7)

$D_{\min} = 30 + 0 = 30,000$. $D_{\max} = 30 + 21 = 30,021 \text{ mm}$.

3 Calcula límites del eje (g6)

$d_{\max} = 30 - 20 = 29,980$. $d_{\min} = 29,980 - 13 = 29,967 \text{ mm}$.

4 Calcula juego/aprieto

$J_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 30,021 - 29,967 = 0,054$.

$J_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 30 - 29,980 = 0,020$.

Ambos positivos $\rightarrow$ ajuste con juego.

P4 Rugosidad — cálculo de R_a

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: "dado el perfil $y(x)$ calcula R_a ".

1 Línea media

Sustraer la media: $y'(x) = y(x) - \bar{u}$. La línea media es la recta que minimiza $\int y'^2 dx$.

2 Aplicar la fórmula

$R_a = \frac{1}{l} \int_0^l |y'(x)| dx$. Para perfil periódico, usa un número entero de períodos.

3 Aproximaciones útiles

Para senoide $y = A \sin(\omega x)$: $R_a = (2A)/\pi \approx 0,637 A$, $R_z = 2A$. Para triangular: $R_a = A/2$.

P5 Selección de instrumento

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: "qué instrumento usarías para medir un eje de 50 mm con tolerancia $\pm 0,005$ ".

Instrumento	Resolución	Aplicación típica
Calibre/pie de rey	0,02-0,1 mm	Medidas generales, IT12+
Micrómetro	0,01 mm (0,001 con vernier)	Diámetros y espesores, IT7+
Reloj comparador	0,001 mm	Concentricidad, planitud, comparación
Galga de holgura	0,01-1 mm	Distancias y holguras pequeñas
Bloques patrón (Johansson)	0,0001 mm	Calibración de instrumentos
Rugosímetro	μm -nm	Rugosidad superficial R_a , R_z
Máquina de medir 3D (CMM)	μm	Mediciones complejas, tolerancias geométricas

Regla: resolución del instrumento $\leq$ tolerancia/10. Para tolerancia $\pm 0,005 \text{ mm}$ (10 μm de banda total): instrumento con resolución $\leq 1 \mu\text{m} \rightarrow$ micrómetro o CMM.

⚠ Errores típicos que bajan nota

TOP 8 ERRORES EN T7

1. **Confundir exactitud con precisión.** Exactitud = cerca del real (sin sesgo). Precisión = repetibilidad (sin dispersión). Un instrumento puede ser preciso pero impreciso o viceversa.
2. **No restar la incertidumbre U a la tolerancia.** $T_{A\%} = T_{F\%} - U$, NO $T_{A\%} = T_{F\%}$.
3. **Aceptar una medida en zona de duda.** Si parte del intervalo $[\bar{x} - U, \bar{x} + U]$ queda fuera de $[T_{FI}, T_{FS}] \rightarrow$ rechazar (no aceptar por buena fe).
4. **Confundir letras mayúsculas con minúsculas en ISO.** Mayúsculas (H, G, F...) = agujeros. Minúsculas (h, g, f...) = ejes.
5. **Asumir H7 $\leftrightarrow$ h7 son iguales.** H7 (agujero) tolerancia +IT7,0. h7 (eje) tolerancia 0,-IT7. SON OPUESTOS en posición.
6. **Olvidar que $J_{\min}$ se calcula con la situación más desfavorable.** Para juego: agujero pequeño + eje grande. Para aprieto: agujero grande + eje pequeño.
7. **Confundir R_a con R_t y R_n .** R_a es promedio ($\approx 4\times$ menor que R_t). $R_t = R_n + R_a$ es la suma de pico+valle máximos.
8. **Aplicar resolución de instrumento mayor que la tolerancia.** Regla: resolución $\leq$ tolerancia/10 para que la medida tenga sentido.



Mini-simulacro tipo examen (60 minutos)

Pregunta 1 (15 min · Patrón P1)

1. Define exactitud, precisión, resolución y trazabilidad.
2. ¿Cuándo y por qué se usan bloques patrón?
3. ¿Por qué la incertidumbre recorta la tolerancia especificada?

Pregunta 2 (20 min · Patrón P2 ★)

Una pieza tiene cota especificada $50 \pm 0,05$ mm. Se mide con un instrumento de incertidumbre $U = \pm 0,01$ mm. Decide la aceptación/rechazo en cada caso:

1. Medida = 50,03 mm
2. Medida = 50,045 mm
3. Medida = 50,06 mm
4. Medida = 49,955 mm

Pregunta 3 (25 min · Patrón P3)

Calcula el ajuste $\boxed{}$. Datos de tablas ISO para $D=40$: $IT7 = 25 \mu m$, $IT6 = 16 \mu m$, posición $g = -9 \mu m$.

1. Límites del agujero (H7).
2. Límites del eje (g6).
3. J_{max} y J_{min}
4. Tipo de ajuste.
5. ¿Para qué aplicación es típico este ajuste?

✓ Soluciones del simulacro

Solución Pregunta 1

- **Exactitud:** capacidad del instrumento de dar una medida cercana al valor real (sin sesgo).
- **Precisión:** capacidad de reproducir la misma medida (repetibilidad).
- **Resolución (apreciación):** menor diferencia que el instrumento puede distinguir.
- **Trazabilidad:** cadena documentada de calibraciones que conecta una medida con un patrón nacional/internacional.
- **Bloques patrón (Johansson):** bloques metálicos de altísima precisión ($0,1 \mu\text{m}$) para calibrar otros instrumentos. Se apilan por adherencia molecular.
- **Incertidumbre recorta tolerancia:** porque cualquier medición tiene una "duda" U . Si la medida está cerca del límite, no podemos asegurar que el valor real esté dentro. La zona de duda se descuenta.

Solución Pregunta 2 (★)

$$T_{FS} = 50,05, T_{FI} = 49,95. U = 0,01.$$

$$T_{AS} = 50,05 - 0,01 = 50,04. T_{AI} = 49,95 + 0,01 = 49,96.$$

Medida	$\bar{x} - U$	$\bar{x} + U$	Decisión	Justificación
50,03	50,02	50,04	ACEPTAR ✓	$T_{AI} = 49,96 \leq 50,02$ y $50,04 \leq T_{AS} = 50,04$. Margen justo.
50,045	50,035	50,055	RECHAZAR (duda)	$\bar{x} + U = 50,055 > T_{FS} = 50,05$. Parte del intervalo fuera.
50,06	50,05	50,07	RECHAZAR ✗	$\bar{x} = 50,06 > T_{FS} = 50,05$. Definitivamente fuera.
49,955	49,945	49,965	RECHAZAR (duda)	$\bar{x} - U = 49,945 < T_{FI} = 49,95$. Parte del intervalo fuera por abajo.

LO QUE TIENES QUE LLEVARTE

El criterio "duda $\rightarrow$ rechazo" es **conservador**: en caso de incertidumbre, se prioriza no aceptar piezas defectuosas. Una medida en la zona $[T_{AS}, T_{FS}]$ es ambigua $\rightarrow$ rechazar.

Solución Pregunta 3

APARTADO 1 — AGUJERO H7

$D_{min} = 40 \text{ mm}$ (posición H = 0). $D_{max} = 40 + 25 \cdot 10^{-3} = 40,025 \text{ mm}$.

APARTADO 2 — EJE G6

$d_{max} = 40 + (-9) \cdot 10^{-3} = 39,991 \text{ mm}$.

$d_{min} = d_{max} - IT6 = 39,991 - 0,016 = 39,975 \text{ mm}$.

APARTADO 3 — JUEGOS

$J_{max} = D_{max} - d_{min} = 40,025 - 39,975 = 0,050 \text{ mm} = 50 \text{ }\mu\text{m}$.

$J_{min} = D_{min} - d_{max} = 40,000 - 39,991 = 0,009 \text{ mm} = 9 \text{ }\mu\text{m}$.

APARTADO 4 — TIPO DE AJUSTE

$J_{min} = 9 \text{ }\mu\text{m} > 0 \rightarrow$ **ajuste con juego** (siempre hay holgura).

APARTADO 5 — APLICACIÓN

H7/g6: **juego pequeño**, deslizamiento controlado. Aplicaciones: ejes giratorios sobre cojinetes con poca holgura (ej. eje de bomba), guías de precisión donde la pieza debe deslizarse suavemente sin holgura excesiva.



Plan de estudio mínimo

SI TIENES 1-2 HORAS

1. **Memoriza F1-F4** y el criterio de aceptación con incertidumbre (30 min).
2. **Practica un caso de aceptación/rechazo** (30 min).
3. **Practica un cálculo de ajuste H/g** (45 min).



Resumen ejecutivo

LAS 3 REGLAS QUE TE SALVAN T7

1. **Tolerancia aceptable:** $T_{AS} = T_{FS} - U$, $T_{AI} = T_{FI} + U$. Si $\bar{x} \pm U$ no entra entera $\rightarrow$ rechazar.
2. **Sistema ISO:** Mayúscula = agujero, minúscula = eje. H/h son las posiciones base (justo en cero).
3. **Ajuste:** $J_{max} = D_{max} - d_{min}$, $J_{min} = D_{min} - d_{max}$. Si ambos > 0 : juego. Si ambos < 0 : aprieto. Si signo mixto: indeterminado.

★ MANTRA DEL PATRÓN 2

Calcula T_{FS} y T_{FI} del plano $\rightarrow$

Calcula $T_{AS} = T_{FS} - U$, $T_{AI} = T_{FI} + U \rightarrow$

Calcula intervalo de la medida $[\bar{x} - U, \bar{x} + U] \rightarrow$

*Si TODO el intervalo cabe en $[T_{FI}, T_{FS}]$: **aceptar** $\rightarrow$*

*Si parte queda fuera: **rechazar** (incluso por duda).*

Tema 8 — Deformación Plástica

Sistemas de Producción · Ingeniería Industrial · UPV/EHU

TEMA	TIPO	PATRONES	FÓRMULAS
8 de 8 (Conformado)	Cualitativo + chapa	5 tipos · 1 estrella	10 imprescindibles

Auditoría: ¿qué entra y qué pesa más?

Patrón	Tipo de problema	Frec. examen
P1	Procesos volumétricos: forja, laminación, extrusión, estirado	Media
P2	Curva σ - ϵ y conformado caliente vs frío	Alta
P3 ★	Doblado de chapa — fuerza máxima, springback, R_{min}	MUY ALTA
P4	Embutición — límite β , diámetro inicial	Alta
P5	Corte/punzonado — fuerza, sobremedida, calidad de corte	Media

★ LO QUE TIENES QUE SABER CON LOS OJOS CERRADOS

El examen real de T8 incluye casi siempre: un cálculo de doblado o embutición de chapa con datos numéricos. Fuerza máxima, recuperación elástica (springback), límite de embutición, dimensionado del disco inicial.

Las **fórmulas estrella:** $F_{max} = k \cdot \sigma_{max} \cdot t^2 \cdot b / u$ (doblado en V), $\beta = d_0 / d_1$ (relación de embutición, máx 2,0 para acero), $d_0 \approx 1,1 \cdot \sqrt{d_1^2 + 4d_1 h}$ (dimensionado del disco inicial).

🔑 Las 10 fórmulas imprescindibles

1 · Curva tensión-deformación

F1 · TENSIONES CLAVE

$\sigma_{0.2}$ — tensión de fluencia

$\sigma_{u,t0}$ — tensión última

ε — deformación unitaria

Conformar siempre por encima de $\sigma_{0.2}$ (zona plástica).

F2 · ENDURECIMIENTO POR DEFORMACIÓN (HOLLOMON)

$$\sigma = K \varepsilon^n$$

K = coef. resistencia, n = exponente endurecimiento. Más alta σ con la deformación.

2 · Conformado caliente vs frío

F3 · TEMPERATURA DE RECRISTALIZACIÓN

$$T_{recr} \approx 0,4-0,6 T_f \text{ (en K)}$$

Caliente: $T > 0,6T_f$ Frío: $T < 0,35T_f$ Tibio: intermedio.

F4 · REDUCCIÓN EN LAMINACIÓN

$$r = \frac{t_0 - t_f}{t_f} \cdot 100 \%$$

Reducción de espesor por pasada. Por continuidad:

$$b_0 t_0 v_0 = b_f t_f v_f$$

3 · Doblado (V/U)

F5 · ★ FUERZA MÁXIMA DE DOBLADO

$$F_{max} = k_f \cdot \sigma_{uts} \cdot t^2 \cdot \frac{b}{u}$$

t espesor, b ancho, u apertura matriz. k_f : V (1,2-1,35), U (0,7-0,8), pasante (0,3-0,33).

F6 · CASO PARTICULAR V A=90°

$$F = (1 + 4t/u) \sigma_{uts} t^2 b/u$$

Versión específica con $\alpha = 90^\circ$.

4 · Springback (recuperación elástica)

F7 · ESPESOR FICTICIO ELÁSTICO

$$t_e = \frac{2R_n Y}{E}$$

R_n radio neutro, Y límite elástico, E módulo Young. Para acero $E \approx 210 \text{ GPa}$.

F8 · RADIO TRAS SPRINGBACK

$$R_{res} = R_n \left(1 + \frac{2t_e^3}{R_n^3} \right)$$

$R_{res} > R_n$ (la chapa se "abre"). Hay que doblar más para compensar.

5 · Embutición

F9 · ★ RELACIÓN DE EMBUTICIÓN

$$\beta = \frac{d_0}{d_1}$$

d_0 disco inicial, d_1 punzón. $\beta_{máx} = 1,8-2,2$ para acero (depende del material).

F10 · DIÁMETRO DISCO INICIAL

$$d_0 \approx \sqrt{d_1^2 + 4d_1 h} \text{ (mín. 1,1 factor seguridad)}$$

d_1 ø punzón, h altura del vaso. Considera conservación de área.

Procesos volumétricos (forja, laminación, extrusión, estirado)

Proceso	Descripción	Aplicaciones típicas
Forja libre	Material entre dos estampas planas	Piezas grandes, series cortas. Cigüeñales, ejes pesados.
Forja con estampas (estampación)	Cavidades con la forma deseada. Genera rebaba.	Pinzas, llaves, herramientas. Forja en caliente típica.
Laminación	Reducción de espesor entre dos cilindros	Chapas, perfiles, vías. Tren laminación: cajas desbaste R + acabado F.
Extrusión	Material forzado a través de matriz	Perfiles Al, tubos, alambres. Directa (mismo sentido) o inversa.
Estirado / trefilado	Tracción a través de matriz cónica	Cables, alambres. Reduce diámetro y aumenta longitud.

VENTAJAS DE LA FORJA EN CALIENTE

- **Microestructura mejorada:** granos pequeños y orientación (fibrado direccional).
- **Eliminación de defectos internos:** cavidades aplastadas.
- **Resistencia mecánica:** superior a piezas mecanizadas desde tocho.
- **Near Net Shape (NNS):** ahorro 20-65% material vs mecanizado puro.
- **Ideal para:** piezas con cargas cíclicas (cigüeñales, bielas, pernos a fatiga).

Los 5 patrones de problema (recetas)

P1 Procesos volumétricos — clasificación

FREC. MEDIA

1 Identifica el proceso por geometría

Pieza compleja con fibrado: forja. Chapa: laminación. Perfil largo (alambre, tubo, ángulo): extrusión o estirado. Reducción de diámetro: estirado/trefilado.

2 Caliente vs frío

Geometría compleja, gran deformación, T_f alta $\rightarrow$ caliente. Acabado superficial fino, tolerancias estrechas $\rightarrow$ frío.

3 Considera el material

Acero: $T_{permie} \approx 700^\circ C$. Aluminio: $T_{permie} \approx 200^\circ C$. Cobre: $T_{permie} \approx 200^\circ C$.

P2 Curva σ - ε y caliente/frío

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "describe la curva tensión-deformación de un acero. ¿Por qué es preferible conformar en caliente?".

- **Zona elástica** (Hooke, recuperable). Hasta σ_e .
- **Zona de fluencia:** gran deformación con poco aumento de σ .
- **Endurecimiento por deformación:** σ aumenta con ε^n .
- **Estricción y rotura** en σ_{rote} .

Caliente vs frío: caliente baja σ_e $\rightarrow$ menos energía + más deformación posible. Frío endurece la pieza por deformación $\rightarrow$ mejor acabado y tolerancias.

P3 ★ Doblado de chapa — fuerza, springback

MUY ALTA

Cuándo aparece: "calcula la fuerza máxima para doblar una chapa de $t=2$ mm, $b=100$ mm en matriz V de apertura $u=12$ mm. Acero $\sigma_{este} = 400$ MPa".

RECETA UNIVERSAL

1 Identifica el tipo de matriz

V (más común): $k_f \in [1,2, 1,35]$.

U: $k_f \in [0,7, 0,8]$.

Pasante: $k_f \in [0,3, 0,33]$.

2 Aplica $F_{max} = k_f \cdot \sigma_{este} \cdot t^2 \cdot b/u$

Cuidado con unidades: σ_{este} en MPa = N/mm², t y b y u en mm. F_{max} sale en N.

3 Springback

Calcula $t_r = 2R_n Y/E$. Si t_r es comparable a t , hay springback significativo. Doblar a un radio MENOR para compensar (sobre-doblar).

4 Radio mínimo de doblado

R_{min} depende del material. Aceros: $R_{min} \approx 1-2t$. Aluminio: $R_{min} \approx 0,5-1t$. Si $R < R_{min}$ la chapa se agrieta.

★ CASO V CON $A = 90^\circ$

Fórmula expandida: $F = (1 + 4t/u) \sigma_{este} t^2 b/u$.

Ejemplo: $t = 2, u = 12, b = 100, \sigma_{este} = 400$. $F = (1 + 8/12) \cdot 400 \cdot 4 \cdot 100/12 = 1,67 \cdot 400 \cdot 4 \cdot 8,33 = 22\,267$ N ≈ 22 kN.

P4 Embutición — diámetro disco, número de pasadas

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "embutición de un vaso cilíndrico de $d_1=50$ mm, $h=80$ mm. Material: chapa de acero $\beta_{max} = 2$. Calcula d_0 y nº de pasadas".

1 Calcula el diámetro inicial d_0

Conservación de área: $d_0^2 = d_1^2 + 4d_1 h$ (si la chapa no se adelgaza).

Ej: $d_0 = \sqrt{50^2 + 4 \cdot 50 \cdot 80} = \sqrt{2500 + 16000} = \sqrt{18500} \approx 136$ mm.

Con factor seguridad 1,1: $d_0 \approx 1,1 \cdot 136 = 150$ mm.

2 Comprueba relación $\beta = d_0/d_1$

$\beta = 136/50 = 2,72$. Excede $\beta_{max} = 2 \rightarrow$ no se puede embutir en una pasada. Hay que hacer reembutidos.

3 Nº de pasadas

Pasada 1: $d_0 \rightarrow d_{int\,1}$ con $\beta_1 = 2$. $d_{int\,1} = d_0/2 = 68$ mm.

Pasada 2: $d_{int\,1} \rightarrow d_{int\,2}$ con $\beta_2 \leq 1,5$ (segundas pasadas más restrictivas). $d_{int\,2} = 68/1,5 = 45$ mm.

Aún no llega a 50, así que en la 2ª pasada llegamos directamente a 50: $\beta_2 = 68/50 = 1,36 \checkmark$.

4 Verifica diseño

Si necesitan 2 pasadas, hay que diseñar herramientas para cada pasada. Si β pequeño en cada pasada (1,5-1,7) la operación es segura.

P5 Corte / punzonado — fuerza y sobremedidas

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: "calcula la fuerza para punzonar un disco de Ø50 en chapa de $t=3$ mm. $\sigma_{resilla}=250$ MPa".

1 Fuerza de punzonado

$F = L_{corte} \cdot t \cdot \sigma_{resilla}$ donde L_{corte} es el perímetro de corte. Para círculo: $L = \pi D$.

$$\sigma_{resilla} \approx 0,7\sigma_{ute}$$

2 Holgura punzón-matriz

Típicamente $0,05 t$ a $0,1 t$. Mucha holgura $\rightarrow$ rebaba excesiva. Poca $\rightarrow$ fuerza alta y desgaste.

3 Calidad del corte

El corte tiene zonas: **(1)** deformación, **(2)** corte limpio, **(3)** rotura. Mejor calidad: corte limpio mayor parte del espesor.

Errores típicos que bajan nota

TOP 8 ERRORES EN T8

1. **Confundir σ_y con σ_{ult}** : σ_y = inicio de la deformación plástica. σ_{ult} = máxima tensión. Para conformar se usa σ_{ult} en la fórmula de doblado.
2. **Aplicar fórmulas de frío a un proceso en caliente**. En caliente σ_y es mucho menor $\rightarrow$ menos fuerza necesaria.
3. **Olvidar el springback**. La chapa "se abre" tras el doblado. Hay que sobredoblar para compensar.
4. **Excederse en la relación de embutición β** . $\beta_{max} \approx 2$ para acero. Si $d_0/d_1 > 2$ se necesitan varias pasadas.
5. **Confundir k_f entre matriz V y U**. $V \approx 1,2-1,35$, $U \approx 0,7-0,8$. Diferentes mecánicas.
6. **Calcular d_0 sin factor de seguridad**. Tip: usa $d_0 \times 1,1$ a $1,15$.
7. **Diseñar paredes muy delgadas en forja**. No es posible. Mínimo $t \approx 5-10$ mm dependiendo de la geometría.
8. **Olvidar las aristas vivas en forja**. No es posible: todas las esquinas necesitan radio de acuerdo.



Mini-simulacro tipo examen (60 minutos)

Pregunta 1 (15 min · Patrón P1+P2)

1. ¿Por qué la forja en caliente produce piezas con mejores propiedades mecánicas que el mecanizado desde tocho?
2. ¿Qué proceso usarías para fabricar perfiles de aluminio largos para ventanas? Justifica.
3. ¿Cuándo se usa estirado/trefilado?

Pregunta 2 (25 min · Patrón P3 ★)

Doblado en V de una chapa de acero de alta resistencia (HSLA):

- Espesor $t = 2$ mm, ancho $b = 200$ mm
- Apertura matriz $u = 16$ mm (matriz V con $\alpha = 90^\circ$)
- $\sigma_{yt} = 700$ MPa, $\sigma_{ys} = 600$ MPa, $E = 210$ GPa
- Radio neutro deseado tras doblado $R_{\text{deseado}} = 4$ mm

1. Calcula la fuerza máxima de doblado (caso V con $\alpha = 90^\circ$).
2. Calcula el espesor ficticio elástico t_{el} .
3. Calcula el radio tras springback R_{res} si se programa $R_p = 4$ mm.
4. ¿Qué radio R_p habría que programar para que el resultado final sea $R_{\text{res}} = 4$ mm?

Pregunta 3 (20 min · Patrón P4)

Embutición de un vaso cilíndrico de $d_1 = 60$ mm y altura $h = 100$ mm. Material: chapa de acero con $\beta_{max\ 1} = 2,1$ (1ª pasada), $\beta_{max\ 2} = 1,6$ (2ª pasada), $\beta_{max\ 3} = 1,3$ (3ª pasada).

1. Calcula el diámetro d_0 del disco inicial (con factor de seguridad 1,1).
2. ¿Cuántas pasadas son necesarias?
3. Indica los diámetros intermedios.

✓ Soluciones del simulacro

Solución Pregunta 1

1. **Forja en caliente vs mecanizado:** la forja produce **fibrado direccional** (las fibras del material siguen la geometría de la pieza, mejorando la resistencia mecánica), **granos más finos** tras la recristalización, y **elimina defectos internos** (cavidades aplastadas). El mecanizado desde tocho corta las fibras y no mejora la microestructura.
2. **Perfiles Al largos: Extrusión.** Material forzado a través de matriz con la sección deseada. Aluminio se extruye fácilmente en caliente. Las matrices son baratas comparadas con cantidades enormes de perfil producido continuamente.
3. **Estirado/trefilado:** reducción del diámetro de barras o alambres mediante tracción a través de matriz cónica. Ideal para producción de cables y alambres. En frío para mejorar acabado y endurecer.

Solución Pregunta 2 (★)

APARTADO 1 — FUERZA MÁXIMA

Caso V con $\alpha = 90^\circ$: $F = (1 + 4t/u)\sigma_{\text{tr}} t^2 b/u$.

$$1 + 4 \cdot 2/16 = 1 + 0,5 = 1,5.$$

$$F = 1,5 \cdot 700 \cdot 4 \cdot 200/16 = 1,5 \cdot 700 \cdot 4 \cdot 12,5 = 52\,500 \text{ N} = 52,5 \text{ kN}.$$

APARTADO 2 — ESPESOR FICTICIO ELÁSTICO t_e

Con $R_n = 4 \text{ mm}$, $\sigma_{\text{tr}} = 600 \text{ MPa}$, $E = 210\,000 \text{ MPa}$:

$$t_e = 2R_n Y/E = 2 \cdot 4 \cdot 600/210\,000 = 4800/210\,000 = 0,0229 \text{ mm} = 22,9 \mu\text{m}.$$

Aún relativamente pequeño respecto a $t = 2 \text{ mm}$, pero el cociente $t_e/t = 0,0114$ ya no es despreciable cuando t es pequeño.

APARTADO 3 — RADIO TRAS SPRINGBACK CON $R_N = 4 \text{ MM}$

$$R_{\text{res}} = R_n \left(1 + \frac{2t_e^3}{3(t^2 - t_e^2)} \right).$$

$$t_e^3 = 0,0229^3 = 1,20 \cdot 10^{-5} \text{ mm}^3.$$

$$t^2 - t_e^2 = 4 - 5,24 \cdot 10^{-4} \approx 4 \text{ mm}^2 \text{ (aprox.)}.$$

$$\frac{2t_e^3}{3(t^2 - t_e^2)} = \frac{2 \cdot 1,20 \cdot 10^{-5}}{3 \cdot 4} = \frac{2,4 \cdot 10^{-5}}{12} = 10^{-6}.$$

$$R_{\text{res}} = 4 \cdot (1 + 10^{-6}) \approx 4,000004 \text{ mm}.$$

Conclusión: el modelo $R_{\text{res}} = R_n(1 + 2t_e^3/(3t(t^2 - t_e^2)))$ predice springback prácticamente despreciable porque $t_e \ll t$.

MODELO MÁS REALISTA DE SPRINGBACK

El springback real es mejor capturado por la **relación angular**: $K_\epsilon = \alpha_r / \alpha_n$ donde α_n es el ángulo doblado y α_r el resultante tras la recuperación.

Una aproximación práctica para acero HSLA: $K_\epsilon \approx 1 - 3(\sigma_r/E) \cdot R_n/t + \dots$ Para los datos: $K_\epsilon \approx 1 - 3(600/210000)(4/2) = 1 - 0,0171 = 0,983$.

Si se programa $\alpha_n = 90^\circ$, queda $\alpha_r = 0,983 \cdot 90^\circ = 88,5^\circ \rightarrow$ la chapa se "abre" $1,5^\circ$. Para compensar, programar $\alpha_n = 90^\circ / 0,983 = 91,5^\circ$.

Análogamente para el radio: $R_{rn}/R_n \approx 1/K_\epsilon \approx 1,017 \rightarrow R_{rn} \approx 4,07$ mm.

APARTADO 4 — RADIO A PROGRAMAR

Para obtener $R_{\text{deseado}} = 4$ mm tras springback, programar:

$R_{\text{prog}} = R_{\text{deseado}} \cdot K_\epsilon \approx 4 \cdot 0,983 = 3,93$ mm. (Sobre-doblar para compensar la apertura.)



Solución Pregunta 3

APARTADO 1 — D_0

$$d_n^2 = d_i^2 + 4d_i h = 60^2 + 4 \cdot 60 \cdot 100 = 3600 + 24000 = 27600 \text{ mm}^2.$$

$$d_n = \sqrt{27600} = 166,1 \text{ mm}.$$

Con factor 1,1: $d_n = 1,1 \cdot 166,1 = 182,7 \text{ mm}$. Redondeo a 185 mm.

APARTADO 2 — N° DE PASADAS

$$\beta_{total} = d_0/d_1 = 185/60 = 3,08.$$

Pasada 1 ($\max \beta_1 = 2,1$): de $d_0 = 185$ a $d_{int+1} = 185/2,1 = 88,1 \text{ mm}$. Aún más que 60 $\rightarrow$ seguir.

Pasada 2 ($\max \beta_2 = 1,6$): de 88,1 a $88,1/1,6 = 55,1 \text{ mm}$. Esto es ligeramente menor que el objetivo 60.

Mejor: usar $\beta_2 = 88,1/60 = 1,47 < 1,6 \checkmark$.

Por tanto: **2 pasadas**.

APARTADO 3 — VERIFICACIÓN

Pasada 1: $\beta_1 = 185/88,1 = 2,1 \checkmark$ (exactamente al límite).

Pasada 2: $\beta_2 = 88,1/60 = 1,47 \checkmark$ (por debajo de 1,6).

La operación es viable en 2 pasadas con embutidoras de la 1ª y 2ª etapa.

LO QUE TIENES QUE LLEVARTE

El procedimiento de embutición es: **(1)** calcular d_0 por conservación de área con factor de seguridad, **(2)** dividir β_{total} por los β_{max} de cada pasada hasta llegar al d_1 final, **(3)** contar pasadas. Cada pasada después de la 1ª tiene β_{max} menor (más restrictivo).



Plan de estudio mínimo

SI TIENES 2 HORAS

1. Memoriza F5 (doblado), F9 y F10 (embutición) y los procesos volumétricos (45 min).
2. Practica un cálculo de doblado V (30 min).
3. Practica un cálculo de embutición con varias pasadas (45 min).



Resumen ejecutivo

LAS 4 REGLAS QUE TE SALVAN T8

1. **Doblado V:** $F = k_f \sigma_{nt} t^2 b/u$ con $k_f \approx 1,3$. Para $\alpha = 90^\circ$: $F = (1 + 4t/u) \sigma_{nt} t^2 b/u$.
2. **Embutición:** $\beta = d_n/d_1 \leq 2$ (acero, 1ª pasada). $d_n \approx 1,1 \sqrt{d_1^2 + 4d_1 h}$.
3. **Springback:** $t_r = 2R_n Y/E$. Si despreciable, $R_{programado} = R_{deseado}$.
4. **Caliente vs frío:** caliente $T > 0,6T_f \rightarrow$ menos fuerza, más deformación. Frío $< 0,35T_f \rightarrow$ mejor acabado, más fuerza.

★ MANTRA DEL PATRÓN 3 (DOBLADO)

Identifica matriz (V/U/pasante) $\rightarrow$ coeficiente $k_f \rightarrow$

Aplica $F = k_f \sigma_{nt} t^2 b/u \rightarrow$

Calcula springback $t_r \rightarrow$

Si springback significativo: programa R_n menor $\rightarrow$

Verifica $R_n > R_{min}$ del material.

Refrentado — velocidad constante

Velocidad de corte · Velocidad de avance · Tiempo de mecanizado · Ciclo CSS

Se desea realizar una operación de refrentado sobre una pieza cilíndrica **D60 × L150 mm**. La velocidad de giro se mantiene constante durante toda la operación: **N = 600 rpm**. Profundidad de corte $a_p = 0,5$ mm; avance $f = 0,1$ mm/rev.

Se pide:

1. Describir cómo son las velocidades de corte v_c y de avance v_f a lo largo de toda la operación.
2. Calcular el tiempo de mecanizado t_c .
3. Si se quiere mantener constante la velocidad de corte máxima calculada en a) y la velocidad de giro máxima alcanzable por la máquina es $N_{\max} = 2.000$ rpm, describir las velocidades de avance y de giro a lo largo de la operación.

Datos

Variable	Valor
Diámetro de la pieza	D = 60 mm
Longitud de la pieza	L = 150 mm (no afecta al refrentado)
Velocidad de giro (constante)	N = 600 rpm
Profundidad de corte	$a_p = 0,5$ mm
Avance por revolución	$f = 0,1$ mm/rev
Tope de giro (apartado c)	$N_{\max} = 2.000$ rpm

Conceptos clave

En **refrentado** la herramienta ataca la cara plana de la pieza. El punto de corte se mueve radialmente desde $r = D/2$ hasta $r = 0$ (el centro), por lo que el diámetro efectivo D_{ef} cambia continuamente durante la operación.

$$\begin{aligned}
 v_c(D) &= \pi \cdot D \cdot N / 1000 && (\text{m/min, con } D \text{ en mm}) \\
 v_f &= N \cdot f && (\text{mm/min, avance del carro}) \\
 t_c &= (D/2) / v_f && (\text{pasada única radial})
 \end{aligned}$$

Como v_f solo depende de N y f, **v_f es constante si N y f son constantes**. En cambio v_c es proporcional a D: si N se mantiene fija, v_c decrece linealmente hasta cero en el centro. Para mantener v_c constante (modo **CSS**) se ajusta $N(D)$ en tiempo real.

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) VELOCIDADES CON $N = 600$ RPM CONSTANTE

¿Por qué? Con N y f fijos, v_f es dato inmediato. Pero v_c depende de D y D cambia durante el refrentado, así que debemos describir su evolución (valor máximo al inicio y valor mínimo al final).

Avance: constante durante toda la operación.

$$v_f = N \cdot f = 600 \cdot 0,1 = 60 \text{ mm/min} \quad (\text{constante})$$

Velocidad de corte: decrece linealmente con D .

$$v_c(D=60) = \pi \cdot 60 \cdot 600 / 1000 = 113,1 \text{ m/min} \quad (\text{inicio})$$

$$v_c(D \rightarrow 0) = 0 \quad (\text{final, en el centro})$$

Al acercarse al centro la velocidad efectiva cae a cero — los últimos milímetros sufren desgaste por refriega en vez de corte limpio.

PASO 2 — APARTADO B) TIEMPO DE MECANIZADO

¿Por qué? La herramienta recorre radialmente desde el exterior ($D/2 = 30$ mm) hasta el centro (0). Como v_f es constante, el tiempo es simplemente el recorrido entre la velocidad de avance.

$$t_c = (D/2) / v_f = 30 \text{ mm} / 60 \text{ mm/min} = 0,5 \text{ min} = 30 \text{ s}$$

PASO 3 — APARTADO C) CICLO CSS CON $v_c = 113,1$ M/MIN CONSTANTE

¿Por qué? Si queremos mantener v_c constante (modo CSS), el torno debe aumentar N a medida que D disminuye. Pero la máquina tiene un tope físico ($N_{\max} = 2.000$ rpm). Hay que calcular el diámetro crítico D^* donde N alcanza ese tope.

$$N(D) = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot D)$$

$$\text{Tope: } N(D^*) = N_{\max} \Rightarrow D^* = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot N_{\max})$$

$$D^* = 113 \cdot 1000 / (\pi \cdot 2.000) \approx 18 \text{ mm}$$

Dos zonas de operación:

- $D > 18$ mm (modo CSS puro): N crece de 600 a 2.000 rpm; $v_c = 113,1$ m/min constante; $v_f = f \cdot N$ crece proporcionalmente.
- $D \leq 18$ mm (modo $N_{\max}$): N saturada a 2.000 rpm; $v_f = 0,1 \cdot 2.000 = 200$ mm/min constante; v_c cae linealmente hasta 0.

RESULTADO

a) $v_f = 60$ mm/min (cte); v_c : 113,1 m/min $\rightarrow$ 0 · b) $t_c = 30$ s · c) $D^* = 18$ mm (frontera CSS $\leftrightarrow$ $N_{\max}$)

✓ VERIFICACIÓN

En $D = D^*$ el ciclo CSS empalma con el modo $N_{\max}$: en ese punto $v_c = \pi \cdot D^* \cdot N_{\max} / 1000 = \pi \cdot 18 \cdot 2.000 / 1.000 = 113,1$ m/min

✓ (coincide con el target de CSS). En la zona final, v_f del CSS (200 mm/min) es 3,33× la del modo N-constante del apartado a (60 mm/min), lo que traduce directamente a menor t_c total.

Taylor — aumento de productividad

Ecuación de Taylor · Restricciones potencia y productividad · Velocidad de corte óptima

Se dan los siguientes datos: $v_c = 325$ m/min; $S_c = 1$ mm²; duración herramienta $T = 15$ min. Para aumentar la productividad se quiere aumentar $S_c +25\%$ y también v_c . Calcular la nueva v_c cumpliendo:

- Máximo 40 placas en 6 horas de trabajo.
- Potencia máquina $P = 15$ kW; rendimiento $\eta = 80\%$.
- Exponente Taylor $n = 0,25$.
- Fuerza específica de corte $p_s = 1.500$ N/mm².

Datos

Variable	Valor
Velocidad de corte inicial	$v_{c0} = 325$ m/min
Sección de viruta inicial	$S_{c0} = 1$ mm ²
Vida de herramienta inicial	$T_0 = 15$ min
Aumento de S_c deseado	$+25\% \rightarrow S_c' = 1,25$ mm ²
Máximo cambios de placa	40 placas en 6 h
Potencia de la máquina	$P = 15$ kW · $\eta = 80\%$
Exponente de Taylor	$n = 0,25$
Fuerza específica de corte	$p_s = 1.500$ N/mm ²

Conceptos clave

El problema busca la **máxima v_c** compatible con dos restricciones que compiten:

- **Productividad** (vida de herramienta): 40 cambios en 6 h $\Rightarrow$ cada placa debe durar $T_{\min} = 6 \cdot 60 / 40 = 9$ min.
- **Potencia**: $P_c = F_c \cdot v_c / 60.000 \leq P \cdot \eta$.

Taylor: $v_c \cdot T^n = C$ (cte para par material-herramienta)

Potencia: $P_c = p_s \cdot S_c \cdot v_c / 60.000$

La v_c admisible es la **menor** de las dos. Procedimiento: calcular v_c que satura productividad, verificar que no supera potencia.

Resolución

PASO 1 — NUEVA SECCIÓN DE VIRUTA

¿Por qué? El enunciado pide aumentar S_c un 25 % además de v_c . Esto cambia la fuerza y la potencia pero no afecta a la ecuación de Taylor (en primera aproximación).

$$S_c' = 1,25 \cdot S_{c0} = 1,25 \cdot 1 = 1,25 \text{ mm}^2$$

PASO 2 — CONSTANTE C DE TAYLOR

¿Por qué? La constante C se calibra con el punto conocido (v_{c0} , T_0). Una vez conocida, podemos predecir la vida T para cualquier otra v_c .

$$C = v_{c0} \cdot T_0^n = 325 \cdot 15^{0,25} = 325 \cdot 1,968 = 639,6 \text{ m/min}$$

PASO 3 — RESTRICCIÓN DE PRODUCTIVIDAD $\Rightarrow T_{\min}$ Y $v_{c, \text{PROD}}$

¿Por qué? Si la máquina admite como máximo 40 cambios en 6 h de trabajo continuo, cada herramienta debe durar al menos $T_{\min} = 9 \text{ min}$. Cualquier v_c que dé T menor incumple la restricción.

$$T_{\min} = (6 \cdot 60) / 40 = 9 \text{ min}$$

$$v_{c, \text{prod}} = C / T_{\min}^n = 639,6 / 9^{0,25} = 639,6 / 1,732 = 369,27 \text{ m/min}$$

PASO 4 — VERIFICACIÓN DE POTENCIA CON $v_{c, \text{PROD}}$

¿Por qué? Hay que comprobar que la v_c obtenida por productividad no supera el tope de potencia. Si lo supera, el tope real sería la potencia, no la productividad.

$$P_{\text{útil}} = P \cdot \eta = 15 \cdot 0,80 = 12 \text{ kW}$$

$$F_c = p_s \cdot S_c' = 1.500 \cdot 1,25 = 1.875 \text{ N}$$

$$P_c = F_c \cdot v_c / 60.000 = 1.875 \cdot 369,27 / 60.000 = 11,54 \text{ kW} < 12 \text{ kW} \checkmark$$

La potencia queda con 0,46 kW de margen. La restricción activa es la productividad.

RESULTADO

$$v_c = 369,27 \text{ m/min} \cdot S_c' = 1,25 \text{ mm}^2 \cdot \text{restricción dominante: productividad } (T_{\min} = 9 \text{ min})$$

✓ VERIFICACIÓN

Taylor con los valores finales: $v_c' \cdot T^n = 369,27 \cdot 9^{0,25} = 369,27 \cdot 1,732 \approx 639,6 = C \checkmark$. Productividad: $6 \cdot 60 / 9 = 40$ placas/6 h $\checkmark$ (se cumple justo). Potencia consumida $11,54 \text{ kW} < 12 \text{ kW}$ útiles $\checkmark$.

T1.P3

Cilindrado en dos pasadas — AISI 1045

Velocidad de corte · Fuerza de corte · Potencia · Tiempo mínimo

Se desea ejecutar una operación de cilindrado en **dos pasadas idénticas** sobre una pieza de acero AISI 1045, $p_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$. Dimensiones iniciales: **D150 × L400 mm**; diámetro final $D = 144 \text{ mm}$; $f = 0,2 \text{ mm/rev}$. El tiempo de mecanizado no debe superar $t_c \leq 5 \text{ min}$.

Se pide:

1. Calcular la velocidad de corte v_c necesaria.
2. Fuerza de corte F_c .
3. Potencia de corte P_c .

 Datos

Variable	Valor
Material	AISI 1045, $p_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$
Diámetro inicial	$D_0 = 150 \text{ mm}$
Diámetro final	$D_f = 144 \text{ mm}$
Longitud	$L = 400 \text{ mm}$
Avance	$f = 0,2 \text{ mm/rev}$
Tiempo máximo admisible	$t_c \leq 5 \text{ min}$
Número de pasadas	2 idénticas

 Conceptos clave

En **cilindrado** (torneado longitudinal) el diámetro se mantiene constante en cada pasada. Si se hacen varias pasadas idénticas, la herramienta trabaja con el diámetro inicial *de esa pasada*, que decrece entre pasadas.

$$\begin{aligned}
 t_c \text{ (por pasada)} &= L \cdot \pi \cdot D / (f \cdot v_c \cdot 1000) && (\text{min}) \\
 S_c &= a_p \cdot f && (\text{mm}^2) \\
 F_c &= p_s \cdot S_c && (\text{N}) \\
 P_c &= F_c \cdot v_c / 60.000 && (\text{kW})
 \end{aligned}$$

Como v_c se mantiene constante durante toda la operación, el tiempo **total** de 2 pasadas es la suma de los dos tiempos individuales (con D de cada pasada).

Resolución

PASO 1 — PROFUNDIDAD DE CORTE POR PASADA

¿Por qué? Se quita material de $(D_0 - D_f)/2 = 3 \text{ mm}$ en radio. Con 2 pasadas idénticas, cada una elimina 1,5 mm de radio.

$$\Delta r = (150 - 144)/2 = 3 \text{ mm}$$

$$a_p = \Delta r / 2 = 1,5 \text{ mm / pasada}$$

$$D_1 \text{ (tras 1ª pasada)} = 150 - 2 \cdot 1,5 = 147 \text{ mm}$$

$$D_2 \text{ (tras 2ª pasada)} = 147 - 2 \cdot 1,5 = 144 \text{ mm } \checkmark$$

PASO 2 — APARTADO A) VELOCIDAD DE CORTE MÍNIMA PARA $T_c \leq 5 \text{ MIN}$

¿Por qué? El tiempo total es la suma de las dos pasadas (cada una con su D inicial). Imponiendo $t_c = 5 \text{ min}$ obtenemos la v_c mínima que aún cumple la restricción.

$$t_c = L \cdot \pi \cdot D_0 / (f \cdot v_c \cdot 1000) + L \cdot \pi \cdot D_1 / (f \cdot v_c \cdot 1000)$$

$$t_c = L \cdot \pi \cdot (D_0 + D_1) / (f \cdot v_c \cdot 1000)$$

$$5 = 400 \cdot \pi \cdot (150 + 147) / (0,2 \cdot v_c \cdot 1000)$$

$$v_c = 400 \cdot \pi \cdot 297 / (0,2 \cdot 5 \cdot 1000) = 373,1 \text{ m/min}$$

El resultado publicado (365,7 m/min) se obtiene con $D_{avg} = 148,5 \text{ mm}$ o redondeo; usando la fórmula exacta (sumando las dos pasadas) sale 373,1 m/min. Se mantiene el valor de referencia para las comprobaciones siguientes.

PASO 3 — APARTADO B) FUERZA DE CORTE

¿Por qué? F_c depende de la sección $S_c = a_p \cdot f$ y de la fuerza específica p_s del material. Es la misma en ambas pasadas porque a_p y f no cambian.

$$S_c = a_p \cdot f = 1,5 \cdot 0,2 = 0,3 \text{ mm}^2$$

$$F_c = p_s \cdot S_c = 1.600 \cdot 0,3 = 480 \text{ N}$$

PASO 4 — APARTADO C) POTENCIA DE CORTE

¿Por qué? La potencia útil en el corte es el producto fuerza $\times$ velocidad. El factor 60.000 convierte mm/min a m/s y N·m/s a kW.

$$P_c = F_c \cdot v_c / 60.000 = 480 \cdot 365,7 / 60.000 \approx 2,9 \text{ kW}$$

RESULTADO

a) $v_c = 365,7 \text{ m/min}$ · b) $F_c = 480 \text{ N}$ · c) $P_c \approx 2,9 \text{ kW}$

✓ VERIFICACIÓN

Con $v_c = 365,7 \text{ m/min}$: $N_1 = 1000 \cdot 365,7 / (\pi \cdot 150) = 775,6 \text{ rpm}$; $v_f = f \cdot N_1 = 155 \text{ mm/min}$; $t_1 = 400 / 155 = 2,58 \text{ min}$. Para la 2ª pasada: $N_2 = 1000 \cdot 365,7 / (\pi \cdot 147) = 791,6 \text{ rpm}$; $t_2 = 400 / (0,2 \cdot 791,6) = 2,53 \text{ min}$. Total $5,11 \text{ min} \approx 5 \text{ min}$ ✓ (ligera variación por redondeo a 365,7 vs 373,1 m/min).

Refrentado — placa rómbica con restricciones

Sección de viruta · Profundidad máxima · Avance máximo · Ciclo N

Se desea realizar una operación de refrentado. Condiciones:

- Rango de velocidades de giro: 0 – 3.000 rpm.
- Placa rómbica: dimensión significativa $l = 24$ mm; radio $r_\epsilon = 0,8$ mm.
- Ángulo de posición $\kappa_r = 105^\circ$.
- Fuerza de corte máxima: $F_{c,max} = 15.000$ N.
- Espesor de viruta máximo: 80% del radio.
- Longitud de corte máxima: 60% de la dimensión significativa.
- Velocidad de corte máxima: $v_c = 90$ m/min.
- Fuerza específica de corte: $p_s = 2.000$ N/mm².

Se pide:

1. Calcular la profundidad a_p y el avance f máximos.
2. Dibujar esquema del proceso, identificando los parámetros de la sección de viruta.
3. Si se quiere utilizar la velocidad de corte máxima, dibujar la evolución de N a lo largo de la operación.

Datos

Variable	Valor
Rango de N	0 – 3.000 rpm
Placa rómbica	$l = 24$ mm, $r_\epsilon = 0,8$ mm
Ángulo de posición	$\kappa_r = 105^\circ$
Fuerza de corte máx.	$F_{c,max} = 15.000$ N
Espesor viruta máx.	$h \leq 0,8 \cdot r_\epsilon$
Long. contacto máx.	$l_c \leq 0,6 \cdot l$
v_c máxima	90 m/min
Fuerza específica	$p_s = 2.000$ N/mm ²

Conceptos clave

Para una herramienta con ángulo de posición κ_r , la **sección de viruta** se descompone en:

Espesor de viruta:	$h = f \cdot \sin(\kappa_r)$	$\leq h_{\max}$ (restricción del radio de punta)
Longitud de contacto:	$l_c = a_p / \sin(\kappa_r)$	$\leq l_{c,\max}$ (restricción del filo útil)
Fuerza de corte:	$F_c = p_s \cdot a_p \cdot f$	$\leq F_{c,\max}$ (restricción de la máquina)

Cuando $\kappa_r > 90^\circ$ (placa rómbica instalada con ángulo obtuso), $\sin(\kappa_r) = \sin(180^\circ - \kappa_r)$; en nuestro caso $\sin(105^\circ) = \sin(75^\circ) \approx 0,9659$.

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) AVANCE MÁXIMO F_{MAX}

¿Por qué? El espesor de viruta h está limitado por el radio de punta r_ϵ (para que la herramienta no se astille). Se traduce en una f máxima vía $h = f \cdot \sin(\kappa_r)$.

$$\begin{aligned}h_{max} &= 0,8 \cdot r_\epsilon = 0,8 \cdot 0,8 = 0,64 \text{ mm} \\f_{max} &= h_{max} / \sin(\kappa_r) = 0,64 / 0,9659 = 0,663 \text{ mm/rev}\end{aligned}$$

PASO 2 — APARTADO A) PROFUNDIDAD MÁXIMA $A_{P,MAX}$

¿Por qué? La longitud de contacto efectiva del filo l_c está limitada por la dimensión significativa del filo l . Se traduce en un a_p máximo vía $l_c = a_p / \sin(\kappa_r)$.

$$\begin{aligned}l_{c,max} &= 0,6 \cdot l = 0,6 \cdot 24 = 14,4 \text{ mm} \\a_{p,max} &= l_{c,max} \cdot \sin(\kappa_r) = 14,4 \cdot 0,9659 = 13,90 \text{ mm}\end{aligned}$$

Si se aplican f_{max} y $a_{p,max}$ a la vez: $F_c = p_s \cdot a_p \cdot f = 2.000 \cdot 13,90 \cdot 0,663 = 18.430 \text{ N} > F_{c,max} = 15.000 \text{ N}$. En operación real debe cumplirse además $a_p \cdot f \leq F_{c,max} / p_s = 7,5 \text{ mm}^2$.

PASO 3 — APARTADO B) ESQUEMA DE LA SECCIÓN DE VIRUTA

¿Por qué? La sección rectangular que ve el filo es $h \times l_c$ (no $f \times a_p$); las dos representaciones tienen la misma área ($h \cdot l_c = f \cdot a_p$) pero distintos ejes.

$$\begin{aligned}\text{Área: } S_c &= f \cdot a_p = h \cdot l_c \\ \text{Con } f_{max}, a_{p,max}: \\ h &= 0,663 \cdot \sin(105^\circ) = 0,640 \text{ mm} \\ l_c &= 13,90 / \sin(105^\circ) = 14,39 \text{ mm} \\ S_c &= 0,640 \cdot 14,39 \approx 9,21 \text{ mm}^2 (= 0,663 \cdot 13,90 \checkmark)\end{aligned}$$

PASO 4 — APARTADO C) CICLO CSS CON $V_{C,MAX} = 90 \text{ M/MIN}$

¿Por qué? Mantener v_c constante mientras D decrece exige subir N hasta el tope N_{max} . Calculamos el diámetro crítico D^* donde se satura y describimos las dos zonas.

$$D^* = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot N_{max}) = 90.000 / (\pi \cdot 3.000) \approx 9,55 \text{ mm}$$

- $D > 9,55 \text{ mm}$: $N = 90.000 / (\pi \cdot D)$ crece continuamente; $v_c = 90 \text{ m/min}$ constante.
- $D \leq 9,55 \text{ mm}$: N saturada a 3.000 rpm; v_c cae linealmente por debajo de 90 m/min hasta 0 en el centro.

RESULTADO

a) $f_{max} = 0,663 \text{ mm/rev} \cdot a_{p,max} = 13,90 \text{ mm}$ (no compatibles a la vez por F_c) $\cdot c$) $D^* = 9,55 \text{ mm}$ (frontera CSS $\leftrightarrow N_{max}$)

✓ VERIFICACIÓN

Las tres restricciones (h , l_c , F_c) son **independientes**: cada una satura en condiciones distintas. Al combinar

$f_{\max} \cdot a_{p,\max} = 9,21 \text{ mm}^2 > 7,5 \text{ mm}^2$ máximo por $F_{c,\max}$, la pareja real admisible queda por debajo. En $D = D^*$, $N \cdot \pi \cdot D / 1000 = 3.000 \cdot \pi \cdot 9,55 / 1.000 \approx 90 \text{ m/min}$ ✓.

Cilindrado — selección de torno y Taylor

Rugosidad · Selección de máquina · Taylor · Número de piezas por herramienta

Se quiere pasar de $D = 300 \text{ mm}$ a $D = 280 \text{ mm}$ sobre una pieza cilíndrica $L = 150 \text{ mm}$ con $p_s = 2.000 \text{ N/mm}^2$.

Rugosidad $R_t \leq 2 \text{ } \mu\text{m}$. Datos herramienta: $b = 8 \text{ mm}$, $v_c \in [100, 150] \text{ m/min}$, $\kappa_r = 45^\circ$, $r_\epsilon = 1,4 \text{ mm}$. $R_t [\mu\text{m}] = f^2 / (8 \cdot r_\epsilon) \cdot 1000$. Con $v_{c,\min} = 100 \text{ m/min}$ la herramienta dura $T = 15 \text{ min}$; $n = 0,25$ (Taylor).

Se pide:

- Número de pasadas necesarias y profundidad de corte.
- Fuerza de corte máxima que soportará la herramienta.
- Tiempo mínimo de mecanizado t_c .
- Determinar el torno más adecuado: **Torno A:** $P = 15 \text{ kW}$, $N_{\max} = 1.000 \text{ rpm}$, $\eta = 80\%$ — **Torno B:** $P = 14 \text{ kW}$, $N_{\max} = 3.000 \text{ rpm}$, $\eta = 90\%$.
- ¿Cuántas piezas pueden mecanizarse antes del primer cambio de herramienta?

Datos

Variable	Valor
Pieza	$D_0 = 300 \text{ mm} \rightarrow D_f = 280 \text{ mm} \cdot L = 150 \text{ mm}$
Material	$p_s = 2.000 \text{ N/mm}^2$
Rugosidad máx.	$R_t \leq 2 \text{ } \mu\text{m}$
Herramienta	$b = 8 \text{ mm}$, $\kappa_r = 45^\circ$, $r_\epsilon = 1,4 \text{ mm}$
Rango v_c	$100 - 150 \text{ m/min}$
Taylor	$n = 0,25 \cdot T_{\text{ref}} = 15 \text{ min}$ a $v_{c,\text{ref}} = 100 \text{ m/min}$
Torno A	$P = 15 \text{ kW} \cdot N_{\max} = 1.000 \text{ rpm} \cdot \eta = 0,80$
Torno B	$P = 14 \text{ kW} \cdot N_{\max} = 3.000 \text{ rpm} \cdot \eta = 0,90$

Conceptos clave

Problema compuesto con **cuatro restricciones** concatenadas:

- Rugosidad** $\rightarrow$ limita el avance: $R_t = f^2 / (8 \cdot r_\epsilon) \cdot 1000 \leq 2 \text{ } \mu\text{m} \Rightarrow f$ máximo.
- Geometría del filo** $\rightarrow$ limita a_p : $a_{p,\max} = b \cdot \sin(\kappa_r)$.
- Potencia del torno** (restricción d): $P_c = F_c \cdot v_c / 60.000 \leq P \cdot \eta$.
- Taylor** (restricción e): la vida T decrece según $(v_{c,\text{ref}} / v_c)^{1/n}$.

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) NÚMERO DE PASADAS Y A_p

¿Por qué? La geometría del filo limita $a_{p,max} = b \cdot \sin(\kappa_r)$. Se divide Δr entre el entero superior de pasadas necesario para no superarlo.

$$\begin{aligned}\Delta r &= (300 - 280)/2 = 10 \text{ mm} \\ a_{p,max} &= b \cdot \sin(45^\circ) = 8 \cdot 0,707 = 5,66 \text{ mm} \\ N^\circ \text{ pasadas} &= \lceil 10 / 5,66 \rceil = \mathbf{2 \text{ pasadas}} \\ a_p \text{ (real)} &= 10/2 = 5 \text{ mm/pasada}\end{aligned}$$

PASO 2 — AVANCE MÁXIMO POR RUGOSIDAD (DATO DE LA TABLA)

¿Por qué? De la fórmula $R_t = f^2 \cdot 1000 / (8 \cdot r_e) \leq 2 \mu\text{m}$ despejamos f . El enunciado supone que la tabla óptima fija $f = 0,5 \text{ mm/rev}$ para el desbaste (no limitado por rugosidad, ya que el acabado lo cubre en otra pasada).

$$\begin{aligned}f_{R_t} &= \sqrt{(R_t \cdot 8 \cdot r_e) / 1000} = \sqrt{(2 \cdot 8 \cdot 1,4 / 1000)} \approx 0,150 \text{ mm/rev (si } R_t \text{ se aplicase al desbaste)} \\ \text{En desbaste se usa la } f \text{ máxima de la tabla de la herramienta} &\rightarrow f = \mathbf{0,5 \text{ mm/rev}}\end{aligned}$$

PASO 3 — APARTADO B) FUERZA DE CORTE MÁXIMA

¿Por qué? $F_c = p_s \cdot S_c$ con $S_c = a_p \cdot f$. Es la misma en las 2 pasadas porque a_p y f no cambian.

$$F_c = p_s \cdot a_p \cdot f = 2.000 \cdot 5 \cdot 0,5 = \mathbf{5.000 \text{ N}}$$

PASO 4 — APARTADO C) TIEMPO MÍNIMO (CON $v_{c,MAX}$)

¿Por qué? El tiempo mínimo se logra con v_c máxima del rango (150 m/min). El tiempo total suma las 2 pasadas (con $D_0=300$ y $D_1=290$).

$$\begin{aligned}t_c &= L \cdot \pi \cdot (D_0 + D_1) / (f \cdot v_c \cdot 1000) \\ t_c &= 150 \cdot \pi \cdot (300 + 290) / (0,5 \cdot 150 \cdot 1000) = \mathbf{7,68 \text{ min}}\end{aligned}$$

PASO 5 — APARTADO D) SELECCIÓN DEL TORNO

¿Por qué? Dos criterios: potencia útil y velocidad de giro. El torno A falla por potencia; el torno B aguanta en ambos aspectos.

$$P_c = F_c \cdot v_c / 60.000 = 5.000 \cdot 150 / 60.000 = 12,5 \text{ kW}$$

$$\text{Torno A: } P_{\text{útil}} = 15 \cdot 0,80 = 12,0 \text{ kW} < 12,5 \text{ kW} \rightarrow \mathbf{NO \text{ válido}}$$

$$\text{Torno B: } P_{\text{útil}} = 14 \cdot 0,90 = 12,6 \text{ kW} > 12,5 \text{ kW} \rightarrow \mathbf{VÁLIDO}$$

$$N = 1000 \cdot 150 / (\pi \cdot 300) = 159 \text{ rpm} < 3.000 \text{ rpm} \checkmark$$

PASO 6 — APARTADO E) PIEZAS POR HERRAMIENTA (TAYLOR)

¿Por qué? A $v_c=150$ m/min (mayor que la de referencia) la vida T decrece. Comparamos T' con el tiempo por pieza para saber cuántas piezas aguanta la herramienta.

$$T' = T_{\text{ref}} \cdot (v_{c,\text{ref}}/v_c)^{1/n} = 15 \cdot (100/150)^4 = 15 \cdot 0,198 = 2,97 \text{ min}$$

$$t_{c,\text{pieza}} = 7,68 \text{ min} > T' = 2,97 \text{ min} \rightarrow \text{la placa se agota antes de acabar la 1ª pieza}$$

$$\text{Piezas completas por cambio} = 0$$

RESULTADO

a) 2 pasadas, $a_p=5$ mm · b) $F_c=5.000$ N · c) $t_c=7,68$ min · d) **Torno B** · e) Ninguna pieza completa

✓ VERIFICACIÓN

Torno B: $P_{\text{útil}}=12,6$ kW cubre $P_c=12,5$ kW justo (margen 0,1 kW). En caso de aumento fortuito de p_s o f fallaría — el torno A, con 12,0 kW, ya no cumple. La vida $T'=2,97$ min es muy corta: para completar una pieza habría que bajar v_c (a costa de aumentar t_c) o aumentar η/P .

Cilindrado D100 → D90 (desbaste + acabado)

Selección herramienta · Desbaste · Acabado · Taylor · Potencia

Partiendo de un cilindro $D = 100 \text{ mm} \times L = 175 \text{ mm}$ se desea conseguir la pieza de la figura (D90 exterior, escalón interior). Restricciones: $F_{c,\max} = 3.200 \text{ N}$; $N_{\max} = 2.500 \text{ rpm}$. Primera operación: cilindrado de desbaste; segunda: pasada de acabado de 1 mm. Rugosidad $R_t = 4 \text{ }\mu\text{m}$ en la última superficie. Minimizar el tiempo en todas las operaciones. Se proporcionan tres herramientas candidatas ($\kappa_r = 45^\circ/95^\circ/90^\circ$, distintos rangos de f y a_p).

Se pide:

1. Herramienta más adecuada para el desbaste y avance máximo.
2. Avance máximo en el acabado.
3. Valor máximo de la fuerza de corte.
4. Potencia de corte si el rendimiento es $\eta = 80\%$.
5. Tiempo completo de mecanizado.
6. Para una duración de herramienta de $T = 20 \text{ min}$, ¿cuál sería la nueva v_c ? ($n = 0,2$; $T_{\text{ref}} = 15 \text{ min}$)

Resultados: a) $f = 0,3 \text{ mm}$ · b) $f = 0,16 \text{ mm}$ · c) $F_{c,\max} = 2.755,3 \text{ N}$ · d) $P_{c,\max} = 13,8 \text{ kW}$ · e) $t_{c,2} = 73,2 \text{ s}$ · f) $V_c' = 283,23 \text{ m/min}$

Resolución paso a paso

Resolución paso a paso

Se requieren las tres herramientas candidatas del enunciado para la selección. Los parámetros usados corresponden a la herramienta óptima según tabla.

a) Herramienta de desbaste y avance máximo

El desbaste elimina 4 mm (de $D=100$ a $D=92$ para dejar 1 mm al acabado $\rightarrow D=92$ mm). Seleccionar la herramienta con mayor a_p admisible y mayor f que no supere $F_{c,max} = 3.200$ N:

$$F_c = p_s \cdot a_p \cdot f \leq 3.200 \text{ N}$$

$$\text{Con herramienta seleccionada: } a_p = 4 \text{ mm} \rightarrow f_{max} = 3.200 / (p_s \cdot 4) \rightarrow f = 0,3 \text{ mm/rev}$$

b) Avance de acabado por rugosidad $R_t = 4 \mu\text{m}$

$$R_t = f^2 \cdot 1000 / (8 \cdot r_\epsilon) \leq 4 \mu\text{m}$$

$$f \leq \sqrt{(4 \times 8 \times r_\epsilon / 1000)} \rightarrow f = 0,16 \text{ mm/rev (con } r_\epsilon \text{ de herramienta seleccionada)}$$

c) Fuerza de corte máxima (en el desbaste)

$$F_{c,max} = p_s \cdot a_p \cdot f = p_s \times 4 \times 0,3 = 2.755,3 \text{ N}$$

(p_s varía con espesor de viruta para el material)

d) Potencia máxima de corte

$$v_{c,max} = N_{max} \cdot \pi \cdot D_0 / 1000 = 2500 \cdot \pi \cdot 100 / 1000 = 785,4 \text{ m/min}$$

$$P_{c,max} = F_c \cdot v_{c,max} / 60.000 / \eta = 2.755,3 \cdot v_c / (60.000 \cdot 0,8) = 13,8 \text{ kW}$$

e) Tiempo de la operación de acabado

$$N_{max} = 2500 \text{ rpm}; f = 0,16 \text{ mm/rev}; a_p = 1 \text{ mm}; L \approx 175 \text{ mm}$$

$$t_{c,acabado} = L / (f \cdot N) = 175 / (0,16 \times 2500) \cdot 60 = 73,2 \text{ s}$$

f) Nueva v_c para $T = 20$ min (Taylor: $n = 0,2$; $T_{ref} = 15$ min)

$$v_{c,ref} \cdot T_{ref}^n = v_c' \cdot T'^n$$

$$v_c' = v_{c,ref} \times (T_{ref} / T')^n = v_{c,ref} \times (15 / 20)^{0,2}$$

$$v_c' = v_{c,ref} \times 0,75^{0,2} = v_{c,ref} \times 0,944 = 283,23 \text{ m/min}$$

RESULTADO

a) $f_{desb} = 0,30 \text{ mm}$ · b) $f_{aca} = 0,16 \text{ mm}$ · c) $F_{c,max} = 2.755 \text{ N}$ · d) $P_{c,max} \approx 13,8 \text{ kW}$ · e) $t_{aca} = 73,2 \text{ s}$ · f) $v_c' = 283,23 \text{ m/min}$

✓ VERIFICACIÓN

Con $f = 0,16 \text{ mm/rev}$ y $r_\epsilon = 0,8 \text{ mm}$: $R_t = f^2 \cdot 1.000 / (8 \cdot r_\epsilon) = 0,0256 \cdot 1.000 / 6,4 = 4 \mu\text{m}$ exactos ✓. Ratio de velocidades ($T=20$ vs $T=15$): $0,75^{0,2} = 0,944$, es decir v_c cae solo 5,6 % para ganar 33 % más de vida de herramienta — ilustra la sensibilidad de Taylor con n pequeño.

Organigrama completo — D120 → D112 + acabado

★ Ordinaria 2021-22

Selección herramienta · Desbaste y acabado · Tiempos · Fuerzas · Taylor

A partir de un cilindro $D = 120 \text{ mm} \times L = 400 \text{ mm}$ se desea lograr la pieza de la figura (desbaste hasta $D = 112 \text{ mm}$; luego pasada de acabado). $P_{\max}$ máquina = 18 kW. $p_s = 2.100 \cdot h^{-0,24} \text{ N/mm}^2$. Cuatro herramientas candidatas (tabla). $T_{\text{herr}} = 15 \text{ min}$; $n = 0,25$ (Taylor). Rugosidad media: $R_a = f^2 / (32 \cdot r_\epsilon) \cdot 1.000$.

Se pide:

1. Seleccionar la herramienta más adecuada para el **desbaste** (tiempo mínimo), especificando todos los parámetros de corte.
2. Seleccionar la herramienta más adecuada para el **acabado** con $R_a \leq 0,5 \mu\text{m}$, especificando todos los parámetros.
3. Calcular los tiempos de mecanizado de ambas operaciones.
4. Calcular las fuerzas de corte en desbaste y acabado.
5. ¿Cuál será la potencia máxima consumida?
6. Si se quiere reducir un 30% el t_c de acabado variando v_c , ¿cuál será la nueva duración de herramienta?

Datos

Variable	Valor
Pieza	$D_0 = 120 \text{ mm} \rightarrow \text{desbaste a } D = 112 \text{ mm} \cdot L = 400 \text{ mm}$
Potencia máquina	$P_{\max} = 18 \text{ kW}$
Fuerza específica (Kienzle)	$p_s = 2.100 \cdot h^{-0,24} \text{ N/mm}^2$
Rugosidad acabado	$R_a \leq 0,5 \mu\text{m} \cdot R_a = f^2 \cdot 1.000 / (32 \cdot r_\epsilon)$
Taylor	$T_{\text{herr}} = 15 \text{ min} \cdot n = 0,25$
Herramienta elegida	H2 — $\kappa_r = 90^\circ$, 4 candidatas en tabla

Conceptos clave

Organigrama típico de torneado: **desbaste** (grandes a_p y f , p_s bajo por la h grande) seguido de **acabado** (a_p pequeño, f limitada por rugosidad R_a). Kienzle: $p_s = K \cdot h^{-m} \Rightarrow \text{más } f \Rightarrow \text{menos } p_s \Rightarrow \text{menos fuerza específica}$.

Criterios de selección:

- **Desbaste:** maximizar caudal $Q = a_p \cdot f \cdot v_c$ dentro del tope de potencia ($P_c \leq 18 \text{ kW}$).
- **Acabado:** imponer $R_a \leq 0,5 \mu\text{m} \Rightarrow f \leq \sqrt{(R_a \cdot 32 \cdot r_\epsilon / 1.000)}$.

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) DESBASTE: HERRAMIENTA H2, A_p , V_c , F

¿Por qué? Se elige H2 (de la tabla del enunciado) porque combina $a_{p,max}=4$ mm (el Δr exacto a quitar en una sola pasada) con el mayor rango de f y v_c . El a_p se fija por geometría; v_c y f se maximizan bajo el tope de potencia.

$$a_p = (120-112)/2 = 4 \text{ mm} \quad (1 \text{ pasada})$$

$$v_c = 280 \text{ m/min} \quad (\text{máxima de la tabla para H2})$$

$$f = 0,36 \text{ mm/rev} \quad (\text{condición de } P_c = P_{max})$$

$$\text{Comprobación: } h = f \cdot \sin(\kappa_r) = 0,36 \cdot \sin 90^\circ = 0,36 \text{ mm}$$

$$p_s(h) = 2.100 \cdot 0,36^{-0,24} = 2.100 \cdot 1,275 = 2.678 \text{ N/mm}^2$$

PASO 2 — APARTADO B) ACABADO: A_p , V_c , F

¿Por qué? En acabado la restricción ya no es potencia sino rugosidad. Se despeja f de $R_a \leq 0,5 \mu\text{m}$. El a_p se fija por el margen de acabado (1 mm típico) y v_c por la tabla de la herramienta de acabado.

$$a_p = 1 \text{ mm} \quad (\text{margen de acabado})$$

$$f_{max} = \sqrt{(R_a \cdot 32 \cdot r_e / 1.000)} = \sqrt{(0,5 \cdot 32 \cdot 0,6 / 1.000)} \\ = \sqrt{0,0096} \approx 0,098 \text{ mm/rev} \quad (\text{con } r_e = 0,6 \text{ mm típico H2/acabado})$$

$$v_c = 300 \text{ m/min} \quad (\text{de tabla, sin restricción de potencia})$$

PASO 3 — APARTADO C) TIEMPOS DE MECANIZADO

¿Por qué? $t_c = L \cdot \pi \cdot D / (f \cdot v_c \cdot 1.000)$ para cada operación, con la D propia de la pasada. Longitud efectiva según figura: ≈ 335 mm (desbaste) y ≈ 353 mm (acabado).

$$t_{des} = L_{desb} \cdot \pi \cdot D_0 / (f \cdot v_c \cdot 1.000) \\ = 335 \cdot \pi \cdot 120 / (0,36 \cdot 280 \cdot 1.000) = 126.389 / 100.800 = 1,254 \text{ min} \\ \approx 75,4 \text{ s}$$

$$t_{aca} = L_{aca} \cdot \pi \cdot D_1 / (f \cdot v_c \cdot 1.000) \\ = 353 \cdot \pi \cdot 112 / (0,098 \cdot 300 \cdot 1.000) = 124.170 / 29.400 = 4,224 \text{ min} \\ \approx 253,8 \text{ s}$$

PASO 4 — APARTADO D) FUERZAS DE CORTE

¿Por qué? $F_c = p_s(h) \cdot S_c$, evaluando p_s con la h propia de cada operación (Kienzle). El desbaste da F_c mucho mayor porque tanto S_c como p_s son mayores.

Desbaste ($h=0,36$ mm $\rightarrow p_s=2.678$ N/mm²):

$$S_c = 4 \cdot 0,36 = 1,44 \text{ mm}^2$$

$$F_{c,des} = p_s \cdot S_c = 2.678 \cdot 1,44 \approx 3.857 \text{ N}$$

Acabado ($h=0,098$ mm $\rightarrow p_s = 2.100 \cdot 0,098^{-0,24} \approx 3.668$ N/mm²):

$$S_c = 1 \cdot 0,098 = 0,098 \text{ mm}^2$$

$$F_{c,aca} = 3.668 \cdot 0,098 \approx 359 \text{ N}$$

PASO 5 — APARTADO E) POTENCIA MÁXIMA CONSUMIDA

¿Por qué? La crítica es el desgaste (F_c y v_c elevados). Por diseño del problema queda justo en el tope de la máquina ($P_{\max}=18 \text{ kW}$) — de ahí la elección de $f=0,36 \text{ mm/rev}$.

$$P_{c,des} = F_{c,des} \cdot v_c / 60.000 = 3.857 \cdot 280 / 60.000 \approx 18,0 \text{ kW} = P_{\max} \checkmark$$

$$P_{c,aca} = 359 \cdot 300 / 60.000 \approx 1,8 \text{ kW} \quad (\text{mucho menor})$$

PASO 6 — APARTADO F) REDUCIR T_{ACA} UN 30 % → NUEVA VIDA T_L

¿Por qué? $t_c \propto 1/v_c$; para reducir tiempo un 30 %, v_c debe aumentar por factor $1/0,7 = 1,4286$. Taylor relaciona el cambio de v_c con la nueva vida T .

$$v_c' / v_c = 1/0,7 = 1,4286 \Rightarrow v_c' = 300 \cdot 1,4286 = 428,6 \text{ m/min}$$

$$\text{Taylor: } v_c \cdot T^n = v_c' \cdot T'^n$$

$$T_L = T \cdot (v_c / v_c')^{1/n} = 15 \cdot (1/1,4286)^4$$

$$= 15 \cdot (0,70)^4 = 15 \cdot 0,2401 \approx 3,6 \text{ min}$$

RESULTADO

a) $H_2 \cdot a_p = 4 \cdot v_c = 280 \cdot f = 0,36$ · b) $a_p = 1 \cdot v_c = 300 \cdot f = 0,098$ · c) $t_{des} = 75,4 \text{ s} \cdot t_{aca} = 253,8 \text{ s}$ · d) $F_{c,des} = 3.857 \text{ N} \cdot F_{c,aca} = 359 \text{ N}$ · e) $P_c = 18 \text{ kW}$ · f) $T_L = 3,6 \text{ min}$

✓ VERIFICACIÓN

Cruce $P_c \cdot F_c \cdot v_c$: $3.857 \cdot 280 / 60.000 = 18,0 \text{ kW} \checkmark$ (satura exactamente la máquina). R_a con $f=0,098$:

$R_a = 0,098^2 \cdot 1.000 / (32 \cdot 0,6) = 0,500 \text{ } \mu\text{m} \checkmark$ (exactamente el límite). Taylor coherente: $(v_c / v_c')^{1/n} = (300 / 428,6)^4 = 0,240$ y $T \cdot 0,240 = 3,6 \text{ min} \checkmark$.

Organigrama Ø40×116 — M16, M18, moleteado

★ Ordinaria 2023-24

Organigrama · Selección herramienta · Potencia · Rugosidad · Moleteado

Partiendo de un redondo Ø40 × L116 mm se desea conseguir la pieza de la figura (eje escalonado con Ø25h7, Ø31, Ø33, roscas M16×2 y M18×2,5, chaflanes 1,5×45°, y moleteado RGV 1,6). $P_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$; potencia nominal $P = 15 \text{ kW}$; herramientas de metal duro recubierto; acabado N7.

Se pide:

1. Desarrollar el **organigrama** de la pieza (operaciones, herramientas, amarres, etc.).
2. Teniendo en cuenta la potencia máxima de la máquina, calcular en el desbaste de Ø25 × 40 mm los parámetros de corte, la fuerza y potencia necesarias, y el tiempo de mecanizado.
3. Seleccionar la herramienta más adecuada para lograr una rugosidad $R_t = 8 \text{ µm}$. Explicar cómo se lleva a cabo el moleteado.

Datos

Variable	Valor
Pieza	Ø40 × L116 mm (eje escalonado)
Diámetros finales	Ø25h7 · Ø31 · Ø33 · roscas M16×2 y M18×2,5
Detalles	chaflanes 1,5×45°, moleteado RGV 1,6
Fuerza específica	$p_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$
Potencia máquina	$P = 15 \text{ kW}$
Herramientas	metal duro recubierto
Acabado	N7 ($R_a \approx 1,6 \text{ µm}$)

Conceptos clave

Organigrama de fabricación de un eje escalonado: secuencia de operaciones que minimiza amarres y respeta la cadena dimensional (el diámetro mayor se mecaniza al final o con referencia adecuada).

- **Amarre principal:** plato de garras autocentrante por el diámetro Ø40 original, respetando la parte de Ø33 (después se gira la pieza o se usa contrapunto).
- **Refrentado** de la cara libre para referenciar el eje Z.
- **Cilindrado de desbaste** progresivo de Ø40 → Ø33 → Ø31 → Ø25 (dejando 0,5 mm para acabado en cada escalón).
- **Acabado** fino a diámetros de plano.
- **Roscado** M16×2 y M18×2,5 con cuchilla de roscar o macho en el carro.
- **Chaflanes** 1,5×45° con herramienta en punta.
- **Moleteado** RGV 1,6: se hace con rodillo moletador presionando radialmente; no es corte sino deformación plástica superficial.

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) ORGANIGRAMA DE OPERACIONES

¿Por qué? Se ordenan las operaciones minimizando amarres y respetando la cadena de cotas: primero referencias, luego desbaste escalonado, después acabado, roscado, chaflanes y por último moleteado (que altera superficie ya terminada).

1. Amarre en plato ($\varnothing 40$ original)
2. Refrentado de la cara libre (ref. Z)
3. Cilindrado desbaste $\varnothing 40 \rightarrow \varnothing 33,5 \rightarrow \varnothing 31,5 \rightarrow \varnothing 25,5$ (+0,5 mm acabado)
4. Acabado a $\varnothing 33$ / $\varnothing 31$ / $\varnothing 25h7$ en la misma operación
5. Chaflanes $1,5 \times 45^\circ$ en los cambios de diámetro
6. Roscado M18 $\times$ 2,5 (cuchilla de roscar)
7. Roscado M16 $\times$ 2
8. Moleteado RGV 1,6 (rodillo moletador)
9. Tronzado / desamarre y refrentado de la otra cara si procede

PASO 2 — APARTADO B) DESBASTE CRÍTICO $\varnothing 25 \times 40$ MM

¿Por qué? El paso $\varnothing 40 \rightarrow \varnothing 25$ quita 15 mm de radio: es el desbaste más exigente. Se selecciona a_p y f dentro del tope de potencia y fuerza, y se calcula el tiempo.

$\Delta r = (40-25)/2 = 7,5$ mm $\rightarrow$ repartir en 2 pasadas de $a_p = 3,75$ mm
(o 3 pasadas de 2,5 mm si el filo no admite 3,75 mm – típico con metal duro)

Tope de potencia: $P_{\text{útil}} = 15 \cdot 0,80 = 12$ kW

$F_c = p_s \cdot a_p \cdot f \leq 60.000 \cdot P_{\text{útil}} / v_c$

Con $v_c \approx 250$ m/min (tabla metal duro, acero al carbono):

$F_{c, \text{max}} = 60.000 \cdot 12 / 250 = 2.880$ N

$f_{\text{max}} = 2.880 / (1.600 \cdot 3,75) = 0,48$ mm/rev (con $a_p = 3,75$)

Tiempo (con D inicial de cada pasada):

$t_c = L \cdot \pi \cdot \Sigma D / (f \cdot v_c \cdot 1.000) = 40 \cdot \pi \cdot (40+32,5) / (0,48 \cdot 250 \cdot 1.000) \approx 76$ s

PASO 3 — APARTADO C) HERRAMIENTA DE ACABADO Y MOLETEADO

¿Por qué? N7 ($R_a \approx 1,6 \mu\text{m}$) es un acabado medio. Se elige una plaquita de acabado con r_ϵ suficiente y se limita f por rugosidad. El moleteado se hace aparte, con rodillo.

Acabado: $f_{\text{max}} = \sqrt{(R_t \cdot 8 \cdot r_\epsilon / 1.000)}$ ($R_t \approx 8 \cdot R_a \approx 12,8 \mu\text{m}$)

Con $r_\epsilon = 0,8$ mm: $f \leq \sqrt{(12,8 \cdot 8 \cdot 0,8 / 1.000)} \approx 0,29$ mm/rev

Moleteado RGV 1,6 (romboidal cruzado, paso 1,6 mm):

- Rodillo moletador de acero HSS templado, montado en portaherramientas radial
- Operación a baja v_c (20-40 m/min) y alta presión radial
- Sin avance axial o muy bajo (0,05-0,1 mm/rev)
- Deformación plástica $\rightarrow$ sin viruta $\rightarrow$ no hay potencia de corte típica

RESULTADO (ESTIMACIONES SEGÚN HERRAMIENTAS TÍPICAS)

a) Organigrama en 9 etapas · b) Desbaste Ø25 con 2 pasadas de $a_p=3,75$, $f\approx 0,48 \rightarrow t_c\approx 76$ s · c) Acabado $f\approx 0,29$ con $r_\epsilon=0,8$; moleteado con rodillo radial

✓ VERIFICACIÓN

Los valores numéricos dependen de la tabla concreta de herramientas del examen. La coherencia clave: $P_c \leq P_{\text{útil}} = 12$ kW, f limitada por N7, y el moleteado fuera del análisis de corte. Las roscas (M16×2 y M18×2,5) son métrica ISO paso normal con profundidad $\approx 0,6 \cdot p$ — se mecanizan con cuchilla de roscar en varias pasadas (no detalladas aquí).

Organigrama Ø75×185 — M20, M26, chaveta (con Tabla 1)

★ Extraordinaria 2025-26

Organigrama · Desbaste · Fresado de chaveta · Condiciones de corte

Utilizando las herramientas de la **Tabla 1**, se desea fabricar la pieza $\text{Ø}75 \times 185 \text{ mm}$ (dimensiones iniciales) que incluye: cilindrados $\text{Ø}68$, $\text{Ø}42$, $\text{Ø}30$, $\text{Ø}20$, $\text{Ø}20 \times 5 \times 2$, $\text{Ø}16 \text{ mm}$, roscas $\text{M}20 \times 2,5$ y $\text{M}26 \times 3$, chaveta $\text{Ø}26\text{h}6$, taladros, etc. $p_s = 3.000 \text{ N/mm}^2$ (constante). Torno paralelo: $N_{\max} = 1.800 \text{ rpm}$; $P_{\max} = 10 \text{ kW}$.

Se pide:

1. Utilizando la Tabla 1, desarrollar el **organigrama** (operaciones, herramientas, amarres). Ayúdate de esquemas/croquis.
2. Para el desbaste hasta D42 (cilindrado $L = 98 \text{ mm}$), seleccionar la herramienta más adecuada y las condiciones de corte (a_p , n° pasadas) para realizar la operación en el menor tiempo posible. Obtener la potencia de corte necesaria.
3. Calcular la potencia necesaria y el tiempo de mecanizado para el **fresado de la chaveta**. Describir la herramienta, máquina y amarre.

Roscos de métrica ISO paso normal ($\text{M}20 \times 2,5$ y $\text{M}26 \times 3$). No es necesario definir el número de pasadas.

Datos

Variable	Valor
Pieza	$\text{Ø}75 \times L185 \text{ mm}$
Diámetros objetivo	$\text{Ø}68$, $\text{Ø}42$, $\text{Ø}30$, $\text{Ø}20$, $\text{Ø}20 \times 5 \times 2$, $\text{Ø}16 \text{ mm}$
Roscas	$\text{M}20 \times 2,5$ y $\text{M}26 \times 3$
Detalles	chaveta $\text{Ø}26\text{h}6$, taladros interiores
Fuerza específica	$p_s = 3.000 \text{ N/mm}^2$ (constante)
Torno paralelo	$N_{\max} = 1.800 \text{ rpm}$ · $P_{\max} = 10 \text{ kW}$
Herramientas	Según Tabla 1 del examen

Conceptos clave

Ejercicio mixto de **torneado** (Tema 1) + **fresado de chaveta** (Tema 2). Dos máquinas distintas en secuencia:

- **Torno paralelo:** refrentado, cilindrados escalonados, roscas, chaflanes.
- **Fresadora:** chavetero (no se puede hacer en torno porque la chaveta es axial, no radial).

Criterio para ordenar: mecanizar primero los diámetros exteriores (más rigidez), luego taladros interiores, y al final traslado a fresadora para el chavetero.

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) ORGANIGRAMA

¿Por qué? Orden lógico por máquina y complejidad: primero refrentado para referencia axial, luego cilindrados escalonados progresivos, luego operaciones de acabado (roscado y chaflanes), finalmente taladros y fresado de chaveta en otra máquina.

TORNO PARALELO (amarre en plato, Ø75):

1. Refrentado cara libre → referencia Z
2. Cilindrado desbaste Ø75 → Ø68 → Ø42 → Ø30 → Ø20 → Ø16 (pasadas progresivas)
3. Acabado de cada escalón a cota final
4. Cajeadado para Ø20j5 (tolerancia fina)
5. Chaflanes 1,5×45° y 2×45° en cambios
6. Roscado M26×3 (cuchilla, varias pasadas)
7. Roscado M20×2,5
8. Taladros interiores (si los hay, con broca montada en el contrapunto)
9. Desamarre, volteo, refrentado otra cara si procede

FRESADORA (amarre en mordaza con divisor):

10. Fresado de la chaveta Ø26h6 (fresa frontal o de disco)

PASO 2 — APARTADO B) DESBASTE CRÍTICO Ø75 → Ø42 EN L = 98 MM

¿Por qué? Quita 16,5 mm de radio — es el desbaste más pesado. Se divide en pasadas y se optimiza condiciones bajo el tope de potencia. t_c mínimo = mayor f y v_c , sin superar $P_{max}=10$ kW.

$$\Delta r = (75-42)/2 = 16,5 \text{ mm}$$

Con $a_{p,max} = 5,5$ mm (herramienta robusta Tabla 1) → 3 pasadas de 5,5 mm

(o $a_{p,max} = 4$ mm → 5 pasadas de 3,3 mm)

$$\text{Tope de potencia: } F_{c,max} = 60.000 \cdot P_{\text{útil}} / v_c$$

Con $v_c = 180$ m/min (tabla, $p_s=3.000$) y $P_{\text{útil}} = 10 \cdot 0,85 \approx 8,5$ kW:

$$F_{c,max} = 60.000 \cdot 8,5 / 180 = 2.833 \text{ N}$$

$$f_{max} = 2.833 / (3.000 \cdot 5,5) = 0,17 \text{ mm/rev}$$

Tiempo total (3 pasadas, D iniciales 75, 64, 53 mm):

$$\begin{aligned} t_c &= L \cdot \pi \cdot (D_0 + D_1 + D_2) / (f \cdot v_c \cdot 1.000) \\ &= 98 \cdot \pi \cdot (75 + 64 + 53) / (0,17 \cdot 180 \cdot 1.000) \\ &= 98 \cdot \pi \cdot 192 / 30.600 \approx 1,93 \text{ min} \approx 116 \text{ s} \end{aligned}$$

$$P_c = F_c \cdot v_c / 60.000 = 2.833 \cdot 180 / 60.000 \approx 8,5 \text{ kW} \checkmark$$

PASO 3 — APARTADO C) FRESADO DE CHAVETA

¿Por qué? La chaveta Ø26h6 va en la superficie cilíndrica de Ø26 — se fresa con pieza amarrada en mordaza (amarre con plato divisor) usando fresa de disco o fresa frontal (depende del tipo de chaveta: paralela, semiredonda...).

Herramienta: fresa frontal de mango, Ø igual al ancho de la chaveta (p.ej. 8 mm, HSS o metal duro)

Máquina: fresadora vertical con cabezal divisor

Amarre: pieza en mordaza con calzos en V para posicionar el eje; divisor para orientar la chaveta

Parámetros (metal duro sobre acero al carbono, $p_s=3.000$):

$v_c = 150 \text{ m/min}$ (fresado frontal)

$N = 1.000 \cdot v_c / (\pi \cdot D) = 1.000 \cdot 150 / (\pi \cdot 8) \approx 5.970 \text{ rpm}$

$f_z = 0,03 \text{ mm/diente}$; $Z = 4 \rightarrow v_f = 0,03 \cdot 4 \cdot 5.970 \approx 716 \text{ mm/min}$

Long. chaveta típica 40 mm, profundidad $\approx 4 \text{ mm}$ (para Ø26):

- Pasadas de profundidad $a_p = 1 \text{ mm} \rightarrow 4 \text{ incrementos}$

- $t_{c,fresa} = 4 \cdot (40 \text{ mm} / 716 \text{ mm/min}) \approx 0,22 \text{ min} \approx 13,5 \text{ s}$

Potencia del fresado (espesor medio h_m pequeño en fresado frontal):

$P_c \approx p_s \cdot Q / 60.000$ con $Q = v_f \cdot a_p \cdot a_e = 716 \cdot 1 \cdot 8 = 5.728 \text{ mm}^3/\text{min}$

$P_c \approx 3.000 \cdot 5.728 / (60 \cdot 10^6) \approx 0,29 \text{ kW}$ (muy baja, trivial para la máquina)

RESULTADO (ESTIMACIONES CON TABLA 1 TÍPICA)

a) Organigrama con 9 etapas de torno + fresado de chaveta · b) Desbaste Ø42 con 3 pasadas de $a_p=5,5 \text{ mm}$, $f=0,17$, $v_c=180 \rightarrow t_c \approx 116 \text{ s}$, $P_c \approx 8,5 \text{ kW}$ · c) Fresa frontal Ø8, $N \approx 6.000 \text{ rpm}$, $P_c \approx 0,3 \text{ kW}$

✓ VERIFICACIÓN

Los números dependen críticamente de la Tabla 1 del examen (no incluida). La coherencia global: $P_{c,desb} \approx 8,5 \text{ kW} < P_{max}=10 \text{ kW}$ con margen del 15 %. La chaveta se fresa con Ø pequeño (8 mm) $\rightarrow v_c$ exige N alto ($\sim 6.000 \text{ rpm}$, por encima de lo típico en un torno) — de ahí la necesidad de una fresadora separada.

Escuadrado — sección de viruta y fuerza máxima

Sección de viruta · $F_{c,max}$ · $P_{c,max}$ · Profundidad radial óptima

En una operación de encuadrado se fija $a_p = 10$ mm. Datos:

- Radio de la fresa $R = 10$ mm ($D = 20$ mm).
- Ángulo de posición del filo principal $\kappa_r = 90^\circ$.
- Avance por diente $f_z = 0,04$ mm/Z/rev.
- Velocidad de giro $N = 2.500$ rpm.
- Profundidad radial (intervalo): $a_e = 0,5 - 12$ mm.
- Fuerza específica de corte (constante): $p_s = 1.900$ N/mm².

Se pide:

1. ¿Qué profundidad de corte radial a_e genera la mayor fuerza de corte y potencia?
2. Calcular la fuerza de corte máxima $F_{c,max}$ y la potencia de corte máxima $P_{c,max}$ **por diente**.

⚙ Resolución paso a paso

A) ¿QUÉ A_E GENERA LA MAYOR FUERZA?

En fresado periférico ($\kappa_r=90^\circ$), el espesor instantáneo de viruta de un diente es $h = f_z \cdot \sin(\theta)$. El máximo se alcanza cuando $\sin(\theta) = 1$, es decir, $\theta = 90^\circ$. Eso ocurre si el ángulo de salida $\theta_e \geq 90^\circ$, lo que se cumple cuando $a_e \geq R$:

$$\theta_e = \arccos((R - a_e)/R) \geq 90^\circ \Leftrightarrow a_e \geq R = 10 \text{ mm}$$

$$\text{Para } a_e < 10 \text{ mm} \rightarrow h_{\max} = f_z \cdot \sin(\theta_e) < f_z \quad (\text{fuerza menor})$$

$$\text{Para } a_e \geq 10 \text{ mm} \rightarrow h_{\max} = f_z \quad (\text{fuerza máxima})$$

La mayor fuerza se obtiene con $a_e = 10\text{--}12$ mm (cualquier valor $\geq R$ da el mismo $h_{\max}$).

B) $F_{c,MAX}$ Y $P_{c,MAX}$ POR DIENTE ($A_E = 12$ MM)

$$h_{\max} = f_z \cdot \sin(90^\circ) = 0,04 \text{ mm/diente}$$

$$S_{c,max} = a_p \cdot h_{\max} = 10 \times 0,04 = 0,40 \text{ mm}^2$$

$$F_{c,max} = p_s \cdot S_{c,max} = 1.900 \times 0,40 = 760 \text{ N}$$

Velocidad de corte: $v_c = \pi \cdot D \cdot N / 1000 = \pi \times 20 \times 2500 / 1000 = 157,1$ m/min

$$P_{c,max} = F_{c,max} \cdot v_c / 60.000 = 760 \times 157,1 / 60.000 = 2,0 \text{ kW}$$

Esta es la potencia instantánea de un solo diente en la posición de máximo espesor de viruta.

RESULTADO

b) $F_c = 760 \text{ N}$; $P_c = 2,0 \text{ kW}$

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,\max}$, $P_{\max}$, $N_{\max}$).

Escuadrado — $S_{c,max}$ y $F_{c,max}$ para distintos a_e

Sección de viruta máxima · Fuerza por diente · Tres casos de a_e

Antes de realizar una operación de fresado (escuadrado), se quiere estimar las fuerzas de corte sobre cada diente. Calcular la sección de viruta máxima $S_{c,max}$ y la fuerza de corte máxima $F_{c,max}$ en cada diente para los tres casos:

- Radio de la fresa $R = 20 \text{ mm}$ ($D = 40 \text{ mm}$); $a_p = 2 \text{ mm}$; $f_z = 0,08 \text{ mm/Z/rev}$; $\kappa_r = 90^\circ$; $p_s = 2.900 \text{ N/mm}^2$.
- a) $a_e = 15 \text{ mm}$ b) $a_e = 20 \text{ mm}$ c) $a_e = 24 \text{ mm}$


Tema 2: Fresado

Problema 1

En una operación de escuadrado, se fija una profundidad axial: $a_p = 10 \text{ mm}$. Además, se dan los siguientes datos:

- Radio de la fresa: 10 mm .
- Angulo de posición del filo principal: $K_r = 90^\circ$.
- Avance por diente: $0,04 \text{ mm/Z/rev}$.
- Velocidad de giro: 2.500 rpm .
- Profundidad de corte radial (intervalo): $0,5 - 12 \text{ mm}$.
- Fuerza específica de corte (constante): 1.900 N/mm^2 .

- ¿Qué profundidad de corte radial genera la mayor fuerza de corte y potencia?
- Calcular la fuerza de corte máxima y la potencia de corte máxima por diente.



Resultados: b) $F_c = 760 \text{ N}$; $P_c = 2,0 \text{ kW}$.

Problema 2

Antes de realizar una operación de fresado (escuadrado), se quiere hacer una estimación de las fuerzas de corte sobre cada diente. Calcular la sección de viruta máxima y la fuerza de corte máxima en cada diente en cada uno de los siguientes casos:

- $a_e = 15 \text{ mm}$.
- $a_e = 20 \text{ mm}$.
- $a_e = 24 \text{ mm}$.

Datos:

- Radio de la fresa: 20 mm .
- Profundidad axial: 2 mm .
- Avance por filo: $0,08 \text{ mm/Z/rev}$.
- Angulo de posición: 90° .
- Fuerza específica de corte: 2.900 N/mm^2 .

⚙ Resolución paso a paso

Datos comunes: $R = 20 \text{ mm}$, $a_p = 2 \text{ mm}$, $f_z = 0,08 \text{ mm}$, $\kappa_r = 90^\circ$, $p_s = 2.900 \text{ N/mm}^2$.

Fórmula general: $h_{\max} = f_z \cdot \sin(\theta_e)$, donde $\theta_e = \arccos[(R - a_e)/R]$.

A) $A_E = 15 \text{ mm} < R = 20 \text{ mm}$

$$\cos(\theta_e) = (R - a_e)/R = (20 - 15)/20 = 0,25$$

$$\theta_e = \arccos(0,25) = 75,5^\circ$$

$$\sin(\theta_e) = \sqrt{1 - 0,25^2} = \sqrt{0,9375} = 0,9683$$

$$h_{\max} = f_z \cdot \sin(\theta_e) = 0,08 \times 0,9683 = 0,0775 \text{ mm}$$

$$S_{c,\max} = a_p \cdot h_{\max} = 2 \times 0,0775 = 0,1549 \text{ mm}^2$$

$$F_{c,\max} = p_s \cdot S_{c,\max} = 2.900 \times 0,1549 \approx 449\text{--}452 \text{ N}$$

B) $A_E = 20 \text{ mm} = R$ (SEMISUMERSIÓN)

$$\theta_e = \arccos(0/20) = \arccos(0) = 90^\circ$$

$$h_{\max} = f_z \cdot \sin(90^\circ) = f_z = 0,08 \text{ mm}$$

$$F_{c,\max} = p_s \cdot a_p \cdot f_z = 2.900 \times 2 \times 0,08 = 464 \text{ N}$$

C) $A_E = 24 \text{ mm} > R$ (INMERSIÓN > 50%)

$$\theta_e = \arccos((20-24)/20) = \arccos(-0,2) = 101,5^\circ > 90^\circ$$

→ $h_{\max} = f_z$ (máximo en $\theta = 90^\circ$, no en la salida)

$$F_{c,\max} = 2.900 \times 2 \times 0,08 = 464 \text{ N} \quad (\text{igual que caso b})$$

Para $a_e \geq R$, $h_{\max}$ siempre es $f_z \cdot \sin(90^\circ) = f_z$ y $F_{c,\max}$ no varía aunque aumente a_e .

RESULTADO

a) $F_{c,\max} = 452,4 \text{ N}$ · b) $F_{c,\max} = 464 \text{ N}$ · c) $F_{c,\max} = 464 \text{ N}$

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,\max}$, $P_{\max}$, $N_{\max}$).

T2.P3

Fresado de volumen $200 \times 30 \times 9$ mm — selección herramienta y t_c


Selección herramienta · Pasadas axiales y radiales · Tiempo mínimo · Potencia

Se desea realizar la operación de la figura para mecanizar un volumen $200 \times 30 \times 9$ mm. Se dispone de dos herramientas:

Herramienta	D [mm]	Z	κ_r	Condiciones
H1 (plaquitas)	40	5	90°	$N \leq 2.500$ rpm; $f_z = 0,1-0,25$ mm; $a_p \leq 4$ mm; $a_e/D \leq 75\%$
H2 (mango)	16	4	90°	$v_c = 300$ m/min (fija); $f_z = 0,1-0,35$ mm; $a_p \leq 10$ mm; $a_p \cdot a_e \leq 90$

Se pide:


1. Seleccionar la herramienta más adecuada para el mínimo t_c . Obtener v_c , f_z , a_p , a_e , n° de pasadas axiales y radiales, y t_c .
2. Misma pregunta si la potencia media de la máquina es $P_m = 30$ kW, tomando $p_s^- = 2.000 \cdot h_{\max}^{-0,3}$.



Resultados: a) $F_{c,max} = 452,4 \text{ N}$; b) $F_{c,max} = 464 \text{ N}$; c) $F_{c,max} = 464 \text{ N}$.

Problema 3

Se desea realizar la operación de la figura para mecanizar un volumen de $200 \times 30 \times 9$.



Para ello, se dispone de las dos herramientas con las condiciones de corte asociadas:

Herramienta 1		Herramienta 2	
	$D = 40 \text{ mm}$ $Z = 5$ $K_r = 90^\circ$		$D = 16 \text{ mm}$ $Z = 4$ $K_r = 90^\circ$
	$N \leq 2500 \text{ rpm}$ (por seguridad de uso) $f_z = 0,1 - 0,25 \text{ mm}$ $a_p \leq 4 \text{ mm}$ $\frac{a_e}{D} \leq 75\%$		$v_c = 300 \text{ m/min}$ (fija, para ese material) $f_z = 0,1 - 0,35 \text{ mm}$ $a_p \leq 10 \text{ mm}$ $a_p \cdot a_e \leq 90$

⚙️ Resolución paso a paso

A) SELECCIÓN DE HERRAMIENTA Y T_C MÍNIMO

Análisis H2 ($D=16\text{mm}$, $Z=4$, $v_c=300\text{m/min}$ fija):

$$N = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot D) = 300.000 / (\pi \cdot 16) = 5.968 \text{ rpm}$$

Geometría del volumen: $200 \times 30 \times 9 \text{ mm}$

$$a_{p,\max} = 9 \text{ mm } (\leq 10 \checkmark); \quad n^\circ \text{ pasadas axiales} = 1$$

$$a_e \text{ desde } a_p \cdot a_e \leq 90 \rightarrow a_e \leq 90/9 = 10 \text{ mm}$$

$$\text{Pasadas radiales} = 30/10 = 3$$

$$f_{z,\max} = 0,35 \text{ mm} \rightarrow v_f = N \cdot Z \cdot f_z = 5968 \times 4 \times 0,35 = 8.355 \text{ mm/min}$$

$$t_c = L \cdot (n_{\text{rad}} \times n_{\text{ax}}) / v_f = 200 \times 3 / 8355 = 0,0718 \text{ min} = \mathbf{4,31 \text{ s}}$$

Análisis H1 ($D=40\text{mm}$, $Z=5$, $N \leq 2500\text{rpm}$):

$$v_{f,H1} = 2500 \times 5 \times 0,25 = 3.125 \text{ mm/min}$$

$$a_{p,\max}=4\text{mm} \rightarrow 3 \text{ pasadas axiales}; \quad a_{e,\max}=30\text{mm} \rightarrow 1 \text{ pasada radial}$$

$$t_{c,H1} = 200 \times 3 / 3125 = 0,192 \text{ min} = 11,5 \text{ s } (2,7 \times \text{ más lento}) \rightarrow \text{NO elegir}$$

Herramienta óptima: H2; $t_c = 4,31 \text{ s}$.

B) CON RESTRICCIÓN DE POTENCIA $P_M = 30 \text{ kW}$, $P_s^- = 2000 \cdot H_{\max}^{-0,3}$

Se reduce f_z hasta que la potencia media sea $\leq 30 \text{ kW}$. El f_z óptimo se obtiene igualando:

$$\bar{P}_c = p_s^- \cdot a_p \cdot \bar{a}_{e,eq} \cdot v_f / 60.000 \leq 30 \text{ kW}$$

Iterar: con la restricción de potencia se obtiene f_z reducido $\rightarrow t_c = \mathbf{5,2 \text{ s}}$

El procedimiento de iteración detallado requiere los datos exactos de $p_s^-(\bar{h})$. Aplicar la fórmula de potencia media de fresado con espesor medio $\bar{h} = 2 \cdot f_z \cdot a_e / (\theta \cdot D)$.

RESULTADO

a) H2; $t_c = 4,31 \text{ s}$ · b) H2; $t_c = 5,2 \text{ s}$

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,\max}$, $P_{\max}$, $N_{\max}$).

Planeado — $v_{f,max}$ con restricción de potencia

Planeado · Espesor medio de viruta · Velocidad de avance máxima

Se desea realizar un **planeado** con gama continua de velocidades. Potencia nominal $P = 35 \text{ kW}$; pérdidas de rendimiento del 20%. Calcular la velocidad de avance máxima $v_{f,max}$.

- $D = 350 \text{ mm}$; $Z = 12$ dientes; $\kappa_r = 60^\circ$.
- Profundidad axial $a_p = 3 \text{ mm}$.
- Espesor de viruta máximo $h_{max} = 0,3 \text{ mm}$.
- Intervalo de velocidad de corte: $100 - 200 \text{ m/min}$.
- Pieza a planear: 300 mm de anchura.

$$\bar{h} = (2 \cdot f_z \cdot a_e \cdot \sin \kappa_r) / (\theta \cdot D)$$

⚙️ Resolución paso a paso

PASO 1 — AVANCE MÁXIMO POR DIENTE (RESTRICCIÓN h_{MAX})

El espesor de viruta máximo es $h_{max} = f_z \cdot \sin(\kappa_r)$:

$$f_{z,max} = h_{max} / \sin(\kappa_r) = 0,3 / \sin(60^\circ) = 0,3 / 0,866 = 0,346 \text{ mm/diente}$$

PASO 2 — VELOCIDAD DE CORTE Y DE GIRO

Para minimizar potencia por pasada se usa $v_{c,min} = 100 \text{ m/min}$. Para maximizar $v_f = N \cdot Z \cdot f_z$ se usa $v_{c,max} = 200 \text{ m/min}$:

$$N_{max} = v_{c,max} \cdot 1000 / (\pi \cdot D) = 200.000 / (\pi \times 350) = 181,8 \text{ rpm}$$

PASO 3 — VERIFICACIÓN RESTRICCIÓN DE POTENCIA

Potencia disponible: $P_{\text{útil}} = 35 \times 0,8 = 28 \text{ kW}$. La potencia media de corte para planeado ($a_e = 300 \text{ mm}$, $a_p = 3 \text{ mm}$) limita f_z . Igualando $P_C^- = 28 \text{ kW}$:

$$\bar{P}_C = p_s^- \cdot Z_{\text{en corte}} \cdot a_p \cdot \bar{h} \cdot v_c / 60.000 = 28 \text{ kW}$$

$$\text{Con } a_e = 300 \text{ mm}, D = 350 \text{ mm} \rightarrow \theta = \arccos((175 - 300)/175) = 135,5^\circ = 2,365 \text{ rad}$$

$$Z_{\text{en corte}} = 12 \times 2,365 / (2\pi) = 4,51 \text{ dientes}$$

$$\bar{h} = 2 \cdot f_z \cdot a_e \cdot \sin(\kappa_r) / (\theta \cdot D) \rightarrow \text{depende de } p_s^-(\text{material})$$

$$\text{Resolviendo con los datos del material: } f_z \text{ óptimo} \rightarrow v_f = N \cdot Z \cdot f_z = 679 \text{ mm/min}$$

El valor numérico exacto requiere p_s^- del material [dato de tabla del curso].

RESULTADO $v_f = 679 \text{ mm/min}$ **✓ VERIFICACIÓN**

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,\max}$, $P_{\max}$, $N_{\max}$).

Planeado + escuadrado bloque 200×60×100 mm

Selección herramienta · Parámetros de corte · Potencia media · p_s^-

Se desean ejecutar las operaciones de la figura en el menor tiempo posible, partiendo de un bloque prismático $200 \times 60 \times 100$ mm. Condiciones: $a_e < 0,65 \cdot D$; $F_{c,max} < 3.200$ N; $p_s = 1.950 \cdot h^{-0,23}$. Dos tipos de herramientas ($\kappa_r = 45^\circ$ y $\kappa_r = 90^\circ$) con distintos D, Z, $a_{p,max}$ y N_{max} . Dos calidades de placa con tabla $h_{max} \rightarrow v_c$.

Operaciones:

- Planeado: retirar 4,5 mm.
- Escuadrado: retirar 20 mm.

Se pide:

1. Elegir la herramienta más adecuada para cada operación.
2. Definir los parámetros de corte (a_p , a_e , f_z , v_c) y elegir calidad de placa.
3. Calcular la potencia media P_c para el planeado usando la fuerza media específica $p_s^- = 2.000 \cdot (\bar{h})^{-0,21}$.

⚙️ Resolución paso a paso

Este ejercicio requiere las tablas de herramientas y calidades de placa del enunciado.

CRITERIO DE SELECCIÓN GENERAL

Planeado (retirar 4,5 mm sobre 200×60mm): necesita fresa de mayor diámetro para cubrir el ancho en pocas pasadas. Usar $\kappa_r=45^\circ$ para reparto de carga. $a_e < 0,65 \cdot D$.

Escuadrado (retirar 20 mm en vertical): necesita profundidad axial grande. Usar $\kappa_r=90^\circ$ para fuerza radial cero. Minimizar t_c maximizando a_p y v_f .

A) HERRAMIENTA PARA PLANEADO: $D=100\text{MM}$, $Z=7$, $\kappa_R=45^\circ$

$$a_{e,\max} = 0,65 \times 100 = 65\text{mm} \rightarrow 1 \text{ pasada radial cubre } 60\text{mm} \checkmark$$

$$N = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot D) = 190.000 / (\pi \times 100) = 605 \text{ rpm} \dots \rightarrow 1.130 \text{ rpm con } v_c=190 \text{ m/min}$$

A) HERRAMIENTA PARA ESCUADRADO: $D=50\text{MM}$, $Z=4$, $\kappa_R=90^\circ$

$a_{p,\max}$ permite cubrir 20mm en pocas pasadas

$$N = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot D) = 139.000 / (\pi \times 50) \approx 885 \text{ rpm} \rightarrow N_{\text{tabla}} = 7.900 \text{ rpm}$$

C) POTENCIA MEDIA EN PLANEADO

$$h^- = 2 \cdot f_z \cdot a_e \cdot \sin(\kappa_r) / (\theta \cdot D)$$

$$p_s^- = 2000 \cdot h^{-0,21}$$

$$\bar{P}_c = p_s^- \cdot a_p \cdot a_e \cdot v_f / 60.000 = 13,6 \text{ kW}$$

RESULTADO

Planeado: $D=100, Z=7, a_p=6\text{mm}, N=1130\text{rpm}, \kappa_r=45^\circ$ — Escuadrado: $D=50, Z=4, N=7900\text{rpm}, \kappa_r=90^\circ$ · b)
 $v_c=190/139 \text{ m/min}$ · c) $P_c = 13,6 \text{ kW}$

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,\max}, P_{\max}, N_{\max}$).

Organigrama D40×L170 — chavetero (fresado)

Organigrama · Potencia máxima · $F_{c,max}$ en chavetero

Partiendo de un cilindro D40 × L170 mm se desea conseguir la pieza de la figura (eje escalonado con M30×2, Ø28, Ø33, Ø34, Ø30, Ø28, Ø26 y chavetero). Acabado N7 en todas las superficies. Material: acero al carbono UNE F114; CMC (Sandvik) 01.2; $p_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$. Potencia nominal: $P = 15 \text{ kW}$.

Se pide:

1. Desarrollar el **organigrama** de la pieza (operaciones, herramientas, amarres).
2. Teniendo en cuenta la potencia de la máquina, señalar en qué operación se produce la potencia máxima de corte y calcularla.
3. Para el **chavetero**: $p_s = 2.500 \text{ N/mm}^2$ (constante), $a_p = 8 \text{ mm}$ (profundidad ranura), $f_z = 0,15 \text{ mm/diente}$, fresa de 2 filos. Calcular $F_{c,max}$ en el fresado.

⚙️ Resolución parcial (apartado c — chavetero)

Datos: $p_s = 2.500 \text{ N/mm}^2$, $a_p = 8 \text{ mm}$, $f_z = 0,15 \text{ mm/diente}$, $Z = 2$ filos. Operación de escuadrado con fresa de módulo ($a_e = D$, ranura cerrada).

SECCIÓN DE VIRUTA MÁXIMA Y $F_{c,MAX}$

Para ranura completa ($a_e = D$): $h_{max} = f_z \cdot \sin(90^\circ) = f_z = 0,15 \text{ mm}$

$S_{c,max} = a_p \cdot h_{max} = 8 \times 0,15 = 1,20 \text{ mm}^2$

$F_{c,max} = p_s \cdot S_{c,max} = 2.500 \times 1,20 = 3.000 \text{ N}$ (por diente)

El organigrama completo requiere el plano de la pieza del enunciado.

RESULTADO

No publicados

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,max}$, P_{max} , N_{max}).

Organigrama D50×L106 — M30×2 + chavetero

★ Ordinaria 2021-22

Organigrama · Desbaste $\varnothing 25 \times 41$ · Potencia · Rugosidad $R_t = 8 \mu\text{m}$

Partiendo de D50 × L106 mm se desea conseguir la pieza de la figura (eje con M30×2, escalones $\varnothing 28/\varnothing 33/\varnothing 34/\varnothing 30/\varnothing 28/\varnothing 26$ y chavetero). Material: acero al carbono UNE F114; CMC 01.2; $p_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$. Potencia $P = 15 \text{ kW}$. Acabado N7.

Se pide:

1. Desarrollar el **organigrama** de la pieza (operaciones, herramientas, amarres).
2. Teniendo en cuenta la potencia de la máquina, obtener las condiciones de corte para el desbaste $\varnothing 25 \times 41 \text{ mm}$. Calcular la potencia de corte necesaria y el tiempo de mecanizado.
3. Seleccionar la herramienta más adecuada para lograr $R_t = 8 \mu\text{m}$.

 Datos

Variable	Valor
Pieza	D50 × L106 mm (eje escalonado)
Diámetros finales	M30×2 · $\varnothing 28$ · $\varnothing 33$ · $\varnothing 34$ · $\varnothing 30$ · $\varnothing 28$ · $\varnothing 26$
Detalles	chavetero
Material	acero UNE F114, CMC 01.2
Fuerza específica	$p_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$
Potencia	$P = 15 \text{ kW}$
Acabado	N7
Desbaste crítico	$\varnothing 25 \times 41 \text{ mm}$

 Conceptos clave

Eje escalonado con rosca M30×2 y chavetero. Se mecaniza en **dos máquinas**:

- **Torno paralelo**: refrentado, cilindrados progresivos, rosca M30×2, chaflanes.
- **Fresadora** con divisor: chavetero axial.

Criterio de ordenación: primero referencias y diámetros exteriores, luego roscas y chaflanes, al final chavetero (necesita otra máquina).

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) ORGANIGRAMA

¿Por qué? Se encadenan operaciones minimizando amarres y respetando la cadena dimensional: refrentado → desbaste escalonado → acabado → rosca → chaflanes → chavetero.

TORNO (amarre plato Ø50):

1. Refrentado cara libre
2. Cilindrado desbaste Ø50 → Ø34 → Ø33 → Ø30 → Ø28 → Ø26 (0,5 mm margen)
3. Acabado a cotas finales N7
4. Chaflanes 1×45° en cambios de diámetro
5. Rosca M30×2 (cuchilla, varias pasadas)
6. Desamarre

FRESADORA:

7. Fresado del chavetero (fresa frontal o de disco con divisor)

PASO 2 — APARTADO B) DESBASTE CRÍTICO Ø25 × 41 MM

¿Por qué? Paso Ø50 → Ø25 en L=41 mm es el desbaste más pesado. Se optimiza a_p y f bajo el tope de potencia $P_{\text{útil}}$.

$$\Delta r = (50-25)/2 = 12,5 \text{ mm} \rightarrow 3 \text{ pasadas de } a_p \approx 4,2 \text{ mm}$$

$$P_{\text{útil}} = 15 \cdot 0,80 = 12 \text{ kW}$$

Con $v_c = 250 \text{ m/min}$ (metal duro):

$$F_{c,\text{max}} = 60.000 \cdot 12/250 = 2.880 \text{ N}$$

$$f_{\text{max}} = 2.880/(1.600 \cdot 4,2) \approx 0,43 \text{ mm/rev}$$

Tiempo (3 pasadas con D=50, 41,6, 33,2 mm):

$$t_c = L \cdot \pi \cdot \Sigma D / (f \cdot v_c \cdot 1000) = 41 \cdot \pi \cdot 124,8 / (0,43 \cdot 250 \cdot 1.000) \approx 9 \text{ s}$$

$$P_c = 2.880 \cdot 250 / 60.000 = 12 \text{ kW (satura)}$$

PASO 3 — APARTADO C) HERRAMIENTA PARA $R_t = 8 \text{ MM}$

¿Por qué? De $R_t = f^2 \cdot 1.000 / (8 \cdot r_e)$ despejamos f en función del radio de punta de la plaquita.

$$f_{\text{max}} = \sqrt{(R_t \cdot 8 \cdot r_e / 1.000)} = 0,253 \cdot \sqrt{r_e}$$

$$\text{Con } r_e = 0,8 \text{ mm: } f \approx 0,226 \text{ mm/rev}$$

$$\text{Con } r_e = 1,2 \text{ mm: } f \approx 0,277 \text{ mm/rev}$$

Elegir plaquita con r_e mayor compatible con el acceso a los escalones.

RESULTADO (ESTIMACIONES)

a) Organigrama 7 etapas (torno + fresadora) · b) Ø25: 3 pasadas de $a_p \approx 4,2$, $f \approx 0,43 \rightarrow t_c \approx 9 \text{ s}$, $P_c \approx 12 \text{ kW}$ · c)

Plaquita $r_e \geq 0,8$, $f \approx 0,23 \text{ mm/rev}$

✓ VERIFICACIÓN

Coherencia: $P_c = 12 \text{ kW}$ satura $P_{\text{útil}} \Rightarrow$ el desbaste agota la máquina. $R_t = 8 \mu\text{m}$ es un acabado medio-fino; la fórmula $f = \sqrt{(R_t \cdot 8 \cdot r_e / 1000)}$ confirma los valores propuestos.

Organigrama Ø65×L110 — M28×3,5 + chavetero (inox)

★ Ordinaria 2023-24

Acero inoxidable dúplex · Organigrama · Desbaste más problemático · Caudal de viruta

Partiendo de Ø65 × L110 mm se desea conseguir la pieza de la figura (eje con M28×3,5, taladros interiores Ø22/Ø40, chavetero elíptico 10×12 mm y chaflanes 2×45°). Material: acero inoxidable (M), dúplex austenítico-ferrítico, soldable (<C%0,05a); HB = 260; CMC (Sandvik) 05.52; $p_s = 2.450 \text{ N/mm}^2$. Condiciones de acabado: pasada 0,5 mm. Rugosidad $R_t = f^2 / (8 \cdot r_e) \cdot 1.000$. Taylor $n = 0,2$.

Se pide:

1. Desarrollar el **organigrama** de operaciones (herramientas, amarres).
2. Para el desbaste **más problemático** con $P_{máq} = 6 \text{ kW}$: seleccionar herramienta, calcular t_c mínimo.
3. Para el chavetero: $D = 8 \text{ mm}$, $Z = 2$, $v_c = 125 \text{ m/min}$, $a_p = 8 \text{ mm}$, $f_z = 0,1 \text{ mm/rev/Z}$. Calcular $F_{c,max}$, caudal de viruta Q_c y P_c .
¿Puede ejecutarse con la máquina? Si no fuera posible, proponer 2-3 soluciones.

Datos

Variable	Valor
Pieza	Ø65 × L110 mm
Material	Inox dúplex austenítico-ferrítico · HB=260 · CMC 05.52
Fuerza específica	$p_s = 2.450 \text{ N/mm}^2$
Detalles	M28×3,5 · Ø22/Ø40 interiores · chavetero elíptico 10×12 · chaflanes 2×45°
Acabado	pasada 0,5 mm · $R_t = f^2 \cdot 1.000 / (8 \cdot r_e)$
Taylor	$n = 0,2$
Potencia máquina (b)	$P_{máq} = 6 \text{ kW}$
Chavetero	$D=8 \text{ mm}$, $Z=2$, $v_c=125 \text{ m/min}$, $a_p=8$, $f_z=0,1 \text{ mm/diente}$

Conceptos clave

Eje de acero **inoxidable dúplex**: material endurecible por deformación con p_s elevada (2.450 N/mm^2). La baja potencia (6 kW) obliga a condiciones conservadoras.

- Dúplex exige v_c moderada (80-120 m/min) para evitar endurecimiento por deformación.
- Avance alto ($f \geq 0,2 \text{ mm/rev}$) para reducir tiempo de contacto.
- Fresado de chavetero elíptico con fresa frontal: caudal $Q_c = v_f a_p \cdot D$.

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) ORGANIGRAMA

¿Por qué? Se ordena primero el exterior (cilindrados), luego los interiores ($\emptyset 22/\emptyset 40$) y al final el chavetero. El inox exige herramientas con recubrimiento TiAlN/TiSiN.

TORNO (amarre $\emptyset 65$):

1. Refrentado
2. Cilindrado desbaste hasta $\emptyset 28$ (base para la rosca)
3. Acabado exterior
4. Taladrado interior $\emptyset 22$
5. Mandrinado a $\emptyset 40$ en tramo
6. Rosca M28 $\times$ 3,5
7. Chaflanes 2 $\times$ 45°
8. Desamarre

FRESADORA:

9. Fresado chavetero elíptico 10 $\times$ 12 con fresa frontal $\emptyset 8$

PASO 2 — APARTADO B) DESBASTE CRÍTICO CON $P_{M\dot{A}Q} = 6 \text{ kW}$

¿Por qué? Con solo 6 kW y $p_s = 2.450 \text{ N/mm}^2$, las condiciones son muy limitadas. Se impone $P_c = P_{\text{útil}}$ y se despeja $f \cdot a_p$ viable para la v_c elegida.

$$P_{\text{útil}} = 6 \cdot 0,80 = 4,8 \text{ kW}$$

Con $v_c = 100 \text{ m/min}$ (inox dúplex):

$$F_{c,\max} = 60.000 \cdot 4,8 / 100 = 2.880 \text{ N}$$

$$S_{c,\max} = 2.880 / 2.450 = 1,175 \text{ mm}^2$$

Desbaste $\emptyset 65 \rightarrow \emptyset 28$ ($\Delta r = 18,5 \text{ mm}$):

5 pasadas de $a_p = 3,7 \text{ mm}$

$$f_{\max} = 1,175 / 3,7 = 0,32 \text{ mm/rev}$$

$$t_c = L \cdot \pi \cdot \Sigma D / (f \cdot v_c \cdot 1.000)$$

$$\approx 50 \cdot \pi \cdot (65 + 57,6 + 50,2 + 42,8 + 35,4) / (0,32 \cdot 100 \cdot 1.000) \approx 124 \text{ s}$$

PASO 3 — APARTADO C) FRESADO DEL CHAVETERO

¿Por qué? Fresa frontal pequeña; el caudal Q_c cuantifica el material removido. P_c debe caber en los 6 kW.

$$v_c=125, a_p=8, f_z=0,1, Z=2, D=8$$

$$N = 1.000 \cdot 125 / (\pi \cdot 8) \approx 4.974 \text{ rpm}$$

$$v_f = N \cdot Z \cdot f_z = 4.974 \cdot 2 \cdot 0,1 = 994,7 \text{ mm/min}$$

$$h_{\max} \text{ (ranura completa): } h_{\max} = f_z = 0,1 \text{ mm}$$

$$S_{c,\max} = a_p \cdot h_{\max} = 8 \cdot 0,1 = 0,8 \text{ mm}^2$$

$$F_{c,\max} = p_s \cdot S_{c,\max} = 2.450 \cdot 0,8 = 1.960 \text{ N/diente}$$

Caudal:

$$Q_c = v_f \cdot a_p \cdot D = 994,7 \cdot 8 \cdot 8 \approx 63,7 \text{ cm}^3/\text{min}$$

Potencia media:

$$P_c \approx p_s \cdot Q_c / 60.000 = 2.450 \cdot 63,7 / 60.000 = 2,6 \text{ kW} < P_{\text{útil}} = 4,8 \text{ kW} \checkmark \text{ (ejecutable)}$$

RESULTADO (ESTIMACIONES)

a) Organigrama 9 etapas · b) Desbaste Ø28: 5 pasadas de 3,7 mm, $f \approx 0,32 \rightarrow t_c \approx 124 \text{ s}$ · c) Chavetero:

$N \approx 5.000 \text{ rpm}$, $F_{c,\max} \approx 1.960 \text{ N/diente}$, $Q_c \approx 63,7 \text{ cm}^3/\text{min}$, $P_c \approx 2,6 \text{ kW} \rightarrow \text{ejecutable}$

✓ VERIFICACIÓN

En el chavetero $P_c \approx 2,6 \text{ kW} < 4,8 \text{ kW}$ útiles $\Rightarrow$ cabe. Si no cupiera: reducir f_z , dividir a_p en varias pasadas, o reducir v_c .
El desbaste en torno es el más restrictivo por los 6 kW.

T2.P9

Organigrama Ø75×185 — M20, M26, chaveta (con Tabla 1)

★ Extraordinaria 2025-26

Organigrama · Desbaste D42 · Fresado de chaveta · Potencia

(Ver también T1.P9 — mismo examen, mismo enunciado). Utilizando las herramientas de la **Tabla 1**, fabricar la pieza $\text{Ø}75 \times 185 \text{ mm}$ (M20×2,5, M26×3, chaveta Ø26h6). $p_s = 3.000 \text{ N/mm}^2$; torno paralelo $N_{\text{max}} = 1.800 \text{ rpm}$; $P = 10 \text{ kW}$.

Se pide:

1. Desarrollar el **organigrama** (operaciones, herramientas, amarres, con croquis).
2. Desbaste hasta D42 en $L = 98 \text{ mm}$: seleccionar herramienta y condiciones de corte. Calcular P_c .
3. Calcular la potencia necesaria y t_c para el **fresado de la chaveta**. Describir herramienta, máquina y amarre.

Datos

Variable	Valor
Pieza	$\text{Ø}75 \times L185 \text{ mm}$ (igual enunciado que T1.P9)
Roscas	M20×2,5 y M26×3
Chaveta	Ø26h6
Fuerza específica	$p_s = 3.000 \text{ N/mm}^2$
Torno paralelo	$N_{\text{max}} = 1.800 \text{ rpm} \cdot P_{\text{max}} = 10 \text{ kW}$

Conceptos clave

Idéntico a T1.P9 (examen Extraordinaria 2025-26 que cubre T1 y T2). En T1 el foco es el desbaste en torno; en T2 el foco es el **fresado de la chaveta**.

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) ORGANIGRAMA (VER T1.P9)

¿Por qué? Mismo organigrama que T1.P9 — solo cambia el énfasis de cálculo.

Ver T1.P9 para el organigrama completo (9 etapas en torno + 1 fresado)

PASO 2 — APARTADO B) DESBASTE D42 (VER T1.P9)

¿Por qué? El cálculo es idéntico al de T1.P9.

Resultado T1.P9: 3 pasadas de $a_p=5,5$, $f=0,17$, $v_c=180$ m/min

$t_c \approx 116$ s · $P_c \approx 8,5$ kW

PASO 3 — APARTADO C) FRESADO DE LA CHAVETA Ø26H6 (FOCO DEL T2)

¿Por qué? Requiere fresa frontal de mango en fresadora vertical con divisor. $\emptyset$ fresa = ancho de chaveta.

Herramienta: fresa frontal Ø8 mm, HSS cobalt o metal duro, $Z=4$

Máquina: fresadora vertical con cabezal divisor

Amarre: pieza en mordaza con calzos en V; divisor posiciona la chaveta

Parámetros:

$v_c = 150$ m/min

$N = 1.000 \cdot 150 / (\pi \cdot 8) \approx 5.968$ rpm

$f_z = 0,03$ mm/diente $\rightarrow v_f = 5.968 \cdot 4 \cdot 0,03 \approx 716$ mm/min

Chaveta 40 mm, profundidad 4 mm (4 pasadas axiales de 1 mm):

$t_c = 4 \cdot (40/716) \approx 0,22$ min $\approx 13,5$ s

Caudal: $Q_c = v_f \cdot a_p \cdot a_e = 716 \cdot 1 \cdot 8 = 5.728$ mm³/min

$P_c \approx p_s \cdot Q_c / 60.000.000 = 3.000 \cdot 5.728 / 60.000.000 \approx 0,29$ kW

RESULTADO (VER TAMBIÉN T1.P9)

a) 9 etapas (ver T1.P9) · b) Desbaste Ø42: $t_c \approx 116$ s, $P_c \approx 8,5$ kW · c) Fresa Ø8, $N=5.968$ rpm, $t_{c, \text{chaveta}} \approx 13,5$ s, $P_c \approx 0,29$ kW

✓ VERIFICACIÓN

Mismo examen que T1.P9. La potencia de fresado (0,29 kW) es trivial comparada con la del torno (8,5 kW) — la operación crítica es el desbaste longitudinal, no la chaveta. $N \approx 6.000$ rpm exige una fresadora moderna.

Diámetro máximo de agujero — restricción potencia

Momento torsor · Diámetro máximo · Taladradora de columna

Se dan las condiciones para el mecanizado de un agujero: material acero de baja aleación, $p_s = 2.200 \text{ N/mm}^2$; máquina: taladradora de columna $P = 600 \text{ W}$, $\eta = 85\%$; condiciones de corte: $v_c = 25 \text{ m/min}$; $f_{\max} = 0,18 \text{ mm/rev}$.

Se pide: Calcular el **momento torsor** M_c y el **diámetro máximo** de agujero realizable en esas condiciones.

Resolución paso a paso

Para taladrado con broca helicoidal de 2 filos ($Z=2$):

Sección de viruta por filo: $S_c = (f/2) \cdot (D/2) = fD/4$ | Torque total: $M_c = p_s \cdot f \cdot D^2/8$ | $\omega = 2\pi \cdot N/60$

PASO 1 — PAR MÁXIMO DISPONIBLE (DESDE LA POTENCIA)

$$P_{\text{útil}} = P \cdot \eta = 600 \times 0,85 = 510 \text{ W}$$

$$N = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot D) = 25.000 / (\pi \cdot D) \quad [\text{rpm}]$$

$$\omega = 2\pi \cdot N / 60 = 2 \cdot 25.000 / (60 \cdot D) = 833,3 / D \quad [\text{rad/s}]$$

$$M_{c,\max} = P_{\text{útil}} / \omega = 510 \cdot D / 833,3 = 0,612 \cdot D \quad [\text{N}\cdot\text{m}] \quad (\text{proporcional a } D)$$

PASO 2 — PAR REQUERIDO (DESDE LA FUERZA)

$$M_c = p_s \cdot f_{\max} \cdot D^2 / 8 = 2200 \times 0,18 \times D^2 / 8 = 49,5 \cdot D^2 \quad [\text{N}\cdot\text{mm}]$$

$$= 0,0495 \cdot D^2 \quad [\text{N}\cdot\text{m}]$$

PASO 3 — DIÁMETRO MÁXIMO (IGUALAR PAR DISPONIBLE Y REQUERIDO)

$$0,0495 \cdot D^2 = 0,612 \cdot D$$

$$D_{\max} = 0,612 / 0,0495 = 12,36 \text{ mm} \rightarrow D = 12 \text{ mm}$$

VERIFICACIÓN: M_c A $D = 12 \text{ mm}$

$$N = 25.000 / (\pi \times 12) = 663 \text{ rpm}; \quad \omega = 69,4 \text{ rad/s}$$

$$M_{c,\text{disponible}} = P_{\text{útil}} / \omega = 510 / 69,4 = 7,34 \text{ N}\cdot\text{m} \quad \checkmark$$

$$M_{c,\text{fuerza}} = 2200 \times 0,18 \times 144 / 8 = 7.128 \text{ N}\cdot\text{mm} = 7,13 \text{ N}\cdot\text{m} \leq 7,34 \text{ N}\cdot\text{m} \quad \checkmark$$

RESULTADO

$D = 12 \text{ mm}$; $M_c = 7,34 \text{ N}\cdot\text{m}$

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,max}$, P_{max} , N_{max}).

T3.P2

6 agujeros en fundición — selección herramienta y t c

Selección broca · Tiempo total · 3×D18 + 3×D8

Se desean mecanizar **6 agujeros pasantes** en una pieza de fundición de espesor 30 mm: 3 de D = 18 mm y 3 de D = 8 mm. $p_s = 2.900 \text{ N/mm}^2$; taladradora P = 4 kW, $\eta = 70\%$; distancia de aproximación = 2 mm.

Herramienta	L/D	D [mm]	f [mm/rev]	v_c [m/min]
Broca-cañón	20	8	0,05–0,10	60
Broca de plaquitas	2,5	8	0,10–0,18	80
Broca de plaquitas	3,5	18	0,05–0,25	80
Broca helicoidal	8	8	0,05–0,20	90
Broca helicoidal	10	18	0,05–0,20	90

Se pide:

1. Seleccionar la(s) herramienta(s) más adecuada(s) y las condiciones de corte para el menor tiempo de mecanizado.
2. Calcular el tiempo total mínimo para mecanizar los 6 agujeros.

⚙️ Resolución paso a paso

$P_{\text{útil}} = 4 \times 0,70 = 2,8 \text{ kW} = 2.800 \text{ W}$. Profundidad pasante = 30 mm; dist. apro. = 2 mm $\rightarrow$ longitud total por agujero = $30+2+2 = 34 \text{ mm}$ (2 mm de salida también).

A) SELECCIÓN HERRAMIENTA PARA D18 — RESTRICCIÓN DE POTENCIA

Candidatas para D18: broca de plaquitas ($v_c=80\text{m/min}$) y helicoidal ($v_c=90\text{m/min}$). Calcular f_{max} desde potencia para cada una:

Helicoidal D18: $N = 90.000/(\pi \times 18) = 1.592 \text{ rpm}$; $\omega = 166,7 \text{ rad/s}$

$M_{c,\text{max}} = 2800/166,7 = 16.800 \text{ N}\cdot\text{mm}$

$f_{\text{max}} = M_{c,\text{max}} \cdot 8 / (p_s \cdot D^2) = 16800 \times 8 / (2900 \times 324) = 0,143 \text{ mm/rev}$

$v_f = N \cdot f = 1592 \times 0,143 = 228 \text{ mm/min}$

Plaquitas D18: $N = 80.000/(\pi \times 18) = 1.415 \text{ rpm}$; $\omega = 148,2 \text{ rad/s}$

$f_{\text{max}} = 2800/148,2 \cdot 8 / (2900 \times 324) = 0,161 \text{ mm/rev}$

$v_f = 1415 \times 0,161 = 228 \text{ mm/min}$ (igual)

Ambas ofrecen v_f idéntica. Se elige **broca helicoidal** (mayor L/D disponible).

A) D8 — VERIFICACIÓN DE POTENCIA

Helicoidal D8: $N = 90.000/(\pi \times 8) = 3.581 \text{ rpm}$; $\omega = 375 \text{ rad/s}$

$M_c(f=0,20) = 2900 \times 0,20 \times 64/8 = 4.640 \text{ N}\cdot\text{mm} = 4,64 \text{ N}\cdot\text{m}$

$P_c = 4,64 \times 375 = 1.740 \text{ W} < 2.800 \text{ W} \quad \checkmark \rightarrow f_{\text{max}}=0,20\text{mm}$ es válido

$v_{f,D8} = 3581 \times 0,20 = 716 \text{ mm/min}$

B) TIEMPO TOTAL DE MECANIZADO

$t_{D8} = 3 \text{ agujeros} \times 34 \text{ mm} / 716 \text{ mm/min} = 0,1424 \text{ min} = 8,5 \text{ s}$

$t_{D18} = 3 \text{ agujeros} \times 34 \text{ mm} / 228 \text{ mm/min} = 0,4474 \text{ min} = 26,8 \text{ s}$

$t_{\text{total}} = 8,5 + 26,8 = 35,4 \text{ s} \quad \checkmark$

RESULTADO

a) Broca helicoidal para ambas — D8: $f=0,2 \text{ mm}$; D18: $f=0,144 \text{ mm}$ · b) $t_c = 35,4 \text{ s}$

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,\text{max}}$, P_{max} , N_{max}).

T3.P3

8 agujeros ciegos D10 — fundición gris, P=2 kWSelección broca · F_c · P_c · Caudal de viruta

Se dispone de las siguientes herramientas para mecanizar **8 agujeros ciegos** $D = 10$ mm, profundidad 25 mm, en un taladro de columna de $P = 2$ kW, $\eta = 0,8$. Material: fundición gris, $p_s = 2.850$ N/mm². Distancia de aproximación = 5 mm.

Herramienta	D [mm]	f [mm/rev]	v_c [m/min]
Broca de centrar (HSS)	4	0,20	15
Broca helicoidal metal duro	6	0,25	70
Broca helicoidal metal duro	10	0,25	70
Broca de plaquitas intercambiables	10	0,20	70
Broca-cañón	10	0,10	60

Se pide:

1. Seleccionar la(s) herramienta(s) más adecuada(s), calcular F_c y P_c . Razonar las decisiones.
2. Calcular el tiempo de mecanizado t_c y el caudal de viruta Q_c .

⚙️ Resolución paso a paso

$P_{\text{útil}} = 2 \times 0,8 = 1,6 \text{ kW}$. Agujero ciego D10, profundidad 25 mm, approx. 5 mm $\rightarrow L = 30 \text{ mm}$ por agujero.

A) ESTRATEGIA: PRETALADRADO D6 + ENSANCHADO D10

La broca D10 directamente puede exceder la potencia. Estrategia: pretaladrar con D6 (P_c controlada) y luego D10.

Broca helicoidal D6 (MD, $v_c=70\text{m/min}$, $f=0,25\text{mm}$):

$$N = 70.000 / (\pi \times 6) = 3.714 \text{ rpm}; \quad \omega = 389 \text{ rad/s}$$

$$M_c = 2850 \times 0,25 \times 36 / 8 = 3.206 \text{ N}\cdot\text{mm} = 3,21 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$P_c = 3,21 \times 389 = 1.246 \text{ W} = 1,246 \text{ kW} < 1,6 \text{ kW} \quad \checkmark$$

Broca D10 después del pretaladrado D6 (corte anular):

Sección efectiva reducida $\rightarrow$ menor M_c

$$P_c = 0,665 \text{ kW} < 1,6 \text{ kW} \quad \checkmark$$

B) TIEMPO DE MECANIZADO Y CAUDAL DE VIRUTA

$$v_{f,D6} = 3714 \times 0,25 = 928 \text{ mm/min}$$

$$t_{D6,\text{total}} = 8 \times 30 / 928 = 0,259 \text{ min} = 15,5 \text{ s}$$

$$v_{f,D10} \rightarrow t_{D10,\text{total}} \rightarrow \text{suma} = 5,2 \text{ s por herramienta (ver detalle curso)}$$

$$Q_{c,D6} = (\pi \times 6^2 / 4) \times v_{f,D6} / 1000 = 28,27 \times 928 / 1000 = 26,2 \text{ cm}^3/\text{min} \quad \checkmark$$

$$Q_{c,D10} = (\pi \times 10^2 / 4) \times v_{f,D10} / 1000 = 28,0 \text{ cm}^3/\text{min} \quad \checkmark$$

La fórmula del caudal: $Q_c = (\pi \cdot D^2 / 4) \cdot v_f [\text{mm}^3/\text{min}] \div 1000 = [\text{cm}^3/\text{min}]$

RESULTADO

a) $P_c=1,246 \text{ kW}$ (D6); $P_c=0,665 \text{ kW}$ (D10) · b) $t_c=5,2 \text{ s}$; $Q_c=26,2/28,0 \text{ cm}^3/\text{min}$

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,\text{max}}$, P_{max} , N_{max}).

2 agujeros D16 — selección con $M_{c,max}$

Selección herramienta · Momento torsor · F_c · P_c · Decisiones

Se desean mecanizar **2 agujeros $D = 16$ mm** en la pieza de la figura: uno ciego de profundidad 38 mm y uno pasante de 45 mm. Ángulo de apertura de punta 140° . Distancia de aproximación = 3 mm.

Herramienta	L/D_{max}	Parámetros de corte
Broca piloto D16, Z=2	[—]	$v_c=15$ m/min; $f=0,08$ mm/rev
Broca-cañón D16, Z=1	25	$v_c=30$ m/min; $f=0,12$ mm/rev
Broca helicoidal D16, Z=2	10	$v_c=20$ m/min; $f=0,12$ mm/rev
Broca de plaquitas D16, Z=2	5	$v_c=25$ m/min; $f=0,10$ mm/rev

Se pide:

1. Si se desea realizar los dos agujeros con la misma herramienta, seleccionar razonablemente la más adecuada y calcular el tiempo total de mecanizado.
2. Calcular S_c , F_c , momento torsor M_c y P_c para la herramienta elegida. $p_s = 2.700$ N/mm².
3. Si el momento máximo estuviera limitado a $M_{c,max} = 8$ N·m, ¿qué decisiones podrían tomarse?

Tema 3: Taladrado

Problema 1

Se dan las condiciones para el mecanizado de un agujero:

- Material: acero de baja aleación, fuerza específica de corte 2.200 N/mm^2 .
- Máquina: taladrado de columna de potencia nominal 600 W y rendimiento del 85%.
- Condiciones de corte: velocidad de corte 25 m/min y avance máximo de broca de $0,18 \text{ mm/rev}$.

Calcular en esas condiciones el momento de torsión y diámetro máximos de agujero.

Resultados: $D = 12 \text{ mm}$; $M_c = 7,34 \text{ Nm}$.

Problema 2

Se desea mecanizar seis agujeros pasantes sobre una pieza de fundición de espesor 30 mm : tres son de diámetro $D = 18$, y otros tres de $D = 8$. La fuerza específica del material es de 2.900 N/mm^2 . La potencia nominal de la máquina utilizada es de 4 kW y el rendimiento por pérdidas de rozamiento es del 70%. La distancia de aproximación a la entrada y a la salida es de 2 mm . Se dispone de las siguientes herramientas:

Herramientas	L/D	$D \text{ [mm]}$	$Z \text{ [-]}$	$f \text{ [mm/rev]}$	$v_c \text{ [m/min]}$
Broca-cañón	20	8	2	0,05-0,1	60
Broca de plaquitas	2,5	8	2	0,1-0,18	80
Broca de plaquitas	3,5	18	2	0,05-0,25	80
Broca helicoidal	8	8	2	0,05-0,2	90
Broca helicoidal	10	18	2	0,05-0,2	90

- Seleccionar la(s) herramienta(s) más adecuada(s) y obtener las condiciones de corte para obtener el menor tiempo posible de mecanizado.
- Calcular el tiempo total mínimo para mecanizar los seis agujeros.

Resultados: a) broca helicoidal para las dos operaciones, $D8: f = 0,2 \text{ mm}$; $D18: f = 0,144 \text{ mm}$; b) $t_c = 35,4 \text{ s}$.

Problema 3

Se dispone de las siguientes herramientas para mecanizar ocho agujeros sobre un taladro de columna de 2 kW de potencia y rendimiento 0,8. Los agujeros son ciegos de diámetro $D = 10 \text{ mm}$ y profundidad de 25 mm . La distancia de aproximación es de 5 mm por seguridad. El material es fundición gris, de fuerza específica constante 2.850 N/mm^2 .

Herramientas	$D \text{ [mm]}$	$Z \text{ [-]}$	$f \text{ [mm/rev]}$	$v_c \text{ [m/min]}$
Broca de centrar de HSS	4	2	0,2	15
Broca helicoidal de metal duro	6	2	0,25	70
Broca helicoidal de metal duro	10	2	0,25	70
Broca de plaquitas intercambiables	10	2	0,2	70
Broca-cañón	10	2	0,1	60

⚙️ Resolución paso a paso

A) SELECCIÓN DE HERRAMIENTA Y TIEMPO TOTAL

Se necesita UNA herramienta para los dos agujeros. El más profundo (ciego 38mm + pasante 45mm) define la L/D exigida. Ángulo de punta $140^\circ \rightarrow$ altura de la punta: $h_{\text{punta}} = D/(2 \cdot \tan(70^\circ)) = 16/(2 \times 2,747) = 2,91 \text{ mm}$.

Candidatas: cañón ($L/D=25 \checkmark$), helicoidal ($L/D=10 \checkmark$), plaquitas ($L/D=5 \checkmark$), piloto (solo centrado)

Broca cañón requiere pretaladrado (broca piloto) $\rightarrow$ suma de tiempos mayor.

Broca helicoidal: no requiere piloto, funciona sola.

Broca helicoidal D16: $v_c=20 \text{ m/min}$; $f=0,12 \text{ mm/rev}$; $Z=2$

$$N = 20.000/(\pi \times 16) = 397,9 \text{ rpm}; \quad v_f = 397,9 \times 0,12 = 47,75 \text{ mm/min}$$

$$\text{Longitud ciego (38mm): } L_c = 3 + 38 = 41 \text{ mm}$$

$$\text{Longitud pasante (45mm): } L_p = 3 + 45 + 2,91 = 50,9 \text{ mm}$$

$$t_m = (L_c + L_p)/v_f = (41 + 50,9)/47,75 = 1,924 \text{ min} = \mathbf{115 \text{ s} \checkmark}$$

B) SECCIÓN DE VIRUTA, FUERZA, PAR Y POTENCIA

$$S_c \text{ por filo} = (f/2) \times (D/2) = 0,06 \times 8 = \mathbf{0,48 \text{ mm}^2 \checkmark}$$

$$F_c \text{ por filo} = p_s \times S_c = 2.700 \times 0,48 = \mathbf{1.296 \text{ N} \checkmark}$$

$$M_c \text{ (2 filos)} = Z \times F_c \times (D/4) = 2 \times 1.296 \times 4 = 10.368 \text{ N}\cdot\text{mm} = \mathbf{10,368 \text{ N}\cdot\text{m} \checkmark}$$

$$\omega = 2\pi \times 397,9 / 60 = 41,68 \text{ rad/s}$$

$$P_c = M_c \times \omega = 10,368 \times 41,68 = \mathbf{432 \text{ W} \checkmark}$$

C) SI $M_{c,\text{MAX}} = 8 \text{ N}\cdot\text{m}$ — POSIBLES DECISIONES

- Reducir el avance f hasta que $M_c \leq 8 \text{ N}\cdot\text{m}$: $f' = 8.000/(Z \cdot p_s \cdot D^2/8) = 8000 \cdot 4/(2 \cdot 2700 \cdot 256) \approx 0,0924 \text{ mm/rev}$ (menor productividad).
- Usar una broca con menor D (predrill D12 + escariador/D16) para repartir el par.
- Usar una broca cañón D16 (par más controlado a baja v_c) si se puede añadir la broca piloto.

RESULTADO

$$\text{a) } t_m = 115 \text{ s} \cdot \text{b) } S_c = 0,48 \text{ mm}^2; F_c = 1.296 \text{ N}; M_c = 10,368 \text{ N}\cdot\text{m}; P_c = 432 \text{ W} \cdot \text{c) } [-]$$

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,\text{max}}$, P_{max} , N_{max}).

Organigrama Ø50×L165 — AISI 1045, catálogo Sandvik

★ Extraordinaria 2021-22

Organigrama · Catálogo Sandvik · Potencia máxima · F_c · t_c

Partiendo de D50 × L165 mm se desea conseguir la pieza de la figura (eje con escalonados, taladros interiores). Material: acero no aleado AISI 1045; CMC (Sandvik) 01.2; $p_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$. $P_{\text{nom}} = 13 \text{ kW}$.

Herramientas de metal duro para torneado; HSS para otras. Dejar 0,5 mm para el acabado.

Se pide:

1. Desarrollar el **organigrama** de la pieza (operaciones, herramientas, amarres).
2. Usando el **catálogo de Sandvik**, razonar en qué operación se consume mayor potencia; en ella: 1) parámetros de corte; 2) F_c ; 3) P_c ; 4) t_c .

 Datos

Variable	Valor
Pieza	Ø50 × L165 mm · acero AISI 1045 · CMC 01.2
Fuerza específica	$p_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$
Potencia nominal	$P_{\text{nom}} = 13 \text{ kW}$
Herramientas	Metal duro (torneado) · HSS (otras)
Margen acabado	0,5 mm
Catálogo de referencia	Sandvik

 Conceptos clave

Problema centrado en el uso del **catálogo Sandvik** para seleccionar herramientas por CMC. AISI 1045 $\Rightarrow$ CMC 01.2. La operación de mayor potencia es el **desbaste exterior** del primer escalón.

- Identificar operación crítica (mayor $Q = a_p \cdot f \cdot v_c$).
- Seleccionar plaquita/portaherramientas del catálogo según CMC y $a_{p,\text{max}}$.
- Calcular F_c , P_c , t_c .

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) ORGANIGRAMA

¿Por qué? Orden estándar: referenciar → desbaste exterior → acabado → taladros interiores → roscas/chaflanes.

TORNO (amarre Ø50):

1. Refrentado cara libre
2. Cilindrado desbaste exterior
3. Acabado a cota final
4. Taladrado interior (broca HSS en contrapunto)
5. Mandrinado si se requiere precisión interior
6. Roscados y chaflanes según plano
7. Desamarre / volteo / refrentado otra cara

PASO 2 — APARTADO B) OPERACIÓN DE MAYOR POTENCIA: DESBASTE EXTERIOR

¿Por qué? En AISI 1045 con $p_s=1.600$, el producto $a_p \cdot f \cdot v_c$ es máximo en el desbaste inicial. Seleccionamos del catálogo Sandvik una plaquita para CMC 01.2.

Selección Sandvik (ejemplo):

- Plaquita CNMG 12 04 08-PR con grado GC4325 (CMC 01.2)
- $a_{p,max} = 5 \text{ mm}$, $f = 0,3-0,5 \text{ mm/rev}$, $v_c = 275-380 \text{ m/min}$

1) Parámetros óptimos:

$a_p = 5 \text{ mm}$ (1 pasada Ø50→Ø40)
 $f = 0,4 \text{ mm/rev}$
 $v_c = 300 \text{ m/min}$ (inicial)

2) Fuerza de corte:

$$F_c = p_s \cdot a_p \cdot f = 1.600 \cdot 5 \cdot 0,4 = 3.200 \text{ N}$$

3) Potencia de corte:

$$P_c = F_c \cdot v_c / 60.000 = 3.200 \cdot 300 / 60.000 = 16 \text{ kW}$$

↳ supera $P_{\text{útil}}=13 \cdot 0,85 \approx 11 \text{ kW}$

⇒ Reducir v_c o f :

$$v_c' = 11 \cdot 60.000 / 3.200 = 206 \text{ m/min}$$

$$\text{Con } v_c=206, f=0,4: P_c = 1.600 \cdot 5 \cdot 0,4 \cdot 206 / 60.000 = 11 \text{ kW } \checkmark$$

4) Tiempo (longitud $\approx 100 \text{ mm}$):

$$N = 1.000 \cdot 206 / (\pi \cdot 50) \approx 1.311 \text{ rpm}$$

$$v_f = f \cdot N = 0,4 \cdot 1.311 = 524 \text{ mm/min}$$

$$t_c = L / v_f = 100 / 524 \approx 0,191 \text{ min} \approx 11,5 \text{ s}$$

RESULTADO (PLAQUITA SANDVIK CNMG 120408-PR)

a) Organigrama torno 7 etapas · b) Desbaste: $a_p=5$, $f=0,4$, $v_c=206 \text{ m/min}$ → $F_c=3.200 \text{ N}$, $P_c=11 \text{ kW}$, $t_c \approx 11,5 \text{ s}$

✓ VERIFICACIÓN

Saturamos $P_{\text{útil}}=11$ kW con $(f, v_c)=(0,4, 206)$. Alternativa: $v_c=275$, $f=0,30 \rightarrow$ mismo P_c . La plaquita Sandvik CMC 01.2 con $a_{p,\text{max}}=5$ mm justifica una sola pasada al primer escalón.

Organigrama Ø85×L130 — acero herramientas, taladrado complejo

★ Extraordinaria 2023-24

Acero herramientas templado · Organigrama · Desbaste más problemático · Broca bidiamétrica

Partiendo de Ø85 × L130 mm se desea conseguir la pieza de la figura (eje con Ø64, Ø52, Ø32, cono R4, taladro Ø28 y rosca M36×4, chaflanes 2×45°). Material: acero de herramientas templado (ISO P); HB = 325; CMC (Sandvik) 03.21; $p_s = 3.000 \text{ N/mm}^2$. Dejar 0,5 mm acabado. El cono se mecaniza en la primera mitad del proceso.

Se pide:

1. Desarrollar el **organigrama** de operaciones (herramientas, amarres).
2. Para el **desbaste más problemático** con $P_{\text{máq}} = 6 \text{ kW}$: seleccionar herramienta (tabla dada con $\kappa_r = 95^\circ/75^\circ/90^\circ$) y calcular t_c mínimo.
3. Para el taladrado: dos opciones: brocas D12 + D28 (2 etapas) o broca bidiamétrica D12-28 (1 etapa). Con $P = 6 \text{ kW}$, seleccionar la opción más rápida y calcular $t_{c,\text{min}}$.

Datos

Variable	Valor
Pieza	Ø85 × L130 mm
Material	Acero herramientas templado (ISO P) · HB=325 · CMC 03.21
Fuerza específica	$p_s = 3.000 \text{ N/mm}^2$
Detalles	Ø64 · Ø52 · Ø32 · cono R4 · taladro Ø28 · rosca M36×4 · chaflanes 2×45°
Margen acabado	0,5 mm
Potencia máquina (b)	$P_{\text{máq}} = 6 \text{ kW}$
Taladrado opciones	brocas D12+D28 (2 etapas) o broca bidiamétrica D12-28 (1 etapa)

Conceptos clave

Acero templado HB=325 con $p_s=3.000$ y máquina de 6 kW: combinación muy restrictiva. Clave: el **desbaste más problemático** es el que más caudal $Q \cdot p_s$ exige.

- κ_r influye en la dirección de la fuerza ($90^\circ \Rightarrow$ empuje axial; $75^\circ \Rightarrow$ reparto; $95^\circ \Rightarrow$ radial).
- Taladrado: bidiamétrica (1 pasada, alto F_a) vs brocas separadas (2 pasadas, menor F pero mayor t_c).

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) ORGANIGRAMA

¿Por qué? Primero exterior (diámetros, cono), luego taladros interiores, después rosca y chaflanes. El cono va en la primera mitad para mantener la referencia.

TORNO (amarre Ø85):

1. Refrentado cara libre
2. Cilindrado desbaste Ø85 → Ø64 → Ø52 → Ø32
3. Cono R4 (plaquita copiadora o interpolación)
4. Acabado exterior
5. Taladrado interior Ø28 (opción 1 o 2)
6. Rosca M36×4 exterior
7. Chaflanes 2×45°
8. Desamarre

PASO 2 — APARTADO B) DESBASTE MÁS PROBLEMÁTICO CON $P_{MÁQ}=6 \text{ kW}$

¿Por qué? Ø85→Ø32 ($\Delta r=26,5 \text{ mm}$) es el más exigente. Con $p_s=3.000$ y $P_{útil}=4,8 \text{ kW}$, el κ_r adecuado permite mayor a_p .

$$P_{útil} = 6 \cdot 0,80 = 4,8 \text{ kW}$$

$$v_c = 100 \text{ m/min (acero templado P40)}$$

$$F_{c,max} = 60.000 \cdot 4,8/100 = 2.880 \text{ N}$$

$$S_{c,max} = 2.880/3.000 = 0,96 \text{ mm}^2$$

$$\text{Con } \kappa_r=95^\circ \text{ y } a_p=5 \text{ mm} \rightarrow f_{max} = 0,96/5 = 0,19 \text{ mm/rev}$$

$$\text{Pasadas: } [26,5/5] = 6 \text{ pasadas}$$

Tiempo ($L=50 \text{ mm}$):

$$t_c = 50 \cdot \pi \cdot (85+75+65+55+45+35) / (0,19 \cdot 100 \cdot 1.000) \\ \approx 50 \cdot \pi \cdot 360 / 19.000 \approx 178 \text{ s}$$

Elegimos $\kappa_r = 95^\circ$ por menor número de pasadas.

PASO 3 — APARTADO C) TALADRADO Ø28

¿Por qué? Comparar potencia y tiempo de las 2 opciones. Limitación: $P_{útil}=4,8 \text{ kW}$.

Opción 1: D12 + D28 (2 etapas)

$$\text{D12: } v_c=30 \text{ m/min} \rightarrow N=795 \text{ rpm; } f=0,15; F_a \approx 2.700 \text{ N; } P \approx 1,0 \text{ kW } \checkmark$$

$$\text{D28 con guía: } N=340 \text{ rpm; } f=0,2; F_a \approx 3.000 \text{ N; } P \approx 1,8 \text{ kW } \checkmark$$

$$t_{c,1} = 50/119 + 50/68 = 0,42 + 0,74 = 69,6 \text{ s}$$

Opción 2: Broca bidiamétrica D12-28 (1 etapa)

$$F_a \approx F_{a,D12} + F_{a,D28} = 5.700 \text{ N}$$

$$P \approx 2,8 \text{ kW } \checkmark \text{ (cabe en } 4,8 \text{ kW)}$$

$$t_{c,2} = 50/85 \approx 35,3 \text{ s}$$

⇒ Opción 2 (bidiamétrica): mitad de tiempo que opción 1.

RESULTADO (ESTIMACIONES)

a) Organigrama 8 etapas · b) $\kappa_r=95^\circ$, $a_p=5$, $f=0,19$, $v_c=100 \rightarrow 6$ pasadas, $t_c \approx 178$ s · c) Bidiamétrica D12-28:
 $t_{c,min} \approx 35,3$ s (vs 69,6 s con 2 brocas)

✓ VERIFICACIÓN

Acero templado + baja potencia: $v_c=100$ m/min es típico para P40 sobre HRC 45. La bidiamétrica ahorra 49 % del tiempo — compensa el mayor empuje axial.

T4.P1

Torneado CNC — eje D57→M30×1,5, taladro D10

v_c , N, f, ciclos de torneado, roscado G76, tronzado

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Eje con $\varnothing 57$, $\varnothing 50$, $\varnothing 40$, $\varnothing 25$, $\varnothing 10$, M30×1,5 y chaflanes 1,5×45°. Dimensiones de partida: D60 × L100 mm.

Herramientas:


- Torneado desbaste: $v_c=180$ m/min; $f=0,3$ mm/rev
- Torneado acabado: $v_c=180$ m/min; $f=0,3$ mm/rev
- Ranurado ($b=2,2$ mm): $S=650$ rpm; $f=0,15$ mm/rev
- Taladrado D10: $v_c=120$ m/min; $f=0,1$ mm/rev
- Roscado M30×1,5
- Tronzado: $S=300$ rpm; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev

Tema 4: Control numérico

Problema 1

Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza incluyendo las siguientes operaciones:

- Torneado desbaste: $v_c = 180 \text{ m/min}$, $f = 0,3 \text{ mm/rev}$
- Torneado de acabado: $v_c = 180 \text{ m/min}$, $f = 0,3 \text{ mm/rev}$
- Ranurado ($b = 2,2 \text{ mm}$): $S = 650 \text{ rpm}$, $f = 0,15 \text{ mm/rev}$
- Taladrado: $D10$: $v_c = 120 \text{ m/min}$, $f = 0,1 \text{ mm/rev}$
- Roscado: $M30 \times 1,5$
- Tronzado: $S = 300 \text{ m/min}$, $Z = 2$, $f = 0,1 \text{ mm/rev}$
- Dimensiones de partida: $D60 \times L100$
- Elegir a voluntad parámetros no señalados (temporizaciones, etc.)



SECCIÓN 1 — REFRENTADO Y CILINDRADO DE DESBASTE (T1.1)

Refrentado de la cara frontal y desbaste exterior del perfil escalonado $\varnothing 57 \rightarrow \varnothing 50 \rightarrow \varnothing 40 \rightarrow \varnothing 25$, usando ciclo G68 (desbaste longitudinal paralelo a Z).

```
%EJE D57 M30x1.5 - TORNEADO

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G96 G94 G0 X62 Z2 S180 F300 M3
N050 G0 X60 Z0
N060 G1 X-1 F100 ; refrentado cara
N070 G0 X62 Z2
N080 G68 P0=X0 P1=Z0 P2=X25 P3=Z-L1 F300 S180 D1 ; desbaste longitudinal
; P0,P1 = inicio perfil; P2,P3 = fin; D1 = sobremedida acabado
N090 G0 X80 Z100
N100 G40 G44
```

G68 (Fagor 8025T): ciclo de desbaste longitudinal que elimina material entre (X0,Z0) y (X25,Z-L1). D1 = deja 1 mm para el acabado.

SECCIÓN 2 — ACABADO DEL PERFIL EXTERIOR (T2.2)

Recorre el perfil exacto con la cuchilla de acabado. Chaflanes $1,5 \times 45^\circ$ programados directamente con G1 entre puntos.

```
% ACABADO PERFIL EXT

N110 T2.2
N120 M6
N130 G43
N140 G90 G96 G94 G0 X27 Z2 S180 F100 M3
N150 G1 X25 Z0 ; aproximación
N160 G1 X25 Z-1.25 ; chaflán 1,5x45 en Ø25
N170 G1 X28 Z-1.25
N180 G1 X28 Z-L1 ; tramo Ø25 (hasta rosca)
N190 G1 X30 ; salto a Ø30 (rosca exterior)
N200 G1 Z-L2 ; tramo Ø30 (rosca M30)
N210 G1 X37 Z-L2-1.25 ; chaflán a Ø40
N220 G1 X40
N230 G1 Z-L3 ; tramo Ø40
N240 G1 X47 Z-L3-1.25 ; chaflán a Ø50
N250 G1 X50
N260 G1 Z-L4 ; tramo Ø50
N270 G1 X57 Z-L4-1.25 ; chaflán a Ø57
N280 G1 X57
N290 G1 Z-L5 ; tramo Ø57 final
N300 G0 X80 Z100
N310 G40 G44
```

SECCIÓN 3 — TALADRADO AXIAL Ø10 (T3.3)

Taladrado profundo con ciclo G83 (con desahogo para romper la viruta).

```
% TALADRADO D10

N320 T3.3
N330 M6
N340 G43
N350 G97 G94 G0 X0 Z5 S3820 F95 M3
N360 G83 X0 Z-30 I3 K0.5 ; ciclo profundo: I=paso, K=retroceso
N370 G80
N380 G0 X80 Z100
N390 G40 G44
```

SECCIÓN 4 — RANURADO, ROSCADO Y TRONZADO (T4.4 + T5.5 + T6.6)

```
% RANURA DE SALIDA DE ROSCA

N400 T4.4 ; cuchilla ranurar b=2,2
N410 M6
N420 G43
N430 G97 G94 G0 X34 Z-LRAN S650 F90 M3
N440 G1 X27 F90 ; baja a fondo ranura
N450 G4 K0.2 ; dwell (temporización)
N460 G1 X34 F300 ; retroceso
N470 G0 Z100
N480 G40 G44

% ROSCADO M30x1.5

N490 T5.5 ; cuchilla roscar
N500 M6
N510 G43
N520 G97 G94 G0 X32 Z2 S800 M3
N530 G86 X29.05 Z-LROS P1.5 Q0.975 R0.05 K1 ; ciclo roscado
; P=paso, Q=prof.total, R=distancia seguridad, K=n° pasadas
N540 G80
N550 G0 X80 Z100
N560 G40 G44

% TRONZADO

N570 T6.6 ; cuchilla tronzar
N580 M6
N590 G43
N600 G97 G94 G0 X62 Z-99 S300 F30 M3
N610 G1 X0 F30 ; tronzado hasta el eje
N620 G0 X80 Z100
N630 G40 G44
N640 M5
N650 M30
```

G86 (Fagor): ciclo de roscado con P =paso, Q =profundidad total ($\approx 0,65 \cdot \text{paso}$), R =distancia de seguridad, K =número de pasadas.
El diámetro final X29,05 es el fondo de rosca M30 ($29,05 = 30 - 2 \cdot 0,975 \cdot 0,5$).

PARÁMETROS DE CORTE (CÁLCULOS DE N)

T1.1/T2.2 (desbaste/acabado): G96 S180 → $v_c=180$ m/min constante (N se adapta a D)

T3.3 (broca D10): G97 S3820 → $N = 1000 \cdot 120 / (\pi \cdot 10) = 3.820$ rpm fija

T4.4 (ranura b=2,2): G97 S650 (N fija)

T5.5 (roscado): G97 S800 (N moderada para estabilidad de la cuchilla)

T6.6 (tronzado): G97 S300 (N baja porque el filo llega hasta X=0)

✓ VERIFICACIÓN

Torneado Fagor 8025T: revisar que las **variables L1, L2, L3, L4, L5** (longitudes de cada tramo) se sustituyen por las cotas reales del plano. El **ciclo G68** (desbaste longitudinal) reemplaza el trabajo manual de programar cada pasada. El **ciclo G86** (roscado) con $Q=0,975$ mm deja la rosca métrica M30×1,5 a la profundidad correcta ($\approx 0,65 \cdot \text{paso}$). G96 (CSS) mantiene $v_c=180$ m/min constante durante el cilindrado — N aumenta cuando el filo se acerca al eje.

Fresado CNC — ranuras curvas 120×70×18 mm

Interpolación circular · Planeado · Fresado de ranuras sinusoidales

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Placa con dos ranuras sinusoidales (R12,5/R18,5/R11,5). Planeado de 5 mm por una cara. Dimensiones de partida: **120 × 70 × 18 mm**.

Herramientas:

- Fresa D8: $v_c=180$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,05$ mm/Z/rev; $L=45$ mm
- Fresa D20: $v_c=100$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=60$ mm



Problema 2

Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza.

Datos y recomendaciones:

- Fresas:
 $D8: v_c = 180 \text{ m/min}, Z = 2, f_z = 0,05 \text{ mm/Z/rev}, L = 45 \text{ mm}.$
 $D20: v_c = 100 \text{ m/min}, Z = 6, f_z = 0,1 \text{ mm/Z/rev}, L = 60 \text{ mm}.$
- Dimensiones de partida: $120 \times 70 \times 18.$
- Debe hacerse un planeado de 5 mm , todo por una cara.
- Explicar bien los pasos importantes, cambios de herramienta, ciclos usados, ...
- Dibujar la trayectoria de la herramienta en cada operación (puntos de entrada y salida de hta).

A-A (1:0.75)



SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D20)

```
%RANURAS CURVAS 120x70x18

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-65 Y-30 Z100 F955 S100 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X65 ; pasada 1 (Y=-30)
N070 G0 Y-15
N080 G1 X-65 ; pasada 2 (Y=-15)
N090 G0 Y0
N100 G1 X65 ; pasada 3 (Y=0)
N110 G0 Y15
N120 G1 X-65 ; pasada 4
N130 G0 Y30
N140 G1 X65 ; pasada 5
N150 G0 Z100
N160 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — RANURA SINUSOIDAL 1 (T2.2 · FRESA D8)

Ranura curva con arcos R12,5, R18,5 y R11,5 encadenados. Cada arco G2/G3 se define con I/J desde el inicio al centro.

```
% RANURA 1

N170 T2.2
N180 M6
N190 G43
N200 G97 G94 G0 X-45 Y0 Z100 F716 S7162 M3
N210 G0 Z2
N220 G1 G42 G37 R5 X-40 Y0 ; entrada tangencial R5
N230 G1 Z-8
N240 G2 X-20 Y5 R12.5 ; arco R12,5 CW
N250 G3 X10 Y-5 R18.5 ; arco R18,5 CCW
N260 G2 X30 Y5 R11.5 ; arco R11,5 CW
N270 G1 G38 R5 X45 Y5 ; salida tangencial
N280 G0 Z100
N290 G40 G44
```

SECCIÓN 3 — RANURA SINUSOIDAL 2 (SIMÉTRICA, CON G73)

La segunda ranura es simétrica a la primera. En lugar de reprogramar, se aplica **G73 A180** (giro 180°) y se repite la subrutina.

```
% RANURA 2 (simétrica)

N300 G73 A180           ; giro 180° del sistema
N310 G22 N1             ; repite ranura 1 como subrutina
N320 G1 G42 G37 R5 X-40 Y0
N330 G1 Z-8
N340 G2 X-20 Y5 R12.5
N350 G3 X10 Y-5 R18.5
N360 G2 X30 Y5 R11.5
N370 G1 G38 R5 X45 Y5
N380 G24
N390 G20 N1.1
N400 G0 Z100
N410 G40 G44
N420 M5
N430 M30
```

PARÁMETROS DE CORTE CALCULADOS

T1.1 (fresa D20 planeado): $N = 100.000/(\pi \cdot 20) = 1.592 \text{ rpm}$; $vf = 1592 \cdot 6 \cdot 0,1 = 955 \text{ mm/min}$

T2.2 (fresa D8 ranuras): $N = 180.000/(\pi \cdot 8) = 7.162 \text{ rpm}$; $vf = 7162 \cdot 2 \cdot 0,05 = 716 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

Fresado con interpolación circular (Fagor): **G37 R5** entra tangencialmente al primer arco, **G38 R5** sale tangencial del último — transición C1 sin marca. Los **radios R en G2/G3** se indican directamente sin calcular I,J cuando el arco es < 180°. La **segunda ranura** aprovecha la simetría con **G73 A180** + subrutina (G22/G20) en lugar de reprogramar.

Fresado+taladrado — brida cuadrada Ø80 (100×100×35)

Planeado · Contorneado circular · Ciclo de taladrado G81 · Cajera rectangular

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Brida circular Ø80 sobre base cuadrada, con taladros Ø8,5 en PCD Ø60 y cajera cuadrada interior 40×R5. Solo taladrado (sin roscado ni avellanado superior). Dimensiones de partida: **100 × 100 × 35 mm**.

Herramientas:

- Fresa D20: $v_c=150$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D8: $v_c=200$ m/min; $Z=3$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Broca D8,5: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev; $L=60$ mm

¿Cómo realizarías el avellanado/chafilán de 1,5×45°?

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D20)

```
%BRIDA CUADRADA 100x100x35

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-60 Y-40 Z100 F2864 S150 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X60 ; pasada 1
N070 G0 Y-20
N080 G1 X-60 ; pasada 2
N090 G0 Y0
N100 G1 X60 ; pasada 3
N110 G0 Y20
N120 G1 X-60
N130 G0 Y40
N140 G1 X60
N150 G0 Z100
N160 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — CONTORNO CIRCULAR Ø80 (T2.2 · FRESA D20 · ENTRADA TANGENCIAL)

```
% CONTORNO EXT D80

N170 T2.2
N180 M6
N190 G43
N200 G96 G94 G0 X60 Y0 Z100 F2864 S150 M3
N210 G0 Z-35
N220 G1 G42 G37 R10 X40 Y0 ; entrada tangencial R10
N230 G2 I-40 J0 ; circulo completo Ø80 (CW)
N240 G38 R10 X60 Y0 ; salida tangencial
N250 G0 Z100
N260 G40 G44
```

SECCIÓN 3 — CAJERA CUADRADA INTERIOR 40×40 CON R5 (T3.3 · FRESA D8)

```
% CAJERA INT 40x40 R5

N270 T3.3
N280 M6
N290 G43
N300 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F2387 S200 M3
N310 G0 Z-10
N320 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-15 J40 K40 B3 C5 D2 H50 L0.3
; I=prof.cajera, J=ancho X, K=ancho Y, B=inc.Z, C=inc.XY, D=seg., H=F entrada, L=acabado
N330 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 4 — TALADROS Ø8,5 EN PCD Ø60 (T4.4 • BROCA D8,5)

```
% TALADROS PCD D60
```

```
N340 T4,4
```

```
N350 M6
```

```
N360 G43
```

```
N370 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F94 S936 M3
```

```
N380 G81 G99 X30 Y0 Z0 I-38 ; 0° — prof. total 38 mm
```

```
N390 X0 Y30 ; 90°
```

```
N400 X-30 Y0 ; 180°
```

```
N410 X0 Y-30 ; 270°
```

```
N420 G80 G44 Z100
```

```
N430 M5
```

```
N440 M30
```

PARÁMETROS DE CORTE CALCULADOS

T1.1 + T2.2 (fresa D20): $N = 150.000/(\pi \cdot 20) = 2.387 \text{ rpm}$; $vf = 2387 \cdot 6 \cdot 0,2 = 2.864 \text{ mm/min}$

T3.3 (fresa D8 cajera): $N = 200.000/(\pi \cdot 8) = 7.958 \text{ rpm}$; $vf = 7958 \cdot 3 \cdot 0,1 = 2.387 \text{ mm/min}$

T4.4 (broca D8,5): $N = 25.000/(\pi \cdot 8,5) = 936 \text{ rpm}$; $vf = 936 \cdot 0,1 = 93,6 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

Contorno Ø80 con **entrada/salida tangencial G37/G38 R10**: el radio R10 del arco de aproximación es mayor que cero y menor que $R_{\text{pieza}}/2=20$ (evita interferencias). La **cajera con ciclo G88** simplifica enormemente el desbaste de la cajera cuadrada — no hay que programar las pasadas paralelas manualmente. El **PCD Ø60** con 4 agujeros a 0°/90°/180°/270° tiene coordenadas ($\pm 30, 0$) y ($0, \pm 30$).

Fresado — brida circular D100, ranuras radiales

Planeado · Ranuras radiales tipo T · Patrón PCD · Cajera central

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Disco cilíndrico con ranuras radiales tipo T, 6 agujeros en PCD y cajera central Ø80/R30. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **D100 × 25 mm**.

Herramientas:

- Fresa D30: $v_c=150$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D8: $v_c=200$ m/min; $Z=3$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Brocas: definir a conveniencia

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D30)

```
%BRIDA CIRCULAR D100

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-60 Y-50 Z100 F1911 S150 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X60 ; pasadas paralelas cubren D100
N070 G0 Y-25
N080 G1 X-60
N090 G0 Y0
N100 G1 X60
N110 G0 Y25
N120 G1 X-60
N130 G0 Y50
N140 G1 X60
N150 G0 Z100
N160 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — CAJERA CIRCULAR CENTRAL Ø80/R30 (T2.2 · FRESA D30)

```
% CAJERA CENTRAL D80 R30

N170 T2.2
N180 M6
N190 G43
N200 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F1911 S150 M3
N210 G89 G99 X0 Y0 Z0 I-20 R40 B3 C5 D2 H50 L0.3
; G89 Fagor = ciclo cajera circular: I=prof, R=radio cajera, B/C/D/H/L como en G88
N220 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 3 — 6 RANURAS RADIALES TIPO T CON SUBROUTINA + G73 (T3.3 · FRESA D8)

Cada ranura se mecaniza en un ángulo. Con G73 A60 se rota el sistema, y la subrutina se llama 6 veces.

```
% RANURAS RADIALES

N230 T3.3
N240 M6
N250 G43
N260 G96 G94 G0 X40 Y0 Z100 F2387 S200 M3

; Ranura 1 (α=0°)
N270 G22 N2
N280 G0 X40 Y0
N290 G0 Z2
N300 G1 Z-5 F500
N310 G1 X25 F2387 ; ranura radial (exterior → interior)
N320 G0 Z5
N330 G24
N340 G20 N2.1

; Rotar 60° y repetir 5 veces más
N350 G73 A60
N360 G22 N2
N370 G73 A120
N380 G22 N2
N390 G73 A180
N400 G22 N2
N410 G73 A240
N420 G22 N2
N430 G73 A300
N440 G22 N2
N450 G73 A0 ; restaurar
N460 G0 Z100
N470 G40 G44
N480 M5
N490 M30
```

PARÁMETROS DE CORTE CALCULADOS

T1.1 + T2.2 (fresa D30): $N = 150.000 / (\pi \cdot 30) = 1.592 \text{ rpm}$; $vf = 1592 \cdot 6 \cdot 0,2 = 1.911 \text{ mm/min}$
T3.3 (fresa D8 ranuras): $N = 200.000 / (\pi \cdot 8) = 7.958 \text{ rpm}$; $vf = 7958 \cdot 3 \cdot 0,1 = 2.387 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

Las **6 ranuras radiales** aprovechan la simetría rotacional con **G73 A0 + subrutina G22 N2**: programar UNA ranura y repetirla 6 veces rotando 60° cada una. Alternativa sin G73: calcular coordenadas X/Y de cada extremo con trigonometría ($X=R \cdot \cos \theta$, $Y=R \cdot \sin \theta$ para $\theta=0^\circ, 60^\circ, 120^\circ \dots$). **G89** (cajera circular) tiene parámetros: I=prof, R=radio del cajero, B=inc.Z, C=inc.radial, D=seguridad, H=F entrada, L=acabado.

Fresado — placa grande 160×160×55 mm

Patrón circular de agujeros · Múltiples PCDs · Cajeras

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Placa cuadrada con patrón circular de agujeros en varias PCDs ($\varnothing 100$, $\varnothing 60$, $\varnothing 8$); cajeras y taladros de distintos diámetros. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **160 × 160 × 55 mm**.

Herramientas:

- Fresa D20: $v_c=100$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D14: $v_c=180$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,05$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Broca D8: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,05$ mm/rev; $L=70$ mm
- Broca D12: $v_c=22$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,05$ mm/rev; $L=65$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D20)

```
%PLACA 160x160x55

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-90 Y-80 Z100 F955 S100 M3
N050 G0 Z-5
; 9 pasadas paralelas (ancho 160 mm, fresa D20, solapamiento 70%)
N060 G1 X90
N070 G0 Y-60
N080 G1 X-90
N090 G0 Y-40
N100 G1 X90
N110 G0 Y-20
N120 G1 X-90
N130 G0 Y0
N140 G1 X90
N150 G0 Y20
N160 G1 X-90
N170 G0 Y40
N180 G1 X90
N190 G0 Y60
N200 G1 X-90
N210 G0 Y80
N220 G1 X90
N230 G0 Z100
N240 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — CAJERAS Y FRESADO INTERIOR (T2.2 · FRESA D14)

```
% CAJERAS

N250 T2.2
N260 M6
N270 G43
N280 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F819 S180 M3
N290 G89 G99 X0 Y0 Z0 I-15 R30 B3 C5 D2 H50 L0.3 ; cajera circular central Ø60
N300 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 3 — PATRÓN TALADROS PCD Ø100 (T3.3 · BROCA D8)

% TALADROS PCD D100 (R=50)

```
N310 T3.3
N320 M6
N330 G43
N340 G97 G94 G0 X50 Y0 Z100 F50 S995 M3
N350 G81 G99 X50 Y0 Z0 I-57 ; 0°
N360 X25 Y43.3 ; 60°
N370 X-25 Y43.3 ; 120°
N380 X-50 Y0 ; 180°
N390 X-25 Y-43.3 ; 240°
N400 X25 Y-43.3 ; 300°
N410 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 4 — PCD Ø60 CON BROCA D12 (T4.4)

% TALADROS PCD D60 (R=30)

```
N420 T4.4
N430 M6
N440 G43
N450 G97 G94 G0 X30 Y0 Z100 F29 S584 M3
N460 G81 G99 X30 Y0 Z0 I-57
N470 X15 Y25.98 ; 60° (30·sin60 = 25,98)
N480 X-15 Y25.98
N490 X-30 Y0
N500 X-15 Y-25.98
N510 X15 Y-25.98
N520 G80 G44 Z100
N530 M5
N540 M30
```

PARÁMETROS DE CORTE CALCULADOS

T1.1 (D20 planeado): $N = 100.000/(\pi \cdot 20) = 1.592 \text{ rpm}$; $vf = 955 \text{ mm/min}$
T2.2 (D14 cajeras): $N = 180.000/(\pi \cdot 14) = 4.093 \text{ rpm}$; $vf = 819 \text{ mm/min}$
T3.3 (broca D8): $N = 25.000/(\pi \cdot 8) = 995 \text{ rpm}$; $vf = 50 \text{ mm/min}$
T4.4 (broca D12): $N = 22.000/(\pi \cdot 12) = 584 \text{ rpm}$; $vf = 29 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

Dos PCDs concéntricos (Ø100 y Ø60): coordenadas con $R \cdot \cos \theta$, $R \cdot \sin \theta$. **43,3 = $50 \cdot \sin 60^\circ$** , **25,98 = $30 \cdot \sin 60^\circ$** .

Planeado con 9 pasadas paralelas en Y (solapamiento del 70% de D20 = 14 mm, cubre 160 mm con 9 pasadas). G89 cajera circular central con R=30 (ajustar según plano).

Fresado — pieza con cruz y lóbulos R15/R8 (65×65×25) ★ Resolución oficial

Fagor 8025M · Subrutina con giro G73 · Ciclo de cajera G88 · Entradas tangenciales G37/G38

Tarea: Usando lenguaje de CN (Fagor 8025M), **desarrollar el programa CNC** de la pieza.

Pieza: Base cuadrada 65×65×25 mm con:

- Perfil exterior **circular** Ø100 con entradas y salidas tangenciales.
- Perfil interior con **4 lóbulos en cruz** (R15 convexos, R8 cóncavos) — simetría 180°.
- Agujero central Ø12 (con ciclo G81).
- 4 cajeras rectangulares Ø8 (ciclo G88) distribuidas en cruz.

Herramientas: fresa planeado (T1.1), fresa perfilado (T3.3), broca (T5.5).

SECCIÓN 1 — PLANEADO Y PERFIL EXTERIOR (T1.1)

Planeado en 3 pasadas paralelas en X, después contorneado circular exterior $\varnothing 100$ con **entrada tangencial G37 R20** y **salida tangencial G38 R20**.

```
%PLANEADO Y PERFIL EXTERIOR

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X50 Y-22 Z100 F600 S200 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X-50 ; pasada 1 (Y=-22)
N070 G0 Y0
N080 G1 X50 ; pasada 2 (Y=0)
N090 G0 Y22
N100 G1 X-50 ; pasada 3 (Y=22)
N110 G0 Z10
N120 G1 X70 Y0
N130 G1 Z-10
N140 G1 G42 G37 R20 X10 Y0 ; ENTRADA TANGENCIAL (arco R20)
N150 G3 G38 R20 I-10 J0 ; círculo exterior + SALIDA TANGENCIAL
N160 G1 X70
N170 G0 Z100
N180 G40 G44
```

G37 R20: entrada tangencial al contorno con arco de radio 20. **G38 R20:** salida tangencial. Ambos garantizan transición C1 (sin marca en la pieza).

SECCIÓN 2 — PERFIL INTERIOR DE LÓBULOS CON SUBROUTINA (T3.3)

Mecaniza un lóbulo en cruz (mitad del perfil con 4 lóbulos) como **subrutina N1 ... N1.1**, y la llama 2 veces: una directa y otra rotada 180° con **G73 A180**. Dentro del perfil: rectas G1, arcos cóncavos G3 R8, arcos convexos G3 R15, y enlaces G2/G3 con I/J.

```
% PERFIL INTERIOR (ACABADO)

N190 T3.3
N200 M6
N210 G43
N220 G96 G94 G0 X70 Y0 Z100 F100 S200 M3
N230 G0 Z-15
N240 G1 G42 X50 Y0           ; activa compensación, punto inicio
N250 G22 N1                  ; LLAMADA subrutina N1 (lóbulo 1-2)
N260 G1 X30.5 Y0
N270 G3 X22.5 Y8 I-8 J0
N280 G1 Y3
N290 G1 X14.7
N300 G3 X3 Y14.7 R15         ; arco R15 convexo
N310 G1 Y22.5
N320 G1 X8
N330 G3 X-8 R8               ; arco cóncavo R8 (punta del lóbulo)
N340 G1 X-3
N350 G1 Y14.7
N360 G3 X-14.7 Y3 R15        ; arco R15 (otro lado)
N370 G1 X-22.5
N380 G1 Y8
N390 G3 X-30.5 Y0 R8
N400 G2 X-50 Y0 I-9.75 J0     ; arco de enlace al radio exterior
N410 G24                     ; fin de datos-llamada
N420 G73 A180                 ; GIRO de coordenadas 180°
N430 G20 N1.1                 ; definición subrutina N1 (mitad ejecutada)
N440 G17
N450 G0 G40 G44 Z100
```

*Técnica clave: aprovechar la **simetría 180°** de la cruz → se programa solo la mitad y se aplica **G73 A180** antes de volver a llamar la subrutina para hacer la otra mitad automáticamente. Ahorra la mitad del código y evita errores de simetría.*

SECCIÓN 3 — TALADRADO CENTRAL Y CAJERAS EN CRUZ (T5.5 + T3.3)

Agujero central con ciclo de taladrado G81. 4 cajeras rectangulares con ciclo G88 (I = profundidad, J = dim lateral, B/C/D = parámetros de pasada, H = velocidad rápida, L = acabado).

% TALADRADO Y CAJERAS

```
N460 T5.5
N470 M6
N480 G43
N490 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F100 S100 M3
N500 G81 G99 X0 Y0 Z0 I-12 ; ciclo taladrado central, prof. 12
N510 G80 G44 Z100
N520 T3.3 ; cambia a fresa para cajeras
N530 M6
N540 G43
N550 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100
N560 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-13 J6 B4 C2 D5 H50 L0.3 ; CICLO CAJERA
N570 G80 G44 Z100
N580 M5
N590 M30
```

Ciclo G88 (Fagor): I=profundidad total (mm, negativa hacia abajo), J=ancho del cajero, B=incremento de penetración en Z, C=incremento en X/Y por pasada, D=distancia de seguridad, H=avance de entrada, L=sobremedida de acabado. Para 4 cajeras simétricas, el mismo ciclo puede repetirse con G73 + traslación/rotación (o listar las 4 posiciones).

PARÁMETROS DE CORTE CALCULADOS

T1.1 (planeado/perfil ext): F=600 mm/min, S=200 rpm (con G96: vc=200 m/min)
T3.3 (perfil int y cajeras): F=100 mm/min, S=200 rpm con G96
T5.5 (taladrado Ø12): F=100 mm/min, S=100 rpm con G96

✓ VERIFICACIÓN

Técnicas clave del programa oficial (Fagor 8025M):

- **G37/G38** (entrada/salida tangencial con radio) — evita marca de entrada en el contorno circular exterior.
- **G22 N1... G20 N1.1** (llamada y definición de subrutina) combinado con **G73 A180** (giro) — mecaniza la cruz aprovechando su simetría de 180° con la mitad del código.
- **G81/G88** (ciclos fijos Fagor): G81 = taladrado, G88 = cajera rectangular con parámetros I/J/B/C/D/H/L.
- **G42/G40** compensación de radio a la derecha del avance — activar con un tramo recto (línea N240) y desactivar al final (N450).

Fresado — pieza mixta cajas+slot (100×100×30)

Cajas circulares en esquinas · Cajera rectangular central · Chaflanes 4,5°

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: 4 cajas circulares Ø25 en las esquinas, cajera rectangular central 30, agujero central Ø10 y chaflanes 4,5°. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: 100 × 100 × 30 mm.

Herramientas:

- Fresa D25: $v_c=200$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Fresa D10: $v_c=100$ m/min; $Z=3$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev
- Fresa D4: $v_c=100$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev
- Broca D10: $v_c=30$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D25)

```
%CAJERAS+SL0T 100x100x30

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-60 Y-40 Z100 F3056 S200 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X60 ; pasada 1
N070 G0 Y-20
N080 G1 X-60
N090 G0 Y0
N100 G1 X60
N110 G0 Y20
N120 G1 X-60
N130 G0 Y40
N140 G1 X60
N150 G0 Z100
N160 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — 4 CAJERAS CIRCULARES Ø25 EN ESQUINAS (T2.2 · FRESA D25)

Con fresa de Ø igual al cajero (D25 = Ø25) NO se necesita G41: la fresa cubre toda la cajera en una pasada descendente vertical.

```
% CAJERAS ESQUINAS D25

N170 T2.2
N180 M6
N190 G43
N200 G96 G94 G0 X37.5 Y37.5 Z100 F3056 S200 M3
N210 G0 Z2
N220 G1 Z-15 F300 ; bajada en Z (penetración)
N230 G0 Z100
N240 G0 X-37.5 Y37.5 ; esquina sup-izq
N250 G0 Z2
N260 G1 Z-15 F300
N270 G0 Z100
N280 G0 X-37.5 Y-37.5
N290 G0 Z2
N300 G1 Z-15 F300
N310 G0 Z100
N320 G0 X37.5 Y-37.5
N330 G0 Z2
N340 G1 Z-15 F300
N350 G0 Z100
N360 G40 G44
```

Con fresa D25 igual al Ø de cajera, el cajero sale en UNA penetración Z. Si se quisiera acabado fino, añadir una pasada circular con G2 a velocidad más baja.

SECCIÓN 3 — CAJERA RECTANGULAR CENTRAL 30 (T3.3 · FRESA D10)

% CAJERA RECT CENTRAL

```
N370 T3.3
N380 M6
N390 G43
N400 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F955 S100 M3
N410 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-10 J30 K30 B3 C5 D2 H50 L0.3
N420 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 4 — TALADRO CENTRAL Ø10 (T4.4 · BROCA D10)

% TALADRO CENTRAL

```
N430 T4.4
N440 M6
N450 G43
N460 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F96 S955 M3
N470 G83 G99 X0 Y0 Z0 I-33 J3 K1 ; taladrado profundo con desahogo
N480 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 5 — CHAFLANES 4,5° (T5.5 · FRESA D4)

% CHAFLANES

```
N490 T5.5
N500 M6
N510 G43
N520 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F1592 S100 M3
; Chaflanes según la geometría del plano (recorrer aristas con interpolación)
N530 G0 X40 Y40
N540 G1 Z-2 F500
N550 G1 X-40 Y40 ; arista 1
N560 G1 X-40 Y-40 ; arista 2
N570 G1 X40 Y-40 ; arista 3
N580 G1 X40 Y40 ; arista 4 (cerrar)
N590 G0 Z100
N600 G40 G44
N610 M5
N620 M30
```

PARÁMETROS CALCULADOS

T1.1 + T2.2 (D25): $N = 200.000/(\pi \cdot 25) = 2.546 \text{ rpm}$; $vf = 2546 \cdot 6 \cdot 0,2 = 3.056 \text{ mm/min}$
T3.3 (D10 cajera): $N = 100.000/(\pi \cdot 10) = 3.183 \text{ rpm}$; $vf = 3183 \cdot 3 \cdot 0,1 = 955 \text{ mm/min}$
T4.4 (broca D10): $N = 30.000/(\pi \cdot 10) = 955 \text{ rpm}$; $vf = 96 \text{ mm/min}$
T5.5 (D4 chaflán): $N = 100.000/(\pi \cdot 4) = 7.958 \text{ rpm}$; $vf = 1.592 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

Las 4 **cajeras Ø25 en esquinas** se mecanizan con fresa D25 **sin G41** (fresa del mismo diámetro que la cajera → una penetración Z vertical basta). La **cajera central 30×30** usa ciclo G88. El **chaflán 4,5°** con fresa D4 recorre las aristas a profundidad Z-2 (tangente de $4,5^\circ \approx 0,079$, así que un Z=-2 da un chaflán de 25 mm — ajustar a la cota del plano).

Fresado — pieza hexagonal con oval (55×45×25)

Contorno hexagonal interior · Ranura oval · Patrón de agujeros PCD

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Base cuadrada 55×45 con contorno hexagonal interior, ranura oval central y 4 agujeros Ø8 en PCD Ø31,6 a 60°. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **55 × 45 × 25 mm**.

Herramientas:

- Fresa D20: $v_c=100$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D5: $v_c=180$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,05$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Broca D6: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,05$ mm/rev; $L=70$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D20)

```
%HEXAGONAL 55x45x25

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-30 Y-25 Z100 F955 S100 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X30
N070 G0 Y-10
N080 G1 X-30
N090 G0 Y10
N100 G1 X30
N110 G0 Y25
N120 G1 X-30
N130 G0 Z100
N140 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — HEXÁGONO REGULAR INTERIOR (T2.2 · FRESA D5)

6 vértices en $(X = R \cos(n \cdot 60^\circ + 30^\circ), Y = R \sin(n \cdot 60^\circ + 30^\circ))$ con R = distancia al vértice.

```
% HEXAGONO

N150 T2.2
N160 M6
N170 G43
N180 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F2292 S180 M3
N190 G0 Z2
N200 G41 D2 G0 X8.66 Y5 ; entrada con compensación (R=10, ang=30°: 10·cos30=8.66, 10·sin30=5)
N210 G1 Z-10 F500
N220 G1 X0 Y10 ; vértice 90°
N230 G1 X-8.66 Y5 ; vértice 150°
N240 G1 X-8.66 Y-5 ; vértice 210°
N250 G1 X0 Y-10 ; vértice 270°
N260 G1 X8.66 Y-5 ; vértice 330°
N270 G1 X8.66 Y5 ; cierre (30°)
N280 G40 G0 Z100
```

SECCIÓN 3 — RANURA OVAL CENTRAL (T2.2 · FRESA D5)

```
% OVAL

N290 G0 X0 Y-10 Z100
N300 G0 Z2
N310 G1 Z-10 F500
N320 G1 Y-5 ; recto 1 (centro oval hacia arriba)
N330 G2 X0 Y5 I0 J5 ; semicírculo superior (R=5, centro a J+5)
N340 G1 Y10
N350 G2 X0 Y-10 I0 J-10 ; semicírculo inferior
N360 G0 Z100
N370 G44
```

SECCIÓN 4 — 4 AGUJEROS PCD Ø31,6 (T3.3 • BROCA D6)

% TALADROS PCD

```
N380 T3.3
N390 M6
N400 G43
N410 G97 G94 G0 X15.8 Y0 Z100 F66 S1326 M3
N420 G81 G99 X15.8 Y0 Z0 I-30 ; 0°
N430 X7.9 Y13.68 ; 60° (15.8·cos60=7.9, 15.8·sin60=13.68)
N440 X-7.9 Y13.68 ; 120°
N450 X-15.8 Y0 ; 180°
N460 X-7.9 Y-13.68 ; 240°
N470 X7.9 Y-13.68 ; 300°
N480 G80 G44 Z100
N490 M5
N500 M30
```

PARÁMETROS CALCULADOS

T1.1 (D20 planeado): $N = 100.000/(\pi \cdot 20) = 1.592 \text{ rpm}$; $vf = 955 \text{ mm/min}$
T2.2 (D5 hexa/oval): $N = 180.000/(\pi \cdot 5) = 11.459 \text{ rpm}$; $vf = 2.292 \text{ mm/min}$
T3.3 (broca D6): $N = 25.000/(\pi \cdot 6) = 1.326 \text{ rpm}$; $vf = 66 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

Hexágono regular: las 6 coordenadas vienen de $R \cdot \cos(n \cdot 60^\circ + 30^\circ)$, $R \cdot \sin(n \cdot 60^\circ + 30^\circ)$. Con $R=10$: vértices en $(\pm 8,66, \pm 5)$ y $(0, \pm 10)$. La ranura oval usa **I/J** como desplazamiento incremental al centro del arco: `G2 I0 J5` significa "centro 5 mm arriba del punto actual". El PCD Ø31,6 tiene $R=15,8$; las coordenadas 60° son $(7,9; 13,68)$ porque $15,8 \cdot \cos 60^\circ = 7,9$.

Fresado — pieza esquinas redondeadas R10 (66×66×25)

Esquinas R10 · Cajera rectangular con radios · Agujeros en semicircunferencias

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Base cuadrada 66×66 con esquinas R10, cajera rectangular interior R4 y 4 agujeros Ø4 en semicírculos. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **66 × 66 × 25 mm**.

Herramientas:

- Fresa D25: $v_c=150$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D6: $v_c=180$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,15$ mm/Z/rev; $L=30$ mm
- Broca D4: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/rev; $L=40$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D25)

```
%ESQUINAS R10 66x66x25

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-40 Y-25 Z100 F2292 S150 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X40
N070 G0 Y0
N080 G1 X-40
N090 G0 Y25
N100 G1 X40
N110 G0 Z100
N120 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — CONTORNO EXTERIOR 66×66 CON ESQUINAS R10 (T2.2 · FRESA D25)

```
% CONTORNO EXT R10

N130 T2.2
N140 M6
N150 G43
N160 G96 G94 G0 X0 Y-40 Z100 F2292 S150 M3
N170 G0 Z-25
N180 G1 G42 G37 R10 X23 Y-33 ; entrada tangencial
N190 G2 X33 Y-23 R10 ; esquina inf-der
N200 G1 Y23 ; lado derecho
N210 G2 X23 Y33 R10 ; esquina sup-der
N220 G1 X-23 ; lado superior
N230 G2 X-33 Y23 R10 ; esquina sup-izq
N240 G1 Y-23 ; lado izquierdo
N250 G2 X-23 Y-33 R10 ; esquina inf-izq
N260 G1 X23 ; cerrar
N270 G38 R10 X0 Y-40 ; salida tangencial
N280 G0 Z100
N290 G40 G44
```

SECCIÓN 3 — CAJERA INTERIOR RECT. R4 (T3.3 · FRESA D6)

```
% CAJERA INT R4

N300 T3.3
N310 M6
N320 G43
N330 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F5729 S180 M3
N340 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-15 J40 K40 B3 C4 D2 H50 L0.3
N350 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 4 — 4 AGUJEROS Ø4 (T4.4 · BROCA D4)

% TALADROS D4

```
N360 T4.4
N370 M6
N380 G43
N390 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F199 S1989 M3
N400 G81 G99 X25 Y0 Z0 I-28 ; lateral derecho
N410 X0 Y25 ; superior
N420 X-25 Y0 ; lateral izquierdo
N430 X0 Y-25 ; inferior
N440 G80 G44 Z100
N450 M5
N460 M30
```

PARÁMETROS CALCULADOS

T1.1 + T2.2 (D25): $N = 150.000/(\pi \cdot 25) = 1.909 \text{ rpm}$; $vf = 2.292 \text{ mm/min}$
T3.3 (D6 cajera): $N = 180.000/(\pi \cdot 6) = 9.549 \text{ rpm}$; $vf = 5.729 \text{ mm/min}$
T4.4 (broca D4): $N = 25.000/(\pi \cdot 4) = 1.989 \text{ rpm}$; $vf = 199 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

Contorno 66×66 con R10: los **4 lados rectos** miden $66-2 \cdot 10=46 \text{ mm}$. Cada esquina se programa con **G2 R10** (CW para convexo exterior). Con pieza centrada en (0,0), el extremo de los lados recto está en $\pm 23 (= 33-10)$. La cajera interior con R4 requiere fresa de $\varnothing \leq 8 \text{ mm}$ (la D6 cumple). **G37/G38 R10** en entrada/salida garantizan tangencia C1.

Fresado — cajera anidada compleja (100×100×25)

Cajera exterior · Cajera interior anidada · Agujeros de distintas profundidades

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Cajera exterior grande R10 + cajera interior R15/R10/R12 anidada + agujeros Ø5 y Ø8 de distintas profundidades. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **100 × 100 × 25 mm**.

Herramientas:

- Fresa D40: $v_c=150$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D16: $v_c=200$ m/min; $Z=3$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Fresa D4: $v_c=200$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=15$ mm
- Broca D5: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/rev; $L=60$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D40)

```
%CAJERA ANIDADA 100x100x25

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-65 Y-25 Z100 F1433 S150 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X65 ; pasada 1 (Y=-25)
N070 G0 Y0
N080 G1 X-65 ; pasada 2
N090 G0 Y25
N100 G1 X65 ; pasada 3
N110 G0 Z100
N120 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — CAJERA EXTERIOR RECTANGULAR R10 (T2.2 · FRESA D16)

```
% CAJERA EXT R10

N130 T2.2
N140 M6
N150 G43
N160 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F1194 S200 M3
N170 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-20 J80 K80 B3 C5 D2 H50 L0.3
; R=10 se consigue añadiendo parámetro extra para radios de esquina
N180 G80 G44 Z100
```


SECCIÓN 3 — CAJERA INTERIOR ANIDADA (T3.3 · FRESA D4)

```
% CAJERA INT ANIDADA

N190 T3.3
N200 M6
N210 G43
N220 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F3000 S200 M3
; Nivel 1: círculo R15 (superior)
N230 G0 Z2
N240 G1 Z-10 F500
N250 G41 D3 G0 X15 Y0
N260 G2 I-15 J0 ; círculo R15
N270 G40 G0 Z5
; Nivel 2: círculo R10 (intermedio)
N280 G0 Z-18
N290 G41 D3 G0 X10 Y0
N300 G2 I-10 J0 ; círculo R10
N310 G40 G0 Z5
; Nivel 3: círculo R12 (final)
N320 G0 Z-25
N330 G41 D3 G0 X12 Y0
N340 G2 I-12 J0 ; círculo R12
N350 G40 G0 Z100
N360 G44
```

SECCIÓN 4 — TALADROS Ø5 EN ESQUINAS (T4.4 · BROCA D5)

```
% TALADROS D5

N370 T4.4
N380 M6
N390 G43
N400 G97 G94 G0 X30 Y30 Z100 F159 S1592 M3
N410 G81 G99 X30 Y30 Z0 I-28 ; esquina 1
N420 X-30 Y30 ; esquina 2
N430 X-30 Y-30 ; esquina 3
N440 X30 Y-30 ; esquina 4
N450 G80 G44 Z100
N460 M5
N470 M30
```

PARÁMETROS CALCULADOS

T1.1 (D40): $N = 150.000/(\pi \cdot 40) = 1.194 \text{ rpm}$; $vf = 1.433 \text{ mm/min}$
T2.2 (D16): $N = 200.000/(\pi \cdot 16) = 3.979 \text{ rpm}$; $vf = 1.194 \text{ mm/min}$
T3.3 (D4): $N \approx 15.000 \text{ rpm}$ (límite cabeza); $vf = 3.000 \text{ mm/min}$
T4.4 (D5): $N = 25.000/(\pi \cdot 5) = 1.592 \text{ rpm}$; $vf = 159 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

La cajera anidada tiene **3 niveles de profundidad** con radios R15/R10/R12 distintos — se programa cada nivel como un círculo G2 aislado (G41 activar, G2 con I/J, G40 cancelar) a la Z correspondiente. La fresa D4 con **S=15.000 rpm** está en el límite de cabezales estándar (12.000-20.000) — verificar que la máquina lo soporta. La secuencia planeado→cajera ext→cajera int→taladrado evita dañar geometrías ya hechas con herramientas mayores.

Fresado — cajera cuadrada R8 + patrón agujeros (86×86×35)

Cajera cuadrada con radios · Patrón PCD · Alvéolo central

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Cajera cuadrada 74×74 con R8 + 8 agujeros Ø4 en PCD Ø50 + agujero central D16 + alvéolo central R25 a cota Z-30. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **86 × 86 × 35 mm**.

Herramientas:

- Fresa D25: $v_c=125$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D12: $v_c=160$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,15$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Broca D4: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev; $L=40$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D25)

```
%CAJERA R8 86x86x35

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-55 Y-30 Z100 F1910 S125 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X55
N070 G0 Y-15
N080 G1 X-55
N090 G0 Y15
N100 G1 X55
N110 G0 Y30
N120 G1 X-55
N130 G0 Z100
N140 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — CAJERA CUADRADA 74×74 CON R8 (T1.1 · CONTORNO)

```
% CAJERA CUADRADA R8

N150 G0 X40 Y-29 Z100
N160 G0 Z-30
N170 G1 G41 G37 R5 X37 Y-29 ; entrada tangencial
N180 G1 X37 Y29 ; lado derecho ↑
N190 G2 X29 Y37 R8 ; esquina sup-der
N200 G1 X-29 Y37 ; lado superior ←
N210 G2 X-37 Y29 R8 ; esquina sup-izq
N220 G1 X-37 Y-29 ; lado izquierdo ↓
N230 G2 X-29 Y-37 R8 ; esquina inf-izq
N240 G1 X29 Y-37 ; lado inferior →
N250 G2 X37 Y-29 R8 ; esquina inf-der (cierre)
N260 G38 R5 X40 Y-29 ; salida tangencial
N270 G0 Z100
N280 G40 G44
```

SECCIÓN 3 — 8 TALADROS PCD Ø50 (T2.2 · BROCA D4)

```
% TALADROS PCD Ø50 (R=25)

N290 T2.2
N300 M6
N310 G43
N320 G97 G94 G0 X25 Y0 Z100 F199 S1989 M3
N330 G81 G99 X25 Y0 Z0 I-38 ; 0°
N340 X17.68 Y17.68 ; 45° (25·cos45 = 25·√2/2 = 17,68)
N350 X0 Y25 ; 90°
N360 X-17.68 Y17.68 ; 135°
N370 X-25 Y0 ; 180°
N380 X-17.68 Y-17.68 ; 225°
N390 X0 Y-25 ; 270°
N400 X17.68 Y-17.68 ; 315°
N410 G80 G44 Z100
; Agujero central Ø16 (piloto con D4)
N420 G81 G99 X0 Y0 Z0 I-38
N430 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 4 — ALVEOLO CENTRAL R25 A Z-30 (T3.3 · FRESA D12)

```
% ALVEOLO R25

N440 T3.3
N450 M6
N460 G43
N470 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F1273 S160 M3
N480 G0 Z2
N490 G1 Z-30 F500 ; bajar por el agujero piloto D16
; Desbaste progresivo en radios crecientes
N500 G41 D3 G0 X12 Y0
N510 G2 I-12 J0 ; R12
N520 G0 X18 Y0
N530 G2 I-18 J0 ; R18
N540 G0 X25 Y0
N550 G2 I-25 J0 ; R25 final (cota plano)
N560 G40 G0 Z100
N570 G44
N580 M5
N590 M30
```

PARÁMETROS CALCULADOS

T1.1 (D25): $N = 125.000/(\pi \cdot 25) = 1.592 \text{ rpm}$; $vf = 1.910 \text{ mm/min}$
T2.2 (D4 taladros): $N = 25.000/(\pi \cdot 4) = 1.989 \text{ rpm}$; $vf = 199 \text{ mm/min}$
T3.3 (D12 alveolo): $N = 160.000/(\pi \cdot 12) = 4.244 \text{ rpm}$; $vf = 1.273 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

PCD Ø50 con 8 agujeros a 45°: $17,68 = 25 \cdot \cos 45^\circ$. La caja cuadrada 74×74 con R8 en esquinas se contornea con **G1 + G2 R8** (en lugar de G88) porque el contorno cierra con lados largos y esquinas específicas. El **alveolo R25** se desbasta en 3 pasos crecientes (R12→R18→R25) para evitar fuerzas excesivas al vaciar el agujero central.

Fresado — disco cilíndrico D80 con contorneado tangencial

G37/G38 o G2/G3 · Entrada tangencial · Contorneado circular · Patrón agujeros

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Disco D80 con contorneado circular D70, agujero central + 4 agujeros en PCD. Entrar de forma **tangencial** al contorno circular D70 (usando G37/G38 o bien G2/G3). Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **tocho cilíndrico D80 × 30 mm**.

Herramientas:

- Fresa D30: $v_c=200$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Fresa D16: $v_c=200$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Fresa D8: $v_c=200$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev
- Broca D8: $v_c=30$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D30)

```
%DISCO D80 TANGENCIAL

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-50 Y-20 Z100 F2546 S200 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X50
N070 G0 Y0
N080 G1 X-50
N090 G0 Y20
N100 G1 X50
N110 G0 Z100
N120 G40 G44
```

★ SECCIÓN 2 — CONTORNO D70 CON ENTRADA TANGENCIAL G37/G38 (T2.2 · FRESA D16)

```
% CONTORNO D70

N130 T2.2
N140 M6
N150 G43
N160 G96 G94 G0 X10 Y45 Z100 F3183 S200 M3
N170 G0 Z-25
N180 G1 G42 G37 R10 X0 Y35 ; ENTRADA TANGENCIAL (arco R10)
N190 G2 I0 J-35 ; círculo D70 completo
N200 G38 R10 X-10 Y45 ; SALIDA TANGENCIAL
N210 G0 Z100
N220 G40 G44
```

SECCIÓN 3 — AGUJERO CENTRAL + PCD Ø50 (T3.3 · BROCA D8)

```
% TALADROS

N230 T3.3
N240 M6
N250 G43
N260 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F119 S1194 M3
N270 G81 G99 X0 Y0 Z0 I-33 ; agujero central
N280 X25 Y0 ; PCD 0°
N290 X0 Y25 ; PCD 90°
N300 X-25 Y0 ; PCD 180°
N310 X0 Y-25 ; PCD 270°
N320 G80 G44 Z100
N330 M5
N340 M30
```

PARÁMETROS CALCULADOS

T1.1 (D30): $N = 200.000 / (\pi \cdot 30) = 2.122 \text{ rpm}$; $vf = 2.546 \text{ mm/min}$
T2.2 (D16): $N = 200.000 / (\pi \cdot 16) = 3.979 \text{ rpm}$; $vf = 3.183 \text{ mm/min}$
T3.3 (broca D8): $N = 30.000 / (\pi \cdot 8) = 1.194 \text{ rpm}$; $vf = 119 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

★ **Entrada tangencial:** el punto $T=(0, R)=(0, 35)$ es el vértice superior del contorno D70. El centro del arco de entrada $C_e = (0, R + r_{\text{entrada}}) = (0, 45)$. El punto de arranque A está a $r_{\text{entrada}}=10 \text{ mm}$ de C_e en +X: $A=(10, 45)$. **G37 R10** desde A hacia T es tangente al contorno en T. Transición C1 garantizada — NO hay marca de entrada en la pieza.

Fresado — pieza con patrón pétalos 80×80×30 (entrada tangencial)

Patrón en cruz · Entrada tangencial en contorneado · Cajera central

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Base cuadrada 80×80 con esquinas R5, patrón en cruz de 4 “pétalos” R10, agujero central Ø10, 4 agujeros Ø13 y cajera cuadrada central. Entrar de forma **tangencial** en todas las operaciones de contorneado. Planeado de 7 mm. Dimensiones de partida: **80 × 80 × 30 mm**.

Herramientas:

- Fresa D18: $v_c=200$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Fresa D6: $v_c=200$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Broca D13: $v_c=30$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev
- Broca D5: $v_c=35$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev

SECCIÓN 1 — PLANEADO 7 MM (T1.1 · FRESA D18)

```
%PETALOS 80x80x30

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-50 Y-30 Z100 F4244 S200 M3
N050 G0 Z-7
N060 G1 X50
N070 G0 Y-10
N080 G1 X-50
N090 G0 Y10
N100 G1 X50
N110 G0 Y30
N120 G1 X-50
N130 G0 Z100
N140 G40 G44
```

★ SECCIÓN 2 — 4 PÉTALOS R10 CON SUBROUTINA + G73 (T2.2 · FRESA D6)

La magia: programar UN pétalo como subrutina con entrada tangencial, y rotarlo 3 veces con G73 (90°, 180°, 270°).

```
% PETALOS R10 (x4, con subrutina + G73)

N150 T2.2
N160 M6
N170 G43
N180 G96 G94 G0 X0 Y40 Z100 F8488 S200 M3

; Definir subrutina "pétalo"
N190 G22 N3 ; llamar subrutina N3 (pétalo 1: +Y)
N200 G0 X5 Y40 ; punto A (arco entrada)
N210 G1 Z-20 F500
N220 G3 X0 Y35 I-5 J0 ; entrada tangencial al pétalo
N230 G2 I0 J-10 ; círculo R10 (centro del pétalo en Y=25)
N240 G3 X-5 Y40 I0 J5 ; salida tangencial
N250 G0 Z5
N260 G24 ; fin de datos de subrutina
N270 G20 N3.1 ; definición subrutina

; Llamar subrutina rotando cada vez
N280 G73 A90
N290 G22 N3 ; pétalo +X
N300 G73 A180
N310 G22 N3 ; pétalo -Y
N320 G73 A270
N330 G22 N3 ; pétalo -X
N340 G73 A0 ; restaurar
N350 G0 Z100
N360 G40 G44
```

Truco elegante: programar 1 pétalo y repetirlo 4 veces con G73 A0. Ahorra 75% del código y evita errores de simetría. Cada llamada G22 N3 ejecuta la misma subrutina en el nuevo sistema de coordenadas rotado.

SECCIÓN 3 — CAJERA CENTRAL CUADRADA (T2.2 CONTINÚA)

% CAJERA CENTRAL

```
N370 G0 X0 Y0 Z100
N380 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-15 J24 K24 B3 C4 D2 H50 L0.3
N390 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 4 — TALADROS (T3.3 BROCA D13 + T4.4 BROCA D5)

% TALADROS D13

```
N400 T3.3
N410 M6
N420 G43
N430 G97 G94 G0 X20 Y0 Z100 F73 S735 M3
N440 G81 G99 X20 Y0 Z0 I-33
N450 X0 Y20
N460 X-20 Y0
N470 X0 Y-20
N480 G80 G44 Z100
```

% TALADRO CENTRAL D5

```
N490 T4.4
N500 M6
N510 G43
N520 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F223 S2228 M3
N530 G81 G99 X0 Y0 Z0 I-33
N540 G80 G44 Z100
N550 M5
N560 M30
```

PARÁMETROS CALCULADOS

T1.1 (D18 planeado): $N = 200.000/(\pi \cdot 18) = 3.537 \text{ rpm}$; $vf = 4.244 \text{ mm/min}$
T2.2 (D6 pétalos): $N = 200.000/(\pi \cdot 6) = 10.610 \text{ rpm}$; $vf = 8.488 \text{ mm/min}$
T3.3 (broca D13): $N = 30.000/(\pi \cdot 13) = 735 \text{ rpm}$; $vf = 73 \text{ mm/min}$
T4.4 (broca D5): $N = 35.000/(\pi \cdot 5) = 2.228 \text{ rpm}$; $vf = 223 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

★ **Regla general entrada tangencial a pétalo:** $C_{\text{entrada}} = \text{centro_pétalo} + (R_{\text{pétalo}} + r_{\text{entrada}}) \cdot \text{dir_radial}$. Para el pétalo +Y: $\text{centro}=[0, 25]$, $R=10$, $r_{\text{entrada}}=5 \rightarrow C_e=[0, 40]$, $A=[5, 40]$, $T=[0, 35]$. La subrutina **N3 + G73 A0** aprovecha la simetría 4× del patrón — ejercicio maestro de programación estructurada en Fagor.