INTHERMO
Meine natürliche Dämmung!

List výrobku



INTHERMO HFD-Exterior Compact 2.0

Dřevovláknitá deska podle DIN EN 13171 sloužící jako omítkonosná deska pro tepelně-izolační systém INTHERMO

POPIS

Rozsah použití

INTHERMO HFD-Exterior Compact 1.8 je vysoce kvalitní dřevovláknitá deska s vysokou pevností.

Je speciálně určená jako podklad pro omítku v tepelně-izolačním systému INTHERMO a je vyrobená podle DIN EN 13171.

Vlastnosti

- Vysoká pevnost – ideální pro přímé opláštění a předvýrobu dřevostaveb s rámovou konstrukcí
- Desky jsou plynulým procesem lisovány, tím mohou vzniknou nepatrné tolerance v tloušťce
- Robustní povrh z obou stran díky speciálním objemovým vlastnostem
- Vysoká vlhkostní robustnost
- Velmi dobrá hydrofobizace
- Povětrnostní stálost neomítnuté desky až 4 týdny
- Vysoká pevnost desky umožňuje jednoduchou montáž lehkých předmětů na hotovou fasádu (venkovní lampy, poštovní schránky apod.)
- Jednoduché zbroušení nerovností mezi deskami před nanesením omítky

Složení desky

Desky jsou vyráběné tzv. suchým procesem.

K zajištění vlhkostní stálosti jsou přidány hydrofobizační látky.

Charakteristika podle EN 13171

WF-EN 13171-T5-CS(10\Y)200-TR30-WS1,0-MU3

Skladování

Při skladování chraňte desky před vlhkostí (obzvláště před případnou zemní vlhkostí).

Je třeba dbát na dostatečný počet dřevěných podladů, aby nedošlo k protlačení desek na jejich povrchu (následné narušení schopnosti nést omítku).

Na sobě smějí být max. 3 palety maloformátových a 4 palety velkoformátových desek.
Desky musí být chráněny před prachem a UV- zářením.

ZPRACOVÁNÍ

Příprava

Potištěná strana se obvykle používá z vnější strany. Desky jsou však omítkonostné z obou stran.

Před samotným zpracováním musíme zkontrolovat, zda je podklad suchý a rovný. Sloupky dřevěné rámové konstrukce musí být dostatečně široké, aby se desky daly připevnit (zpravidla 60 mm).

Upevnění desek

Dřevovláknité desky můžeme připevňovat nerezovými širokorozpornými sponami nebo speciálními termošrouby (INTHERMO THERMOSCHRAUBE PLUS).

Musíme dbát na to, aby byly desky připevňovány natěsno k sobě, aby rozteče upevňovacích prostředků a jejich kotevní hloubka do nosné dřevěné konstrukce byly dle pravidel popsaných ve schválení výrobku (Zullasung).

Musíme dbát na přesah jednotlivých desek nad sebou (min. 25 cm). U dřevěné rámové konstrukce je spoj v prostoru mezi sloupky možný pouze u desek s perodrážkou. U desek bez perodrážky je vyžadováno podepření spáry.

Spáry a nerovnosti

Spáry > 2 mm do 8 mm se musí vyplnit pevným těsnícím materiálem INTHERMO HFD-Fugendicht, nerovnosti mezi jednotlivými deskami zbrousíme pomocí brusného hladítka (hrubost 16). Zbytky vláken po

broušení a prach musíme před aplikací omítky beze zbytku odstranit.
Horizontální spáry v napojení pater se musí provést těsně pomocí přesného kusu desky. Napojení se musí provést přesně, těsně a tak, aby bylo pevné.

Napojení

Všechny spáry u napojení na jiný stavební materiál musí být provedeny tak, aby byly dlouhodobě odolné povětrnostním vlivům (průtrž mračen, přívalové deště) (pomocí komprimační pásky HFD-Fugendichtband BG1). K tomu slouží informace v aktuálnímu katalogu detailů INTHERMO.

Odolnost vůči povětrnostním vlivům / Příprava

Deska INTHERMO HFD-Exterior Compact 2.0 může být až 4 týdny volně na povětrnostních podmínkách. Před dalším zpracováním (nanesením omítky) se musí podklad zkontrolovat.

Ochranu před povětrnostními vlivy na krátký časový úsek dosáhneme použitím penetrace INTHERMO HFD-Putzgrund. Nezakryté přední hrany desek INTHERMO-HFD např. v oblasti okenního parapetu, vnějšího rohu nebo rohu špalety, podhledů atd. musíme v každém případě napenetrovat. Při splnění těchto
podmínek a při standardních okolnostech, docílíme ochranu před povětrnostními vlivy až na 8 týdnů.

Je-li povrch dřevovláknité desky INTHERMO opatřen armovací hmotou INTHERMO HFD-Armierungsmasse, bude přechodná ochrana proti povětrnostním vlivům až 5 měsíců. Podmínkou je, že musí proběhnout správné utěsnění všech napojení a spár, aby byla ochráněná dřevěná konstrukce a dřevovláknitá deska.

Abychom dosáhli účinné ochrany právě provedeného opláštění stěny (např. překlenutí brzkého nástupu zimy), přikryjeme povrch difúzní folií. Tu dočasně připevníme pomocí kontralatí. V tomto případě pak musíme po odstranění fólie a kontralatí povrch před nanesením omítky zkontrolovat. Případně povrch a obzvláště nerovnosti mezi deskami zbrousíme, případně přetěsníme některé spáry.

Před nanesením omítky musíme zjistit vlhkost dřevovláknité desky.

Vodorovné přední hrany desek

Nezakryté, vodorovné přední hrany desek, např. v oblasti napojení patra, musí být chráněné difúzní pojistnou hydroizolací až do doby, než dojde k vložení přesného kusu desky, popř. než dojde k odbornému zakrytí.

Vlhkost materiálu před nanesením omítky

Vlhkost dřevovláknité desky smí být před nanesením omítky max. 13%. Vlhkost zjistíme pomocí vhodných vlhkoměrů (např. Gann-Hydromette). Nastavení vlhkoměru pro měření dřevovláknitých desek provedeme dle dispozic výrobce.

Upozornění

Ke spodnímu zakončení systému INTHERMO-WDVS se podle pravidel musí použít soklová lišta INTHERMO HFD.
Ostatní jiná řešení, která nejsou zakreslena v aktuálním katalogu detailů, můsí být odsouhlasena.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hodnoty v tabulce představují interně stanovené vlastnosti desky a vycházejí z požadavků schválení výrobku (Zulassung):

Parametr	Hodnota
Mezní odchylka délky ≤ 1315 mm > 1315 mm	 ± 1 mm ± 2 mm
Mezní odchylka šířky	± 1 mm
Mezní odchylka tloušťky	± 1 mm
Mezní odchylka pravoúhlosti	± 2 mm/m
Objemová hmotnost	200 ± 10 kg/m³
Naměřená odchylka tepelné vodivosti	λ = 0,046 W/mK
Jmenovitá odchylka tepelné vodivosti	λ = 0,044 W/mK
Měrný odpor proudění vzduchu	r = 233 kPas/m²
Dynamická tuhost	94 MN/m³
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky	≥ 30 kPa
Pevnost v tlaku	≥ 200 kPa
Třída hydrofobizace, krátkodobá nasákavost	WS 1,0
Faktor ditúzního odporu μ	ca. 3
Třída reakce na oheň	DIN EN 13501"E" DIN 4102-B2

Standardně dostupná tloušťka u INTHERMO EXTERIOR COMPACT 2.0: 60 mm

UPOZORNĚNÍ

Likvidace odpadů

Dřevovláknité desky likvidujeme podle odpadového klíče AVV 030105 (piliny, špony, dřevěné odřezky, dřevotřísky) nebo AVV 170201 (dřevo). V zemích mimo Německo se musí dodržovat místní předpisy.

Stav: leden 2022

Tento list s informacemi o výrobku byl vytvořen na základě nejnovějšího stavu techniky a našich zkušeností. S ohledem na četnost podkladů a podmínek není kupující/uživatel zbaven zodpovědnosti, je proto třeba zkontrolovat vhodnost našich materiálů pro předpokládaný účel použití za daných podmínek. Při vydání nového listu s informacemi o výrobku ztrácí tento výtisk svoji platnost. Dbejte na odpovídající aktuální technický list.

DAW SE Prefab Solutions
Roßdörfer Str. 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Fon +49 (0) 6154 / 71 -1669 · Fax +49 (0) 6154 / 71 -408 · www.prefab-solutions.de · info@prefab-solutions.de