Produktdatenblatt

INTHERMO
Meine natürliche Dämmung!

INTHERMO HFD-Gefachdämmung

Flexibler, hochdämmender und diffusionsoffener Holzfaserdämmstoff

BESCHREIBUNG

Verwendungszweck / Anwendungsbereich

Flexibler, diffusionsoffener Holzfaserdämmstoff für die Dämmung von Gefachbereichen (Holzrahmenbau, Zwischensparrendämmung, Trennwanddämmung).

Eigenschaften

- flexibel und hochdämmend
- sehr gute Klemmwirkung
- reißfest, formstabil und setzungssicher
- Brandverhalten „normal entflammbar" (B2) nach DIN 4102
- hoch wasserdampfdurchlässig
- Dickenbereich 40 – 240 mm
- Format 1220 x 575 mm
- bauaufsichtlich zugelassen
- angenehm anzufassen und zu verarbeiten

Technische Daten

- Gefertigt nach DIN EN 13171
- Bezeichnung WF- EN 13171 – T2 – AF3
- Einsatzbereiche DZ, DI-dk, WH, WI-dk, WTR nach DIN 4108-10:2002
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,039 W/m*K
- Diffusionswiderstandszahl μ = 1
- Sehr gute spezifische Wärmespeicherkapazität, c = 2.100 J/kg*K
- Rohdichte: ca. 50 kg/m³

Verpackung

- mit PE-Folie umspannte Pakete, gebündelt auf Einweg-Holzpaletten

Lagerung

trocken, vor Feuchtigkeit geschützt

Der Dämmstoff sollte vor Einbau nicht übermäßig druckbeansprucht werden, insbesondere hohe Punktlastbeanspruchungen der Dämmstoffpakete sind zu vermeiden.

Inhaltsstoffe

Holzfasern, Bindefasern, Ammoniumphosphat

VERARBEITUNG

Zuschnitt

Der Dämmstoffzuschnitt von Hand kann mit einem Wellenschliff-Dämmstoffmesser bis zu einer Dicke von ca. 100 mm erfolgen. Dabei ist auf eine scharfe Messerklinge zu achten.

Bei einer dickeren Dämmstoffplatte bietet sich der Einsatz einer Elektroschwertsäge mit ebenfalls Wellenschliffmessern an.

In der Vorfertigung lassen sich auch Bandsägen für den staubarmen Zuschnitt vorteilhaft einsetzen.

Zuschnittbreite

Die INTHERMO HFD-Gefachdämmung wird mit leichtem Übermaß (5-10mm Zugabe zur lichten Gefachbreite) zugeschnitten. Hierdurch wird eine ausreichend hohe Klemmwirkung des Dämmstoffes erzielt.

Insbesondere bei dicken Dämmtiefen (≥ 200mm) bietet sich die Dämmung in zwei Lagen an.

Max. Gefachbreite

Die Breite der Dämmstoffplatten ist auf das Standard-Holzbauraster von 625 mm bei Einsatz eines 60mm breiten Holzständers ausgelegt.

Folgende Anhaltswerte gelten für die max. lichten Gefachbreiten in der Dachschräge (im lotrechten Wandbereich sind geringfügig größere Gefachbreiten möglich):

Dämmstoffstärke in [mm]	max. lichte Gefachbreite, Dachschräge [mm]
40	450
60	500
100	600
120	650
140	700
160	750
180	800
200	850

Max. Temperaturbelastung

Die Oberfläche der Dämmplatten darf nicht zu stark erhitzt werden. Einbauelemente (z.B. Deckenstrahler) mit einer Oberflächentemperatur >100° C dürfen nur mit Abstand zur Dämmplatte montiert werden.

Dieses Produktdatenblatt ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

INTHERMO GmbH · handelnd im Namen und für Rechnung der Deutschen Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG
Roßdörfer Str. 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Fon +49 (0) 6154 / 71 -1669 · Fax +49 (0) 6154 / 71 -408 · www.inthermo.de · info@inthermo.de

Stand: 29. August 2011