

## FICHA TECNICA PEGAZULEJO PSP TEXTURPLAST

<b>DESCRIPCION</b>	Es un adhesivo para pisos elaborado a base de cemento portland ,cargas minerales, resinas en polvo y aditivos que le confieren propiedades destacadas como son la flexibilidad para absorber los cambios estructurales por temperaturas y una gran adhesividad para sostener la loseta en muros sin que se desprenda.
<b>USOS</b>	Se utiliza para pegar pisos de cerámica, barro , mármol, cantera, etc. sobre superficies de concreto, tablacemento, piso sobre piso

## **INSTRUCCIONES DE USO**

### **Preparación de la superficie:**

Antes de preparar la mezcla es necesario acondicionar la superficie y cuidando que esté seca, sin grietas, libre de aceite, grasa, polvo, eflorescencia, pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia.

Para una instalación de piso sobre piso es necesario limpiar con un limpiador alcalino para dejar la superficie libre de grasas ya que la simple limpieza con agua no es suficiente.

### **2. Aplicación del PEGAZULEJO PSP TEXTURPLAST:**

a) Humedecer la superficie con agua.

b) Mezclar un bulto de Pegazulejo Texturplast con 5 litros de agua y mezclar hasta tener una pasta homogénea y esperar 10 minutos para que todos los aditivos hagan su función correctamente.

No agregue más agua.

c) Aplicar con llana dentada y extender una capa uniforme de pasta asegurándonos que el de tener una capa uniforme y nivelada.

d) Asentar la loseta con cuidado procurando que toda la pieza asiente sobre la pasta colocada, golpeando con un mazo de hule en toda la loseta.

## ESPECIFICACIONES

Acabado: Blanco y gris  
Fraguado inicial: 5 horas  
Fraguado Final: 7 horas  
Reductor: Agua limpia

Rendimiento teórico de un bulto de 20 kgs  
Dependiendo del nivel del firme el rendimiento por  
saco varía entre 1 a 3 m<sup>2</sup>.

Fraguado inicial: 4 a 5 horas  
Fraguado final: 8 a 10 horas  
Tiempo de vida en charola: 60 minutos  
Resistencia a la tensión: 8 kg /cm<sup>2</sup>  
Resistencia a la compresión: 80 kg/cm<sup>2</sup>  
Presentación: Bulto 20 kgs

### Limitantes del producto

Debe almacenarse en lugar seco.  
No debe almacenarse por mas de 3 meses.