



시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT25-056577K
- 의뢰자
 - 업 체 명 : 대림통상(주)증평공장
 - 주 소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23 (미암리, 대림통상증평공장)
- 시험기간 : 2025년 06월 30일 ~ 2025년 07월 14일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시 료 명 : FL0402C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)] 외6건
- 시험방법
 - (1) 환경부고시 제2024-132호, 2024. 7. 5.
 - (2) KS D 8302:2014

확인	작성자 성 명	김유승	기술책임자 성 명	원철현
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2025년 07월 14일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : CT25-056577K

7. 시험결과

1) FL0402C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.95	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.2		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	9.0		

2) FB0407C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(세면용)	L/min	(1)	4.55	-	A
최대토수유량(샤워용)	L/min	(1)	5.61		
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.2		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	10.3		

3) FB1675S [벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.15	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.4		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	15.6		

4) FB1675 [벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(헤드샤워용)	L/min	(1)	5.61	-	A
최대토수유량(핸드샤워용)	L/min	(1)	5.10		
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.3		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	12.9		

5) FS6017C-ITS [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	2.85	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.2		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	3.9		

6) FM204 (손빨래 수전)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.21	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.3		



시험성적서

성적서번호 : CT25-056577K

도금두께 (Ni)	μm	(2)	10.5	-	A
-----------	----	-----	------	---	---

7) FE201C (세탁용 수전)

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	16.78	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.2		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	18.7		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

----- 끝 -----

