

시험 성적서

성적서 번호 : T2016-03388

회 사 명 : 대림통상(주)증평공장
대 표 자 : 이재만
주 소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23

1. 시 료 명 : 수도꼭지
· 규격 및 형식 : /
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2016.04.04
4. 시험일자 : 2016.04.04 - 2016.04.15
5. 시험방법 : KS B 2331 : 2013
6. 시험결과 : 시험결과 참조

시험자 : 안성우

(서명) 안성우

승인자 : 허중식

(서명) 허중식

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2016 년 04 월 19 일



한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 15809 경기도 군포시 흥안대로27번길 22(금정동)

TEL : 031-428-8444, FAX : 031-459-9711



시 험 결 과

성적서 번호 : T2016-03388

시 료 항 목		벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (샤워욕조용)				시험방법
		FB0200	FB0200-15	FB0500	FB0500-15	
조작 성능		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		5.4	5.4	5.8	5.4	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.26	0.26	0.28	0.25	
도금두께(μm)	Ni	8.5	7.8	9.7	8.4	
	Cr	0.3	0.2	0.4	0.3	



시험결과

성적서 번호 : T2016-03388

항 목	시 료	벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (샤워용)		시험방법
		FB0200NR	FB3910NR	
조작 성능		이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		5.7	6.0	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.27	0.27	
도금두께(μm)	Ni	7.8	8.6	
	Cr	0.3	0.3	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2016-03388

항 목	시 료	대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (세면용)		시험방법
		FL0202	FL0502	
조작 성능		이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		5.5	5.9	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.26	0.28	
도금두께(μm)	Ni	7.8	8.6	
	Cr	0.2	0.2	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2016-03388

항 목	시 료	대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (주방용)	시험방법
		FS0207	
조작 성능		이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		5.4	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.26	
도금두께(μm)	Ni	8.9	
	Cr	0.3	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2016-03388

항 목 \ 시 료		가로폭지 15			시험방법
		FS850	FS128-1T	FS130-1T	
조작 성능		이상없음	이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		7.5	16.4	15.0	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.27	0.28	0.28	
내구 성능	조작 성능	이상없음	-	-	
	내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)	이상없음	-	-	
도금두께(μm)	Ni	9.2	6.5	8.5	
	Cr	0.3	0.3	0.3	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2016-03388

항 목	시 료	가로꼭지 15 (발코니용)	시험방법
		FE270	
조작 성능		이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		12.0	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.28	
도금두께(μm)	Ni	7.3	
	Cr	0.2	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2016-03388

시 료		항 목		토수 성능 (L/min)		시험방법
				토수구	샤워헤드	
대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (세면용)	FL0522			3.9	-	KS B 2331: 2013
	FL0602			3.4	-	
	FL0312			5.8	-	
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (샤워욕조용)	FB0520			-	6.0	
	FB0600			-	4.7	
	FB0310			-	6.0	
대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (주방용)	FS0317			5.3	-	
대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (세면샤워겸용)	FB0317			5.4	6.0	

끝.

